


666.97
Q-53

Д.Ш. Кадирова

БОҒЛОВЧИ МОДДАЛАР (БОҒЛОВЧИ МОДДАЛАР ВА МАХСУС ЦЕМЕНТЛАР)



1342

666.97
Q-53

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ АРХИТЕКТУРА-ҚУРИЛИШ ИНСТИТУТИ

Д.Ш. Кадирова

“БОГЛОВЧИ МОДДАЛАР”

(БОГЛОВЧИ МОДДАЛАР ВА МАХСУС ЦЕМЕНТЛАР)

40500 – “Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини

ишлаб чиқариш” таълим йўналиши учун

1

卷二

Ташкент – 2019

Год выпуска: 2019 | Формат: PDF

Қодирова Д.Ш. Богловчи моддалар. (Богловчи моддалар ва махсус цементлар). Дарслик

Тошкент архитектура-курилиш институти илмий-услубий кенгашининг 2018-йил 30-ноябрдаги 3-сонли баённомасида дарслик сифатида чоп этишга тавсия этилган. Ушбу дарслик қурилиш мутахассислиги бўйича талабаларни ва магистрларни тайёрлаш учун мўлжалланган.

Махсус цементлар яратиш ва уларнишлаб чиқариш соҳаси цементшунослик фани ва технологиясининг жадал ривожланишига сабаб бўлади. Дарсликда махсус цементларни турлари, уларнинг ишлаб чиқаришда кўлланандан хом-ашёлар саноат чиқиндилини турлари технологик чизмалари, хоссалари, хусусиятлари, ишлатиш соҳаси берилган.

Дарсликда махсус цементларни қотиши жараёнида физик-кимёвий асослари ёритилган, уларни бошқариш учун кўшимчалар классификацияси келтирилган ва улар асосида тури турли хил бетон буюмлари ишлаб чиқариш мумкинлиги келтирилган.

Богловчи моддалар (Богловчи моддалар ва махсус цементлар). Дарслик (Қодирова Д.Ш. 160 бет, ТАҚИ 2019 й.)

Дарсликда портландцемент ишлаб чиқаришига керак бўлган хом-ашё, ишлаб чиқариш технологиясини усуллари, цементни қотиши жараёnlари, хоссалари ва хусусиятлари келтирилган. Портландцемент ишлаб чиқаришда халқаро саноатида кўлланадиган кўшимчалар классификацияси, уларни ишлатилиш усули, миқдори батафсил ёритилган. Дарсликда муаллиф томонидан илмий-тадқиқот ишлари натижалари келтирилган, хусусан микротўлдиргичли boglovchilar хақида. Портландцементнинг ҳар хил шаронитда соҳада ишлатилиш муносабати билан унинг турли хили ёритилган. Уларнинг хоссалари хусусияти, гидратация механизмига таъсир этувчи омиллар берилган.

Дарсликни таркиби ўкув дастурига мос илмий рефератлар, маколалар бакалавр дипломини ёзишга кўмаклашади.

Тақризчилар: “Курилиш материаллари буюмлари, конструкциялар технологияси” кафедраси мудири т.ф.н., доцент Шакиров Т.

ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё
институти “Силикатлар кимёси”
лаборатория мудири к.ф.д., проф.

Қодирова З.Р.

Лекциялар

АННОТАЦИЯ

В данном учебнике рассмотрены специальные цементы, применяемые для изготовления бетонных и железобетонных изделий конструкций, а также даны сведения об отходах производства, используемые для производства вяжущих и бетонов.

АННОТАЦИЯ

Ушбу дарсликда бетон ва темир бетон буюмлари, конструкциялар тайёрлаш учун кўлланадиган махсус цементлар кўриб чиқилган ҳамда boglovchi moddalarni iishlab chikariishi uchun iishlatiladigan sanoat chikindilari haqida mahlumotlarni keltiriilgan.

ANNOTATION

In this textbook special cements used for the manufacture of concrete and reinforced concrete products and structures are considered, as well as information on production wastes used for the production of binders.

МУНДАРИЖА

Кириш		7
I-Бўлим	Портландцемент	9
1-Боб	Портландцемент клинкерининг кимёвий-минералогик таркиби	9
2-Боб	Цементларни ишлаб чиқариш технологиясини асослари	20
3-Боб	Цементларни қотиши ва хоссалари	43
4-Боб	Цемент қоришаси ва қотган цементтошнинг тузилиши, хусусиятлари, ҳамда уларнинг омилларга боғликлigi	48
5-Боб	Тез қотувчи ююри мустаҳкам цементлар	69
6-Боб	Сиртқи актив қўшимчали цементлар	71
6.1	Сиртифаол қўшимчалар	71
6.2	Пластифициранган портландцемент	80
6.3	Гидрофоб портландцементлар ва қўшимчалар	83
7-Боб	Чўкмайдиган портландцемент	93
8-Боб	Сульфатга бардошли портландцемент ва экзотермиялик портландцемент	95
9-Боб	Пуццолон портландцементлар	98
9.1	Сунъий кислотали фаол минерал қўшимчалар	99
9.2	Пуццолон цементлар	100
9.3	Оҳак-пуццолон боғловчи	104
9.4	Оҳак-кулли боғловчилар	107
10-Боб	Шлак ва шлакли цементлар	108
10.1	Шлаклар ва уларни турлари	108
10.2	Шлакпортландцемент	115
10.3	Сульфат шлакли цемент	119
10.4	Оҳак-шлакли боғловчилар	121
10.5	Шлак-ишқорли боғловчи	123
10.6	Тез қотувчи шлакли полртландцемент	128
10.7	Шлак-магнезиал портландцемент	129
11-Боб	Буглатилишида қотувчи портландцемент	130
12-Боб	Йў ва аэродром қопламалари бетонлар учун портландцемент	133
13-Боб	Асбестоцемент маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун портландцемент	135
14-Боб	Тампонаж цементлар	137
14.1	Махсус тампонаж цементлар	139
14.2	Тампонаж тузумларини қотиши ва тузилишни ҳосил қилишдаги жараёнлар	143
14.3	Ҳарорат ва босимнинг тампонаж тузумлар тузилиш	144

механик хоссаларига таъсири		
15-Боб	Автоклав ишловида қотувчи цементлар	146
16-Боб	Цемент – қулили аралашмалар	149
17-Боб	Микротўлдиригичли цементлар	150
17.1	Бархан кумини микротўлдиригич сифатида қўлланиши	153
17.2	Микротўлдиригич (бархан куми) ва суперпластификатор С-Зни цементни қотиш жараёнига таъсири	158
18-Боб	Оқ ва рангли цементлар	166
19-Боб	Махсус цементлар	170
19.1	Гипс цемент – пуццолон боғловчи	171
19.2	Қурилиш қоришмалари учун цементлар	171
19.3	Нурланишдан сақловчи цементлар	172
19.4	Исиққа чидамли бетонлар учун цементлар	173
19.5	Цемент – полимер аралашмалар	175
19.6	Белито портландцемент	178
19.7	Магнезиал портландцемент	179
II-Бўлим	Гилтупрокли цемент ва унинг асосидаги цементлар	181
20-Боб	Гил тупрокли цемент ишлаб чиқариш	182
20.1	Гил тупрокли цементини қотиши	185
20.2	Гил тупрокли цементларни хоссалари ишлатилиш соҳаси	186
21-Боб	Гил тупрокли цемент турлари	189
22-Боб	Кенгаювчан ва зўриқтирилган цементлар	191
22.1	Кенгаювчанцементлар таркиби, хоссалари ва ишлатиш соҳаси	191
22.2	Зўриқтирилган цементлар	192
23-Боб	Гипс гилтупрокли кенгаювчан цемент	194
III-Бўлим	Фосфат қоришмали цементлар	199
24-Боб	Фосфат цементлар	199
25-Боб	Сульфаталюминатли цементлар	201
IV-Бўлим	Кислотага чидамли цементлар	204
26-Боб	Кислотага чидамли кварцли цемент ва унинг турлари	204
	Фойдаланилган адабиётлар	

СОДЕРЖАНИЕ

Введение		7
I-часть	Портландцемент	9
1-Глава	Химический и минералогический состав портландцемента	9
2-Глава	Основы технологии производства цемента	20
3-Глава	Твердение цемента и его свойства	43
4-Глава	Структура цемента и цементного камня	48
5-Глава	Быстро твердеющий цемент	69
6-Глава	Цементы с поверхностно активными добавками	71
6.1	Поверхностно активные добавки	71
6.2	Пластифицированные цементы	80
6.3	Гидрофобные добавки и портландцементы	83
7-Глава	Безусадочный портландцемент	93
8-Глава	Сульфатостойкий и экзотермический портландцемент	95
9-Глава	Пуццолановые портландцементы	98
9.1	Искусственно кислотные активные минеральные добавки	99
9.2	Пуццолановые цемент	100
9.3	Известково-пуццолановые вяжущие	104
9.4	Известково-зольные вяжущие	107
10-Глава	Шлаковые цементы	108
10.1	Шлаки и его разновидности	108
10.2	Шлакпортландцемент	115
10.3	Сульфат шлаковые цементы	119
10.4	Известково-шлаковое вяжущее	121
10.5	Шлако-щелочное вяжущее	123
10.6	Быстротвердеющий шлакопортландцемент	128
10.7	Шлако-магнезиальный портландцемент	129
11-Глава	Портландцемент твердеющий при тепловой обработке	130
12-Глава	Портландцемент для дорожных и аэродромных покрытий	133
13-Глава	Портландцемент для производства асбесто цементных изделий	135
14-Глава	Тампонажные цементы	137
14.1	Специальные тампонажные цементы	139
14.2	Процессы протекающие при твердении тампонажных структур	143
14.3	Влияние температуры и давления на механические свойства тампонажных структур	144
15-Глава	Цементы автоклавного твердения	146

16-Глава	Цементо-зольные смеси	149
17-Глава	Цементы с микрозаполнителями	150
17.1	Использование барханных песков в качестве микрозаполнителей	153
17.2	Влияние микрозаполнителя (барханные пески) и суперпластификатора С-3 на процесс твердения	158
18-Глава	Белые и цветные цементы	166
19-Глава	Специальные цементы	170
19.1	Гипсо-цементно-пузолановое вяжущее	170
19.2	Цементы для строительных смесей	171
19.3	Противорадиационные цементы	172
19.4	Жаростойкие цементы	173
19.5	Цементо-полимерные смеси	175
19.6	Белито портландцемент	178
19.7	Магнезиальный портландцемент	179
II-часть	Глиноземистые цементы и цементы на его основе	181
20-Глава	Производство глиноземистых цементов	182
20.1	Твердение глиноземистого цемента	185
20.2	Свойства глиноземистого цемента и область применения	186
21-Глава	Разновидности глиноземистого цемента	189
22-Глава	Расширяющийся и напрягающий цемент	191
22.1	Состав расширяющегося цемента, свойства и область применения	191
23-Глава	Глиноземистый расширяющийся цемент	194
III-часть	Цементы фосфатного твердения	199
24-Глава	Фосфатный цемент	199
25-Глава	Сульфато алюминатный цемент	201
IV-часть	Кислотостойкие цементы	204
26-Глава	Кислотостойкие кварцевые цементы и цементы на его основе	204
	Список использованной литературы	208

CONTENT

CONTENT		
I-Part	Introduction	7
Portlandcement		9
1- Chapter	Chemical and mineralogical composition of Portland cement	9
2- Chapter	The basics of cement production technology	20
3-Chapter	Hardening of cement and its properties	43
4-Chapter	The structure of cement and cement stone	48
5-Chapter	Fasthardeningcement	69
6-Chapter	Cements with surface active additives	71
6.1	Surfaceactiveadditives	71
6.2	Plasticizedcements	80
6.3	Hydrophobic additives and Portland cements	83
7-Chapter	Untouchedportlandcement	93
8-Chapter	Sulfate-resistant and exothermic portland cement	95
9-Chapter	Puzzolanicements	98
9.1	Artificially acidic active mineral supplements	99
9.2	Puzzolanicements	100
9.3	Lime-pozzolanicadditives	104
9.4	Lime-ashbinders	107
10-Chapter	Slagcements	108
10.1	Slaganditsvarieties	108
10.2	SlacPortlandcement	115
10.3	Sulphateslagcements	119
10.4	Lime-slagbinder	121
10.5	Slag-alkalinebinder	123
10.6	Fast hardening slag Portland cement	128
10.7	Slag-magnesiaportlandcement	129
11-Chapter	Portland cement hardening during heat treatment	130
12-Chapter	Portland cement for road and airfield pavements	133
13-Chapter	Portland cement for the production of asbestos cement products	135
14-Chapter	Wellfittingcement	137
14.1	Specialgroutingcements	139
14.2	The processes occurring during the hardening of cement structures	143
14.3	Effect of temperature and pressure on the mechanical properties of cement structures	144
15-Chapter	Autoclavedcements	146
16-Chapter	Cement-ashmixtures	149
17-Chapter	Cementswithmicrofillings	150
17.1	The use of sand dunes as micro fillings	153
17.2	Effect of microfill (barchan sands) and C-3 superplasticizer on the hardening process	158
18-Chapter	Whiteandcoloredcements	166
19-Chapter	Specialcements	170
19.1	Gypsum-cement-pozzolanicbinder	170
19.2	Cementsforbuildingmixtures	171
19.3	Radiationcements	172
19.4	Heat-resistancements	173
19.5	Cement-polymerblends	175
19.6	BelitoPortlandcement	178
19.7	Magnesianportlandcement	179
II-Part	Aluminous cements and cements based on it	181
20-Chapter	Production of high alumina cements	182
20.1	Hardening of alumina cements	185
20.2	The properties of alumina cements and field of application	186
21-Chapter	Varieties of high alumina cement	189
22-Chapter	Expandingandstrainingcement	191
22.1	The content of expandingcement, properties and field of application	191
23-Chapter	Aluminousexpandingcement	194
III-Part	Phosphatehardeningcements	199
24-Chapter	Phosphatecement	199
25-Chapter	Sulphatealuminatecement	201
IV-Part	Acid-resistantcements	204
26-Chapter	Acid-resistant quartz cements and cements based on it	204
	References	208

КИРИШ

Инсонларнинг чиройли баланд биноларга бўлган эҳтиёжларини қондиришда, биноларнинг мустаҳкамлиги ва чиройини таъминлашда боғловчиларнинг ўрни жуда муҳимдир. Замонавий курилиш материаллари орасида портландцемент энг прогрессив, универсал, курилишда темирбетон замонини яратган боғловчи деб ҳисобланади.

Боғловчи модда – бу туйилган кукунни маълум бир шароитда сув билан қориширганда куюқ ҳолатга келтирилиб, секин бўтқа ҳолатидан қотиш жараёнига ўтиб, сунъий тошга айланадиган курилиш ашёсидир. Боғловчилар органик, анорганик ва органик – минерал гурухларга бўлинади.

Махсус техник хусусиятларга эга бўлган цементларни яратишга курилиш конструкцияларини ва иншоатларни кўп турлари ҳар ҳил мухитларда ишлатилиши сабаб бўлди. Махсус цементлар йилнинг ҳар ҳил вақтида иқлим шароитларида курилиш ишлари учун мўлжалланган.

Махсус цементларни ишлаб чиқаришни ташкил қилиш, цемент тўғрисидаги ишини ривожланишига ва унинг ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштиришга асосланган замонавий тушунча ва тажрибалар универсал цемент яратилишини тасдиқламайди, аммо цементни курилиш – техник хоссаларини, уларни бир қатор омилларга, айниқса клинкернинг кимёвий-минерологик таркибиغا, унинг ишлаб чиқариш технологиясигагина цементнинг моддий таркибига боғланишини ўрганиш натижасида махсус цементлар яратилди. Бу цементлар хоссалари ёки ишлатиш соҳаси бўйича фарқ қиласидар, масалан тез қотувчи, сульфатта бардошли ёки тампонаж газ ва нефть қазилмалар, автомобил йўллар, асбестоцемент буюмлар учун. Махсус цементлар таркибини (80% атрофида) портландцемент клинкери эгаллади.

Маълумки, Ўзбекистон ҳудудида авлод-ажодларимиз яратган ва сакланган тарихий обидалар, архитектура мажмуалари бутун дунё ҳалклари

эътиборини жалб этади. Буюк Амир Темур “агар сиз бизни кўнглимизга ишонч ҳосил қилмоқчи бўлсангиз, биз курган биноларга қаранг” – деб айтган сўзлари давлатни ва бизни ҳалқ эга бўлган курилиш потенциалини ёркин намоёни бўлади. Ундан ташқари, ўша даврда яратилган мажмуалар, саройлар бизда курилиш материалларини ишлаб чиқаришни ривожланиши тўғрисида далолат беради. Бунга Ўзбекистон ҳудудидан Буюк ипак йўли ўтиши ҳам кўмаклашди ва курилиш материаллари ишлаб чиқариш учун хом-ашё захиралари, конлари мавжудлиги имкон беради.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг давлат ташаббусига биноан бутун мамлакат бўйлаб янги ва ишлаб турган саноат объектларининг курилиши ҳамда кайта курилиши кўзда тутилган. Қишлоқ ҳалқини яшаш шароитини яхшилашга алоҳида эътибор берилади ва янги курилиш материаллари яратилиши кўзда тутилади.

Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган цемент Россия, Турманистон, Қозогистон, Қирғизистон, Афғонистон, Эрон ва бошқа давлатларга экспорт қилинайтти.

Хар күм цемент нималигини билади, аммо у билан доимий шилдегілар бу ажсоиіб күлранг күкүнни қандай қылғиб олиншишини билдайдилар ва у сүв билан араплаштырғанда мустаҳкамлігі өткізу қарасты.

Ханс Кюль

I-БУЛИМ. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

Портландцемент деб таркибда кальций силикатлари (70 — 80%) устунлик қиладиган клинкер ва (3 — 5%) гипсни биргаликда майда туйиб ҳосил килинадиган, сувда ҳам, ҳавода ҳам қотадиган гидравлик бөгловчи моддага айтилади. Охактош ва гилдан иборат бўлган унли қоришмани куйдириб, клинкер ишлаб чиқарилади. Гипсни қотиш муддатини ва тезлигини назорат қилиш учун кўшилади. Таркиби бўйича портландцемент кўшимчасиз, минерал кўшимчали ва шлакопортландцементга бўлинади. Портландцемент олишдаги энг муҳим технологик жараёнлар кўйидагилардир:

- А) хом ашёвий аралашмани тайёрлаш;
Б) бу коришмани ўтда тоблаб клинкер ҳосил қилиш;
В) клинкер, гипсни ўта майдалаб туйиб, кўшимчалари билан биргаликда
кукунга айлантириш.

Хомашёвий аралашма асосан 75 — 80% кальций карбонати CaCO_3 ҳамда 25 — 20% гилдан ташкил топади. Сунъий қоришмада гил бутунлай ёки кисман бошқа моддалар: домна шлаки, нефелин шлами, кул, диатомит, трепел билан аралаштирилиши мумкин. Цемент кимёси бўйича еттинчи ҳалқаро конгрессда (Париж, 1980 й.) кўп мамлакатларнинг олимлари саноат чиқиндилиаридан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ эканлигини таъкидладилар. Бу ўринда таркиби клинкер олиш учун зарур бўлган моддалар (силикатлар) га бой бўлган домна шлаки ниҳоятда кимматли хомашё ҳисобланади. Масалан: глинозем ишлаб чиқаришда ҳосил бўлувчи

негелен шламининг таркибида 25—30% SiO_2 , 50—59% CaO , 2—5% Al_2O_3 бўлади, цемент олиш учун унга 15—20% оҳактош кўшиш кифоя, шунда печь лар самарадорлиги 20% га ошади, ёқилғи сарғи эса 20—25% га камаяди.

1-Боб. Портландцемент клинкернинг кимёвий-минералогик таркиби.

Кимёвий таркиби: цементнинг сифати қўйдириладиган хомашёвий қоришманинг кимёвий таркибига боғлиқ. Шу туфайли клинкерни кимёвий таҳлил килиш унинг сифатини назорат қилиш воситасидир. Бунда нафақат CaO , Al_2O_3 , SiO_2 , Fe_2O_3 , MgO каби энг муҳим оксидлар, балки хом ашёнинг таркибидаги учровчи MnO , Na_2O каби иккинчи даражали ташкил қилувчиларнинг миқдори ҳам аниқланади. Одатда бу оксидларни клинкердаги миқдори қўйидаги чегараларда фоиз ҳисобида:

CaO 63 — 66.

MgO — 0.5-5

SiO_2 21-24.

SO_3 — 0.3-1

Al_2O_3 4-8.

$\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ — 0.4-1

Fe_2O_3 2-4.

$\text{TiO}_2 + \text{Cr}_2\text{O}_3$ — 0.2-0.5

P_2O_5 — 0.1-0.3

Буларнинг натижавий миқдори 95 — 97% ни ташкил қиласди.

CaO — кальций оксида клинкернинг энг асосий ташкил қилувчисидир. Юкори сифатли цемент олиш учун унданда CaO эркин ҳолатда эмас, балки кислотавий оксидлар — SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 лар билан кимёвий бояганинда бўлиши лозим. Клинкерда эркин ҳолда қолган CaO миқдори 1% ошмаслиги керак, акс ҳолда цемент хажмининг нотекис ўзгариши ходисасини юзага келтиради. Юкори ҳароратда қўйдирни жараённида ортиқча оҳак ўта даражада қуйиб кетади. Шу туфайли унинг сўниши қоришма юмшоқ бўлган ивиш пайтида эмас, балки цемент массаси қотиб бўлган пайтда юз беради. Оҳакнинг сўниши хажмидаги кучли кенгайишлар билан биргаликда юз бергани туфайли, бу ҳол ёрилишлар ҳосил қилувчи ва бетон ёки қоришманинг бузилишига олиб келувчи кучланишлар пайдо қиласди.

CaO миқдорининг ортиши (унинг албатта кислотали оксидлар билан бирекишида) мустаҳкамликни ортиради ҳамда цементнинг қотиш жараёнини тезлаштиради, аммо сувга чидамлилиги камаяди.

Кремнезём - SiO_2 хам клинкернинг энг муҳим ташкил этиувчилардан биридир, у глинозем Al_2O_3 ҳамда темир оксида Fe_2O_3 билан биргаликда кальций оксидининг CaO бирекишини ва шу билан биргаликда портландцементда гидравлик қотиш хоссасига эга бўлган бирекмаларнинг ҳосил бўлишини таъминлайди. Цементда SiO_2 нинг ортиши билан тутиб қолиш жараённи секинлашади, биринчи муддатларда қотиш жараёнини тезлиги янада секинроқ кечади. Кейинги муддатларда мустаҳкамликнинг етарлича изчил орта боришида унинг сувга, сульфатли сувларга чидамлиги ҳам ортади.

Гилтупрок Al_2O_3 — (катта миқдорда бўлганда) портландцемент бошлангич муддатларда анча тезроқ тутиб қолади ва қотади, аммо цемент мустаҳкамлиги ортишининг кейинги жараённи секинлашади, цементлар сувга сульфатларга ва совукка чидамсиз бўлади.

Темир оксида Fe_2O_3 — клинкернинг пишиш ҳароратини пасайтиради. Темир оксидига бой бўлган цементлар таркибидаги гилтупрок, хатто кремнезём кам бўлганда ҳам, улар секин тутиб қоладилар, узок вақт давомида қотадилар, сульфатта чидамли бўладилар.

Магний оксида MgO — унинг клинкердаги миқдори 5% дан ортмаслиги керак. Чунки магний оксидининг анчагина қисми периклаз кўриннишида эркин ҳолатда бўлиши билан изоҳланади. У юкори ҳароратда куяди, коришма ва бетон қотаётганда сув билан жуда секин бирекиди (гидратланади). Ортиқча миқдори ўз навбатида цемент хажмининг нотекис ўзгаришига сабаб бўлади ва шу туфайли бузилишларга олиб келади.

Титан (IV) оксида TiO_2 — ҳамиша гилнинг таркибидаги бўлади ва клинкерда 0,3% дан ортиқ бўлмаган миқдорда учрайди. Клинкер минералларининг яхшироқ кристалланишига ёрдам бергани туфайли унинг оз миқдорларда бўлиши фойдалиди.

Марганец оксида MnO — клинкерда 1,5% гача ва домна шлакидан фойдаланилганда янада кўпроқ миқдорда мавжуд

бўлади. $\text{Na}_2\text{O} - \text{K}_2\text{O}$ ишқорлари кликерда 0,5% дан 1% гача бўлади ва $\text{K}_2\text{O} - \text{Na}_2\text{O}$ га нисбатан кўпроқ бўлади. Цементнинг тутиб қолиш муддати барқарорлашувининг ва цемент маҳсулотларида айнишлар юзага келишининг сабабчиси бўлғанлиги туфайли ишқорларнинг мавжуд бўлиши мақсадга мувофиқ эмас.

SO_3 – олтин гугурт ангидрит гипс кўринишида бўлиб цементнинг тутиб қолиш муддатини бошқариш учун керак бўлади.

Минералогик таркиби

Клинкернинг асосий минераллари: алит, белит, уч кальцийли алюминат ва тўрт кальций алюмофферит.

Алит - 3CaO SiO_2 – кликернинг портландцементнинг қотиш тезлигини, мустаҳкамлигини ва бошқа хусусиятларини белгиловчи энг муҳим минералларидир ва кликерда 45 — 60% миқдорда бўлади. У уч кальцийли силикат, ҳамда унинг тузилиши ва хусусиятларига катта таъсир қилиши мумкин бўлган, озгина (2-4%) миқдордаги MgO , Al_2O_3 , P_2O_5 , Cr_2O_3 ва бошқа аралашмаларнинг қаттиқ қоришимасидан иборат. Алит учта полиморф модификацияларда учрайди. Цементнинг мустаҳкамлигига ва хоссалларига алитнинг кристалларининг ўлчами, кўриниши, кристалланиш даражаси таъсир этади.

Белит 2CaO SiO_2 -кликернинг муҳимлиги ва миқдори (15—30%) бўйича иккинчи силикатли минералларидир. У секин қотади, аммо портландцемент узок вақт қотганда катта мустаҳкамликка эришади. Белитни тўрта полиморф модификацияси мақвжуд; $\alpha\text{-C}_2\text{S}$, $\alpha'\text{-C}_2\text{S}$, $\beta\text{-C}_2\text{S}$, $\gamma\text{-C}_2\text{S}$.

$\beta\text{-C}_2\text{S}$ ни $\gamma\text{-C}_2\text{S}$ га ўтиши абсолют хажмини тахминан 10% кўпайиши билан ўтади, натижада модда заррачалари бўлинади ва кунунга айланади $\gamma\text{-C}_2\text{S}$ 100°C ҳароратда сув билан таъсирлашмайди ҳамда боғловчи хусусиятига эга бўлмайди. Белитни гидравлик фаоллиги кристалларни тузилишига

боғлиқ, масалан, кристаллар зич думалоқ кўринишида бўлса, цементлар юкори мустаҳкамликка эга бўладилар.

$\beta\text{-C}_2\text{S}$ ҳамда озгина (1-3%) миқдордаги Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MgO , Cr_2O_3 нинг қаттиқ қоришимасидир. 525°C дан паст ҳароратда кликернинг совишида $\beta\text{-C}_2\text{S}$, $\gamma\text{-C}_2\text{S}$ га ўтиши мумкин ва ўтиш базавий масофанинг катталашиши билан, яъни белитнинг молекуляр тузилишининг юмшаши билан бирга кечади. $\beta\text{-C}_2\text{S}$ нинг зичлиги $\gamma\text{-C}_2\text{S}$ нинг зичлигидан катта бўлгани туфайли полиморф ўтиши белитнинг абсолют хажмининг тахминан 10% га кенгайишига олиб келади ва бунинг натижасида кликер доначалари (гранулалари) кукун бўлиб сочилиб кетади. Ўз-ўзидан сочилиб кетиш кликернинг майдаланишини енгиллашитиради, бирок $\gamma\text{-C}_2\text{S}$ кукуни 100°C ҳароратда амалда сув билан таъсирлашмайди, яъни боғловчи хусусиятига эга эмас. Шу туфайли белитнинг γ — шаклга ўтишига тўскинлик қилиш лозим. $\beta\text{-C}_2\text{S}$ нинг барқарорлашувига баъзи бир аралашмалар (1-3%) миқдордаги Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MgO , Cr_2O_3 шунингдек кликерни совуткич қурилмаларида тез совутиш ёрдам беради. Бунда таркибида белитнинг думалоқлашган кўринишидаги зич кристаллари бўлган кликер олинади.

Портландцемент кликердаги силикатли минералларнинг миқдори тахминан 75 — 82% ни ташкил қиласа, қолган 18 — 25% алит ва белит кристаллари орасидаги хажми тўлдирувчи оралиқ моддалардир. Бу моддалар C_3A — уч кальцийли алюминатнинг ва алюмофферит кальций — C_4AF нинг кристаллари, шиша ва иккинчи даражали кристаллар ва бошқалардан иборат. C_3A — уч кальцийли алюминат — кликерда 3-15% миқдорда бўлади. C_3A шаклида учрайди, таркиби $12\text{CaO } 7\text{Al}_2\text{O}_3$ дан иборат мураккаб таркибли қаттиқ аралашмаларни ҳосил қиласада, у қадар катта мустаҳкамликка эга эмас. Бетоннинг сульфатли емирилишига учрашининг сабабчисидир.

$4\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ — түрт кальцийли алюмоферрит 10 — 20% миқдорда бўлади. Портландцемент гидролизланишида қотиш тезлигига ва иссиклик ажралишига мъйлум таъсир кўрсатмаслиги туфайли гидролизланиш тезлиги бўйича алит ва белит ўртасидаги оралиқ вазиятни эгаллайди.

Клинкер шишиси 5—15% миқдорда бўлади, асосан CaO , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , лардан ташкил топади. Унда MgO ва ишқорлар одатда кўп ўчрайди.

Магний оксиди MgO — алюмоферритли фаза ва клинкер шишиси таркибига периклаз кўринишда киради, шунингдек 5% дан ортиқ бўлмаган миқдорда эркин ҳолатда ҳам учрайди, ортиқ ҳолатда MgO цемент сув билан бирикӣ $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ҳосил қиласи ва бу эса ҳажмий ўзгаришларга олиб келади.

CaO — эркин ҳолатдаги кальций оксиди — доначалар шаклида бўлади. Унинг миқдори 1% дан ортмаслиги лозим.

Ишқорлар ($\text{Na}_2\text{O}\cdot\text{K}_2\text{O}$) — клинкернинг алюмофферитли фазасига кирадилар, шунингдек цементда сульфатлар кўринишда ҳам бўладилар.

Клинкер хусусиятлари, классификацияси ва портландцементлар номенклатураси

Цемент клинкернинг сифати куйидагилар билан ифодаланади.

1. Кимёвий таркиби.
2. Энг асосий оксидлар миқдорлари.
3. Асосий оксидлар ўртасидаги фоиз ҳисобидаги муносабатларни тўғрила佈 турувчи модулларнинг сонли қиймати.

Анвал бояланган кальций оксид миқдорининг кислотали оксидлар миқдорига нисбатини ифодаловчи ва фоиз ҳисобида 1,7 — 2,64 оралиқда ўзгарувчи куйидаги битта асосий гидравлик модулдан фойдаланилган:

$$(\text{CaO ум}-\text{CaO эрк}) \%$$

$$\text{AcMod} = \frac{(\text{SiO}_2 \text{ ум}-\text{SiO}_2 \text{ эрк}) + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3}{(\text{SiO}_2 \text{ ум}-\text{SiO}_2 \text{ эрк})} \%$$

$$[(\text{SiO}_2 \text{ ум}-\text{SiO}_2 \text{ эрк}) + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3] \%$$

Аммо клинкернинг сифатини биттагина модуль бўйича баҳолаш етарли эмас экан, шунинг учун яна иккита модуль: силикатли ва гилтупроқли модуллари киритилади.

Силикатли (кремнозёмли)

$$(\text{SiO}_2 \text{ ум}-\text{SiO}_2 \text{ эрк}) \%$$

$$\text{CM} = \frac{\text{CaO}}{(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3) \%};$$

Бу модулни сонли қиймати портландцемент учун 1.7-3.5, сульфатбардошлиси учун эса 4 ва ундан ортиқ оралиқда ўзгаради.

Гилтупроқли (ёки алюминатли) модуль ГМ.

$$\text{Al}_2\text{O}_3 \%$$

$$\text{GM} = \frac{\text{Al}_2\text{O}_3 \%}{\text{Fe}_2\text{O}_3 \%};$$

Оддий портландцемент учун 1,0 — 2,5 оралиқда ўзгаради.

Юқори СМ да хом ашёвий аралашма қийин бирикади, цемент секин тутиб қолади ва қотади, аммо юксак мустаҳкамликка эга бўлади. ГМ нинг қиймати кам бўлган ҳолда портландцемент минераллашган сувларга нисбатан юксак бардошликка, кағтароқ қийматларда эса пасайган якуний мустаҳкамликка эга бўлади.

Г.Кюль кислотали оксидларнинг кальций оксиди билан тўйиниш даражаси деб аталувчи Тк — тўйиниш коэффициентини киритган. «Идеал» клинкерда у бирга тенг бўлади ва таркибида асосан $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$, $3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$, ва $2\text{CaO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ бўлади. Рус тадқиқотчилари В.А. Кинд, В.Н. Юнглар цемент клинкердаги асосий оксидларни нисбатини баҳолаш учун ўзларининг формулаларини таклиф этдилар:

$$\text{CaO ум} - \text{CaO эрк} - 1,65 \text{ Al}_2\text{O}_3 - 0,35 \text{ Fe}_2\text{O}_3 - 0,7 \text{ SiO}_2$$

$$\text{Tk} = \frac{2.8 (\text{SiO}_2 \text{ ум} - \text{SiO}_2 \text{ эрк})}{2.8 (\text{SiO}_2 \text{ ум} - \text{SiO}_2 \text{ эрк})};$$

ва уни түйиниши коэффициенти деб атадилар. Хомашёвий аралашмаларни хисоблашда куйидаги соддалаштирилган түйиниши коэффициенти формулаларидан фойдаланиш мумкин:



$$T_k = \frac{\text{CaO}}{2,8 \text{ SiO}_2};$$

Заводда тайёрланувчи клинкерларда T_k нинг қиймати хом—ашё, курилмалар ва куйдириш шароитларига қараб 0,85 —0,95 оралиқда ўзгаради ва ўзгариш хом-ашёнинг таркибиға, хоссасига, куйдириш мосламалари турига, шартларига ва бошқа омилларга бояглиқ. Клинкернинг хусусияти ёки сипати асосий клинкер —минераллари: C_3S (алит), C_2S (белит), C_3A , C_4AF — портландцементтинг боғловчилик хусусиятларини бош минералларнинг фоиз микдори билан аникланади.

Собик Иттифокда клинкернинг минерал таркибининг унинг кимёвий анализи натижаларига кўра В.А. Кинд формуласи бўйича аникланади:



Бунда: SiO_2 — клинкера боғланган кремнозёмни микдори, эрийдиган минералларнинг микдорини фоизда илтупроқ модулининг ГМ қийматига кўра хисоблаш топилади.

$\text{GM} > 0,64$ бўлганда



$\text{GM} < 0,64$ бўлганда

Бунда Al_2O_3 . Fe_2O_3 — уларнинг микдори, %

Кальций сульфатнинг микдорини фоизда, куйидаги формула бўйича аникланади: $\% \text{CaSO}_4 - 1,7\% \text{SO}_3$

Мамлакатда чиқариладиган портландцемент клинкернинг минерал таркиби куйидаги ораликларда ўзгаради: C_3S 45-60%, C_2S 20-30%, C_3A -12%, C_4AF 10-20%.

Уларнинг хисоблаб чиқилган микдори 98-99% ни ташкил қилиб, одатда бунинг 75-82% ни силикатлар минераллари улушига 18-25% ни эса C_3A , C_4AF га тўғри келади. Клинкер таркибида C_3A ва C_3A микдори ортирок бўлганда цементлар жуда тез қотишади ва тез қотувчи цементлар ишлаб чиқаришда ишлатилади, агар C_2S ва C_4AF микдори баландда бўлса, бу ҳолда цементлар секин аста қотади. C_3A микдори кўп бўлган цементлар эса тез тутиб қолади ва бошлангич муддатида тез қотади, аммо совукка ва агрессив муҳитларга баркарор эмас.

Клинкерлар классификацияси ва портландцементлар

Номенклатураси

Клинкер таркибидаги асосий минералларнинг микдорига қараб улар классификацияланади (таснифланади).

С.Д. Окороков маълумотларига кўра, агарда клинкерни минерологик таркибини ўзгаририлса ва унинг асосида цемент ишлаб чиқарилса, бу ҳолда ҳар хил хусусиятли боғловчи моддалар олиш мумкин. Асосий минералларни микдорига қараб клинкер куйидагича таснифланади:

Асосий минераллар микдори бўйича клинкер классификацияси (таснифланиши)

1-жадвал

Клинкер	Микдори, %			
	C_2S	C_3S	C_3A	C_2AF
Алитти клинкерда	>60	<15	-	-
Нормал клинкерда (алит микдори бўйича)	60-3,7	15-37,5	-	-
Белитти клинкерда	<37,5	>37,5	-	-
Алюминатти клинкерда	-	-	>15	<10
Нормал клинкерда (алюминат микдори бўйича)	-	-	15-7	10-18
Цементти	-	-	<7	>18

Хозирги даврда бир неча хил цементлар кашф этилган ва ишлаб чиқарилмоқда. Жумладан: портландцемент күшимчасиз ва фаол минерал күшимчалар билан: тез қотувчи портландцемент, шлакли портландцемент, сульфатта бардошли портландцемент, оқ ва рангли портландцемент, кул ва кул шлакли, шлак — ишқорли, алюнит цементлар, сувга талабчанлиги паст боғловчи модда: кенгаювчан ва зўритирилган, сувни ўтказмайдиган цементлар ва хоказолар.

2-Боб. Цементларни ишлаб чиқариш технологиясини асослари.

Клинкерни ишлаб чиқариш учун хомашёвий моддалар сифатида юкори карбонатли бўлган оҳактошлар (бўр, оҳак) ҳамда таркибида SiO_2 , Al_2O_3 , FeO_3 бўлган моддалар (гил, оҳакгил) хизмат киласди. Оҳактош ва гил тахминан 75-25, яъни 3:1 нисбатда бўлади ва 1 т цементга ўртacha 1,6 т минерал хомашё сарфланади. Хомашёвий аралашмага микдори у ёки бу, йўқса бир йўла иккала кислотавий оксиднинг микдорини талаб этиладиган нормагача келтириш учун етарли бўладиган созловчи (корректирловчи) күшимчалар кўшилади. Масалан, SiO_2 нинг микдорини хомашёвий аралашмага маълум микдорда кул, таркибида Fe_2O_3 бўлган колчедан куйиндиси кўшиб оширилади.

Хомашёни баҳолаш асосан икки белги: кимёвий таркиби ва физикавий хусусиятларига кўра амалга оширилади.

Физикавий хусусиятларнинг энг муҳимлари: хомашёнинг намлиги, минералогик, гранулометрик таркиби, мустаҳкамлиги, бегона аралашмаларнинг қай микдорда мавжудлигидир.

Оҳакли жинслар — бу жинсларнинг барча турларидан бўр, оҳактош, чиганоқтошли оҳактош, оҳакли туф, мармардан фойдаланиш мумкин. Бизнинг мамалакатимизда кўпроқ оҳактош ва бўрдан фойдаланилади,

уларнинг таркибида 90% гача CaCO_3 ва озгина кум, гил моддалар мавжуд. Кимёвий таркибида CaO -50%, CO_2 -40% микдорида бўлади.

Жинслар юкори даражада доломитланган ва гипсланган бўлса, улар цемент ишлаб чиқариш учун яроқсиз бўлиб қолиши мумкин.

Мергельлар — карбонат ангидридли кальций ва кўпгина майда кварци кум билан аралашган гилнинг табиий коришмасидан иборат бўлади. Улар куйдирилганда таркибида $\text{CaO}, \text{SiO}_2, \text{R}_2\text{O}_3$ микдори бўйича клинкерга яқин бўладилар.

Гилсимон жинслар — куйидаги турлари кўлланилади: гиллар, кумок тупроқ, гилли сланец, балчиқ ва балчиқсимон кумок тупроқлар. Гилсимон жинсларнинг хомашёвий аралашмадаги асосий вазифаси уларда бўлган микдордаги кислотали оксидлар нисбатини таъминлашдир. Гилсимон жинсларнинг яроқлилик ўлчами кимёвий таркиби ва гилтупрокли ҳамда кремнозёмли модуллар киймати билан белгиланади. Намлик 15-25% оралигида ўзгаради.

Шулар билан бир қаторда тадқиқотчилар гилсимон компонент сифатида базальтлардан, бокситлардан гилтупроқ олишда ҳосил бўладиган, таркибида 60% гача оксидлар бўлган қизил шлакдан, гилтупроқ ишлаб чиқаришда ҳосил бўладиган чиқинди — нефелин шламидан, таркибида 40-50% CaO бўлган домна шлакдан фойдаланишин тавсия қиласдилар.

Фақаттинга икки бошланғич компонентнинг нисбатини ўзgartириш йўли билан талаб қилинган кимёвий ва минералогик таркибли клинкер олишга қамиша ҳам эришавермаслиги туфайли, таркибида клинкерга етишмаётган бирон-бир оксиди кўп бўлган созловчи күшимчалардан фойдаланилади. Масалан (CaO нинг) микдори трепел, опока, диатомит ва бошқаларни кўшиш йўли билан кўлпайтирилади.

Колчедан куйиндилари ёки темирли руда киритиш Fe_2O_3 нинг етишмаётган микдорини қоплайди. Куйдиришда қаттиқ, суюқ, газсимон, ёқилғилардан фойдаланилади. Ёқилғининг нархи клинкер таннархининг

такминан 40% ини ва тайёр цемент танинхининг 25% ини ташкил қилади. Шунинг учун ҳам цемент заводларида ёқилғини тежашга алоҳида эътибор билан қаралади. Ёқилғи турига караб куйдириш печь лари танланади. Масалан: шахта печь ларда куйдиришда калта алангали кўмирлар ишлатилади. Айланма печь ларда узун алангали ёнилғи ёки мазут ишлатилади. Энг самарадорли ёнилғи бу табиий газдир, чунки печь ларни самарадорлигини ошириш билан бир қаторда ёнилғи сарфини камайтиради.

Портландцементни ишлаб чиқариш ва унинг усуллари.

Портландцементни ишлаб чиқариш куйидаги тартибда амалга оширилади:

- А) Хомашёвий моддаларни конлардан қазиб олиш ва заводга ташиб келтириш;
- Б) Хомашёвий аралашмани тайёрлаш;
- В) Пишириш учун хомашёвий аралашмани куйдириш ва клинкер ҳосил қилиш;
- Г) Клинкерга гипс ёки фаол минерал күшимчалар кўшиб туйиш ва портландцемент ҳосил қилиш;
- Д) Тайёр маҳсулотни омборларга (силосларга) жойлаш, сақлаш.

Барча технологик жараёнлар лозим бўлган таркибли ва сифатли клинкер олишни таъминлашга қаратилган. Хомашёвий аралашмани тайёрлаш белгиланган нисбатдаги компонентларни майдалаб туйиш ва аралаштиришда шундан иборатки, бу компонентлар ўртасида юз берадиган реакцияларни тўлигини амалга ошишини ва клинкернинг бир жинсли бўлишини таъминлайди. Хомашёвий аралашма куруқ, ҳўл ва чатиштирилган усуллар билан чала куруқ қилиб тайёрланади. Энг кенг тарқалган ҳўл усул хомашёвий моддаларни туйиш ва уларни гомогенлашнинг соддалиги билан дикқатни жалб этади. Бундан ташкари, бу усулда хизматчи ходимларнинг ишлашлари учун энг яхши санитар — гигиеник шароитлар


яратилади. Бирок бу усул катта кувват сарфини талаб қилмайди. Куруқ усул ҳўл усулга нисбатан катта кувват сарфини талаб қилмайди ва нисбатан катта устунликка эга. Куйдиришда иссиқлик сарфи 40% гача камаяди. Технологиясининг мураккаблиги ҳамда кўп технологик асбоб-ускуналар талаб қилинishi бу усулнинг камчилиги хисобланади. Бирок, техник — иктисодий кўрсаткичлар мажмусига кўра клинкер ишлаб чиқаришнинг куруқ усули ҳўл усулга нисбатан тежамлироқдир. Шу сабабли мамлакатимизда бу усул анча кенг кўлланилади. Чатиштирилган усулда хом ашёвий аралашма ҳўл усулда тайёрланади ва куруқ усулда куйдирилади.

Ҳўл усул

Бу усул агар хомашё майдада ҳамда катта намлика эга бўлганда кўлланилади ва қўйидаги технологик режада олиб борилади.


Юмшоқ жинслар (гил ва бўр) валикли майдалагичда да 10 см ўлчами бўлакчаларга майдаланади ва сўнgra лойқоргичда сув билан ивитилади, кориштирилади. Суюқ оқувчан модда — шлам кўринишидаги хомашёвий аралашма 35-45% намлика эга бўлади, Лойқоргич — диаметри 10м ва баландлиги 2,5 — 3,5 м ли думалок темирбетон резервуар бўлиб, ичи чўян плиталар билан қопланган бўлади. Қоргичнинг ўртасида гилни майдалаш учун пўлат хаскаш билан маҳкамланган крестовина айланади. Гил қоргичга сув билан биргаликда унча катта бўлмаган қисмлар билан солиб туриласди. Хаскашлар катта бўлакларни ўлчамилари 3-5 мм дан катта бўлмаган майдада доначаларга бўлади, улар эса сувда осонгина эриб кетадилар. Ҳосил бўлган шлам майдаланган оҳактош билан биргаликда туйиш учун сургичлар билан хомашёвий тегирмоннинг сарфловчи бункерларига ўтказилади. Агар карбонат хомашёси сифатида бўрдан фойдаланилса, у ҳолда уни аввал (майдалангандан сўнг) гил билан биргаликда қоргичда қорилади, сўнgra эса тегирмонда туйилади. Гилнинг йирик, эримаган доначалари идишнинг

тубида йигилиб қолади ва вакти-вакти билан чиқариб ташланади. Хомашёвий аралашманинг иккинчи компоненти - оҳактош икки босқичда майдаланади (1-расм): Биринчиси лунжли, иккинчиси болғали тошмайдалагичда майдаланади ва ташувчи курилмалар ёрдамида гилли шлам билан биргаликда туйни учун хомашёвий аралашманинг компонентлари ўртасида аниқ нисбатни сақлаб туришга имкон берувчи автоматик бошқарувчиси бўлган узлуксиз ишлаб турувчи тарозили дозаторлар орқали шарли тегирмонга йўналтирилган (2-расм).



1-расм. Оҳактошини лунжли, болғали майдалагичда майдалашни технологик чизмаси:

1,4-енгсизмон фильтрлар; 2-ленгтили конвейер; 3-вентилятор; 5-лунжли майдалагич; 6-пластинкали озиқлантирувчи; 7-болғали майдалагич.



2-расм. Хомашёвий майдаларни майдалаш чизмаси:

1-ликотчасимон озиқлантирувчи ва тарози; 2-гил шламини озиқлантирувчи; 3-тасмали транспортер; 4-тегирмон; 5-насос олдидағи идии; 6-насос; 7-шламни ишлаб чиқарнига узатни.


Тегирмонда туйилгандан сўнг шлам горизонтал ва вертикал шламбассейнларга сўргич билан суриб ўтказилади. Бу шу билан боғланганки, хомашё бир жинсли бўлмаслиги туфайли унинг кимёвий таркиби ўзгариши мумкин, цементнинг сифати эса куйдириладиган хомашёвий аралашманинг кимёвий таркибига боғлик.

Тегирмондаги шлам аввал биринчи вертикал бассейнга узатилади. Бошқача таркибли шлам эса иккинчи вертикал бассейнга узатилади. Бу иккала идишдаги шламнинг аниқ кимёвий таркибини билган ҳолда талаб этиладиган шламнинг таркибини ҳисоблаб топиш мумкин.

Шламни созлаш горизонталбассейнда амалга оширилади. Шламнинг кимёвий CaO , SiO_2 , Fe_2O_3 , Al_2O_3 ларнинг микдорини аниқлаб туришни тъминилайдиган автоматик равишда ишловчи намуна олгич ва рентген квантометри билан доимо текшириб турилади.

Созланган шлам катта ҳажмли горизонтал шламбассейнларда сакланади, ундан эса сургичлар ёрдамида айланиб турувчи печь га суриб ўтказилади. Печь дан у $1000-1100^{\circ}\text{C}$ ҳароратда чиқади ва панжарали совуткичга (колосниковли ҳолодильник) га йўналтирилади. Бу ерда у ўзи орқали ўтувчи ҳаво воситасида $300-500^{\circ}\text{C}$ гача совутилади.

Хозирги вақтда кўпроқ «Волга» совуткичи кўлланилмоқда. Совуткичдан клинкер саклашси силосларга тушади. Хомашёни туйни то № 008 элакда унинг 8—10% дан ортиқ бўлмаган қисми қолгунча давом этирилади, яъни хомашё заррачаларининг 90% фоизи 80 мкм ўлчамдан кам бўлган ўлчамга эга. Майдаланган клинкер юқ ташувчи воситалар ёрдами билан омборга узатилади. Уни саклаш вақтида бальзан эркин CaO моддада тутиб қолинади ва ҳавонинг намлигига сўнади ва бу ҳолатда клинкернинг хусусияти яхшиланади.



Куруқ усул

Энг тежамкор усул хомашёвий унни сепараторлар билан биргаликда ёпик циклда ишлаб, бир вақтда түйіб ҳам қуритувчи тегирмонларда тайёрлашдир. Бундай тегирмонлардан хомашёнинг намлиги 8-10% дан ошмаган холларда фойдаланилади. Бу усулда хомашёвий моддалар (охактош, гил ва бошқалар) майдалашдан кейин куритилади ва шарлы тегирмонда № 008 элакда 6-10% қолдик қолгунча биргаликда туулади (**2-чизма**). Хомашёвий унни күйдигиларда күйдирилади:

1. Олдиндан хомашёвий унга иссиклик ишлови берилади ва калта айланма пеңч ларда күйдирилади.


а) Циклонли иссик алмаштырылғылардан чиққан газлар билда 800-850°C га ча иситиласы да қисман карбонизланади (30-40%);

б) конвейерли кальцинаторларда (CaO ға түйинтирүвчи мосламалар) пеңч лардан чиқадыган иссиклик хисобига моддалар күйдирилади.

Хомашёвий уннинг гранула (думалоқ) шаклида автоматик шахта пеңч ларда күйдириси мүмкін. Куруқ усулда ишлаб чиқаришда цементни конвеерли кальцинаторлар билан биргаликда ишловчи айланувчи ("лепол" пеңч лар), шуннингдек шахта пеңч ларда күйдириси мүмкін. Бу ва бошқа қолларда уни күйдирисінде аввал хомашёвий ун шакланади ва үлчамлари 5-10мм дан 20-30 мм гача бұлған думалоқ заррачалар гранулалар олинади. Буннинг учун ликопчасимон гранулаторлардан фойдаланилади. Шахта пеңч ларда хомашёвий думалоқ заррачалар (гранулалар) аввал тарқаёттан тутун газлар билан куритилади. Сүнгра улар пастта, баландроқ қароратты зонага күчириб, 400-500°C гача қызигач, улардаги минералли гиллар сувсизланади.

Карбонизланыш, яни CO₂ нинг ажыралиши ва уннинг углерод билан тасирлашиб CO ҳосил қилиши билан биргаликда келади.


Бу эса Fe₂O₃ ёки FeO тикланувчи реакция учун кулай бұлған мұхитни яратады, у клинкернинг сифатини ёмонаштирады.



Бутунги күнда қайнаётган қатламда күйдіриш технологияси ишлаб чиқарылмоқдаки, бу усулда шаклланған ёки майдада шаклдаги хомашёвий аралашмани қатлами орасидан паста ва тепага тезлиги 1,5-3 м/с бўлган иссиқ газлар суриб ўтилади.


Бунда гранулалар доимий ҳаракатда бўладиган ва интенсив равишда газ (1350-1450°С ҳароратда) ва моддалар орасида иссиқлик алмасиши рўй беради, бу шароитда ўлчами 2-5 мм бўлган гранулларни (шаклланған заррачалар) күйдіриш жараёни 30-40 минутда тутатилади, ҳамда баланд сифатли цементлар олинади.

Оҳактош ва гил биргаликда хомашёвий аралашма 1-2% намлик қолгунча тегирмонларда майдалаб туилади. Сүнгти йилларда цемент саноатида кучли каскадли тегирмон бўлмиши «Аэрофол» номли майдаловчи моддаларсиз ва ўзи майдаловчи тегирмонлардан фойдаланилмоқда. Куритувчи барабанлардан сўнг хомашё туйиш учун кўпкамерали трубали тегирмонларга йўналтирилади. Туйилгандан сўнг у циклонларга ёки сепараторлардан эса стандартта мослаш ва созлаш учун силюсга келиб тушади. Ҳозирги заводларда оҳактош ва гилни ҳам майдалаш, ҳам куритишни бирлаштириб шарли тегирмонларда ўтказилмоқда (3-расм).



3-расм. Хомашёвий материалларнинг тегирмонларда куритиш ва майдалаш технологик чизмаси:

1-дозаторлар; 2-тасмали транспортер; 3-илюзли тиқин; 4-тегирмон; 5-ёнигли берувчи ўчо; 6-аэрожелоблар; 7-элеватор; 8-ажратгичлар; 9-насос; 10-циклонлар; 11-енгсилон фильтрлар; 12-вентиляторлар; 13-шинеклар.



3-чизма. Чатиштирилган усулни ишлаб чиқарни

Чатиштирилган усул

Бұу усул ёқилғи сарфинн хүл усулга нисбатан 20 — 30% га камайтириши мүмкін. Бұу хом-ашёвий аралашма хүл усулда тайёрланади, күйдіріш жараёни эса куруқ усулда олиб борилади, яъни шлам махсус

асблоларда сувсизланади, сүнг күйдірішга пеңг ға жүнатылади. Бирок электр қуввати сарфи ортиб боради.

Шунингдек, асосида хом-ашёвий аралашмани нурлантириш ёючи радиацион - кимёвий усул устида ҳам бош қотирилмоқда (3-чизма). Тиңдердің тиңдерде үшкіншік жағдайда 3-чизма радиацион - кимёвий усулде қотирилмоқ да болады.

Хомашёвий аралашмани гомогенлаш вә стандартта мослашы

Махсулоттинг доимий сифатини вә пеңг ларнинг оптималь қолатда ишләшини таъминлаш учун ишләш жараёнида қатый аниқ вә ўзгармас таркибли хом ашёвий аралашма зарур бўлади. Бундай аралашмага созлаш (корректорлаш) йўли билан эришилади.

Созлаш жараёни иккі ёки уч таркиби бўйича оралиқ қоришималарни аралаштириб келтирилади, шундан сүнг қуруқ хомашёвий аралашмани яна гомогенланиши лозим. Гомогенланғандан сүнг хомашёвий уннинг таркиби кальций оксиди миқдори бўйича текширилади (ун титри). Агар CaO миқдори талабларга мос келса, аралашма күйдіріш учун йўналтирилади.

Хомашёни таркибиغا, бирлигига, ҳамда чиқарилаётган цементтинг таркибиغا, сифатига кўра хомашёвий қориshmани (титр) CaO бўйича түйиниш коэффициенти, модулларни бири бўйича созланади.

Вертикаль шлам бассейнларнинг ҳажми 400-1000 м³ бўлиб, бетондан тайёрланади ва пневмоаралаштиричлар билан таъминланган бўлади.

Созланган шлам (шихта) горизонталь шламбассейнларга солинади.

Горизонтал шламбассейнлар думалоқ шаклда диаметри 25 м, баландлиги 6-8 м, ҳажми 6000-8000 м³ бўлади. Янги заводларда шлам (шихта) таркиби ҳар соатда CaO, SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃ бўйича автоматик рентгеноспектрометр билан аниқланади. Аниқлаш натижалари махсус ҳисоблаш асблолари ёрдамида хомашёвий компонентларни нисбатини аниқлайди вә ҳисоблайди.



Хомашёвий аралашмани күйдириш ва клинкер олиш


Майдалаб туйилган ва яхшилаб аралаштирилган хомашёвий аралашма цемент күйдирувчи печь ларда 1350-1450°C ҳароратда күйдирилади. Хомашёвий аралашмани күйдириш ҳўл ва курук усулда ҳам ишлаб чиқариша асосан айланувчи печь ларда амалга оширилади. Айланувчи печь бироз кия 3-4⁰ қилиб жойлаштирилган узун цилиндрдан иборат бўлиб, ичи оловбардошли зирхлар билан қопланган бўлади. Ўчоқнинг (хумдоннинг) узунлиги 95-185-230 м, диаметри 4-7 м бўлади.

Айланувчи печь лар (хумдонлар) карама-карши ёки тўғри конуният бўйича ишлайди. Кукун (курук усулда) ёки шлам (хўл усулда) кўринишдаги хомашё автоматик таъминловчи воситасида печь га унинг юкори (совук) томонидан юборилади, куйи (иссиқ) томондан эса 20-30 метрли аланга кўринишида ёқилғи (табиий газ, мазут, ҳаво ва кўмир кукуни аралашмаси) пуфланади. Хомашё печь ъ кўндаланг кесимнинг фақат бир қисминигина эгаллайди ва у печь да 1-2 айланиш/мин. тезлик билан айлануб тургани холда, турли ҳарорат бўлинмаларидан ўтиб секин аста пастга, ёнувчи газлар томонга караб ҳаракатланади.

Баъзан күйдириш учун хомашёвий аралашмани қисман карбон газлардан қутилиши учун ва 800-850°C ҳарораттагача қиздирувчи, циклонли иссиқлик алмаштирувчи мослама ш бўлган айланувчи печь лардан фойдаланилади (4-расм).

Ишлаб чиқарилган яхшилаб аралашмани 1000-1100°C ҳароратта 1000-2000 тоннада сақланади. Баланд ҳароратлар зоналарини ўтиб, клинкер совук ҳаво оқими таъсирида совитилади. Печь дан клинкер 1000-1100°C ҳарорат билан чиқади, музлаттичга жўнатилади ва у ерда 30-50°C ҳарораттагача совутилади. Совутилган клинкер саклани омборига, кейин майдалагичга юборилади. Майдаланган клинкер икlim шароитига кўра берк ёки очик омборларда сакланади ва у ердан цемент ишлаб чиқариш учун тегирмонларга узатилади.

Баъзан күйдириш аралашмани 1000-1100°C ҳароратта 1000-2000 тоннада сақланади. Баланд ҳароратлар зоналарини ўтиб, клинкер совук ҳаво оқими таъсирида совитилади. Печь дан клинкер 1000-1100°C ҳарорат билан чиқади, музлаттичга жўнатилади ва у ерда 30-50°C ҳарораттагача совутилади. Совутилган клинкер саклани омборига, кейин майдалагичга юборилади. Майдаланган клинкер икlim шароитига кўра берк ёки очик омборларда сакланади ва у ердан цемент ишлаб чиқариш учун тегирмонларга узатилади.




4-расм. Циклонли иссиқлик алмаштирувчилар тизими.

Силослардан курук хомашёвий аралашма пневмоносос ёрдамида печь нинг қабул килувчи бункери 1 га йўналтирилади, бу ерда элеватор 2 ёрдамида моддалар тасмали транспортер 3 га узатилади ва ундан батареяли циклон 4га тушади. Циклон 5дан қайтувчи газлар ёрдамида 6,7 циклонлардан ўтиб, печь 8га тушади. Циклонлардан ўтганда хомашёвий аралашма аста-секин 800-900°C қизиди ва циклон 7 га келиб тушади. Тизимда газлар оқими турун ютувчи 10 орқали ҳаракат қиласи. 200°C қайта ишланган газлар циклон 9 да электрофильтрлар ёрдамида чангдан тоzаланади. Баланд ҳароратлар зоналарини ўтиб, клинкер совук ҳаво оқими таъсирида совитилади. Печь дан клинкер 1000-1100°C ҳарорат билан чиқади, музлаттичга жўнатилади ва у ерда 30-50°C ҳарораттагача совутилади. Совутилган клинкер саклани омборига, кейин майдалагичга юборилади. Майдаланган клинкер икlim шароитига кўра берк ёки очик омборларда сакланади ва у ердан цемент ишлаб чиқариш учун тегирмонларга узатилади.

5-расмда хумдон ўлчами 4x60 м 1 циклонли иссиқлик алмаштиргич 5 билан таъминланган. Ўтаётган газлар газ ўтказувчи ва электрофильтрлар

тизими орқали тутун сўрувчи 13 ёрдамида кувурга ташланади. Хомашёвий шихта сарфловчи бункерга 3 га кейин иссиқлик алмаштирувчи 5 га келиб тушади. Хумдондан қайтган газ вентилятор 8 ёрдамида шарли тегирмон 9 га йўналтирилади.



5-расм. Айланма ўчқа ва циклонли иссиқлик алмаштирувчилар куйдириши цехи.

1-айланма хумдон $4 \times 60\text{м}$; 2-хумдоннинг союқ томонидаги камера; 3-сарфловчи бункер; 4-циклонлар; 5-циклонли иссиқлик алмаштирувчи; 6-газ ўтказгич; 7, 13-тутун ютувчи; 8-тегирмон вентилятори; 9-тегирмон; 10-сепаратор; 11-аэкратувчи циклон; 12-электрофильтр; 14-енсимон фильтр; 15-аэрожелоб; 16-инеклар; 17-хом-аиё учун транспортер; 18-ёнилгى учун мослама.

Айланма печьларда клинкер қуйдиришда ўтадиган жараёнлар

Хомашёвий аралашмани қуйдириш ва цемент олиниши мураккаб физикавий, физик-химёвий жараёнлар билан ўтади. Жараёнларни характеристини қуйдириш ҳарорати аниқлайди. Шлам (хомашёвий аралашма) газларни таъсирида ($300\text{-}600^\circ\text{C}$) сувсизланади ва куюқлашади. Кейинчалик

йирик заррачаларга айланади. Печь узунлиги бўйича шлам йўналтирилади, хомашёвий аралашмада органик кўшимчалар $400\text{-}500^\circ\text{C}$ да куяди ва каолинит сувсизланаб, қўйидагича Al_2O_3 2SiO_2 ҳосил бўлади.

Куриш бўлинмасида ҳарорат 600°C дан 700°C га узлуксиз ошиб боришида тушаётган хомашё курийди. Куриган модда уваланади ва айланни тушаётганда уваланган хомашё янада майда шаклларга бўлинади.

$700\text{-}800^\circ\text{C}$ ҳароратда бошқа гил компонентлар сувсизланади ва бу иситиш бўлими деб аталади. Бу икки бўлинма ишлаб чиқаришнинг ҳул усулида печь узунлигининг $50\text{-}60\%$ ини эгаллайди. Куруқ усулда эса хомашёни иситиш бўлими буғланиш бўлинмаси ҳисобига қисқаради.

$750\text{-}800^\circ\text{C}$ ва ундан юқори ҳароратда таркибидаги мoddалари орасида қаттиқ ҳолатда реакция бошланади, ва ҳар хил ўлчамдаги гранулалар ҳосил бўлади.

Карбонизланиш бўлинмаси – узунлиги печь узунлигининг $20\text{-}23\%$ ини ташкил қиласи. Бу бўлинмада қўйдирлаётган мoddанинг ҳарорати 700°C дан 1100°C гача кўтарилади. Бу ерда кальций ва магний карбонат тузларининг бўлниши жараёни ниҳоясига етади ва катта миқдордаги эркин кальций оксиди – CO_2 юзага келади. Ҳарорати $900\text{-}1100^\circ\text{C}$ бўлган бўлим кальцийга бойитиш бўлими деб аталади.

CaCO_3 нинг термик бўлниши – иссиқликнинг катта ютилиши билан кечувчи эндотермик жараён бўлиб, бу туфайли печь нинг шу бўлинмасида иссиқлик истеъмоли катта бўлади. Шу бўлинмада сувсизланган гилили минералларнинг Si_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 оксидларига парчаланиши юз беради. CaO эса $3\text{CaO Al}_2\text{O}_3$ ва қисман $2\text{CaO Al}_2\text{O}_3$ типидаги кимёвий бирикмаларни ҳосил қиласи.

Экзотермик реакциялар бўлинмасида ($1100\text{-}1250^\circ\text{C}$) 3CaO , Al_2O_3 , 4CaO , Al_2O_3 , Fe_2O_3 ҳосил бўлишининг қаттиқ фазали реакциялари кечади ва печь узунлигининг $5\text{-}7\%$ ини эгаллайди, катта миқдорда иссиқлик чиқиши ва

модда ҳароратининг интенсив равишда ортиши ($150\text{-}200^{\circ}\text{C}$ га) билан биргаликда кечади.

Эриш бўлинмасида $1300\text{-}1450^{\circ}\text{C}$ — (давомийлиги пеъ нинг 10-15% ини ташкил қилади) пеъ нинг ҳарорати кўйдирлаётган модда учун энг юқори ҳарорат (1450°C) га эришади. Бу модданинг кисман эриши ва алит $3\text{CaO}, \text{SiO}_2$ ҳосил бўлиши учун зарур 1300°C да кўйдирлаётган модда ҳажмининг 20-30% микдори (нисбатан енгил эрувчи минераллар $\text{C}_3\text{A}, \text{C}_4\text{AlF}, \text{MgO}, \text{CaO}$ ва аралашмалар) эрийди. Ҳароратнинг 1450°C гача кўтарилишида клинкер суюклигига 2CaO SiO_2 ва CaO эрийди ва эритмада улардан алит 3CaO SiO_2 ҳосил бўлади. Алит эритмада ёмон эрийди, бунинг натижасида ундан майдага кристаллчалар кўринишида минераллар ажралади. Алит ҳосил бўлиши жараёни модда 15-20 минут эриш бўлинмасида бўлгандга тугайди. Пеъ нинг айланиси турнишида модда узлуксиз равишида оқиб тургани туфайли майдага заррачалар гранулалар билан аралашиб кетади. Ҳароратнинг 1450°C дан 1300°C га пасайиши эритмадаги MgO нинг (периклаз кўринишида) қотишга олиб келадики, бу қотиш эриш бўлинмасидан кейин келувчи совиши бўлинмасида тугайди. Совиши бўлинмасида клинкернинг ҳарорати 1300°C дан 1000°C гача пасаяди; бу ерда унинг тузилиши ва алит C_3S , белит C_2S ва бошқа минералларни периклаз, шишасимон фаза ҳамда иккинчи даражали ташкил этувчиларни ўз ичига олувчи клинкер таркиби буткул шаклланади. Клинкерда эркин оҳак CaO 0,5-1% дан ортик бўлмаслиги керак.

Клинкер айланувчи пеъ дан тўқ қулранг ёки яшилсизон қулранг рангли гранулалар кўринишида чиқади. Клинкер пеъ дан чиқишида 1000°C га эга бўлади, турли турдаги совуткичларда $100\text{-}200^{\circ}\text{C}$ гача совитиласида ва бир-иќида омборхонада сақланади.

Цемент ишлаб чиқаришнинг куруқ усули сўнгги йилларда анчагина такомиллаштирилди. Энг кўп кувват талаб қилувчи жараён бўлмиш ҳомашёни карбонизлантириш — айланувчи пеъ зиммасидан олиниб, бу жараён тезроқ кечувчи ва бунда (қайтаётган) газларнинг иссигидан

фойдаланувчи декарбонизатор зиммасига юкланади. Ҳомашёвий аввал циклонли мосламалар тизимиға тушуб, бу ерда муллақ ҳолда (қайтаётган) газлар билан иситиласида ва иссиқлигича декарбонизаторга узатиласида. Иссиқликбергичларни декарбонизатор билан биргаликда пеъ нинг узунлиги тахминан икки маротаба кисқаради.


Бизнинг Ўзбекистонда портландцемент тайёрлашнинг янги усули — клинкерни хлоридларнинг тузли эритмасида кўйдирлаётган пеъ тақлиф этиласида. Бу усулни муллаби Б.Б. Нудельман бўлиб, у пеъ нинг асосий реакцион муҳити (силикатли эритма)ни хлоридлар асосидаги тузли эритма билан аралаштириди.

Алунит — юқори асосли $\text{Al}-\text{Cl}$ кальций силикати бўлиб, таркибидаги 2,5% хлорид мавжуд. Бу ҳолда клинкер 3-4 марта енгилроқ майдаланади, бу эса туйишнинг кувват сарфини камайтириш ва туювчи асбоблар сонини қисқартириши имконини беради. Алунитли цемент дастлабки муддатларда тезроқ гидратланади. Бироқ бу турдаги цементдан фойдаланилган конструкциялар тез емирилиши кузатилган. Бугунги кунда бу цементдан тайёрланган бетоннинг емирилишига чидамлилиги чукур ўрганилмоқда.

Клинкерни туйиши

Портландцементни кўччилик ҳоссалари хусусан фаоллиги, қотиш тезлигиги, нафакат кимёвий ва минералогик таркиби билан аниқланади, балки маҳсулотни майдалик даражаси билан ифодаланади.


Цемент кукунининг ўлчами асосан 5-10 мм дан 30-40 мкм гача бўлган заррачалардан иборат. Портландцементнинг майдалик даражаси №02, № 008 элакдаги қолдиги ва кукуни сатҳи юзаси билан ифодаланади. Ҳозирги заводларда цемент №008 элакда 5-8% қолдик қолгунча, сатҳи юзаси $2500\text{-}3000 \text{ см}^2/\text{г}$ бўлгунча туюлади. Цементнинг майдалик даражаси $7000\text{-}8000 \text{ см}^2/\text{г}$ дан ошса, унда унинг мустаҳкамлиги ва қотиш тезлиги ҳам ошади.



6-расм. Очик цикл бўйича клинкер майдалаш учун мослама чизмаси
 1-кран; 2-тегирмоннинг сарфловчи бункерлари; 3-озиклантирувчилар; 4-тегирмон; 5-бои ўтказгич; 6-асосий редуктор; 7-аспирацион камера; 8-циклонлар; 9-электрофильтр; 10-вентилятор; 11-цемент бункери; 12-насос; 13-юк туширувчилар; 14-йигма шинек; 15-узатувчи шинек; 167-майдалашни тезлатитириши учун идиш; 17-насослар; 18-озиклантирувчи.

Бу технологик жараён очик ёки ёпик цикл бўйича ишловчи айриш курилмаларида амалга оширилади. Ичи пўлат зирх плиталар билан қопланган ва тешкли тўсиклар билан икки-тўрт камерага бўлинган барабан кўринишидаги трубали тегирмон шулар жумласидандир. Хомашё улардаги, туювчи жисмлар — пўлат шарлар (йирик қилиб туювчи камераларда) ва цилиндрлар (майда қилиб туйиш учун) ёрдамида туйлади. Очик цикл бўйича ишлаётганда модда йирик туйиш камераси томонидан говак ўқ орқали келади, туйилган модда эса майда туйиш камерасидан чиқади (6-расм).

Бу технологик цикл бўйича ишловчи айриш курилмаларида амалга оширилади.



7-расм. Клинкер, гипс ва қўшимчаларни майдалаштириш технологик чизмаси.

1-дозаторлар; 2-тасмали транспортер; 3-тегирмон; 4-элеватор; 5-сепараторлар; 6-аэрожелоб; 7-камерали насос; 8-сиқилган ҳаво фильтри; 9-шахта; 10-циклон; 11-енгисимон фильтр; 12-вентилятор.

Клинкерни туйиш жараёнини самарадорлигини ошириш учун сирти фаол моддалар қўшиш тавсия этилади. Масалан, милонафт, петролатум, сульфат-вчиткич ва ҳоказо. Бу моддаларнинг миқдори тажриба орқали ўрнатилади. Портландцементнинг тутиб қолишини секинлаштириш учун туйиш вақтида клинкерга (SO_3 нинг цементдаги умумий таркиби 3,5% дан ортмайдиган қилиб) гипс тоши қўшилади (2.7-расм). Ҳосил бўлган цемент ҳаволи сўргичлар орқали саклаш омборларига жўнатилади.

Сўргичлардан ташқари ташиб воситалари сифатида чўмичли элеватор, пневматик ташувчилар, аэрожелоблар ишлатилади. Цементни одатда темирбетон силюсларда (d=8-18 м, баландлиги 25-40 м) сакланади.

Истеъмол қилювчи корхоналарга цемент қофоз қопларда, вагонлар ёрдамида маҳсус машиналар орқали жўнатилиди.

Клинкерни саклаш

Иссик клинкерни туйиш учун тегирмонларга йўналтириш мумкин эмас, унинг ҳарорати 50°C га тушгандан сўнгина шундай қилиш мумкин. Бу ҳол иссиқ клинкерни туйиш, баъзан тегирмонда икки сувли гипснинг сувсизланиши билан боғлиқ бўлиб, бунда цементнинг котиш муддати стандарт талабларидан чиқиб кетиши мумкин. Клинкер ҳароратини талаб қилинган чегараларигача туширишни, уни маълум муддат саклаш йўли билан амалга ошириш мумкин. Клинкерни саклаш ва бундан ташкари яна бир мақсадни - печь ларда ремонт ишлари кетаётган даврда цемент тегирмонлари тўғри ишланиши таъминлаш учун захира заминини яратиш ҳам назарда тутилади.

Клинкер усти ёпик тиргакларга эга бўлган деворларининг баландлиги 3-6 м бўлган, кўприксимон кранлар билан жиҳозланган омборларда сакланади. Печь дан чиккан клинкернинг таркибида маълум микдорда эркин кальций оксиди CaO бўлади, клинкернинг сакланниб туриши бу оҳакнинг ва цемент сифатини яхшиланишига имкон беради.

Цемент ишлаб чиқарилишини назорат қилиш

Сифатли цемент олиш учун заводлarda цемент ишлаб чиқаришдаги барча технологик жараёнларни назорат қилиши зарурdir. Буларга куйидаги аниқлашлар киради:

— хомашё сифатини, ҳар бир ишлаб чиқариш жараённада моддаларни хоссаларини, асбоб-ускуналар ишини аниқлаш;


— цемент хоссаларини, хусусиятларини ва стандарт талабларига жавоб беришини аниқлаш.

хомашё моддаларни кимёвий таркибини, хусусан CaO (тибр бўйича) нине оҳакдаги микдорини назорат қилинади.

Цементнинг сифатини унинг ҳажмий оғирлиги бўйича баҳоланади ва $1550 - 1650 \text{ g/cm}^3$ оралиқда тебранади. Эркин ҳолатдаги CaO микдори 1%

Цементнинг сакланниши ва жўнатилиши

Цементнинг ҳамма турларини қабул қилиш техник талаблар бўйича ҳисобланган ҳолда бажарилади. Жўнатиладиган портландцемент партиясининг ўлчами корхонанинг бир йиллик қувватига қараб аниқланади. Одатда цемент йигма-темирбетон силосларда сакланади (8-расм).



8-расм. Цементлар учун силосларнинг технологик чизмаси

1-силосларни юкланирувчи мосламалари; 2-цемент учун силослар; 3-юк туширувчи мосламалар; 4-аэрожелоб; 5-енгсимон фільтрлар; 6-вентилятор.

Уларнинг диаметри 8-18 м. Баландлиги 25-40 м, хажми 2500 – 10000 т ва ундан юқори. Силослар цементни доимий аралаштириб туриш учун ҳаво тарқатувчи мосламалар билан таъминланган. Цементнинг асосий массасини заводлардан қоғоз, битумланган қопларда жўнатилади.

Цемент заводларида меҳнатни муҳофаза қилиш

Заводларини лойиҳалаштиришда меҳнатни муҳофаза қилинадиган тадбирларга катта аҳамият бериш лозим. Ҳар бир ҳаракатланиб турган асбобускуналар, ишлаб чиқариш воситалари хизматчилардан тўсилган бўлиши керак.

Куритиш, куйдириш механизмлар, ҳаво алмаштирувчи (вентиляторлар) воситалари билан таъминланиши лозим. Электрофильтрлар ёрдамида печь лардан ишлаб чиқсан газлар тозаланади. Кўпгина механизмлар хусусан, болғали майдалагичлар шовкин-сурон билан ишлайдилар. Бу ҳолатда ушбу асбобларни товуш ютадиган қопламалар билан беркитилади.

Махсулот сифати, ишлаб чиқаришни самарадорлигини ошириш ва иктисол қилиниши учун асосий тадбирлар: асбобларни электрон хисоблаш машиналари ва автоматик бошқарув тизимлари билан таъминланиши.

Ишлаб чиқаришнинг АБСлари технологик жараёнлар давомида юз берадиган турли бузилишларни ўз вактида пайқайди ва уларни бартараф қиласди. АБСларга куйидагилар киради:

Созлаш объектлари жараёнлари:

- ҳом ашёвий моддаларни майдалаш;
- ҳом ашёвий моддалар, клинкер, кўмирни туйиш;
- клинкерни куйдириш.

Созловчи қурилмалар ёрдамида уларда кечадиган барча жараёнлар назорат қилиб турилади. Цемент заводларида ишлаб чиқариш назорати иккни

йўналиш бўйича амалга оширилади: маҳсулот сифатини ва техник жараённи назорат қилиш.

Маҳсулот сифатини унинг кимёвий, минералогик таркиби бўйича баҳоланади.

3-Боб. Цементларнинг қотиши ва ҳоссалари

Мавжуд назариялар ичиде Ле-Шателье, Михаэлис, Н.А. Байковлар нуткази назари энг катта қизиқиш ўйғотди. Ле-Шателье 1887 йилда қотишнинг кристаллланиш назариясини таклиф этган. Бу назарияга кўра бошланғич сувсиз цемент минераллари сувда уларни гидролизловчи маҳсулотларга нисбатан анча юкорироқ эрувчанликка эга бўлиб, гидратли янги тузумларга нисбатан ўта тўйинган эритмаларни ҳосил қиласдилар. Гидратли янги тузилмалар кристалллчалар кўриннишида ажralиб чиқадилар ва улар ўта тўйинган эритмадан ажralиб чиқа борган сари етарли даражада мустаҳкамликка эга бўлган кристалл ўсимталар ҳосил қиласдилар.

1893 йилда Михаэлис коллоид назариясини илгари сурди. Бу назарияга кўра, мустаҳкамлик шаклланишининг асосий сабабчилари қилиб, қотища ҳосил бўлувчи ўта туйилган $\text{Ca}(\text{OH})_2$, ва кальций гидроалюминатларни кўрсатади.

Улар эритмадан кристалл структурали (тузилиши) чўқинди кўринниша ажralади. Михаэлис фикрича, улар гидравлик қотища фаол қатнашмайдилар. Қотиш асосини у гель массани хисоблаган ва ундан чукур жойлашган цемент заррачалар қатлами сувни сўриб олади. Шунда масса зичланади ва мустаҳкамланади.

А. А. Байков (1923) цементнинг қотишини кристаллланиш ва коллоид жараёнларнинг биргаликда кечиши билан изохлайди. Назария бўйича қотиш 3 та даврга бўлинади ва улар куйидагилардан иборат:

1. Бөгловчи модда сувда эриб, түйинган эритма ҳосил қиласы;
2. Цемент қаттың фазасында сув күшиләди, гидрат бирикмалар ҳосил қиласы ва бу ҳолат — коллоид ҳолатта ўтиб боради;
3. Коллоид ҳолатта ёки мұхитдан кристалл доначалар ҳосил бўлади ва тузум қотиб мустаҳкамлиги ошади.

Бугунги кунда гилсім он маңсулотлар ҳам кристалл эканлығы, аммо коллоид дисперсионлик ҳұсусияттарында да эканлығы анықланған.

Юқорида санаб ўтилган олимларнинг изланишлари ресми олимлар ишларыда үзининг равнақыни топди. П.А. Ребиндер, В.Б. Ратиновлар фикрига күра қотиш жараённы кристаллланиш механизми бўйича кечади, яъни қотиш бекарор бошлангич фазаларнинг эриши, түйинган эритмалардаги гидратли бирикмаларнинг кристаллланиши билан боғлиқ. Уларда гидролизланиш жараённи шундай кечиши мүмкін, боғловчи модда тўлиқ гидраттага айланганда қотиш тузилиши пайдо бўлмайди — кристалллар эримаган ҳолда ўсадилар, деб хисоблайдилар. Ионларнинг цемент минераллари панжарасидан сувли мұхитга ўтиши ва уларнинг гидролизланиши қотишнинг бошлангич босқичидир. Эритмадан ажralаётган кристаллчалар янги фазанинг куртаклари бўлади. Етарлича юқори мустаҳкамлика эга бўлган кристаллланиш структураси синчнинг пайдо бўлиши қотишнинг кейинги босқичи бўлади.

Портландцемент сув билан таъсирлашуви ва гидратланиши

Портландцемент 4та асосий клинкер минераллардан иборат: C_3S , C_2S , C_3A , C_4AF .

Гидролиз бу - тузларни сувдаги OH ионлари билан таъсирлашув реакциясынан киришиши. Масалан:



Гидратация - кимевий бирикмага кристаллогидрат ҳосил бўлиб сувни бирикиши. Масалан: $CaSO_4 \times 0.5 H_2O + 1.5 H_2O = CaSO_4 \times 2 H_2O$

Гидратли қотишида боғловчи модда ортиқча микдордаги сув билан таъсирлашади ва қаттың маңсулот ҳосил қиласы.

Гидравлик қотишида сув нафакат күшиләди, балки кимёвий боғланади.

Карбонатли қотишида CO_2 ҳаводан боғловчи билан ютилади ва кимёвий боғланади. Кимевий реакциялар цемент сув билан аралашган ҳамон бошланади. Клинкердаги алит $3CaO \cdot SiO_2$ сув билан таъсирлашуви натижасида ҳар хил таркиби кальций гидросиликатлар ҳосил қиласы. Уларнинг ҳосил бўлиши мұхитнинг ҳароратига ва суюк фазадаги $Ca(OH)_2$ нинг концентрациясынан боғлиқ. Биринчи босқичда C_3SH_4 (биринчи гидросиликат) ҳосил бўлади ва у тез ҳолда иккиламчи ва учинчи гидросиликатлар ҳосил қилиб гидролизланади. Бу жараёнда паст асосли $CSH(II)$ ва юқори асосли гидросиликатлар $CSH(I)$ тоберморит ҳосил бўлади. Алитни сув билан реакцияга кириши кўйидагича ўтади:



Белит алитта нисбатан секинрок гидролизланади ва гидролизланишида камроқ $Ca(OH)_2$ ажратиб чиқаради.

$2(2CaO \cdot SiO_2) + 4H_2O \rightarrow 3(CaO \cdot 2SiO_2 \cdot 3H_2O) - Ca(OH)_2$
 $3CaO \cdot 2SiO_2 \cdot 3H_2O$ - кальций гидросиликати C_3S нинг $Ca(OH)_2$ билан түйинган аралашмада тўлиқ гидролизланишида ташкил топади.

$C-S-H$ термини кальций силикатларининг ярим кристалл ва аморф гидратлари учун кўлланилади. $(0,8-1,5) CaO \cdot SiO_2 (1,0-2,5) H_2O$ таркиби паст асосли CSH ва $(1,5-2) CaO \cdot SiO_2 \cdot 4H_2O$ таркиби юқори асосли $CSH(II)$ гидросиликатлардан фарқланади.

Паст асосли силикатларнинг ҳосил бўлиши мустаҳкамлигини ортишига ёрдам беради. Юқори асосли силикатларнинг ҳосил бўлиши эса мустаҳкамликни камайтиради. $175^0\text{-}200^{\circ}\text{C}$ ҳарорат ва $0,8 - 1,3$ МПа босимда иссик намли автоклав ишловида мустаҳкамликни оширувчи моддалардан яна бири бўлмиш тоберморит 5 ($\text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$) ҳосил бўлади.

Кальций алюминнатларининг гидратланиши

Кальций алюминнатлари қаттиқ фазадаги $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ажралмагани ҳолда гидролизланадилар. Клинкер минераллари орасида энг фаол фаза $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ дир. У сув билан тъйирлашгани ҳамонок турғун бўлмаган $4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 19\text{H}_2\text{O}$ ва $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ гидратларининг юмшоқ қатлами юзага келади. Улар юпқа гексагонал пластинкалар шаклида бўладилар.

Гидроалюминатнинг юмшоқ тузилиши эса цементнинг қисиуқка чидамлилигини ва эмирилишга чидамлилигини ёмонлаштиради. Барқарор шаклда бўлган олтита сув молекулаги гидроалюминат қуйидаги формула бўйича таркиб топади: $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.

Клинкерни тўйинганда гипс кўринишида киритиладиган кальций сульфати (тутиб қолишини секинлаштиргич) C_3A билан фаол кимёвий реакцияга киришади ва уни кальций гидросульфоалюминат (этtringит минерали) билан боғлайди.



Этtringит $\text{Ca}(\text{OH})_2$ билан тўйинган аралашмада аввал коллоид ҳолатда ажралиб никади, C_3A юзасига ўтираётib унинг гидролизланишини секинлаштиради ва цементнинг тутиб қолиш вақтини узайтиради.

$\text{Ca}(\text{OH})_2$ билан ўта тўйинган аралашма кристалларни туфайли $\text{Ca}(\text{OH})_2$ нинг концентрацияси пасаяди ва бу пайтда этtringит узун игнасимон кристаллар кўринишида шаклланади. Этtringит цементтошнинг ғовакларини тўлдиради ва қотган цементтошнинг эртароқ механик мустаҳкамликка эришишига сабабчи бўлади. Бу ҳолда юмшоқ

гидроалюминатлар юзага келиб, бартараф этилиши туфайли тузум яхшиланади. C_3A гипстоши билан реакцияга киришиб этtringит ҳосил қиласди.




Кальций алюмоферритларининг гидратланиши

Бу минералларнинг гидратланиши маҳсулотлари таркиби суюқ фазодаги охак концентрациясига ва гидратланиш давридаги ҳароратта боғлиқ. Кимёвий тъйирланиш қуйидаги формула орқали ифодаланади:



агар $\text{Ca}(\text{OH})_2$ сув мухитда кўпроқ бўлса, унда:



Гидроалюминат гипс билан бирикib этtringит ҳосил қиласди, гидроферит эса цемент гили таркибига киради. Одатда булар ҳаммаси 30-32 мол, сув билан ҳосил бўладилар ва $70\text{-}100^{\circ}\text{C}$ сув 8-10 мол. қолгунча ажралиб чиқади.

Бошқа клинкер минералларининг гидратланиши клинкер шишиаси C_4H_6 ва C_3FeA_6 умумий формулали қаттиқ аралашмани беради.

Клинкер минераллари сув билай тъйирлашувида бешта асосий турдаги моддалар ҳосил қиласди: 1-призма ёки игнасимон кристаллар; 2-гексагональ ёки б таъ бурчакли пластинкалар – этtringит; 3-думалоқ шаклидаги кристаллар - гил таркибидаги; 4-шаклсиз пластинакалар; 5-юмшоқ масса – $\text{Al}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}(\text{OH})_2$. Эркин CaO ва MgO ларнинг гидратланишида мос равишида $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ва $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ларни беради. Жараёнлар секин кечади ва оксидлар миқдори 1% юқори бўлганда цемент ҳажмининг нотекис ўзгиришига сабаб бўлиши мумкин.

Гидратланиши жараённи биринчи муддатларда анча тез кечади, сўнгра у секинлашади ва гидратланиши тезлиги клинкер доначалари таркибига, уларнинг ўлчамларига, қотиш ҳароратига, сув ва цемент миқдори нисбатига боғлиқ бўлади.

4-Боб. Цемент қоришмаси ва қотган цементтошнинг тузилиши хусусиятлари ҳамда уларнинг омилларга боғлиқлиги

Цементтошни В.И. Юнг цементнинг гидратланган гил ва кристалл маҳсулотлари ҳамда клинкернинг гидратланмаган доначаларидан иборат микробетон сифатида тасаввур қылган.

Цементдан тайёрланган ҳамир-концентралган сувли суспензия қўринишида бўлади ва у аниқ структурага (тузилмага), ёпишқоқликка эгадир.

Бирламчи структура гидролизланиши маҳсулотларнинг дисперсион заррачаларидан ҳамда цементнинг вандервальс кучлари билан бояланган гидролизланимаган доначаларидан таркиб топган.

Янги тузилмалар катталаша боргани сари қаттиқ Заррачаларнинг ҳаракатчанлиги пасаяди ва цемент қоришмаси куюлади. Цемент қоришмасининг асосий тузилиши (тутиб қолиш) нинг охирига бориб шаклланади ва шунда қориша тош-цементта айланади. Цементнинг сув билан ўзаро таъсиrlашувидан гидролизланишининг ички ва ташки маҳсулотлари юзага келади. Цемент ҳамири реологик хусусиятларга эга: тиксотропия, структура, ёпишқоқлик, седиментация ва ҳоказа.

Тиксотропия – бу цемент қоришмасининг тузилиши механик таъсиrlари (коришириш тебрантириш) остида бузилиши ва механик таъсиrlар тўхтагандан сўнг тузумдаги структураний болганишлар қайта тикланишидид.

Цемент қоришмаси қовушқоқ эластик, йиғу структураланган тикстрап тузумларга киради. Цемент қоришмаси учун структураний қовушқоқлик, пластик мустаҳкамлик, иссиқлик ажralиши, кенгайиши ва бошқалар ҳарактеридид. Структураний қовушқоқлик кўп жихатдан цементнинг хусусиятларига, концентрациясига, ҳароратига, суспензиянинг саклаб турилиши давомийлигига, сув цемент нисбатига ва қориshmанинг саклаб туриши муддатига боғлиқ бўлади.

Сирти фаол моддалар (САМ) қовушқоқликни камайтиради, трепел, опока, диатомит киритиш эса орттиради, цемент қоришмасининг қотишида структураний қовушқоқлик кескин ортади. Бундай қориша маълум пластик мустаҳкамликка эга бўлиб қолади. Бу пластик мустаҳкамлик қоришмага МДД да тайёрланган конуссимон пластомерни ботиришида ҳосил бўладиган чегаравий силжиш кучланишининг қўймати билан ифодаланади. Агар конус учидаги бурчак 45° бўлса РП силжишининг абсолют чегаравий кучланиши П.А. Ребиндер формуласи бўйича ҳисбланади:

$$P_m = 0,659 \frac{F}{h^2 m}$$

бу ерда F - куч (МПа), h^2 – конуснинг ботищ чукурлиги, см.

Цемент ҳамиридаги седиментация ҳодисалари

Цемент қоришмасининг ийрик ва оғир заррачалари оғирлик кучи таъсирида юқори қатламдан қуйи қатламга кўчиб ўтириб қолади.

Бунда массанинг умумий зичланиши ва аралашма юзасида маълум миқдорда сув пайдо бўлиши, яъни сув ажralиши кузатилади. Тўлдиргич доначалари ва арматура таёқчалари тагида сув қатламлари ҳосил бўлиши мумкинлиги туфайли сув ажralиши бетон конструкциялари хусусиятларига салбий таъсиr кўрсатади. Аммо у вакуумлаб жойлашда маълум миқдорда фойдали бўлиши ҳам мумкин. Шундай килиб, фойдаланиш шароитларига боғлиқ равишда қоришмалар ва бетон аралашмаларнинг сув тутиб қолиш хусусиятларини кўп бўлмаган миқдордаги турли қўшимчалар, масалан оҳак қоришмаси, чўкувчанлик хусусиятига эга бўлган фаол моддаларни киритиш йўли билан созлаш мақсадга мувофиқдир. Цемент қоришмасининг қовушқоқлиги, сув тутиб қолиш хусусияти, иссиқлик ажralиши қанча катта бўлса чўкиш шунча кичик бўлади ва сув ажralиши шунча кам бўлади.

Цементнинг сув билан таъсирлашуви иссиқлик ажралиши билан биргаликда кечади, цемент минералларининг гидратланиши реакцияси эса экзотермик реакциядир. Клинкер минералларидан иссиқлик ажралиши турлича бўлиб, катта чегараларда ўзгаради: масалан C_3S , шиша ва C_3A ларнинг микдори катта бўлганда, иссиқлик ажралиши биринчи муддатларда бу минералларнинг сув билан тез таъсирлашуви натижасида юз беради. Катта микдордаги C_4AF4 ҳамда $\beta\text{-}C_2S$ бўлган цементлар кам иссиқлик ажралиши билан ажралиб турадилар. Ўта майдаланган гранулаланган домна шлаклари иссиқлик ажралишини камайтиради. Иссиқлик ажралиши катта амалий аҳамиятта эга. Паст ҳароратларда оддий конструкцияларнинг бетонлаш жараёнида иссиқлик ажралишининг ортиши ижобий роль ўйнайди ва аксинча, юкори ҳароратларда эса салбий роль ўйнайди.

Кўпгина тадқиқотчиларнинг тажрибалари шуни кўрсатади, шиша цементнинг сув билан аралашмасида биринчи суткаларда погонали равишида ажралиб чиқади.

Биринчи даврда 30-40 мин. давомида иссиқликнинг кучли ажралиб чиқиши кузатилади: иккинчи даврда - иккичи - тўртничи соат давомида иссиқлик кам ажралади (индукцион давр): учинчи давр 3-5 соат ўтгач бошланади ва бу давр иссиқлик ажралиши аста-секин орта бориб 6-10 соатдан сўнг ўзининг максимумга эришиши билан ҳарактерланади: тўртничи даврда бир суткали муддатта келиб ажralаётган иссиқлик микдори камаяди. Бу вақтда мустаҳкамлик интенсив равишида ортиши кузатилади. Шу билан бир вақтда Ю.С. Малининнинг маълумотларига кўра цемент қоришимасининг сув билан аралашмасида $Ca(OH)_2$ ва SiO_2 концентрациясининг погонали ўзгариши юз беради. Тўлдиргичлари ва ортиқча микдордаги сув бўлган бетон ва қоришло аралашмаларнинг қотиш жараёнига иссиқлик ажралиши интенсивлиги омилларнинг таъсiri камроқ бўлади.

Цементтошнинг кенгайиши

Цемент қоришимасининг қотиши вақтида унинг хажми ўзгаради (кенгаяди) ва бу ўзгариши тутнб қолиш вақтида энг тез равишида кечади. Тузумнинг бундай кенгайиши кисман унинг иссиқликдан кенгайиши билан изохланади. Турли ёриқлар ва номаклуб шакл ўзгаришига йўл қўймаслик учун бетон қоришло маддасидан сўнг дарҳол лозим бўлган қотиши шароити яратиш керак.

Цемент тошни мустаҳкамлигига катта таъсир кўрсатувчи омиллардан бири бу ғоваклик. Ғоваклилик қанча кам бўлса, мустаҳкамлик кўрсаткичлари ва чидамлиликни ҳам қўшиб ҳисоблаганда унинг бошқа ҳусусиятлари шунча юкори ҳисобланади. Ғоваклик ҳосил бўлиши сув цемент нисбатига боғлиқдир.

Цемент қуидаги ғовакларга эга бўлади:

А) гель ғоваклари (0,1 мкм дан кичик);

Б) капилляр ғоваклар (0,1–10 мкм) — гил зарралари агрегатлари орасида жойлашган бўлади;

В) ҳаво ғоваклари (50 мкм дан) аралаштириш ёки қўшимчалар қўшиши вақтида киритилган ҳаво билан тўла бўлади.

Бу барча ғоваклар коллонд даражадаги заррачалар ҳамда ғовак бўшлиқ билан ажралган уларнинг агрегатларидан ташкил топган цемент гельига боғлиқдир. Цементнинг таркибига, сувнинг бошлангич микдорига ва технологияга боғлик равишида ғоваклилик гель ҳажмининг 28-40%ини ташкил қиласди. Гельнинг ғовакли тузилиши гель ғовакларининг ўзига хос физикавий ҳусусиятларига боғлик равишида цементтошнинг механик хоссаларига, совуқка, емирилишга, чидамлилигига таъсир кўрсатади. Гель ғоваклари цемент тош ва бетоннинг совуқка чидамлилигига салбий таъсир кўрсатмайди. Бу ҳодиса шу билан тушунтирилади, гель ғовакларини тўлдирган сув қаттиқ фаза

билин физикавий-кимёвий болганишда бўлади, паст ҳароратларда музламайди ва ҳатто кучли совуқларда ҳам яхга айланмайди.

Говакларга адсорбцияланган сув ва гель ғоваклари қисмини кичрайтириши туфайли гельнинг сув билан сингдирувчанлиги кичик бўлади. Сувнинг бир қисми гель ғовакларига сигмайди, ундан ташкарида қолиб капилляр ғоваклар ҳосил қиласди.

Капилляр ғовакларга сув тўйинининг оддий шароитларида бемалолроқ кириб боради. Шу туфайли капилляр ғоваклари кўп бўлган цементтош ва бетон паст совуққа, эмирилишига чидамлиликка ва катта сингдирувчанликка эга бўлади.

Цементтошнинг ғоваклилиги сувнинг фақаттинг бошлангич миқдорига эмас, балки унинг қаттиқ фаза билан боғланиш шаклига ҳам боғлиқ бўлади. П.А. Ребиндер классификациясига кўра сув боғланишининг уч шакли фарқланади: **кимёвий болганиши** — энг кучли боғланиш хисобланади, қиздиришда чиқиб кетади; **физик-кимёвий болганиши** — гил ғовакларида мавжуд бўлади, бу боғланиш куритишда бузилиб кетади; **физик-механик болганиши** — цементтошнинг капилляр ғовакларига сувнинг тутиб колинишига сабаб бўлади.

Цементтош тўлдиргичлар доналарини биректирувчи минерал елим (клей) бўлиб қолади ва у ҳусусий мустаҳкамликка адгезияга эга бўлиши лозим. Унинг бу ҳусусиятлари янгидан ҳосил бўлган моддаларнинг сифатига, ғовакларининг ҳажми ва фазилатига боғлиқ бўлади. Янгидан ҳосил бўлган моддаларнинг сифати уларнинг таркиби ва дисперсионлиги билан белгиланади, миқдори эса цементтинг гидратланиши даражасига тўғри пропорционал бўлиб, сон жиҳатдан цементтинг сув билан реакцияга киришган қисми миқдорининг цементтинг умумий массасига нисбатан тенг бўлади. Гидратланиши даражаси рентген усулида ёки боғланган сувнинг миқдори бўйича аниқланади.

Портландцемент ҳатто тўлиқ гидратланганида ҳам сувнинг 25-27% гача миқдорини кимёвий боғлайди. Одатда узок вакт қотишида гидратланиш даражаси 80-90% дан ошмайди. Шу туфайли цемент қориши масига киритилган сувнинг 30-50% цемент билан фақат қисман кимёвий таъсирилашида ва қаттиқ фазага киради. 105-110°C ҳароратда қуритилганда чиқиб кетмаган сувнинг миқдори бир ойлик қотишдан сўнг 10-15% гача етади.

Боғланган сувнинг миқдори цементтинг сувцемент нисбатига ва дисперсионлигига боғлиқ.

Гидратация даражаси — катта техник-иктисод ҳамиятга эга. Чунки у кўйайган сари ҳосил бўлган моддалар ҳажми, контракция ҳам кўпаяди, бу эса ғовакликни камайтиришга олиб келади. Контракция (торайиш) — гидратация жараённада тузумнинг абсолют ҳажмининг камайшидид. Шунинг учун гидратланган цементда торайган (контракцион) ҳажм ҳосил бўлади. Оддий цементлар учун 28 сут. қотгандан сўнг 6-8 л 10 кг цементни ташкил этади, яъни цемент сарфи 30кг/м³ бўлган бетон учун контракцион ҳажми 18-24 л ни ташкил этади.

Контракция цементни сув билан арадаштиргандан сўнг дарҳол бошланади. Цементдаги минераллар ҳар хил контракцияга эгадир, масалан, энг катта контракция (торайиш) алюминнат ва алюмоферритга бой бўлган цементларга муносабидир ёки CaO ни сув билан ҳосил қилувчи маҳсулоти Ca(OH)₂ нинг ҳажми қаттиқ фазани ҳажмидан икки маротаба кўп бўлган. Бу эса цементтошда ички кучланишларга олиб келиши мумкин.

Контракцияни бир мисолда келтириш мумкин.

$$3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 6\text{H}_2\text{O}$$

Реакцияда уч кальцийни алюминат ва сувни абсолют ҳажми = 196,97 см³ тенг, гидроалюминат кальцийни абр. ҳажми = 150,11 см³ га тенг. Демак, реакция натижасида контракция (торайиш), юзага келган = 197,97 - 150,11 = 46,86 см³ ёки 23,79% га тузум қисқарган.

Контракция ҳолини олдини олиш учун тўғри сув цемент нисбатини танлашиб керак, бетонларда эса торайиш жараёнини босиқ ўтиб борадиган боғловчи моддалар ишлатилиши керак.

Цемент ҳамири ва цемент тошидаги боғланган сувлар турлари

Цемент ҳамирини шунчаки механик қоришима сифатида кўриши мумкин эмас. Сув билан таъсирилашуви жараёнлари тузумда сувни тарқалишига ва унинг цемент маҳсулотлари билан боғланниши мураккаб шакллари юзага келади. Цемент ҳамирида ва тошида кўйидаги сувлар мавжуд: кимёвий, адсорбцион, капилляр кучлар билан боғланган ва эркин сув. Кимёвий боғланган сув – бу бирикмаларда стехиометрик нисбатда боғланган сувлар, масалан $\text{Ca}(\text{OH})_2$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ёки $\text{C}_6\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Биринчи бирикмаларда сувлар 300-500°C ҳароратда йўқолади, иккинчи бирикмаларда сув – 200-300°C гача бўлган ҳароратда йўқолади.

Адсорбцион боғланган сувлар – цемент тошининг қаттиқ фазасининг юзасида сув ван-дер-вальс кучлари ёрдамида ушланиб туради. Сувни бу тури – 105-110°C ҳароратда йўқотилади.

Капилляр сувлар – цемент тошининг $d=20-40$ мкм ўлчамдаги капиллярларида сув капилляр кучлар билан ушланниб туради ва у 100-105°C куритиши жараёнида йўқотилади.

Эркин сув – бу сув цемент тошининг йирик ғовакларини тўлдиради, механик куч билан ушланади ва у куритиб, сикib, зичлантириб йўқотилади.

Капиллярлarda ва йирик ғоваклarda жойлашган сувлар таркибида сувлarda эриган $\text{Ca}(\text{OH})_2$, $\text{Na}(\text{OH})_2$, KOH даги моддалар жойлашади. Бу бирикмалар сувни муҳитда ишқорлигини оширади $\text{pH}=12-13$ га teng бўлади.

Кўп изланишлар шуни кўрсатадики, пўлатни $\text{pH}=5-10$ teng бўлганда емирилиши бошланади, $\text{pH}=10$ ва ундан юқори бўлганда емирилиш тезлиги кескин тушади ва $\text{pH}=14$ да емирилиш бўлмайди. Бу шу билан тушунтириладики – ишқорий муҳитда пўлат юзасида ингичка таркибли

эримайдиган $\text{Fe}(\text{OH})_3$ бирикмаларидан иборат химояловчи плёнка ҳосил бўлади.

Атроф-мухитнинг ишқоришлиги қанча баланд бўлса, шунча унинг химояловчи хоссалари баланд бўлади.

Агарда портландцемент муҳити $\text{pH}<11,5-12$ дан кам бўлса, унда емирилиш хавфи ошади.

Шунинг учун конструкцияларда пўлат арматурани емирилишини аввало бетонни ўзидан химоялашиб керак, акс ҳолда маҳсус тадбирлар ўтказилиши лозим.

Цементларнинг физикавий ва механик хоссалари

Зичлиги: кўшимча ва кўшимчасиз, ҳамда кимёвий ва фазовий таркибига боғлиқ бўлган ҳолда 3-3,2 г/см³, шлак ва пущтолон цементлар учун 2,7-2,9 г/см³ оралиқда тебранади. Зичлик билан цементни сочилувчан ҳажми хоссанига боғлиқdir ва у икки кўринишда бўлади: сочилувчан ва зичланган. Портландцементни сочилувчан ҳажми 900-1100 кг/м³, зичланган ҳолатда эса 1400-1700 кг/м³ оралиқда бўлади.

Паст зичликка эта бўлган цементлар юқори зичлик цементларга нисбатан иккисодий жиҳатдан тежамкор. Юқори зичликка эта бўлган цементлардан нефть саноатида тампонажлаши ишларида, нурланишдан химояловчи буюмлар ва мосламалар тайёрлашда фойдаланилади.

Сувга талабчанлиги ва цемент ҳамирининг қуюқланиши

Сувга талабчанлиги – бу цементга нормал қуюқликда ҳамир олиш учун керак бўлган сув миқдори. Оддий портландцементлар учун сув миқдори 24-28% ни ташкил этади. Ортиқча бўлган сув миқдори цементтошга салбий таъсири кўрсатади, бунда ғоваклилик кўпаяди. Сувга талабчанлиги цементдаги минераллар таркибига боғлиқ ва алюминатлар қанча кўп бўлса, бу кўрсаткич ҳам баланд бўлади. Цементларни

сувга талабчанлигини қўшимчалар ёрдамида ўзгартариш мумкин.
Масалан: трепел, диатомит, сирт фаол моддалар.

Ҳамирни тутиб қолиши: цемент ҳамирининг тутиб қолиши – шундай жараёнки, бунда цемент билан сув суюқ бирикмаси секин аста қота бошлайди ва бошлангич мустаҳкамликка эга бўлади. Боғловчи моддада тутиб қолишини аниқлаш бошланиши ва охири кузатилади, бунда бошланиши 45 мин. олдин эмас, охири эса 10-12 соатдан кейин ўтади. Тутиб қолиш тезлигига цементни минералогик таркиби катта аҳамиятга эга. Масалан, Са алюминатли цементлар қисқа вақтда тутиб қолади, белит эса секин-аста қотади. Цемент ҳамири тутиб олишдан олдин тиксотропия хоссасига эга. Охирида эса қайта ишланиши оғирлашади ва у тинч ҳолатда қотиши керак.

Портландцементни тутиб қолиши муддатларини бошқариш учун гипс тоши $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ - 3,5 % миқдорда клинкерга майдаланиш жараёнида қўшилади. Тутиб қолиш муддатларини бошқариш учун ҳар хил қўшимчалардан фойдаланиш мумкин. Масалан, цементнинг майдалик даражасини оширилса тутиб қолиш муддати тезлаштиради, ёки сув цемент нисбатини оширганда ва ҳарорат пасайганда тутиб қолиш ва қотиш муддатларини тезлиги камаяди ва аксинча.

Ҳажмнинг хотекис ўзгариши. Ҳажмни хотекис ўзгаришига қуйидагилар олиб келиши мумкин:

- эркин ҳолатдаги магний оксидини MgO клинкерда (5% дан ортиқ бўлганда) гидратланиши, яъни $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ҳосил бўлиши;
- эркин ҳолатдаги магний оксидини (агар периклаз кўринишида бўлса), гидратланиши;
- қотаётган цементда этtringит тузининг ҳосил бўлиши.

Бу ҳолни олдини олиш учун:

- цементда эркин магний оксиди миқдорини 5 % гача чегаралаш лозим.

Портландцементнинг мустаҳкамлиги ва маркасни аниқлаш

Портландцементнинг энг муҳим хоссаларидан бири – бу сув билан таъсирилашиб тоҳсимон ҳолатга ўтиши.

Котган тоҳсимон жисмнинг механик мустаҳкамлиги қанча баланд бўлса ва тез эртилса, шунча цементнинг сифати баланд бўлади. Цементтошларнинг мустаҳкамлигини ҳар хил усуллар билан баҳолаш мумкин. Масалан, сикилишга, эгилишга, чўзилишга бўлган мустаҳкамлик бўйича. Цементнинг мустаҳкамлиги 28 суткадан сўнг, нам мухитда қотган намуналарида ёки тезлаштирилган усул ёрдамида аниқланади. Ҳозирги даврда кенг тарқалган усул, бу ультратовуш ёрдамида мустаҳкамликни аниқлаш. Мустаҳкамлик кўрсаткичлари бўйича портландцемент 4 та маркага бўлинади: 400, 500, 550, 600.

Ҳар хил портландцементларни мустаҳкамлик кўрсаткичлари

3-жадвал

Цемент	Цемент маркас	Мустаҳкамлик, МПа. кг/см ²			
		Эгилишга, R		Сикилишга, R	
		3 сут.	28 сут.	3 сут.	28 сут.
Кўшимчасиз ва минерал	400	-	5.5 – 55	-	40 – 400
	500	-	6 – 60	-	50 – 500
	550	-	6.2 – 62	-	5.5 – 500
	600	-	6.5 – 65	-	60 – 600
Тез қотувчи	400	4 – 40	5.5 – 55	15 – 150	40 – 400
	500	4.5 – 4.5	6 – 60	28 – 280	50 – 500

Цементлар мустаҳкамлигини минерал таркибиға ва қотиш мүддатыга бағындылығы

Цементтинг мустаҳкамлиги унинг минерал таркибиға бевосита бағындылығы көрсеткіштің табигатынан жарияланып келеді. Юқорида қайд этилганидек, цементтинг мустаҳкамлигига ва қотиш тезлигиге C_3S ҳал қилювчи таъсир күрсатади ва 7 суткадан сүнг унинг мұстахкамлиги якуний мустаҳкамлигидан 70%ини ташкил қилади. Цементтинг фаяоллигига омборда сақлаш давомийлігі ҳам катта таъсир күрсатади. Сақлашнинг ҳатто кулай шароитларіда ҳам цементта CO_2 ва ҳаводаги сув бүглары таъсир қилади. Бунда цемент юзасыда мустаҳкамликни пасайтирувчи гидрат бирикмалар ва $CaCO_3$ қосыл бўлади. Улар 3 ойдан сүнг 15-20% га, 6 ойдан 20-30%га ва ундан кўлга мустаҳкамликни пасайтиради. Фаяолликни пасайшига гигроскопик кўшимчалар (трепел, опока, диатомит) ларнинг мавжудлиги сабаб бўлади, бардошликтин ортишига эса гидрофоб кўшимчалар ёрдам беради. Фаяоллик ҳамда қотиш тезлигини оширувчи омилларга цементтинг туйиш майдалиги мухим омиллардан биридир.

Цемент мустаҳкамлигини сув цемент нисбатига ҳамда қотиш шароитларига бағындылығи

Коришмалар ва бетонлар цементтшиннг ғоваклиги ҳамда мустаҳкамлиги бошқа бир хил шароитларда ҳал қилювчи тарзда сув-цемент нисбатига бағындылығи бўлади. Барча турдаги бағловчи моддалар учун, энг мақбул сув - цемент нисбати бўлиб, ундан юқори кўрсаткичда мустаҳкамлик камаяди. Сув цемент нисбати қанча кам бўлса, мустаҳкамлик бошланғич муддатларда шунча баланд бўлади. Сув цемент билан реакцияяги киришмайди, ортиқча сув цементтощда ғовакликларни кўпайтиради. Цементлар сувда ёки сув бүглари билан тўйинган мухитда тезрок, ҳаволи мухитда эса секинроқ қотади. Мустаҳкам цемент олиш учун сувли ёки бүг билан тўйинган мухит бўлиши керак. Ҳаво намлиги 60-80% дан кам бўлган мухитда қотиш секин ўтади, 40-50% да эса капилляр ғоваклардан сув бугланиши ҳисобига қотиш тўхтайди.

Цемент ва бетонларни намлантириши гидратланиш реакцияларини қотишни давом эттиради. Шунинг учун зич ва мустаҳкам бетон олиш учун уларга кулай мухит ва шароит яратиш керак.


Портландцементтинг қотиш тезлигига ҳарорат ва кўшимчаларнинг таъсири

Портландцемент ва унинг турларига ҳарорат катта таъсир кўрсатади. Ҳароратни 0 дан 5 – 8°C гача таъсирида қотиш жараёни 2 – 3 маротаба секинлашади. 0°Cдан паст ҳароратда бу жараёнлар қисман тўхтайди. Қотиш даврида юқори ҳароратда сувнинг етишмовлиги нафакат гидратланиш жараёни секинлаштиради, балки бетонлар мустаҳкамлиги баркарорлигини пасайтиради. Сув бутунлай музлагандан қотиш жараёнлари бутунлай тўхтатилади. Шулар иссиқлик ишловини 2 та усулини амалда кенг кўлланилишига асос бўлди. Бири қотаётган бетонга атмосфера босимида 70 – 95°C ҳарорат таъсирида иссиқлик ишлови берилади (Электромаблаг, инфракизил нур, бүг). Иккинчи усулда иссиқлик тўйинган бут (0.9 – 1.6 МПа) ва ҳарорат 174.5 - 200 °C да олиб борилади. Замонавий заводларда ушбу усулда буюмларнинг мустаҳкамлиги якуний мустаҳкамлигидан 70 – 80% га эришилади. Иссиқлик ишлови клинкер минералларига ҳар – хил таъсир кўрсатади. Масалан, нормал шароитда ва 80°C ҳароратда C_3S , C_4AF интенсив равишда қотади, C_2S нинг мустаҳкамлигига иссиқлик ишлови кам таъсир этади. Таркибида 50 – 60 % C_3S , 6 – 9 % C_3A бўлган цементлар 80-95°C ҳароратда никоятда тез мустаҳкамликка эга бўладилар. Юқори алитли цементларни 80 °C да буғлатиш тавсия этилади, чунки юқори ҳароратда (90 - 95°C) бошланғич муддатларда қотиш тезлатилса ҳам, қолган қотиш муддатларига мустаҳкамликка эришмайди. Шлак ва пущдолон портландцементларни 90-95°C ҳароратда буғлатилиши бетонлар мустаҳкамлигининг ўсишига таъсир этади. Кимёвий кўшимчалар цементларнинг қотиш тезлигини тезлаштириш учун қўлланиллади. Энг кўп

ишлиатиладиган CaCl_2 (1 – 1.5 % цемент массасидан), $\text{CaCl}_2 + \text{NaCl}$ (3 % + 7 %), гидратланган цементлар (1 – 3%гача) ва бошқалар. Замонавий тадқиқот изланишлар натижасида шу нарса тадбиқ этилди: иссиклик ишловида ҳар хил цементларни ҳулки күпгина омилларга боғлиқ (минералогик таркибига, клинкер микротузилишига, майдалик даражасига, сув цемент нисбатига ва бошқаларга). Шунинг учун иссиклик ишловининг режими тажриба орқали ўрнатилади (харорат ва давомийлиги).

Цементгошининг шишиши ва чўкиши

Агар олдиндан сув билан түйинтирилган цемент, бетон намуналар (призма, куб, цилиндр) ҳаволи мұхитда сақланса намуна күрий бошлайды. Сув йирик бүшілкілардан ва ғоваклардан, кейин майдада кичик диаметрли капиллярлардан буғланған болады. Сув намунаға атроф-мұхитдеги намликтар бир хил бүлгүнча буғланады. Намунанинг қуриши билан бир вақтта босым күчләр ривожланады (сикилиш) ва ҳажми камаяды, үкәди. Агар кам намликтар эга бүлған цемент тоши ёки бетон намунасыны намлиги баланд мұхитта жойлаштырылса, намунанинг ҳажми күпаяды ва шишиады. Цемент тошининг шишиши ва схематик қуриниши (Лермит бүйича) (4.1-чизма) да ифодаланған цемент тошини чўкишига кўп омиллар таъсир этади. Масалан, цемент таркиби ва хоссалари. Тадқиқотлар шунни кўрсатади, алитли ва кам алюминнатли цементлар чўкишга кам мойиллиги билан ажралади. Цемент тошни майдалик даражаси қанча баланд бўлса, чўкиш кўрсаткичи шунча баланд бўлади. Цемент тошининг цемент хоссасига ва сув цемент нисбатига боғлиқ ҳолда чўкиш кўрсаткичи 3 – 5 мм/м атрофида бўлади.



4-расм. Цемент намуналарини сувда, ҳаво мухитда қотшиладаги
шашош таштап шиншишил ва чўкиши

Цемент тошининг навбатма-навбат

Агар цемент тошида куриш ва намланиш давлари кўп маротаба қайтарилса, унда ички тузилишини бузувчи қолдик деформациялар (шаклсизланиш) йигилиб боради, тузумни ҳажми ва ғоваклиги кўпаяди. Бетонни механик мустаҳкамлиги пасайиб боради. Максимал чўкиш моҳияти қанча кам бўлса, шунча модда барқарор бўлади. Кўп маротаба қайтарувчи куриш ва намланиш жараёнлари цемент ва бетон намуналари мустаҳкамлигини 20 – 25 % га камайтиради. Бу ҳодисларнинг олдини олиш учун ҳар хил кўшимчалар, кукунсимон тўлдиргичлар зич ва ғоваксиз цементтош бетонлар тайёрлаш керак.

Дарзликларга чидамлигиги

Бетон ва темир-бетон конструкцияларда дарзликлар пайдо бўлиши уларни узоқ вақт ишлатилишига, юк кўтарувчи қобилиятига салбий таъсир кўрсатади. Дарзликлар конструкцияларда механик юклама, ҳарорат ва намлик таъсир этиши натижасида юзага келади. Темир-бетон конструкцияларда дарзлик ҳосил бўлиши, ҳарорат-намлик кўрсаткичларига, бетон хоссасига бевосита мустаҳкамлигига, чўкиш кўрсаткичига, судралувчанлигига боғлиқ. Кўп олимларнинг тадқиқотларига кўра, чўкиш кўрсаткичлари бир хил бўлган цементларни дарзликларга чидамлилиги ҳархил бўлади. Масалан: қотиш тезлиги паст бўлган цементлар, дарзликларга чидамлик мойиллиги кам бўлади. Дарзликларга чидамлигини ошириш учун 0.1 – 2% микдорда сиртини фаоллаштирувчи кўшимчаларни кўшиш тавсия этилади.

Цемент тошининг оқувчанлиги

Окувчанлик – бу цемент тоши ёки бетоннинг хоссаси. У чўкиш, ҳарорат, узок вақт таъсир этувчи кучланишлар натижасида қайтмас деформацияни (шаклсизланишини) юзага келтиради ва жисмоний бутунлай бузилиши олиб келади. Окувчанлик кўп омилларга боғлиқ, масалан сув цемент нисбатига. Сув цемент нисбати 0,45-0,40 дан паст бўлган цементош ёки бетонларда судралувчанлиги камаяди 0,45-0,6гача пропорционал равишда ошади, баланд сув цемент нисбати учча кам таъсир этади.

Илмий изланиш ишлари шуни күрсатадыки, бетон намлыги қанча күп бўлса, окувчанлик деформацияси шунга кўп, алитли, кам алюминиатли цементлар кам окувчанлик кўрсаткичига эга.

Қотиш шартлари ва шароитлари катта ақшамияттың эга, масалан 80-100°С иисиқлик ишловида автоклавларда бетонларни окувчанлыгын камайтыратын

Кимёйиба физикавий агрессив омилларига цементларнинг

Бетон ва темир бетон конструкциялар нафақат механик мустаҳкамликка эга бўлишлари керак, балки хилма – хил ташки кимёвий ва физикавий омиллар таъсирига ҳам каршилик кўрсатишлари керак.

Емирилиш физикавий ва кимёвий турларга бўлинади:

Күмбөй өмирилиши – ҳар хил моддаларни, газларни, сувларни сувлияттамалари, суюқ ва газ ҳолатдаги ноорганик ва органик моддалар таъсирида прилиши.

Физикалық емирилші – күп маротаба қайтарувчи намланиш, куриш, ш ва музлаш жараёнлары таъсириданынан емирилши

Цемент ва бетонларини ғовак ва капиллярда минерал сувларни кристалллаптада йиғилиши ҳам физикавий емирилиши турига киради.

Умуман олганда, портландцемент асосида тайёрганган бетон буюмлары агрессив мұхиттарға анча чидамли бўлади деб ҳисобланади, аммо номақбул салтда ёки шароитда улар бузилиб кетишлари мумкин. Портландцементтинг ҳар хил турлари у ёки бу агрессив омиллар таъсирига хил бўлган қаршилиги билан ҳарактерланади. Масалан; таркибида юминий кальций кам бўлган цементлар сульфатга чидамли деб обланади, пущсолон портландцемент эса сувга чидамлиги ан ҳарактерланади. Цементтошда гидрат минераллар махсулотларидан зрувчан минерал бу $\text{Ca}(\text{OH})_2$, у бир литр сувда 1,3 гр зриди, ундан инги ўринда гидроалюминатлар, гидросульфоалюминатлар ва никоят оросиликатлар туради. В.М. Москвин емирилиши жараёнини 3 гурухга таган: 1-гурух: бунда таркибий қисмлари эриб кетиши натижасида енттош бузилади; 2-гурух: бу хил емирилишда сувдаги моддалар билан енттошдаги минерал орасида кимёвий реакция натижасида ҳосил бўлган суплотлар ёки жуда енгил зрувчан, ёки боғловчи хусусиятларга эга

бүлмаган бўладилар; 3-гурухга цемент ҳамири ғовакларида кам эрийдиган тузларнинг чўкиши ва кристаллланниш натижасида цементтош бузилади.

Лекин емирилишнинг тўла классификациясини В.В.Кинд тузб чиқди ва улар кўйидагиларга бўлинади.

1. Ишқорларнинг яъни $\text{Ca}(\text{OH})_2$ нинг ўз-ўзидан эриб бетондан ажralиб ювилиб чиқилиши.

2. Кислоталар таъсирида емирилиш — кислота емирилиши.

3. Углекислота CO_3 таъсирида ўтадиган емирилиши.

4. Сульфат емирилиши. а) цементтошта ионларни таъсири остида ўтадиган емирилиш (250 — 300 1000 мг. бир литрга)ган; б) сульфоаминатгисли; в) гипсли NaSO_4 , K_2SO_4 таъсирида ўтади.

5. Магнеизал емирилиш. Бунда цементтошни ва бетонни емирилиши зрувчан магний таъсирида ўтади. MgO дан ташқари ва кальций гидросиликатлари ва гидроалюминатлар парчаланиши мумкин. Бу эса бетоннинг бузилишига олиб келади.

Сульфат емирилиши таркибида 250 дан кўп 1000 мг/л кам бўлган сульфат ионлари SO_4^{2-} сувлар таъсирида юзага келади ва кўйидаги реакция бўйича ўтади:



Этtringит тузини ҳосил бўлиши каттиқ фазани кўпайишига олиб келади ва ўз навбатида цемент тошида кучли кучланишлар ҳосил бўлади. Этtringит тузини ҳосил бўлишини олдини олиш учун фаол минерал қўшимчалар киритиш керак. Қўшимчадаги фаол SiO_2 (опока, трапел, диатомит), $\text{Ca}(\text{OH})_2$ билан реакцияга киришади ва тузни ҳосил бўлишини олдини олади.

Ишқорларни ювилиш емирилиши: Оҳак — яъни CaOH_2 эриш натижасида бетон юзасида оқ доғлар пайдо бўлади. Унинг микдори цемент тошда 1-3 ойдан қотишидан кейин — 10-15% ташкил этади. Гидросиликат ва гидроалюминатларни зрувчанлиги анча паст. Шунинг учун цементтошига

сув таъсири этганда биринчи навбатда $\text{Ca}(\text{OH})_2$ сувда эрийди, натижада унинг зичлиги, мустаҳкамлиги, ички тузилиши бузилади. Иккинчи навбатда $3\text{CaO}\cdot2\text{SiO}_2\cdot3\text{H}_2\text{O}$ бўлинади ва ундан $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ажралади. CaO ни сувдаги концентрацияси 0,56 г/л дан кам бўлганда алюминат фазалар бўлина бошлади. Ундан кейин Са гидроферритлар ва CaO ни концентрацияси 0,06-0,08 г/л бўлганда CSH (1) кўринишдаги гидромахсулотлар бўлинади В.М. Москвин бўйича цемент қоришидан CaO ни 15-30% ювилиши мустаҳкамликни 40-50% камайтиради. Юмшоқ сувда $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$ бўлса, унда унинг зрувчанлиги камаяди, сувдаги NaCl , $\text{Ca}(\text{OH})_2$ нинг зрувчанлигини оширади. Сувдаги CaCO_3 микдори бетоннинг зичлигини ва емирилишга чидамлилигини оширади.

Кислотали емирилиши — бу емирилиш ҳар хил органик ва ноорганк кислоталар таъсирида юзага келади, бунда водород ионларининг қиймати муҳитда ($\text{pH}=7$) тенг бўлади, ҳосил бўлган маҳсулотлар сувда эриб бетондан ювилиб кетади, қолгандарни эса юмшоқ масса ҳолида қолади. Бу омилларнинг ҳаммаси мустаҳкамликни пасайтиришга олиб келади. Азот ва уксус кислоталар цементтошига таъсири этганда кальцийли туз ва бояланмаган аморф массалар ҳосил бўлади: SiO_2Ag , $\text{Fe}(\text{OH})_3$, масалан, хлор кислотасини таъсири кўйидаги формула орқали ўтади:



ҳосил бўлган маҳсулотлар сувда зрувчан бўлиб бетондан чиқиб кетади, эримайдиганлари эса юмшоқ масса кўринишида қолади. Бу ҳодисалар бетоннинг мустаҳкамлигини камайтиради ва бузади.

Кислоталарни нормал зич бетонга $\text{pH} \leq 6,5$, ниҳоятда зич бетонга $\text{pH} \leq 4,9-4$ да салбий таъсири бошланади. Кучли бўлган кислоталардан бетон сақлаш жуда қийин, шунинг учун агрессив кислотали муҳитлар учун маҳсус цементларни ишлатилади (кислотага чидамли цемент).

Углекислота емирилиши. Цементтош ва бетон таркибида CO_2 гази бўлган сув таъсирида ривожланади:




Н₂СО₃ нинг цементта кейинчалик таъсиришувида гидрокарбонат ҳосил бўлади:



Ҳосил бўлган гидрокарбонатни парчаланиши ва қайта СаCO₃ ўтишини олдини олиш учун эрйтмада ноаггрессив углекислота бўлиши керак.

Магнезиал емирилиши – бу емирилиши икки хил бўлади – биринчиси магний катеонлари таъсирида, иккинчиси эса Mg₂ ва SO₄ ионларининг таъсирида ўтади. Бу емирилиши кўпинча саноат ва маиший корхоналарнинг оқава сувлари таъсирида вужудга келади:



Ҳосил бўлган Mg(OH)₂ – боғловчи ҳусусиятига эга бўлмаган масса ҳолатда юзага келади, унинг таъсирида кальций гидросиликатлар, гидроалюминатлар ҳам бўлина бошлайди. MgCl₂ таъсиридаги емирилиши унинг сувдаги концентрацияси 1,5-2% ташкил бўлганда анча сезиларли бўлади. CaCl₂нинг юқори концентрацияли эртмалари пўлатни емиради.

Цементларни емирилиши қаршилигини В.В.Кинд чидамлик коэффициенти орқали ифода этган.

$$\chi K = \frac{R_{ap}}{R_{oe}} = 1$$


Бундан ташқари органик кислоталар ҳам агрессив ҳолатда таъсир қиласидилар. Масалан: уксус, сут, ёғ кислоталари. Буни шундай тушунтирилади: Ca(OH)₂ таъсирида ёғлар кўп атомли спиртлар ва ёғли кислоталар ҳосил қиласидилар, кейинчалик эса Ca(OH)₂ билан таъсириланишиб тузлар ҳосил қиласидилар. Агрессив муҳитда цементни узоқ хизмат қилишини таъминлайдиган тадбирларга қўйидагилар киради:

- ниҳоятда зичланган бетон ишлатилади;
- махсус цементлар ишлатилиши (муҳитга қараб)
- махсус чоралар қўлланилиши.

Цемент тошнинг совукқа чидамлилиги

Агар цементни технологияга доир тайёрланмаган бўлса, ғоваклар кўп бўлса бунда шу ғовакларга манфий ҳароратда бор сув музга айланади, унинг ҳажми 10% кенгаяди. Цемент тошнинг бундай ташқи муҳитга чидамлилиги унинг таркиби, қанчалик майда, тўйилгани, сув цемент нисбатига боғлиқ. Сув цемент нисбати қанча катта бўлса, бетонни совукқа чидамлилиги шунча паст бўлади. Ундан ташқари алюминнатлари кўп бўлган, цементтош ҳам совукқа чидамсиз бўлади. Совукқа чидамлилигини ошириш учун биринчи тадбир – ўта зич бетонлар тайёрлаш.

В.М. Москвиннинг ҳисоби бўйича CaO нинг бетондан 15-30% микдорида ювилиб кетиши мустаҳкамликни 40-50% га пасайтиради. Карбонат кислотали сув таъсирида Ca(OH)₂ эриган карбонат кислотаси билан реакцияга кириши CaCO₃ ҳосил қиласиди:



концентрация кўп бўлганда искалами жараён содир бўлади:



Ҳосилбўлган Ca бикарбонат янги эриб чиқсан Ca(OH)₂ билан реакция кириб кам эрийдиган Ca карбонат ҳосил қиласиди:



Бу эса (яни CaCO₃) бетоннинг зичлигини ва емирилишга чидамлилигини кучайтиради. Бетондаги Ca(OH)₂ нинг ювилиб чиқиб кетишига ёрдам беради. CaO нинг сувдаги концентрация 0,06-0,08 г/л кам бўлганда қолган гидросиликатлар аморф ҳолатта келгунча эрий бошлайди. Бетонни шўралашдан қутқариш учун буюм, иншоотларнинг сиртини битум, лак билан сувалмоқда. Лекин булар жуда қимматга тушади. Немис олими Михаэлис ва рус олими Байков томонидан бу масала ҳал қилинди. Улар цементта эркин оҳакни CaO фаол кумтупроғи кўп бўлган қўшилмалар

ёрдамида боғлаш йўлини таклиф этдилар. Бухорода эса САМ сифатида узум шинниси тухум оксидидан фойдаланишган.

Емирилиш таркибида сульфат кислотасининг сульфат, магний ва уларнинг арапашмаси бўлган сувлар таъсирида бетон баъзан емирилиб кетади. Чунки бу тузлар портландцементтош таркибидаги гидроалюминат билан кимёвий реакция киришиб «баццила»ни эслатувчи игнасимон этtringит кристаллари ҳосил бўлади. Баъзан бу биримка ҳосил бўлганда цементтош ҳажмий ўзгаришга дуч келади, натижада ички кучланишлар пайдо бўлади ва цемент дарз кетади. Айниқса, бу дарз кетиш шўраланиш ва баццила ҳосил бўлиши жараёнлари қўшилганда кўпайди. Сульфат емирилишини (“баццила” ҳосил бўлиши) олдини олиш учун портландцементда алюминнатларнинг микдорини камайтириш керак. Бунинг учун кремнезем ва кальцийга бой бўлган хом ашёдан фойдаланиш керак, масалан доломит, диатомит, трепел, опока ва шуларга ўхшаган пущцолон қўшимча моддалар қўшиш лозим, иккичи сув цемент нисбати тўғри топиш 0,5-0,6 дан ошиши мумкин эмас. Фаол ва инерт қўшимчалар 8-10% микдоргача портландцементларни совукка чидамлилигини пасайтиради, цементларнинг майдалик даражаси эса $3000 - 4000 \text{ см}^2/\text{дан}$ ошмаслиги керак.

5-Боб. Тез қотувчи юқори мустаҳкам портландцемент


Биринчи тез қотувчи цемент Австралияда 1912 йилда тайёрланган. (ТҚЦ)ни маҳсус портландцемент клинкери ва гипс биргаликда майда туйиш йўли билан олинади: туйишда чўкувчи фаол минерал қўшимчалардан 10%дан ортиқ бўлмаган микдорда ва домна гранулаланган электротермоолингурт шлаклари, кулларни 15% дан ортиқ бўлмаган микдорда қўшиш мумкин.

ТҚЦ клинкери таркибида 60-65% C_3S , C_3A – 0,05% гача $\text{MgO}<5\%$ бўлади. Гипсни SO_3 ни хисобга олган ҳолда 3,5% микдорда киритилади. ТҚЦ олиш учун бир таркибида жинсли хом ашёвий моддалардан фойдаланилади: хом ашёвий арапашмаларни кремнозёмнинг CaO га ортирилган тўйиниш коэффициенти билан тайёрланади ($\text{TK} = 0,9 - 0,92$) улар майдароқ туйилади ва пухталик билан гомогенланади (созланади). ТҚЦ нинг юксак мустаҳкамлиги фақаттинг минералогик таркибига эмас, балки цементни тўйиш майдалигига ҳам боғлиқ бўлади.

Унинг солиштирма сирти $3500-4000 \text{ см}^2/\text{г}$ га teng ТҚЦ биринчи уч сутка давомида анча тез қотади, бунда мустаҳкамлик якуний мустаҳкамликнинг 60-70% ини ташкил қиласди. Бу клинкерда C_3SnIn микдори, майдалик даражаси, C_3A ошириши, органик ва ноорганик моддаларнинг киритилиши билан оширилади.

Бу цементлар қотишининг бошлангич даврида интенсив мустаҳкамликка эришиш билан ифодаланади (5.1-чизма). Оддий ва тез қотувчи портландцементнинг мустаҳкамлигини ўсиш чизиги:

Тез қотувчи цементнинг эгилишига бўлган мустаҳкамлиги (3 сут) $40 \text{ кг}/\text{cm}^2$ дан кам ва сиқилишидаги мустаҳкамлиги $250 \text{ кг}/\text{cm}^2$ дан кам бўлмаслиги керак. 25 сут қотишидан кейин марка – 400 га teng бўлмоғи лозим.



Вакт суткада

5-чизма. Тез қотувчи ва оддий портландцемент мустаҳкамлигининг ўсиши 1-тезқотувчи цемент, 2-оддий портландцемент

Тез қотувчи ва юкори маркалы цементларни ишлаб чиқариш учун, унинг фоаллигини оширувчи бир қатор омилларни қўллаш керак. Бунда маҳсус ҳолда қўйидагиларни танлашади:

- а) клинкерни фазали таркибини ва микроструктурасини;
- б) майдалик даражасини (сатҳи юзаси) ва цементнинг гранулометрик таркибини;
- в) цемент туйишда киритиладиган қўшимчанинг тури ва микдори, улар цемент билан сувни кимёвий реакцияси кинетикасига таъсир этишади, бир хиллари эса гидратланишни кимёвий жараёнида иштирок этишади. Клинкернинг оптималь фазали таркиби ва микроструктураси нафакат хомашёвий моддаларни тўғри ҳисоблашга боғлик, балки ишлаб чиқаришдаги комплекс омилларга ҳам боғлик. Бу цементлар олдиндан зўриқтирилган конструкциялар юкори мустаҳкам бетонлар, йиғма темир бетонлар ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади.

(чаржинингда варзишада бетон яхуди-С) шартини дефтигизди негизи

6-боб. Сиртқи актив – қўшимчали цементлар

Охириги йилларда цементни бир хил хоссаларни яхшилаш учун органик қўшимчаларни киритиш усуллари қўллана бошланди. Аммо бир хил тадқиқотчиларни фикрича, органик бирикмалар цементни қотишига салбий таъсир кўрсатади, яъни уни бузади, узок вақт давомида тутиб қолиш ва қотиш қобилиятини, ёки кескин мустаҳкамлигини пасайтиради. Айникса, таркибida карбонил ёки карбоксил билан бирга спирт гурухли органик бирикмалар органик моддали қўшимчаларга муносабати тубдан П.А. Ребиндер тадқиқотларига асосан ўзгаради.

П.А. Ребиндер шогирдлари билан назарий ва экспериментал тадқиқотлар асосида бирикмаларни бир хили кичик концентрацияларда химояловчи хоссаларга эгадир ва қаттиқ жинсларни юзасида цементни қотиши жараёнига ва хоссасига таъсир этувчи адсорбцион пленкалар ҳосил қилишга қобилиятлидир. Сиртқи кучланишини пасайтирувчи моддалар одатда кам концентрацияларда ижобий таъсир кўрсатади, уларни сиртифаол қўшимчалар деб аталади. Бу қўшимчаларни молекулалари цемент юзасида адсорбцияланади ва цемент зарралари атрофида сувли қобиқлар ҳосил қиласидар, улар эса гидратланувчи цемент заррачаларини ёпишишига ҳалакит берадилар ва цемент ҳамирини ҳаракатчанигини оширади.

6.1. Сиртқи фоал қўшимчалар

Сиртни активлаштирувчи қўшимчалар пластифицировчи эффектга боғланган ҳолда қўйидаги турларга бўлинади:

- суперпластификаторлар (пластифицировчи қўшимчаларни 1-турху) бетон қоришмаларни ҳаракатчанигини П1 дан П5 гача (2...4 см дан 21-25 см гача) оширади, ҳамма синов мудатларида бетонни мустаҳкамлигини пасайтирасдан;

- кучли пластифицирловчи (2-гурӯх пластифицирловчи күшімчалар) бетон мустаҳкамлігіні пасайтирмасдан уни ҳаракатчанлығын оширади П1 дан П4 гача (2-4 см дан 16-20 см гача);

- ўртача пластифицирловчилар (3-гурӯх пластифицирловчи күшімчалар) бетон мустаҳкамлігіні пасайтирмасдан қоришималарни ҳаракатчанлығын П1 дан П3 гача (2...4 см дан 10-15 см гача) оширади;

- сұст пластифицирловчилар (4-гурӯх пластифицирловчилар бетон мустаҳкамлігіні пасайтирмасдан бетон қоришимасын ҳаракатчанлығын күпайтиради П1 дан П2 гача (2...4 см дан 5-9 см гача).

Курилиш бозорида ҳозирғы вақтда замонавий маҳаллій ва хорижий ишлаб чыгарувчиларни күшімчалари мавжуд.

I-гурӯх. Суюклантирувчи С-3 формальдегид ва нафталинсульфокислота конденсациясینи натрий тузлар асосынан күшімча. Тұқ жигаррангдаги суюқлик, күкүн, сувда яхши эрийди.

Суюклантирувчи СМФ (С-3 ни модификациясы) ҳар хил молекуляр массалы полимер бирикмаларни үйгіндисі. Нейтралланған натр, формальдегидни нафталин сульфокислота ва П-фенол сульфокислотаны конденсатлашда олинади. Жигарранг сувли эритмаси.

Дофен ДФ нафталин сульфокислота, ундан ҳосил бўлган ва унга ўхшаш формальдегид нафталинни тозалаш навларидаги ишлаб чыкариш чықиндиларидан фойдаланиб поликонденсация маҳсулоти. Тұқ жигарранг рангли суюқлик. Суперпластификатор 10-03. Сульфидланган триметиломеламин поликонденсациясіні олигомир маҳсулоти. Тиник озгина сарғыш суюқлик Суперпластификатор НКНС40.03. Нефть маҳсулотларини пиролизида ва каталитик крекингда ажралиб чиқадиган сульфирланган ароматик углеводородларни формальдегиди билан поликонденсациялашдаги маҳсулотини натрий тузлар қоришимасидан иборат күшімча. Рангсиз, ҳидропластич, 20% сувли эритма.

Меламин формальдегид анионактив сакич МФ-АР маркасы. Меламиң, формальдегид, натрий сульфаният натрийни поликонденсациялаш маҳсулоти. Тиник сарғыш суюқлик. Бұғ билан иситиш ман этилади.

II-гурӯх. Аплассан АПЛ. Акрилат ишлаб чыкаришдаги сульфат таркибли чықиндиларини қайта ишлашдаги маҳсулот. Тұқ жигаррангли суюқлик. Суст ишқорлы реакцияга зга. Үзининг таъсири бўйича пластификатор-стабилизатор. Бетон қоришимаси вибрация таъсирида суюқори жойлашувчанликка ва сезиларли қайта тикланишга зга. Ортиқча миқдорда котиш темпи секинлашиши мүмкун.

Лигнопан Б-3 фракцияга бўлинган лигносульфатларни, целлюлозанинг оддий эфирларни иоограния тузлари ва акрил каторини солпломерни маҳсулоти. Стабиловчи эффектга зга, эритма сув ажралишини камайтиради.

Лигносульфонат техник модифицирланган ЛСТМ-2. Сувда эрувчан карбамид сакични ва техник лигносульфонат натрийни таъсиrlашув маҳсулоти. Тұқ жигар ёки тұқ-сарик рангли суюқлик, сувда яхши эрийди.

ЛТМ-1 - модифицирланган лигносульфатлар. Ишқор билан механо-кимевий ишлов берилган модификацияси.

ХДСК-3 шуни ўзи полиэтиленглкол киритилган. МТС-1. Юкори ёлик спиртлар ёки уларни ишлаб, чыкаришдаги чықиндиларини киритиши.

Нил-20- цемент суспензияси билан қайта ишлаш

Нил-21- пропиол кўпик ўчирувчиларни киритиши.

МЛС- формальдегид билан конденсациялаш

ОКЗИЛ (кальций хромлигносульфат) нордон мұхитда бихроматлар билан қайта ишлаш.

КМБ-лигносульфатларни кальций гидрооксид билан фракциялаш кейинчалик сода билан қайта ишлаш.

ЛСТ-МЦ-1 ишлатилган моносульфитли щелокни күшиш. КОД-С- соапстокин күшиш.

III-гурх. ЛСТ-техник лигносульфатлар озиқ-овқат ёки озуқа ачитгич олиш жараёнида ёғочни қайта ишлаб чиқаришда ҳосил бўладиган маҳсулот. Тўқ жигар, ранг ёпишқоқ суюқлик, сувда яхши эрийди. Карбон кислоталарнинг эритмаси. ПОК адамин глутара, янтарь кислоталарнинг аралашмаси, адамин кислотасини ишлаб чиқаришдаги чиқиндиси, сувда яхши эрийди, тўқ яшил рангдан тўқ кул рангтacha. Сувда эрийдиган С-1. Салицил кислотаси, формальдегид ва монстаноламинни поликонденсация маҳсулоти. Кескин ҳидли, тўқ жигар ранг суюқлик. Аник ингийирлик таъсири ва жуда паст ҳаво олиб киравчи қобилиятта эга.

Сувда эрийдиган ВРП-1 ва ВРП Э 50 кальций кислотаси формальдегид билан натрий тузлар аралашмасини конденсация маҳсулотлари жигаррангли куюқ суюқлик -60°C гача музламайди.

Лигнопан Б-1 бетонлар ва қоришмалар учун лигносулфатлар глюкоза эфирлар ва акри катордаги саномерлар асосидаги юқори фаол пластификатор. 30% -концентрациялик тўқ жигарранг эритма ёки куқун сувда енгил эрийди.

20-03 пластификатор. Акрилат ишлаб чиқаришдаги ишлатилган чиқиндиси. Кескин ҳидли тўқ жигарранг суюқлик.

УПБ – меласани ачитгичдан кейин буғлатилган бардаси. Гумус моддалар ва минерал тузлар аралашмаси, ем ачитгичларни тайёрлашдаги ишлаб чиқариш чиқиндиси. Куйдирилган қанд ҳидли, тўқ жигаррангли, куюқ киём кўринишдаги суюқлик.

Кўп туташган монолит М-1 сулфилланган фенол формаль – дегидолигомер аралашмаси. Сарик рангдан тўқ жигаррангтacha суюқлик.

ППФ – полимерли фенол. Катализатор иштирокида водород переоксиди билан фенолни оксидланиш билан олинадиган фенол. Тўқ жигаррангли куқун сувли ишқорий эритмаларда ва поляр эритмаларда яхши эрийди. ЛМГ-галит чиқиндилар асосидаги қўшимча. Лиғносулфатларни кальций хлор ва капролактам спиртли фракциясини фотогенетини ишлаб чиқаришдаги

техник галит чиқиндилари билан қайта ишлаш маҳсулоти. Тўқ жигарранг кўринишдаги қўшимча (ЛМГ-Ж), ёки оч рангдан тўқ жигаррангтacha куқун ҳолатдаги қўшимча (ЛМГ-П). Олдиндан зўриқтирилган темир бетон конструкцияларида, ҳамда юқори мустаҳкам арматура пўлатли аралаштирилган конструкцияларда қўлланилиши ман қилинади. ФЦК-кальций цитритни фильтрати.

Лимон кислотаси ишлаб чиқаришдаги кўп компонентли чиқиндиси.

Таркибида ҳамма қандсиз мелоссани, шу жумладан ҳар ҳил аминокислоталар, органик кислоталар, бетолин калий тузлари ва бошқалардан иборат эритма кўринишдаги маҳсулот. Нуактив оқсил чиқиндилар (оқсил чиқинди), бошоқ ишлаб чиқаришдаги чиқинди. Жигаррангли, оқсилни коагуляцияланган суспензия кўринишида. Суспензияни сувда эрийдиган ҳолатга ўтказиш учун уни сув билан аралаштиришдан олдин 4% NaOH эритмасида иккى соат давомида 60-70°C ҳароратда қиздириш зарур. ПФС фермиат спиртли пластификатор пента эритритни ишлаб чиқаришдаги қўшимча ёрдами маҳсулоти, таркиби натрий формиатни сувли эритмаси киём ҳосил қилувчи моддалар, полиспиртлар (монопентоэритритлар, полипентоэритритлар) ва оз микдорда кальций ва натрий азот тузларидан иборат. Майда қаттиқ жисм заррачалари юрган суюқлик кўринишидаги чўкиндилик тўқ жигарранг суюқлик. АЦФ-ЗМ ацетоно формал дегидли смола. Ишкорий католизатор иштирокида ацетонни формал дегид билан поликонденсациялашдаги маҳсулоти 65% дан ошиқ концентрациялик эритма шлакопортландцементни ишлатилганда бетонда қўшимчани самараодорлигини оширади. Тавсия этиладиган микдори -0,05-2% боғловчи массасидан.

IV-гурх НЧК – нейтралланган қора kontakt. Сулфакислоталарни натрий ва кальций тузларини асосидаги қўшимча, тўқ жигар рангли суюқлик.

КЧНР – қора нейтралланган рафирилланган kontakt нейтралланган нордон гудронни сувли эритмасидан иборат тўқ жигар рангли суюқлик.

ГКЖ-10- этил силиконат ва ГКЖ-11 метил силиконат натрий, оч сарик, түк жигар рангли тиниқ суюқликлар. ЧСШ- кора сулфатлы ишқор, целлюлозани ишлаб чиқаришдаги күшимчама махсулоти, таркиби органик ва ноорганик мөддаларни мураккаб сувли аралашмасидан иборат. Мылонафт М-1-нефтьни соляр дистилларидан керосин ишқорий тозалашда ҳосил бўладиган ниқиндилиаридан олинадиган (наften ва органик карбонат кислоталарни натрий тузлари) махсулот. СПДФ-сунъий пластифицировчи күшимча.

Нефть киме ишлаб чиқаришдаги чиқинди сулфоароматик кислоталарни натрий тузларидан иборат сувли эритмаси СПД-М- сатхи-фаол кўрининишини ўзгартирган сунъий күшимча. Совунлаштирилган мөддаларни ва юқори ёғлиқ ва нафтен кислоталарни натрий тузларни аралашмасини сувли эритмаси түк жигар рангли суюқлик. ПАЩ-ишқорли адилпинлипластификатор. Циклогексан ва циклогексанол моно-дикарбон кислоталарни натрий тузлар асосидаги күшимча жигар рангли суюқлик. ПМШ-совунланган ишқор, таркибида сода натрий ёғ кислоталарни натрий тузлари бор совун ҳидли түк жигар рангли суюқлик. ВЛХК-сувда эрийдиган совунлаштирилган сакич, оқар сувлардаги фенолсиз эрийдиган сакични ишқор билан совунлашган махсулоти абиятин кислотасидан ҳосил бўлган тузларни аралашмаси, түк олча рангли қаймоқсимон масса. ПФЛХ- ёпишқокликни пасайтирувчи, ўрмон кимёсини феноли, түк жигар рангдан, кора рангача, ҳаракатчан суюқлик. Ўрмон-кимёсининг күшимчаси-ЛХД кора рангли ёпишқок суюқлик - уни NaOH ва Ca(OH)₂ эритмалари билан нордон сакичсимон концетратни нейтраллаш йўли билан олинади. Капролактам ишлаб чиқаришдаги ишқорий қолдик-ЩСПК. Капролактам ишлаб чиқаришдаги ёрдамчи махсулот. Циклогексан ҳаволи оксидланишида ҳосил бўладиган натрий тузларни сувли эритмаси кўрининишдаги ёрдамчи махсулот жигар рангдан түк жигар рангача суюқлик. Капролактам ишлаб чиқаришдаги ўзгарган ишқорма қолдик ЩСПК- М-2. Кальцийли ёки каустик сода билан ўзгартирилган циклогексанни ҳаволи оксидланишдаги

нордон күшимча махсулотларни натрий тузларини сувли эритмаси. Механик күшимчасиз нотиниқ жигар рангдан түк жигар рангача суюқлик.

Хориждаишлаб чиқарувчи күшимчалари:

Агипласт (Agiplast) сулфитланган нафталин формальдегид бирикмалар асосидаги махсулот. Ишлаб чиқарувчи Rhona (Франция).

Изола ФМ -86 (izola ГМ+86) сулфирланган меламин формальдегид сакичлар асосидаги күшимча. Ишлаб чиқарувчи izola Bachemin(ФРГ).

Конпласт (Conplast mi) сулфирланган меламин формальдегид сакич асосидаги күшимча.

Кормикс (Cormix). Ишлаб чиқарувчи Кормикс (Cormix) сулфирланган меламин нафталин формальдегид бирикмалар асосидаги күшимча. Ишлаб чиқарувчи Rhodia (Буек Британия).

Кризо флюид (Chrisafluid) сулфирланган нафталин формальдегид бирикмалар асосидаги махсулот. Ишлаб чиқарувчи Chriso(Франция).

Ломар Д (Lomar D) сулфирланган нафталин формальдегид бирикмалар асосидаги махсулот. Ишлаб чиқарувчи Diamond Shamrock (АҚШ).

Мелмент (Мелмент Л10, мелмент F) сульфирланган меламин формальдегид сакичлар асосидаги күшимча.

Майти (Mighty). Ишлаб чиқарувчи Holchmiy SKW (ФРГ) сулфирланган меламин формальдегид сакичлар асосидаги күшимча. Ишлаб чиқарувчи: Сао Saop (Япония).

Перамин Ф(п F) меламин сулфатни тиниқ сувли эритмаси. Перамин Ф (Перамин Fn)- меламин сульфонат оқ рангли кукун ва перамин фП (перамин ФП) шаклини ўзгартирган меламин сулфатни сарик рангли сувли эритмаси. Ишлаб чиқарувчи: ООО "Уралпласт".

Протард (Protad) оксикарбон кислоталарнинг махсулотларидан ҳосил бўлганлар асосидаги күшимча. Ишлаб чиқарувчи Protex idustriss (АҚШ).

Реобилд 2000 суюқ гиперпластификатор таркиби хлорсиз, цемент сарфи 400 кг/м³ дан кам бўлмаган юқори сифатли бетонлар учун ишлаб чиқарилган.

Хар хил молекуляр вазнили сулфанатлы полимерлар асосидаги сувда эрийдиган күшимишча. Ишлаб чиқарувчи: Люберецкий комбинат СМИК.

Флюимакс (Flyimaks) сулфирангган нафталин формальдегид бирикмалар асосидаги күшимишча. Ишлаб чиқарувчи Maxfer (Италия).

Флюкс (Flyiks) ўзгартирилган акрил полимер асосидаги кукусимон маҳсулот. Тавсия этиладиган микдори 0,2 -0,4% цемент массасидан. Ишлаб чиқарувчи VinaVil S.P.A MAPLU гурӯҳ (Италия).

Силопласт Супер (Siloplast super) сулфирангган меламин формальдегид сақич асосидаги күшимишча. Ишлаб чиқарувчи Sealocrete Group Буюк Британия.

ПСП (PSP) фталин формальдегид бирикмаларида сулфирангган асосидаги күшимишча Протех Индустрис (АҚШ).

Мелфлюкс 1641 F (Мелдлух 1641 Ф) эритмадан пуркаб куритиш йўли билан олинадиган поликарбоксилат асосидаги маҳсулот. Сарик рангли қуқун. Ишлаб чиқарувчи: SKW (ФРГ).

Зикамент-ФФ (Sikament) сулфирангган меламин формальдегид сақич асосидаги күшимишча жигарранг суюқлик, зичлиги 1,23 кг/л. Тавсия этиладиган микдори 0,6 -3% цемент массасидан. Ишлаб чиқарувчи Sika (Швеция).

Зика вискорит-ДОНЕ (Sika Visko Creete) шакли ўзгарган поликарбо кислоталар асосида уч бўғиндаги гиперпластификатор, жигарранг эритмаси кўринишидаги маҳсулот зичлиги 1,08 кг/л. Арматурани емирилишини кўзғатувчи хлорид ва бошқа моддаларга эга эмас. Тавсия этиладиган микдори 0,2 1,4% цемент массасидан. Ишлаб чиқарувчи Sika (Швеция).

Зика Вискорит 3 (Sika Visko Creete – 3) бетон ва қоришмалар учун шакли ўзгарган поликарбоксилат асосидаги учинчи бўғиндаги суперпластификатор. Яшил рангли маҳсулот, зичлиги 1,09 кг/л. Арматурани емирилишини юзага келтирувчи хлорид ва бошқа моддаларга эга эмас. Тавсия этиладиган юқори ҳаракатчан бетонлар учун микдори 0,4-1,2% ўз-

ўзидан зичланувчи бетонлар учун цемент массасидан 1,0-3,0% Sika (Швеция).

Зика Вискорит -5(ВиКа Виско Срете-5) бетон ва қоришмалар учун шакли ўзгарган поликарбооксилатлар асосидаги суперпластификатор. Хира кўринишидаги маҳсулот, зичлиги 1,1 кг/л. ПСП (PSP) фталин формальдегид сульфирангган бирикмалар асосидаги күшимишча. Ишлаб чиқарувчи Protex R. Арматурани емирилишини юзага келтирувчи хлоридларга эга бўлмаган юқори ҳаракатчан бетонлар учун тавсия этилувчи микдори 0,2 0,6% ўз-ўзидан зичланувчи бетонлар учун цемент массасидан 0,3- 0,8 %. Ишлаб чиқарувчи Sika (Швеция).

Зика Вискорит -5-600-5-800 Sika Visko Crete -5-600-5-800. Бетон ва қоришмалар учун шакли ўзгарган поликарбооксилатлар асосидаги суперпластификатор жигар рангли, зичлиги 1,1 кг/л хира кўринишидаги маҳсулот Арматурани емирилишини юзага келтирувчи күшимишчага эга бўлмаган юқори ҳаракатчан бетон учун тавсия этиладиган микдори 0,2-0,6% ўз-ўзидан зичланувчи бетонлар учун 0,3- 1,2% цемент массасидан. Ишлаб чиқарувчи Sika (Швейцария).

Аддимент ФМ 32(addiment) узок вакт ба таъсирили универсал суперпластификатор (90 минг). Поликарбооксилат асосидаги жигар рангли, зичлиги 1,14 кг/л суюқлик кўринишидаги маҳсулот. Тавсия этувчи цемент массасидан 0,2 0,6%. Ишлаб чиқарувчи Аддимент Sika (ФРГ).

Аддимент -ФМ 40 ўз-ўзидан зичланувчи бетонлар учун поликарбооксилат асосидаги суперпластификатор, жигар ранг суюқлик, зичлиги 1,05 кг/л, арматура емирилишини юзага келтирувчи хлоридларга эга эмас. Тавсия этиладиган микдори цемент массасидан 0,2-2,5 %. Ишлаб чиқарувчи Аддимент Сика (ФРГ).

Аддимент ФМ 62 (тургун эфектли поликарбооксилатлар асосидаги суперпластификатор. Арматурани емирилишини юзага келтирувчи

хлоридларга эга эмас. Тавсия этиладиган микдори цемент массасидан -0.2 - 1.8%. Ишлаб чиқарувчи Аддимент Sika (ФРГ).

Бетокем ЛП шакли ўзгарган ва таркибида қандсиз лигносулфантлар асосидаги кўшимча. Ишлаб чиқарувчи фирма Бетонг реиниск (Норвегия).

ВРДА (WRDA) шакли ўзгарган ва қандсиз лигносулфантлар асосидаги кўшимча. Ишлаб чиқарувчи фирма Сгас (Буок Британия).

Пластимент БВ40 (Plastiment BV40). Модифицирланган қандсиз лигносульфонатлар асосидаги кўшимча. Ишлаб чиқарувчи Sika (Франция).

ФН Ликвидат ВС ўз шаклини ўзгартирган қандсиз лигносулфантлар асосидаги маҳсулот ишлаб чиқарувчи фирма Woer manh (ФРГ).

Аддимент БВ-3 жигар рангли эритма кўриннишидаги зичлиги 1.12 кг/л маҳсулот. Бетон ва коришмаларга гидроизоляция хусусиятини беради. Арматурани емирилишини юзага келтрувчи моддаларга эга эмас. Тавсия этиладиган микдори цемент микдоридан 0.2 -0.35%.

6.2. Пластифицирланган портландцемент

Пластифицирланган портландцемент гидравлик боғловчи модда – уни портландцемент клинкерини ва гидрофил кўшимчани, гипс билан биргаликда майда туйиб олинади.

Сирти фаол кўшимча сифатида сульфит-спирти ачиткич 0,15-0,25% микдорида куруқ модда ҳисобидан кўшилади. Пластифицирланган цементни мухим хусусияти бетон коришмасини пластиклигини оширади. Натижада:

а) бетон коришмасини жойлаштиришда меҳнат хажми пасяди, бетонлаш тезлашади, иштоотларда бетонни ётқазиш сифати ошиди;

б) бетонда цемент сарфи камаяди;

в) сув цемент нисбати пасайиш ҳисобига бетон мустаҳкамлиги ва совукқа чидамлилиги ошиди.

Бир қатор олимлар ва тадқиқотчилар портландцементларнинг баязи хоссаларини, агар уларга органик сирт фаол моддалар (САМ) киритилса, яхшилаш мумкин эканлигини аниқладилар. Бунда цементнинг узоқ сақланишида фаоллиги йўқолишини камайтириш, сув талабчанлики пасайтириш, коришмалар ва бетон аралашмаларининг пластиклигини ошириш, сув ажралишини, қатламланишини камайтириш, цементларнинг чидамлилигини яхшилаш мумкин бўлади.


САМнинг барча турлари уларнинг цементларининг хусусиятларига кўрсатадиган таъсирига караб иккита асосий гурухга бўлиниди: пластифицирловчи деб аталувчи ҳамда цемент кукунининг сув билан ҳўлланилишини оширувчи гидрофил ва уни пасайтирувчи гидрофоб гурухлар.

Пластифицирловчи кўшимчаларни киритишни биринчи бўлиб С.В. Шестоперов таклиф этган. Уларни клинкерни гипс билан биргаликда туйишида ҳам, коришмали ва бетон аралашмага ҳам киритиш мумкин. Бу кўшимчаларнинг портландцементлардаги чегаравий микдори боғловчи моддалар массасининг 0,3%ига тенгdir. Бугунда асосан лигносульфонли кислоталарнинг кальцийли тузларидан ташкил топувчи ССБ, СДБ лар ҳўлланилади. САМнинг цементта таъсири килиш механизми шундан иборатки, портландцемент заррачалари сув билан аралашниша ўз сиртига пластифицирловчи кўшимчаларнинг молекулаларини абсорбциялайди. Бунда пластифицирловчи кўшимчалар гидрофиллик хусусияти туфайли цемент заррачалари атрофида унинг гидролизланувчи кўшимчалари бириншига тўскинилк килювчи сув қобиқлари юзага келишига сабабчи бўлади ва бу туфайли цемент аралашмасининг ҳамда бетон коришмасининг силжувчанлиги ортади.

Шу билан биргаликда пластифицирланган кўшимчаларни цементта киритилиши цементни бошлангич котишида гидратланиш тезлигига ва

котишига салбий тэйсир күрсатади. Пластифицирловчи эффекти цемент минерологик тартибига, хоссаларига, күшмичанинг микдорига боғлик.

Ишлаб чиқариш технологияси қуйидаги схема бүйічка олиб борилади. Пластифицирланған цементлардан тоғ музлаб, тоғ зернелердегі кристаллдардың куриб турувчи бетон ҳамда темир – бетон конструкциялар ва қурилмалар ясашда фойдаланыш тавсия этилады.



6-чизма. Пластифицирланган цемент шылаб чиқарып тағызданасы

Бу хоссалари гидротехник бетон ишлаб чиқарылышда бебаҳо деб хисобланади. Пластифицирланган цементларни чучук сувларда навбатма-навбат музлашы ва эриш, намланиш ва куриш мұхитларыда ишлатылады. Бетон ва техник бетон конструкциялар учун тавсия этилады.

6.3. Гидрофоб портландцемент ва қўшимчалар

Гидрофоб портландцемент - гидравлик боғловчи модда, унинг таркиби биргаликда майда туйилган цемент клинкери, гидрофоб кўшимича ва гипслан иборат.

Гидрофоб құшымчалар бетондаги ғоваклик ва капиллярлар деворларига гидрофоб хоссаларини берувчи моддалардир. Гидрофоб құшымчаларға молекулаларни түзилиши кескін асимметрияга зәг бўлган кўпчилик органик моддалар киради ҳамда уларни бетон ва қоришмаларга қўйидаги мақсадда кўшилиши.

- фокалар ва капиляларлар деворларини ҳамда буюмларини сатып ини
хүлганишнин камайтириш учун;

- ҳаво олиб киравчи ёки газ ҳосил қилувчи, ҳосил бўлган газ бўшликларини гидрофобизациялашини кузатувчилар;

Гидрофоб құшымчаларни бетон ва қоришималарға сув штаруучи хоссаларини беріш ингичка деворли полларні, конструкция элементларда, резервуар, лотоклар қопламларыда, ҳамда цемент билан суюқликни тасыр этиш имконини бартараф этиш зарурида полларни резервуарларни ва бошқа юзаларни намланишинн технологик ёки гигиеник нұқтаи назаридан мүмкін бўлмагандаги кўшилиши жуда самараорлидир. Гидрофоб қўшымчалар тасыр этиш эффектига кўра уч гурухга бўлинади.

1-гурүх Фенилэтоксисилоксан 113-63 (собик ФЭС50) тиник ҳаракатчан суюқлик, сувда эрмайдиган эмульсия ҳосил қилювчи күшимчани киритилиши бетон коришасини узок вакт ҳаракатчанлыгини сақлаб туради, аммо бетон мустаҳкамлыгини пасайишига олиб келади. Бетонга иссиқлик ишлови берishi тавсия этилмайды.

Алюмометилсиликонат натрий АМСР-3. Метали алюминийни натрий метилсилканат билан таъсирлашув маҳсулоти. Рангиз ёки сарғиш суюқлик, сув билан ҳар кандай нисбатларда аралаштиради.

Пласт ИЛ. Портланд цементда ва шлакопортланд цементда тайёрланган коришма ва бетонлар учун гидрофобизатор. Кўшимча таркибида арматурани емирилишини юзага келтирувчи хлоридлар йўқ. Коришмаларни катланмаслигини ва яшовчан қобилиятини оширади. Пластифицировчи таъсирга эга. Бетон (эритма) коришмасига кўшимча куруқ ёки суспензия кўриннишида киритилади. Тавсия этиладиган микдори-1,5% цемент массасидан. Ишлаб чиқарувчи: ОАО «Спецстрой материалы».

2-гурух Полигидросилоксанлар 136-41 (Собиқ ГКЖ-94) ва 136-157М (собиқ ГКЖ-94М) этилдихлорсиланни гидролизида ҳосил бўладиган этилгидросилокен полимери. Актив водород микдори ГКЖ-94 да 1,3...1,42%, ГКЖ-94М да-1,76% кўрсатилган кўшимчалардан фойдаланганда коришманинг ҳарорати 30°C дан ошмаслиги керак, коришмани электро киздириш ман этилади.

КОМД-С-комплекс органо-минерал кўшимча натрий ва сульфидно-дрожжали барданинг сувли эритмасида соапсток ўсимлик мойининг тўғри эмульсиясидан олинадиган кўшимча сувда эрувчан кучайтирилган пластифицировчи фаолиятга эга (35...45% га).

Полигидросилоксанлар ва бошқа кўшимчалар 2-гурух гидрофобизаторлар сифатида ишлатиладиганларда бетонни сув шимувчанлигини 2-4,9 маротаба (28 сут. сўнг синалганда) пасайтириши керак.

3-гурух ССП-Пеназоленни нордон олтин гутурт тузлари оч сариқдан оч жигар рангли, водород кўрсаттичи PH=7,39 сирти тортилиши пасайтиради. Этилсиликонат натрий ГКЖ-11, оч сариқдан жигаррангача тиник суюқлик.

3-гурух Гидрофоб кўшимчалар бетонни сув шимувчанлигини пасайтишлари керак 1,4-1,9 маротаба (28 сут. синовдан кейин).

Гидрофоб кўшимчаларни таъсир этиш механизми шундан иборатки, улар цемент гидромаҳсулотлари билан ўзаро таъсирлашиб майдо ғоваклар ва капиллярлар деворларида жуда майдо томчилар кўриннишида чўкишади ва гидрофоб коришмалар ҳосил қиласди. Бунинг натижасида қайтиш биргаликка эга контакт юзага келади ва унда сатҳий чўзиш кучлар ғоваклардан сувни итариб чиқадилар. Гидрофоб кўшимчаларни самарадорлигини ГОСТ 30459 талаблари билан мослаштириб бетонни сув шимувчанлиги даражаси бўйича баҳолашади. Сув шимувчанлигининг камайиш кўрсаткичи (масса бўйича) U_w формула бўйича ҳисбланади:

$$U=W^k W_a \%$$

W^k- назорат таркибли (кўшимчасиз%) намуналарнинг сув шимувчанлиги.

W_a- Асосий таркибли (кўшимчали%) намуналарнинг сув шимувчанлиги.

Цемент тизимларида гидрофоб кўшимчаларни кўлланиши зич ва бир хил таркибли шакланишига кўмаклашади. Бу макроғовак (ғоваклар радиуси 10МКМ дан кам) ўлчами ва микдори камайишида ҳамда цемент тош массаси бўйича уларни бир текисда жойлашиши ифода этилади. Кўшимчали цемент тизимларида макроғоваклар микдори кўшимчасиз тизимларга кўра 2-4 маротаба кам. Қоида бўйича макрғоваклар берк, тўғри айланма, четлари текис шаклга эгадир. Уларнинг ўлчамлари 0,5 дан 0,05 мм гача чегарада ва ўлчами 0,1 мм ли ғоваклар кўпроқ бўлади. Гидрофоб кўшимчалар цемент гидромаҳсулотларини модификациясига кўмаклашади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, комплекс органоминерал кўшимча КОМД-С ишлатилиши гидратмаҳсулотлар орасида гель ҳолатдаги толали ва ингичка игнали кальций гидросиликатларни микдори кўпайишига олиб келади, натижада цементтоши ички тузилишининг дисперслиги ошади ва у бир хил таркибли бўлиб қолади. Оргонаминал кўшимча киритилганда структура ҳосил бўлиши натижасида цементтошда юзага келадиган янги маҳсулотлар ўзининг табиати бўйича ННК тузи кўшилганда ҳосил бўладиган янги маҳсулотлардан фарқланмайди, аммо адсорбция боғланган сувни кўпайгани

хисобига КОМД-С күшмичали бетонларда ўртача зичлигини ва мустахкамлигини ошиши кузатилади.

Гидрофоб құшымчалардан полларни ва деворларни жойлаштириш учун фойдаланылғанда мұхимини, улар құлланадиган ёпмалар, сувоқлар, ёпишиш таркилар билан жиспеслашишига ҳақакит бермайдының аниқлаша керак янын. Гидрофоб құшымчаларни құлланадиган цемент турига күра тавсия этиладигин микдори 6.1 жадвалда көлтирилған. Құшымчалар микдори бетон ва коришмаларда күрсатылған катталиқдан ошмаслиги керак, чунки күп микдорда ишлатылса, зичлиги, мустаҳкамлиги ва сувга чидамлилігі камайишига сабаб бўлиши мумкин. Гидрофоб құшымчали бетон коришмаларини ёмон ва етарли аралаштырмаслиги ҳам бетонни сув итарувчи хоссаларини пасайишига олиб келиши мумкин.

Гидрофоб күшімчаларни тавсия этиладиган міндер

Жадвал -5

Портланд цемент түри	Цемент массасидан % қурук мөддәннинг миқдори		
	113-63, АМСР-3 КОМД-С	136-41, 136-157м	Гкпс-10 Гкж11, ССП
Оддий тез котувчи.	0,1...0,2	0,06...0,08	0,1...0,2
Сульфатгача бардошли	0,03...0,1	0,05...0,07	0,05...0,15
Пластифицирланган	0,03...0,1	0,03...0,5	0,05...0,15
Шлакапортландцемент	0,1...0,2	0,06...0,08	0,1...0,2
Пуццелон	0,1...0,2	0,06...0,08	0,1...0,2

Хорижда ишлаб чықарылуучи күшимчалар. Стеарат цинк (stavinor ZnE)- катта сатқы юзали сувоқ ишлери учун давомийлик эффектли гидрофоб агент Альгицид таасир фаолиятiga эга (сувда усадыган ўсимликлар ҳосил болуп, бірақ иншак жағынан да шылдырса оның дәйкиминдерінде мөлдөмдөнүсүз

бўлнишини олдини олади) кўшилиш микдори-0,1...1,0% цемент массасидан, ишлаб чикарувчи:

ЗАО Еврохим “Стеарат кальций” (stavinor Ca PSe), сувок қоришишталар учун катта сатқы юзали гидрофоб агент құшиш миқдори 0,2...0,1% цемент массасыдан ишлаб чықарувчи: ЗАО Еврохим, 1997 жылдан берінде.

Гидрофоб Е (HIDROFOBE) курилиш коришмалар учун гидрофоб агент. Пластифицирловчи фаолиятга эга. Сутли-сарық ёки сарық суюклик. Цемент коришмаларга киритиш миқдори-3% цемент массасидан, охак-цемент коришмалар учун 4...5% цемент массасидан, охакли коришмалари учун 7-10%.

Ишлаб чиқарувчи: ТКК фирмаси (Словения). Сементол Е (SEMENTOL E) пластифицирловчи фаолиятли, қурилиш қоришмалари учун -3% цемент массасидан, охак цементли қоришмаларга 3-5%, охакли қоришмаларга 7-10% ишлаб чиқарувчи: фирма ТКК (Словения).

Зиколайт (Sikalite) қурилиш коришмалари учун гидрофоб күшімча. Таңранг, уни олдиндан цемент ва кулни куруқ коришмасы билан аралаштириш керак. Күшиш миқдори 2% цемент массасынан. Ишлаб чиқарувчи Sika (Швецария), күкун-зичлиги $0,8 \text{ кг}/\text{м}^3$ ғовакликка бояланған қолда материал сарғи $0,5 \text{ кг}/\text{м}^3$ 2-3 қаттам шимдірувчини суриш тавсия этилады.

Ишлаб чиқарувчи: SiFa (Швейцария) Бетон ва қоришишмалар учун гидрофобизатор оқ кукун, уни олдиндан цемент ва құмни қуруқ қоришишмаси билан аралаштирилді. Тавсия этиладиган миқдори 2,0...3,0% цемент массасыдан. Ишлаб чиқарувчи: ОАО «Күпүк қоришишмалар заводы»¹⁴

Аддимент - DM2 (Addiment DM2) бетон ва қоришилар учун гидрофобизатор. Күшимчада арматурани мөрилишини юзага келтирувчи хлоридлар мавжуд эмас. Тавсия этиладиган миқдори - 0,2...0,8% цемент массасыдан. Ишлаб чыгарувчи: Addiment Sika (ФРГ).

Олеат натрий (Liga natriumoleat SO). Бетон ва қоришилар учун күкүн күринишдеги фаол гидрофоб агент. Тавсия этиладиган микдори - 0,05-0,6% цемент массасидан. Ишлаб чыкарувчи ЗАО «Еврохим».

Зикагард-702 В-Аквафоб (SiRagard-702 w Aquahod) Силиконли микро эмульсияни концентрати: Сув билан аралаштирилганда юкори шимувчан қобилятили сув итарувчи шимдириүчүү сифатида хизмат килади. Сарыңгли суюқлик $0,5\text{kg}/\text{m}^3$ зичликка эга. Материални сарфи говакликка бөглөнгөн ҳолда $-0,15\text{kg}/\text{m}^2$. Шимувчан қатламни $-2-3$ қатламда сүриши тавсия этилади. Ишлаб чыкарувчи: Sika (Швейцария). Бу гурүх қүшимчалари ишончлик талаблари бүйича бетонни сув шимувчанлигини пасайишими $5-$ ва ундан күп маротаба тъминлаши керак (28 сут. Синовдан кейин).

Мылонафт — натрий тузларидан ва сувда эримайдиган органик кислоталардан таркиб топган ёгсимон модда.

Асидол — нефть кислоталаридан иборат бүлгөн куюқ суюқлик. Асидол — мылонафт — нефть кислоталари ва натрий тузлар аралашмасидан ташкил топган ёгсимон модда.

Гидрофоб моддалар қатъый дозаланған ҳолда цемент массасининг $0,06-0,3\%$ микдорида киритилади.

Гидрофоб портландцементни саклашда, ташишда кам гигроскопик хоссага эга, қоришина ва бетон қоришиларга юкори характертаптырылган, күлай жойлашиш қобилятига эга бўлишига ёрдам беради, қотган бетон ва қоришиларга юкори совукқа чидамлилини тъминланади. Гидрофоблаш маъноси қўйидагилардан иборат: қўшимчалар цемент заррачалар юзасида асимметрик — поляр молекулалардан радикалдан иборат молекуляр адсорбцион пленкалар ҳосил қиласиди. Ушбу радикаллар гидрофоб, яъни сув итарувчи хоссаларга эга. Цемент заррачалардаги химояловчи пленкалар “турсымон” ёки “мозаикасимон”, шунинг учун цемент ўзининг асосий хоссаси сув билан аралашганда қотишни саклаб қолади. Цемент заррачаларда адсорбцион гидрофоб қатламларни молекулаларни қисми

гидрофоб қўшимчани терига бөгләнганд ҳолда сувда эримайдиган ҳолда сув итарувчи нафтенат ёки кальций олеатлар ҳосил қиласидилар.

Гидрофоб портландцементлар 3-6 ой мобайнида тўйинган нам мухитда сакланганда $2,5-3,5\%$ га массаси ошади, оддий портландцемент эса $6-10\%$ га кузатувлар кўрсатади, бир йил копларда сакланган гидрофоб цементлар бўлакчалар ҳосил қилмаган ва сочишувчан ҳолатни саклаб қолган.

Гидрофоб цементни ўз-ўзидан фаоллиги ошиши куйидаги билан тушунтирилади: гидрофоб пленкаларни “турсымон” тузилиши сабаб бўлиб сув буглар ва углероддан газ цемент заррачаларини юзаси билан тъсирилашмайди, унинг микродарзликлар орқали чуқур ичига кириб кетади ва унинг гидратланишини кучайтиради. Гидрофоб қўшимчалар гидратли янги маҳсулотларни кристаллениш жараёнларига модифицирланган таъсир кўрсатади, цемент тошини нисбатан бир хил майда заррачали тушишини ҳосил бўлишига кўмаклашади. Гидрофоб портландцементни устунликлари қўйидагилар:

— сувга талабчанлиги камайганлиги сабабли цемент сарфи камаяди;

— қуруқ иқлим шароитларида гидрофоб цементлар бетондан сувни бугланиш тезлигини пасайтиради;

— гидрофоб цементлар асосидаги бетонлар кам капилляр суришлик ва сув ютиши билан характерланади;

— юкори совукқа чидамлилик.

Гидрофоб цементни оддий цементдан ажратиш усуллари:

1. Сувли станканга бир чимдим цемент солинади. Гидрофоб цемент сув юзасидан пленка кўринишда ёйлади, оддий цемент — чўкади.

2. Куруқ юзада $5-10\text{ g}$ цементни ингичка қатлам ҳолатда ёйлади ва қатламга бир неча томчи сув сепилади. Гидрофоб цементда сув томчи кўринишда қолади, оддийда тез шимиб олади.

3. Куруқ стаканга яримгача цемент солинади аста-секин сув қўйлади. Агар гидрофоб цемент бўлса, сув у билан аралашмайди, 1-2 соатдан сўнг

уни тўкиш мумкин, цементни қоз варагига сепса – у куруқ бўлиб туради. Гидрофоб цемент, биринчи навбатда, узоқ масофага саклаш, ташиш талаб қилингандан (сувли, дengiz йўллари), гидротехник иншоотлар, гидроизоляцион сувоқ коришмалари тайёрлашда кўлланилади.

4. Гидрофоб портландцементни саклашда, ташишда кам гигроскопик хосасига эга қоришимма ва бетон коришмаларга юқори ҳаракатчанлигига, кулай жойлашиш қобилиятига эга бўлишига ёрдам беради, қотган бетон ва коришмаларга - юқори совукқа чидамликни таъминлайди. Гидрофоблаш маъноси кўйидагидан иборат: қўшимчалар цемент заррачалар юзасида асимметрик – поляр молекулалардан родикалдан иборат молекуляр ассорбициян пленкалар ҳосил қиласди. Ушбу радикаллар гидрофоб, яъни сув итарувчи хосасига эга. Цемент заррачалардаги ҳимоячи пленкалар “тўрсимон” ёки “мозанкасимон” шунинг учун цемент ўзининг асосий хосасини сув билан аралашганда қотишни саклаб қолади. Цемент заррачаларда адсорбициян гидрофоб қатламларни ҳосил бўлиш жараёнини тезлашиши адсорбцияланган молекулаларни қисми гидрофоб қўшимчани турига боғланган ҳолда сувда эримайдиган ҳамда сув итарувчи нафтенат ёки кальций олеатлар ҳосил қиласдилар.

Гидрофоб портландцементлар 3-6 ой мобайнида тўйинган нам мухитда сакланганда 2,5-3,5% га массаси ошади, оддий портландцемент эса 6-10% га кузатувлар кўрсатади, бир йил қопларда сакланган гидрофоб ҳолатни саклаб қолган. Гидрофоб цементни ўз-ўзидан фаоллиги ошиши кўйидаги билан тўйинтирилади, гидрофоб пленкаларни “тўрсимон” тузилиши сабаб бўлиб сув буғлар ва угленордон газ цемент заррачаларни юзаси билан таъсирлашмайди, унинг микродарзликлар орқали чукур ичига кириб кетади ва унинг гидратланишини кучайтиради. Гидрофоб қўшимчалар гидратли янги маҳсулотларни кристаллланиши жараёнларига модифицирланган таъсир кўрсатади, цемент тошини нисбатан бир хил майда заррачали тушишига ҳосил бўлишига кўмаклашади.

Гидрофоб портландцементни устунликлари кўйидагилар:

- сувга талабчанлиги камайганлиги сабабли цемент сарфи камаяди;
- куруқ иқлим шароитларида гидрофоб цементлар бетондан сувни буглатиши тезлигини пасайтиради;
- гидрофоб цементлар асосидаги бетонлар кам капилляр суришлик ва сув ютиши билан ҳарактерланади;
- юқори совукқа чидамлик.

Гидрофоб цементни оддий цементдан ажратиш усуллари:

- сувли стаканча бир чимдим цемент солинади, гидрофоб цемент сув юзасида пленка кўринишида ёйлади, оддий цемент чўқади;
- куруқ юзада 5-10 г. цементни ингичка қатлам ҳолатида ёйлади ва қатламча бир неча томчи сув сепилади. Гидрофоб цементда сув томчи кўринишида қолади, оддий тез шишиб олади;
- куруқ стаканчанинг ярмигача цемент солинади аста секин сув куйилади. Агар гидрофоб цемент бўлса, сув у билан аралашмайди, 1-2 соатдан сўнг уни тўкиш мумкин, цементни қоз варагига сепса – у куруқ бўлиб туради. Гидрофоб цемент, биринчи навбатда, узоқ масофага саклаш ташишида талаб қилингандан (сувли дengiz йўллари), гидротехник иншоотлари, гидроизоляцион сувоқ коришмалари тайёрлашда кўлланилади.

Қўшимча ГКЖ – 94 ва оҳак цементга ёки сув билан киритилиади. Тажриба шуни кўрсатадики қўшимчани киритиш усули сезиларли кенгайиш кўрсаткичига таъсир кўрсатади.

Оҳакни сувга солинганда, ГКЖ – 94 цементни туйишда киритилиши оптималь натижалар беради. Қўшимча ГКЖ – 94 ни туйишда киритилиши технологик жараённи ўзгартирмайди, аммо туйиш жараёнига ижобий таъсир кўрсатади, чунки портланд цемент клинкерини юзасида кристалл сингни тузилишини енгилаштирувчи ингичка адсорбция қатламларини ҳосил қиласди ва узоқ вақт сакланнишини таъминлайди. Чатиштирилган

күшімча (ГКЖ-94+CaO) тутиб қолиши муддатини секінлаштиради. Физик хоссалари күйидагича:

- нормал қуюқлігі % - 26,6;
- тутиб қолиши муддатлари, мин.бошланиши - 3-25, охри - 8-20;
- сатхі юзаси - 3200 см²/2;
- механик хоссалари:
- сиқилишига бұлған мустақамлік чегараси кг/см² : 28 суттака - 532, چүзілишига - 36; совуққа қидамлиліги бүйічка маркаси 100 циклға тенг. Иссиқлик ишловидан сүңг бу цементларнинг мустақамлігі нормал шароитда қотишидан паст.

Бу цементни синчыл биноларни темирбетон колонналарни пайвандланған чокларини бетон билан түлдириш.

7- Боб. Чүкмайдыган портландцемент

Маълумки, гидравлик боғловчилар асосида тайёрланған бетонлар қотишида хажмда кичрайади, чунки қотиш жараённи чүкиш билан ўтади. Назорат ва экспериментал күрсатылған, күшімча оҳакни киритилиши цемент тошини бошланғич кенгайишини күпайтиради, сирт-фаол күшімча эса олинган кенгайишини маҳкамлайди. Шуни ҳисобга олган ҳолда портландцемент асосида чүкмайдыган цемент таркиби ишлаб чиқылған. Сирт-фаол күшімча сифатида газ ҳосил қылувчи кремний органик суюклиқ ГКЖ-94 ни 50% сувли ман эмульсияси (эмультгатор-желатин) күлланилған. Цементта 0,1% миқдорда цемент массасидан киритилған сүндирілмаган оҳакни цемент массасидан 10% миқдорда күшилған. Тажрибалар ГКЖ-94 ни тузумни бошланғич кенгайиши күрсаткічига ижобий таъсир күрсатғанлыгини тасдиқленди. Күшімча ГКЖ-94 ва оҳак цементта ёки сув билан киритилди. Тажриба шуни күрсатадики, күшімчаны киритиш усули сезиларли кенгайиши күрсаткічига таъсир күрсатади.

Күшімча ГКЖ-94 ва оҳак цементта ёки сув билан киритилади. Тажриба шуни күрсатадики, киритиш усули сезиларли кенгайиши күрсаткічига таъсир күрсатади.

Оҳакни сувга солинганда, ГКЖ-94ни цементни түйишида киритилиши оптималь натижалар беради. Технологик жараённи ўзгартирамайды, аммо түйиши жараённиң ижобий таъсир күрсатади, чунки портланд цемент клинкерини юзасида кристалл синчны тузилишини енгиллаштируучи ингичка адсорбция қатламлари ҳосил қылади, ва узқ өткөн сақланишини таъминлайды. Чатиширилған күшімча (ГКЖ-94+CaO) тутиб қолиши муддатини секінлаштиради. Физик хоссалари күйидагича:

- нормал қуюқлігі-26,5%;
- тутиб қолиши муддатлари, мин.бошланиши-3-25, охри - 8-20;
- сатхі юзаси - 3200 см²/2;
- механик хоссалари;
- сиқилишига бұлған мустақамлік чегараси кг/см² : 28 суттака - 532;
- چүзілишига - 36;
- совуққа қидамлиліги бүйічка маркаси 100 циклға тенг.

Иссиқлик ишловидан сүңг бу цементларнинг мустақамлігінің нормал шароитда қотишидан паст. Бу цементни синчыл биноларни темирбетон колонналарни пайвандланған чокларини бетон билан түлдириш.

8-боб. Сульфатта бардошли портландцементлар

Буларга: сульфатта бардошли портландцемент, минерал күшімчали сульфатта бардошли портландцемент, сульфатта бардошли шлакопортландцемент, пущдолон портландцементлар киради.

Бу барча цементларни нормал минералогик таркибли клинкерни, күшімчалар күшиб ёки күшмасдан, туиб тайёрланади. Сульфатта бардошли клинкердаги минераллар

таркиби күйидагыча бўлиши керак; C_3S — 50% дан ортиқ бўлмаган, C_3A — 5% дан ортиқ бўлмаган, Mg оксид — 15%дан ортиқ бўлмаган C_3A — C_4AF — 22% дан ортиқ бўлмаган миқдорда.

Ушбу цемент мустаҳкамлиги бўйича 300 ва 400 маркаларга бўлинади. Ишлаб чиқариш технологик схемаси оддий портландцемент ишлаб чиқариш схемасидан фарқланмайди.

Сульфатга бардошли портландцемент клинкерини минералогик таркиби

6-Жадвал

Кўрсаткичлар	Цемент ишлаб чиқариш учун клинкер		
	Сульфатга бардошлилик	Минерал қўшимчалик	Шлакопортландцемент сульфатга бардошлилик
% масса бўйича			
миқдори кўп эмас:			
C_3S	50	Нормалланган эмас	Нормалланган эмас
C_3A	5	5	8
MgO	5	5	5
C_3A+C_4AF % масса	22	22	Нормалланган эмас
бўйича кўп эмас			


Гранулланган домна ва электротермофосфор шлакларда Al_2O_3 8% ошмаслиги керак, сульфатга бардошли портландцемент гидратланишида имкони борича паст иссиқлик ажратиш билан ҳарактерланиши керак, чунки гидротехник иншоатларда ҳам қўлланилади. Клинкер кескин совутилиши портландцементни сульфатга бардошлигини оширади, чунки бунда кристаллик C_3A миқдори пасаяди ва шишасимон фазани оширилган миқдори ҳосил бўлади.

Сульфатга бардошли цементларнинг моддий таркиби

7-Жадвал

Цемент	Цемент массасидан % қўшимчалар миқдори		
	Гранулдомна ёки электротерм.	Фаол минерал қўшимча	
Чўккан (глиеждан тапқари)			
Бонқалар (глиенс)			
Сульфатга бардошли		Киритилмайди	
Минерал қўшимчани сульфатга бардошлиги	10 дан кам эмас	5 дан кам эмас 10 дан кўп эмас	Киритилмайди
Сульфатга бардошли шлакопортландцемент	21 дан кам эмас 60 дан кўп эмас	ОДА №6-75 001-005	Киритилмайди

Иссиқлик ишловчи юқори асосли кальций гидросиликатларни кристалланишига ҳамда клинкер шиасини гидратланиш натижасида гидрогранат — $3CaO \cdot (Al_2O_3) \cdot O_3 \times SiO_2 \cdot (6-2x)H_2O$ — ҳосил бўлишига қўмаклашади, навбатма-навбат эриш ва музлаш мухитида ишлатиш учун қўшимчалар кўшиш тавсия этилади, масалан газ ҳосил қилувчи, ҳаво олиб киравчи, сатҳ фаол ва х.к.



6-чизма.Ишлаб чиқариш технологик схемаси

Бу цементлар олдиндан зўриктирилган бетон темирбетон конструкцияларда, гидротехник иншоотлар тайёрлашда кўлланади.

8. Экзотермиялик портландцементлар

Бу цементлар доимий кўп маротаба музлаш ва эриш, намланиш ва қуриш ёки минераллаштирилган сувларда чучук шароитларда ишлайдиган массив гидротехник иншоотларни ташки зоналар учун бетон ва темир бетон конструкциялар учун мўлжалланган. Гидратланинда кам иссиқлик ажратади, сульфатга бардоши бироз баланд. Цементта фаол ёки инерт кўшимчалар киритилмайди, клинкерда 50% кўп бўлмаган $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ ва 8% дан кўп бўлмаган $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ бўлиши керак. Мустаҳкамлиги бўйича иккита марказга бўлинади – 300,400.

9-боб. Пуццолон портландцементлар.

Қадим замондан мъълумки, вулкан туфи билан ҳаволи оҳакни аралаштириб гидравлик боғловчи олиш мумкинлиги эрамиздан олдин чучук денгиз сувида барқарор гидравлик қоришмалар тайёрлаш учун Санторин конидаги туф кўллашган, римиклар эса Пуццуоли конидаги вулкан туфини ишлатишган. Бунақа кўшимчалар кейинчалик пуццолон деб аташган, цементлар эса – пуццолон цементлар.

Фаол кўшимчалар (АМК) майда туйилган табиий ёки сунъий моддалар бўлиб, улар боғловчи моддаларнинг хоссаларини яхшилаш учун кўшилади. Фаол минерал кўшимчаларнинг табиий ҳамда сунъий хиллари мавжуд. Табиий минерал кўшимчалар чўкинди жинслардан олинадилар ва уларга диатомит, трепел, опока ва гилсимон моддалар киради.

Диатомит ва трепеллар сирткї кўринишларидан бир-бирларидан кам ажраладилар. Улар енгил, пўкақ, мустаҳкамлиги кам оқ – кулранг, ёки сариқ – кулранг жинслар бўладилар. Ҳажмий оғирлиги – 700 – 1000 кг/м³.

Опокалар – оғир ва зич жинслар, ҳажмий оғирлиги 1200 – 1600 кг/м³ бу хилдаги минерал кўшимчалар кимёвий таркиби бўйича бир – бирларига яқин ва фоиз ҳисобида куйидаги моддалардан иборат: 70 – 90 SiO_2 ; 3 – 10: Al_2O_3 ; 1 – 3: $\text{Na}_2\text{OK}_2\text{O}$; 1 – 3% CaO .

Гилсимон жинслар – ер ости кўмирлари ўз-ўзидан ёнгандан улар орасидаги гиллар куйинши натижасида ҳосил бўлувчи куйинди жинслар бўлиб, улар ўз ҳусусиятларига кўра 800 – 1000°C да куйдирилган гилларга ўхшаш бўлади.

Вулкан жинслари кўшимчаларга вулкан кули, туф, денгиз кўпиги ва ҳ.к. киради. Кимёвий таркиби асосан SiO_2 ва Al_2O_3 (70 – 90%) дан иборат ва 2 – 4% $\text{CaO} - \text{MgO}$; $\text{Na}_2\text{O} - \text{K}_2\text{O}$ (3 – 8%) ва сув 5 – 10%. Фазовий таркиби бўйича юмшоқ шиша, (50 – 80%), силикат ва алюмосиликат бирикмасидан иборат. Тошкўмир ва антрацит куйдирилганда SiO_2 ва каолинит минераллари кўп бўлган шлаклар ва куллар олинади. Булар таркибида SiO_2 , Al_2O_3 ; FeO миқдори 60 – 65% ташкил этади. Буларни фаоллиги ёқилғини куйдириш ҳароратига боғлиқ. Торф (балчик қатлам) куйдирилганда – карбонатли ва сульфатли шлак ва куллар олинади.

9.1. Сунъий кислотали фаол минерал кўшимчалар.

Сунъий нордон фаол минерал кўшимчаларга куйидагилар киради:

1. Фаол кремнозем чиқиндилари;
2. Куйдирилган гиллар;
3. Ёқилғи куллар ва шлаклари;

Биринчи гурухдаги моддалар кимёвий таркиби бўйича сезиларли тебранади. Куйдирилган гиллар – кулсимон моддалар таркибида каолинит миқдори (Al_2O_3 ; 2SiO_2 ; $2\text{H}_2\text{O}$) бўлган гилларни 600 – 800°C ҳароратда куйдириб олинади.

Ёқилғи гиллари ва шлаклари – бу тошкўмир, қуруқ балчиқларни ҳар хилларини куйдириганда ҳосил бўлувчи чиқиндилардир. Шлаклар заррачалар

0,3 – 0,5 мкм бўлган чиқиндилардир. Уларнинг кимёвий ва минералогик таркиби ёқилган жинсларнинг турига боғлиқ. Г.Н. Сиверцев шлак ва кулларни таркибига кўра уларни тўртта гурухга бўлган: 1 – тошкўмири ва антрацит кўйдирилганда ҳосил бўлувчи куллар ва шлаклар. 2 – гилли шлаклар ва куллар – таркибида кам микдорда Fe_2O_3 , каолинит минераллари. 3 – карбонатли шлаклар ва куллар. 4 – сульфатли куруқ балчиқлар кўйдирилишида ҳосил бўлувчи куллар.

Фаол нордон минерал кўшимчаларга биринчи икки гурухга шлак ва куллар киради. Буларда кремнозём SiO_2 , гилтупроқ Al_2O_3 , темир оксиди Fe_2O_3 микдори 60 – 90% ташкил қиласиди. Минерал боғловчи кўшимчаларни фаоллиги, яъни оддий ҳароратда сув таъсирида $Ca(OH)_2$ нинг боғлаш қимматига эга бўлиши уларнинг таркибида кимёвий фаол ҳолатда бўлган моддалар билан тушинтирилади ва қанча майдада бўлса, шунча фаоллиги ортади. Кўп тадқиқотчилар фикрича $Si - OH$ $Ca(OH)_2$ таъсирилашади ва CSH (В) ҳосил қиласиди ва янги гурухлар ҳосил қилишади. $Si - O - H$, гидролизи $Ca(OH)_2$ ни сувда эриб концентрация кўтпайиши ҳисобига тез ўтиб боради, шунча кўшимчани фаоллиги ошади. Кулларни фазовий таркиби ёнилгиларни ноорганик қисмини кимёвий ва минералогик таркибига кўйдириш ҳароратига ва совутиш шартларига боғлиқ. Одатда кўлларда 60 – 80% тан кремнезем – алюминатли шиша думалоқ заррачаларидан, гил моддадан, бета кварцдан, муллитдан, куймаган ёнилгидан иборат.

Нордон куллар паст гидравлик фаоллига эгадир, факат автоклав ишловида фаоллиги ошади ва гидрогранатлар ҳар хил таркибли кальций гидросиликатлар ҳосил қиласиди, куллар, шлаклар, куйган жинсларнинг таркибида $SO_3 < 2\%$ куймаган кўмirlарнинг заррачалари $> 5\%$ мавжуд бўлса, гидравлик фаоллиги камаяди.

Вулқон жинслардаги фаол глинозем $Ca(OH)_2$ билан реакция киришиб кальций гидроалюминат, гельенит ҳосил қиласиди. 300 – 400°C тагача

киздирилганда уларнинг гидравлик фаоллиги ошади. $Ca(OH)_2$ нинг концентрацияси суюқ фазада қанча паст бўлса, шунча кўшимча фаол бўлади.

Кўшимчани фаоллигини аниқлаш учун қоришма тайёрланади. Унинг таркиби 80% - кўшимча, 20% сўндирилган оҳак – 20% ва 3% икки молекула сувли гипс (3%-100%дан ортиқ). Нормал қуюкликтаги ҳамирдан 4x4x16 см ўлчамда намуна тайёрланади ва 6 соат давомида 80°C ҳароратда иссиқлик ишлови берилади. Сўнг намуналарни эгилишга ва сикилишга бўлган мустаҳкамлиги аниқланади, бунда $R_{st} \geq 1$ $R_{cik} \leq 8$ МПдан кам бўлмаслиги керак.

9.2. Пуццолон цементлар

Пуццолон портландцементлар нормаланган таркибли клинкерни нордон фаол минерал кўшимча ва гипс билан биргаликда майдалаб туйиш йўли билан олинади. Улардаги C_3A микдори 8% дан ортмаслиги лозим. Чўкинди жинслардан олинган фаол минерал кўшимчалар микдори 20% дан кам вулқон жинсларидан олингандарни эса 30% дан ортиқ бўлмаслиги лозим.

Пуццолон портландцементга ортиқча фаолли нордон минерал кўшимчалар қўлланиши тавсия этилади. Кам фаол кўшимчаларни ишлатилиши клинкер гидратланишида ажраб чиқадиган $Ca(OH)_2$ тўлиқ боғланишиний заруриятини чакиришади.

Кўйдирилган гил, ёки ёқилғи кули 25% дан кам ва 40% дан ортиқ тутиб қолиш вақтини созлаш учун қўшиладиган гипс микдори 3,5% дан ортиқ бўлмаслиги лозим. Кўшиладиган моддалар микдори портландцементнинг кимёвий минералогик таркибига ва совутилиш шароитларига боғлиқ бўлади.

Уларда C_2S C_2AS лар асосий бирималарининг микдори бошқа моддаларницидан кўпроқ бўлади.

Пуццолон цементнинг ишлаб чиқариладиган цехда алоҳида кўшимчаларни майдалаб ва қуритиш учун бўлим ажратилади. Майдалангандан ва қуритилган кўшимчалар тегирмон олдидағи ўлчами бункерга келиб тушади, клинкер ва гипс билан биргаликда майдаланади. Кўшимчаларни

майдалаш учун болғали ўзини – ўзи тозалайдын ва бир вақтда куритадын ва майдалайдын қурилмалардан фойдаланадылар. Пуццолон цементни N008 әлакдан 85% дан кам бўлмаган миқдори ўтгунча туюлади.

Пуццолон цементни тутиб қолиш ва қотишида клинкерни гидратланиш ва ҳосил бўлган гидро маҳсулотларни фаол минерал қўшимча билан реакцияяни киришиш жараёнлари ўтади. Бошланғич даврда клинкер заррачаларини гидролизи ва гидратланиши ўтади. Натижада кальций гидросиликатлари, гидроалюминатлари, гидроферитлари ҳосил бўлади. Алит ва белитларни гидролизлари натижасида $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ажралади. Фаол пуццолон қўшимча гидролиз ва гидратланиш тезлигини оширади ва ундан ташқари $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ни эримайдиган биримага боғлайди, қотаётган цементдаги сувли эритмада унинг концентрациясини камайтиради ва клинкердаги кальций силикатларни гидролизини тезлаштиради.



7-чизма. Пуццолон портландцементни шилаб чиқариши

технологияси

Клинкернинг гидратланиш маҳсулотлари ва гидравлик қўшимчанинг фаол компонентлари орасидаги реакция – иккиласмчи жараёндир. Бунда

$\text{Ca}(\text{OH})_2$ қўшимчанинг фаол SiO_2 билан таъсирилашиди ва CSH(B) турдаги гидросиликатлар ҳосил қиласди. Пуццолон портландцементнинг қотишидаги маҳсулотларини якуний таркиби гидравлик қўшимчанинг турига таркибига пуццолон портландцемент миқдорига ва қотиш шароитига боғлиқ.

Одатда зичлиги $2,7 - 2,9 \text{ g/cm}^3$ оралигида тебраниб туради ва гидравлик қўшимча миқдори кўпайган сари, у камаяди. Ҳажмий оғирлиги сочиувчан ҳолатда $800 - 1000 \text{ kг/m}^3$, зичланган ҳолатда $1200 - 1500 \text{ kг/m}^3$ ва қўшимчалар турига боғлиқ, масалан, диатомит, трепелли цемент кам ҳажмий оғирликка эгади.

Сувга талабчанлиги портландцементга нисбатан баланд, айниқса, ҷўкинди кўринишидаги қўшимчаларга эга бўлса.

Бу шу билан тушунтирилади: бу жинсларни заррачаларини сатҳи юзаси жуда ривожланган, шунинг учун уни ҳўлланишига кўп миқдорда сув ҳажми керак бўлади ва бу пуццолон портландцементни камчилиги ҳисобланади. Аммо пуццолон портландцементли коришма ва бетонлар аралаштирганда, ташиганда, жойлаштирганда камроқ қатламланади ва тутиб қолиша кам чўкади.

Ҳажм ўзгаришининг текислиги.

Пуццолон портландцементлар ҳажмиди бир текисда ўзгариши, чунки қотиш жараённада фаол қўшимча эркин CaO гидросиликатларга боғлайди.

Тишлаб қолиш муддати. Тишлашиш бошланиши 45 минут олдин эмас, охири эса 10 соатдан кам эмас. Ҳажмий ўзгаришларга кам учрайди, чунки фаол қўшимчалар эркин ҳаракатдаги CaO ларни гидросиликатларга боғлайди. Мустаҳкамлиги бўйича 300 ва 400 маркаларга бўлинади. Фаоллиги узоқ вақт давомида сақланганда пасаяди, чунки клинкер заррачалари намлик таъсирида сув билан бирикади.

Чархчори ўзгаришининг таркиби таъсирида сувга таъсирида сувга де мумкин

Пуццолон цементлар 10 – 12°C атрофида тутиб қолиши ва қотиш жараёнлари секинлашади, -5°C да эса умуман түхтайды. Юқори ҳароратда улар тез тутиб қолади ва қотади, шунинг учун уларни 85 - 95°C да буг остида иссиклик ишлови бериш мақсадга мувофиқдир.

Бу цементларни сувга чидамлиги күрсаткичи портландцементта нисбатан баланд, чунки цемент тошидаги гель ҳолатдаги маҳсулотлар ва гидравлик күшимишча $\text{Ca}(\text{OH})_2$ нинг сувли зритмасида шишиди. Пуццолон портландцемент юмшоқ сульфат сувлар таъсирига барқарор, нордон, углекислотали сувларда эса чидамсиз, чунки эркин органик ва минерал кислоталар нафақат $\text{Ca}(\text{OH})_2$ билан таъсирилашади, бағыткальций гидросиликат, гидроалюминатлар билан кам реакция киришиб, цементтошини тузилишини бузади.


Совукқа чидамлилiği бўйича маркаси 25 – 50 циклга teng. Пуццолон портландцемент паст намли, куруқ икlimda, навбатма-навбат намланиш ва куриш, эриши ва музлаш шароитларида ва мухитларида ишлатилиши ман этилади.

Чўкиш ва шишиши бу цементлар юқори чўкиши ва шишиши деформациялари (шаклсизланиш) билан характерланади, чунки қотишда унинг таркибида ҳосил бўлган янги маҳсулотлар гель ҳолатида бўладилар. Ҳавода қотишда капилляр боғланган сув буғланади ва гельсимон массасининг интенсив чўкиши бошланади ва ички кучланишлар ривожланади. Аксинча сувда қотганда хажми сувни адсорбцияланиши ва калоид маҳсулотларни шишиши хисобига кўпаяди. Шунинг учун пуццолон портландцементда тайёрланган бетонлар олдин нам шароитда ўлчаб турилиши керак.

9.3. Оҳак-пуццолон боғловчи

Оҳак – пуццолон боғловчи моддани сўндирилган ҳаволи ёки гидравлик оҳакни ва вулқон ёки чўккан жинсли куритилган нордон фаол күшимишчани

биргаликда туиб олинади, фаол $\text{CaO}+\text{MgO}$ га хисобланганда боғловчида оҳакнинг миқдори масса бўйича 10-30% бўлиши керак. Гипс тоши 5% кам эмас, ҳар хил кўшимчалар миқдори 5% гача, портландцемент 25% гача кўшиш мумкин, фаол – минерал кўшимчалар паст сувга талабчан бўлишлари керак. Оҳак – пуццолон боғловчи моддани ишлаб чиқариш технологияси қўйидаги чизмада берилган.



Гидравлик кўшимчалар, оҳак, гипс валикли, болғали майдалагичда майдаланади, куритиш шарли ёки куритиш барабанларида туиши билан биргаликда ўтказилади ва № 008 эзлакда қолдиги 10% қолгунча майдаланади. Оҳак-пуццолон боғловчини тутиб қолиши ва қотиши $\text{Ca}(\text{OH})_2$ нинг кўшимчадаги фаол SiO_2 билан таъсирилашувига ва C-S-H (1), C-S-H (n) типидаги гидросиликатлар ҳосил бўлишига асосланган. Уларнинг кимёвий таркиби, боғловчининг таркибига, қотиш давомига, атроф-мухит ҳароратига боғлик.

Оҳак-пуццолон боғловчини оддий ҳароратда (оҳак миқдори кам бўлганда) қотишида $(0,8-1,5)\text{CaO}$, $\text{SiO}_2 - 2,5 \text{H}_2\text{O}$ таркибли гидросиликатлар ҳосил бўлади. Оҳак миқдори кўп бўлганда ва иссиклик ишловида $(1,5-2)\text{CaO}$, $\text{SiO}_2 - (1-2,5) \text{H}_2\text{O}$ таркибли гидросиликатлар ҳосил бўлиши мумкин. Ҳамма цемент янги гидромаҳсулотлари аввал субмикроскопик коллоид

холатида пайдо бўлишида, сувни кўп миқдорини адсорбциялайди. Гидросиликатлар, гидроалюминатлар ва бошқа кальций гидрат бирималар ҳосил бўлган сари сув кимёвий адсорбцион боғланади, цемент тоши зичланади, тўлдиргичларни майдада ва йирик заррачалари умумий монолитга айланади. Кўшимчани актив моддаси CaO билан қоришмани фақат баланд намлигига тайёрланади. Агар гидрат маҳсулотларни ҳосил бўлиши учун сув етарли бўлмаса, унда цементнинг қотиши тўхтамайди.

Оҳак-пузцолон боғловчининг хоссалари:

Зичлиги- 2,2-2,7 г/см³ оралиқда тебранади ва у қўлланилаётган қўшимча турига боғлик.

Хажмий оғирлиги – сочишувчан ҳолатда 500-800 кг/ м³ зичланган ҳолда 800-1200 кг/ м³ да.

Сувга талабчанлиги қўшимча турига боғланган ҳолда: вулқон жинсли қўшимча бўлса сув цемент нисбати 0,3-0,35, чўккан жинсли бўлса 0,4-0,5 га тенг. Тутиб қолиш муддатлари – бошланиши 25 мин. олдин эмас, охири 24 соатдан кеч эмас. Бу хосса оҳакли қўшимчани, муҳитнинг ҳароратига ва намлигига боғлик.

Чўкиш ва шишиш - кўрсаткичлари оддий портландцементга нисбатан пастроқ ва 3-4 мм/м тенг ва бу боғловчининг камчилиги деб ҳисобланади.

Мустаҳкамлиги бўйича 50,100,200 меркаларга бўлинади. Паст изжобий ҳароратларда бу боғловчи асосидаги бетонлар мустаҳкамлиги кескин камаяди ва аксинча 80-100°C да юқори намликда мустаҳкамлик интенсив ўсади. Фақат намлик 50-60% дан ошмаслиги керак.

Ҳаво барқарорлиги – бу цементларнинг ҳаво барқарорлиги паст, чунки гель кўринишдаги цемент янги маҳсулотлар, кўринишида чўқади ва микродарзликлар пайдо бўлади, натижада цемент тоши ва тўлдиргичлар орасида жисплашиш бузилади. Кальций гидросиликатини коллоидлари ҳаводаги углекислота таъсир этади, у цемент тошига дарзликлар орасидан ўтиб, кальций карбонат ва кремнеземни кукун ҳолатда ҳосил қиласди.

Боғловчини бу хоссанини яхшилаш учун 15-25% портландцемент кўмиши тавсия этилади. Портландцемент киритилганда ундаги Ca(OH)₂ биринчи навбатда ҳаводаги CO₂ билан реакцияга киришади ва CaCO₃ ҳосил қиласди, ва тузумни зичланишига ва мустаҳкамлигига ёрдам беради. Гипс ва ангидратни (5% гача) CaCe₂ ни киритишнинг ҳавога барқарорлигини оширади.

Сувга чидамлилиги – боғловчини бу хоссани баланд, сульфат емирилишига барқарор.

Совукқа чидамлилиги – бўйича 10-20 циклга тенг.

Бу боғловчилар асосида паст маркали и қоришмада ва бетонлар тайёрлашда қўлланилади.

9.4. Оҳак-кулли боғловчилар

Ушбу боғловчига – гидравлик моддалар киради. Уни куруқ кулни ҳаволи ёки гидравлик оҳакни биргаликда майдалаб олинади. Оҳак миқдори 50 %, гипстоши 5% гача аралаштириб олинади. Оҳак-кулли боғловчининг таркиби ёнилғи қаттиқ турининг минерал қисмини таркибига боғлик.

Масалан: қора ва тош кўмирни кули 60-80% бўлса, оҳак 20-40% олинади.

Ишлаб-чиқариш технологияси кул, оҳак гипсни биргаликда майдалаб туйиб олишдан иборат. Тутиб қолиши ва қотиши фаол метакаолинитни оҳак билан таъсирлашувига асосланган. Бунда кальций гидросиликат, гидроалюминосиликатлар ҳосил бўладилар. Бу боғловчи жуда секин қотади, мустаҳкамлиги биринчи уч ойда паст. Боғловчини хажмий оғирлиги сочишувчан ҳолатда 700-800, зичлантирилган ҳолатда 900-1200 кг/ м³, сувга талабчанлиги 0,25-0,30, сув ушлаб туриш қобилияти паст. Мустаҳкамлиги бўйича 50,100,150,200 маркаларга бўлинади. Оҳак – кулли боғловчиларнинг қотиши иссиқлик ишловида тезлашади, автоклав ишловида мустаҳкамлиги 15-25 Мпа га тенг майдада донадор бетонлар олиш мумкин. Паст ҳароратда (-10°C паст) оҳак-кулли боғловчиларнинг қотиши кескин секинлашади.

Барқарорларынин ошириш учун 20-25% портландцемент күшиш тавсия этилади. Охак-куллик боғловчилар сувок ва гишт териш ишларида күлланилади. ОЭБЭ деңгизинең аттараңыз насыбы >00 ишкөншілдешінде күлләнеді. Негізгі мекен - шистамалы жем мен глинистие шикесінде шартты ошироғанда.

10-бөб. ШЛАК ВА ШЛАКЛИ ЦЕМЕНТЛАР

10.1. Шлаклар ва уларнинг турлари

Шлаклар бу иккименчи маҳсулотлар ва улар кора рангли металларни ёки қаттук ёқилғи кутирилганда ҳосил бўлади. Кимёвий, минералогик таркиби катта чегарада ўзгаради ва жинслар таркибига, ёқилғи, металл турига боғлиқ. Кўп металлургия шлаки кимёвий таркиби бўйича портландцемент ва глинозём таркибига яқинлашади. Охириги вақтгача боғловчи моддалар ишлаб чиқариши учун факат думалоқ шаклдаги домна шлаклари ишлатилган. Ҳозирги даврда олимлар томонидан электротермофосфор шлаклар ва х.к. ишлатилиши мумкинлiği исбот қилинган.

Домна шлаклар

Темир хом ашё куйдираётган вақтида карбонатлар ёқилғини минерал қисми ва компонентлари билан реакцияга киришади ва осон эрийдиган кальций Mg силикатлари ва алюмосиликатларини ҳосил қиласди. Бу бирикмалар 1400 – 1500С эрийдилар ва шлакли эритма ҳолда печь дан чиқадилар. 1тонна чўяндан ўртacha ҳисобда 0,5 – 07 кг. тошқол ҳосил бўлади.

Кимёвий таркиби: - домна шлаклари кимёвий таркиби жинсларнинг таркибига боғлиқ ва одатда: CaO, SiO₂, AL₂O₃, MgO, FeO олтингурт бирикмалар CaS, MnS ташкил этади CaO, SiO₂, AL₂O₃, MgO миқдори 90 – 95% ташкил этади. Кимёвий таркиби бўйича домна шлаклари портланд цемент клинкеридан факат бир хил компонентларни нисбати билан ажралиб туради. Шлаклар гидравлик активлик даражаси иккита модуль билан ифодаланади: асосли модуль – тозай ишлесине қарашади, олдикинде ишлесине қарашади.

Актуалданда фомот шартини CaO+MgO тарабини, FeMn, цирконий

$$Ac = \frac{CaO + MgO}{SiO_2 + Al_2O_3}$$

нордондан тозай ишлесине қарашади. Очишканда FeO, Al₂O₃ ишлениб.

Бу модулни сонли қымати бўйича шлаклар қуйидагилар билан фарқ қиласди; асосли, унинг модули ≥ 1 дан кўп ёки тенг, нордон AC < 1 бирдан кам. Активлик модули қуйидаги формула орқали аниқланади

$$AcM = \frac{Al_2O_3}{SiO_3}$$

Домна шлакларнинг гидравлик активлиги. Асосий ва айниқса активлик модули ошган сари ошади.

Гранулланган шлакларни гидравлик активлик сифат коэффициенти билан баҳоланиши керак ва у тошқолдаги CaO, Al₂O₃, MgO, SiO₂, TiO₂, фоиз микдорига боғлиқ ва қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$CK = \frac{CaO + Al_2O_3 + MgO}{SiO_2 + TiO_2}$$

Активлик сифати тозай ишлесине қарашади. Очишканда FeO, Al₂O₃ ишлениб.

Бу формулага, агар MgO миқдори шлакда 10% гача бўлса ишлатилади.

Кўп бўлган ҳолда қуйидаги формуладан фойдаланилади:

$$CK = \frac{CaO + Al_2O_3 + 10}{SiO_2 + TiO_2 + (MgO - 10)}$$

Сифат коэффициенти қанча баланд бўлса, домна тошқолнинг гидравлик активлиги шунча баланд бўлади.

Ноңдоғанда шлакларни гидравлик активлик сифати тозай ишлесине қарашади. Очишканда FeO, Al₂O₃ ишлениб.

Домна шлакларнинг кимёвий таркиби

Секин совутилган шлаклarda CaO, - SiO₂, AL₂O₃ билан тўлиқ боғланган бўлиб, - 2 CaO, SiO₂, ранкинит 3 CaO, 2 SiO₂, мелилит - 2 CaO, AL₂O₃, SiO₂, окерманит 2 CaO, MgO₂, SiO₂ каби бирикмалар ҳосил қиласди. Агар CaO > 44 – 46% ошса, унда шлакларнинг заррачалари ўз – ўзидан кукун ҳолатга ўтади.

Шлаклар MgO , унинг гидравлик активлиги яхши таъсир кўрсатади, аммо миқдори – 15 – 20% дан ошмаслиги керак.

Шлакдаги Al_2O_3 активлигини оширадиган бирикмалар ҳосил қиласидилар. Кремний оксиди SiO_2 шлакдаги миқдори портландцементга нисбатан кўпроқ, улар совутилганда кристалланмайди ва шиша кўрининишида қотиб колади.

Fe_2O_3 – шлакда кам бўлади ва гидравлик хосасига таъсир кўрсатмайди. MnO нинг миқдори 2 – 4%дан ошиши мумкин эмас, аммо $Ca(OH)_2$ таъсирида у С – S – H(II) ҳосил қилиб гидратланади.

Домна шлакларнинг минералогик таркиби ва тузилиши

Шлакларларнинг тузилиши – ва фазовий таркиби – уларни кимёвий таркибига, совутиш шароитига боғлиқ. Аста-секин совутишда асосий шлаклар тўлиқ кристалланниши ўлчандади. Улар из қолган шишасимон модда миқдори билан цементланган кристалл кўрининишдаги ҳар хил бирикмалардан иборат конгломератни ифода этадилар.

Тез совутишда асосий шлаклар эритмаси тўлиқ кристалланмайди ва аралаш тузилишига эга бўлади. Таркибида 6-8% MgO 15-20% Al_2O_3 бўлган шлакларда энг муҳим фазалар бу мелилит ларнит анортит, мервенит. Асосли шлакларда асосий бирикмалар бу ($2 CaO$, SiO_2 $2 CaO$, Al_2O_3 SiO_2 ва бошқалар), нордонларда ($2 CaO$, SiO_2) анортит ва х.к.

Домна шлакларни гидравлик хусусиятлари

Оддий шароитларда сув билан бирикнишида деярли домна шлаклари фаоллигини кўрсатмайдилар ва қотмайдилар. Аммо тадқиқотлар шуни кўрсатадаки, шлаклардаги кристалл ёки шишасимон фазаларидағи моддаларга механик, кимёвий ва иссиқлик омилларни таъсир эттирилса, улар сув билан таъсирлашиди ва гидравлик қотишига қобилияти ошади. Натижада янги, сувда эриймадиган моддалар ҳосил қиласидилар. Хусусан, гельенинг – шлакларни гидравлик активлигига – таъсирлашиди.

$2CaO$, Al_2O_3 , SiO_2 – оддий ҳароратданнерт бўлиб, $Ca(OH)$ таъсирида сув билан оддий шароитларда котувчи маҳсулотлар ҳосил қиласидилар.

Окерманит - 2 CaO , MgO , 2 SiO_2 оддий шароитда ва нейтрал муҳитда гидратацияга қодир эмас, аммо $Ca(OH)_2$ таъсирида у С – S – H(II) ҳосил қилиб гидратланади.

Портландцемент клинкерини минерали β - $2CaO \cdot SiO_2$ оддий ҳароратда секин гидратланади ва C-S-H(1), C-S-H(2) кўрининишида янги маҳсулотлар ҳосил қиласидилар. $2CaO \cdot SiO_2$ оддий шароитларда жуда секин гидратланади янги маҳсулотлар ҳосил қиласидилар.

Ҳарорат 140-150°C гача кўтарилиганда уни гидратланиш жараёни тезлашади ва $C_2SH(A)$, $CSH(B)$ кальций гидросиликатлар юзага келади. Гидравлик фаоллигини кўтариши учун қотиши жараёнини активизаторларини кўшиш тавсия этилади.

Оддатда ишқорий активизаторлар сифатида оҳак ва портландцемент қўлланади, улар сув билан таъсирлашувида $Ca(OH)_2$ ажратади.

Сульфат активизаторлар сифатида – гипс ёки ангидрид қўлланади.

Асосий домна шлаклари 44 – 48% CaO , 35 – 38% SiO_2 5 – 10% Al_2O_3 лардан иборат. Булар 5 – 10% оҳак ёки портландцемент таъсирида ишқорли активлашишга дуч келадилар ва паст асосли гидросиликатлар ҳосил қиласидилар. Ҳар хил таркибли шлакли шишаларни гидравлик активлиги иссиқлик и

шловида кескин ошади.

Гранулланган электротермофосфор шлаклари

Бу турдаги шлаклар фосфатли минерал хом ашёлар – фосфоритлар ва апатитларни – оддий фосфор ажратиб олиш учун уларга электротермик ишлов беришда ҳосил бўладиган қўшимча маҳсулотлардир. 1т фосфордан – 10 – 12т шлаклар ҳосил бўлади ва улар қўйидагилардан иборат CaO – MgO

йигинди 80 – 85%. Электротермофосфор шлакларшлакопортландцемент ишлаб чикариша ишлатилади. Бу шлакларда күйдагилар бўлиши керак: SiO_2 – 38% дан кам эмас; $\text{CaO} + \text{MgO}$ – 43% дан кам эмас; P_2O_5 – 2,5% дан кўи эмас.

Гранулланган ёқилғи шлаклари

Улар кукусимон тошкўмирни 1500 – 1700°C да ёкиша ҳосил бўлади. Уларнинг минералли қисмини ўтхонадан эриган шлак кўринишида чикариб олинади ва сувда гранулланади. Улар асосан шаффофф кислотали ферроалюмсиликат шишадан иборат бўлади. Таркибида 85 – 92% гача SiO_2 , Al_2O_3 , F_2O мавжуд.

Булар бир хил кимёвий ва фазовий таркибга эгадир. Ёнилғи гранулланган шлаклардан тайёрланган боғловчилар автоклавда қотища гидрогранат, мураккаб таркибли бирикмалар ҳосил қилиб қотади.

Кенг тарқалган 3-5% CaO таркибли ёнилғи шлаклар билан бир қаторда таркибида 30-35% CaO - гранулланган тошқоллар ҳам учрайди. Бу тошқоллар боғловчи моддалар тайёрлашида бебахо ҳом - ашё ҳисобланади. Кам CaO ли ёнилғи гранулланган шлаклар ўзича қотиш қобилиятига эга эмас, аммо оҳак ва гипс ёки портландцемент коришимасига (80 – 200° С ҳароратда) сувли иссиқлик билан ишлов берилса фаоллиги ошади.

Таркибида CaO 25 – 35% бўлган ёнилғи шлакларга озгина оҳак ва гипс ўйшилса ўзгача қотиш қобилиятига эга. Ёнилғи гранулланган шлакли боғловчиларни автоклавларда қотишида гидрогранат кўринишида цементловчи моддалар, секин кристалланувчи мураккаб таркибли комплекс бирикмалар ҳосил бўлади.

Қора металлургия саноатини шлаклар ва металлург шлаклар мартен печь ларидаги чўяндан, пўлатдан олинганда ва вагранка печь ларда чўянни эритганда ҳосил бўлади. Мартен печъларида асосий оксидлар ва вагранка

печъларида чўянни эритганда ҳосил бўлади. Мартен печъларда асосий оксидларни йигинди кислотали оксидлар йигиндидан юқори ва кўп микдорда FeO , MnO , MgO лари мавжуд. Асосий мартен шлакларда металл кўшимишчалари ҳар доим мавжуд.

Бу шлаклар гранулланмайди, улар аста-секин совутилади, юқори асосли бўлгани учун улар тўлиқ кристалланади ва таркибида умуман шиша бўлмайди. Боғловчи моддалар ишлаб чикариш учун CaO , SiO_2 ли юқори таркибли ферроуран ва феррованадий эриганда ҳосил бўлган шлаклар катта қизиқишига эгадир. Бу шлакларда, одатда, кўп микдорда кальций ортосиликат бўлгани учун, улар совутилганда CeS ни ҳосил қилиб шлакни унга сочади.

Металлург шлакларнинг ҳаммаси, β - $2\text{CaO}\text{ SiO}_2\text{CaO Al}_2\text{O}_3$ дан ташкари, оддий ҳароратда сув билан таъсирилашмайди. Аммо автоклавларда иссиқлик ишлови таъсирида гидратланади ва қотади. Қотиши автоклав шароитида β - CaS , C_2S ларни гидратланни C_2SH (A), ҳамда $\text{CaO Al}_2\text{O}_3$, $\text{CaO Fe}_2\text{O}_3$ ларни 3 $\text{CaO}(\text{Al}_2\text{O}_3\text{Fe}_2\text{O}_3)$ x SiO_2 x (6-2x) H_2O ҳосил қилинишига асосланган. Автоклав шароитида CaO ёки гипс киритилмайди, чунки булар шлакларни гидравлик хусусиятини ёмонлаштиради, чунки юқори, асосан кальций ортосиликатлар ҳосил бўлади ва β - 2CaO SiO_2 гидратланишини секинлаштиради.

Агар автоклав қотишида шлак таркибига оҳакдан, гипсдан, майдалангандан кварц қумидан иборат қўшимишча киритилса, кўп микдорда янги цемент гидромаҳсулотлари юзага келади ва юқори мустаҳкамлини таъминлайди.

Домна шлакларни грануллаш (фаоллигини ошириш)

Боғловчи моддаларни тайёрлаш учун мўлжалланган домна шлаклар гранулланади, яъни ҳаво, буг ёки сув билан тез совутилади, 19 аср ўрталарида очилган шлак эритмаларни сув билан кескин совутилиш усули шлакни факат сочулувчан масса кўринишида олиш технологиясидан

фойдаланилган. 1862 йилда Ланген шуни аниқладыки майда түйилган күринишида сув ёрдамида гранулланган шлак гидравлик қотиш қобилиятига эга экан. Кейинги йилларда гидравлик фаол гранулланган шишиасимон ҳолатдаги тошқолларни бүг, ҳаво ёки иккисини арапаштириб таъсир этилиши аниқланди. Замонавий тадқиқотларнинг кўрсатишига, шлакларнинг фаоллиги шлакларни эритмасини грануллаш вақтидаги ҳароратига боғлиқ.

Эритманинг ҳарорати ($1380 - 1429^{\circ}\text{C}$) бўлса, гранулляция жараёни натижасида гидравлик фаоллиги паст шлаклар ҳосил бўлади, $1420^{\circ}\text{C} - 1480^{\circ}\text{C}$ да фаоллиги максимумга эришади 1600°C дан ошганда, шишиасимон шлаклар ҳосил бўлади, аммо гидравлик фаоллиги пасаяди. Эритмани грануллашдаги оптимал ҳарорати унинг таркибига ва грануллаш усулига боғлиқ.

Боғловчи моддалар учун мўлжалланган шлаклар кескин сув; буг, ҳаво билан совутилса, уларнинг фаоллиги ошади. Замонавий металлургия заводларида гранулалашнинг иккита усули кўлланади – ҳўл ва қуруқ. Ҳўл усулида кайноқ суюқ шлаклар сувли бассейнга кўйилади. Бассейнлар домна печь ларнинг ёнида жойлашган бўлиб, уларнинг сигими $450 - 800\text{m}^3$ ва тўрт бурчакли бетонни резервуар кўринишида бўлади, ҳўл гранулалашда 1 тоннага 2 – $2,5\text{m}^3$ сув сарфланади. Аммо бу усулнинг камчилклари бор: олинган шлаклар юқори намлика эга бўладилар – 20 – 30%, қуруқ усулда гранулалаш барабанли, сув билан зарб берувчи асбобларда ўтказилади. Гранулланган шлаклар шлак ишқорли, шлакопортландцемент, оҳак-шлак, шлакли боғловчи моддалар ишлаб чиқаришда кўлланади.

10.2. Шлакопортландцемент

Бу портландцемент клинкерни домна ёки электротермофосфорли шлак ва икки сувли гипс билан биргаликда туйиб олинадиган гидравлик боғловчи моддадир. Шлакопортландцементта шлак масса бўйича 21% дан кам ва 60% дан кўп бўлмаган миқдорда солинади. Гипсни боғловчи моддаларнинг тутиб қолишини тезлаштириш учун киритилади. Унинг нархи портландцемент нарҳидан 15 – 20% арzon бўлади.

Клинкер олишда шлаклардан гилли компонент сифатида фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бундай клинкер тайёрлашда шлак аввал $600 - 700^{\circ}\text{C}$ дан ортиқ бўлмаган ҳароратда қуритилади, 1 – 2% намлик қолгунча, қолган ишлаб чиқариш жараёнида эса портландцемент заводларида кўлланиладиган жараёнлар каби кечади. Қуритилган шлак, портландцемент клинкери ва гипс ўлчаб шарли, трубали тегирмонларда туюлади.

Туйишини енгиллаштириш учун 1% гача сифатига таъсир этмайдиган махсус кўшимчалар кўшишингиз тавсия этилади. Тез қотувчи шлакопортландцементнинг фракцияси 4000 – $5000\text{cm}^3/\text{г}$ бўлганича туюлади. Шлакопортландцементнинг фаоллигини ошириш учун цементда шлакни улушини камайтириш ва майдалик даражасини ошириш керак. Оддий шлакопортландцемента асосий гранулланган шлаклар миқдори 50 – 60% нордон кўшимчалар 30 – 40% бўлиши керак. Айни вақтларда шлакни 8 – 10% миқдорини нордон кремнийни кўшимча билан (трепел, опока ва х.к.) алмаштириш мумкин. Шлакопортландцементнинг қотиш жараёнида иккита компонент иштирок этади – клинкер ва гранулланган домна ёки электрофосфор шлаки.

Сув билан таъсирлашуvida, биринчи навбатда, клинкер заррачалари реакция киришади. Оддий ҳароратда C_3S ва C_2S ни клинкерда гидратланиши олдин ($1,7-2,0$) CaO , SiO_2 ($2 - 4$) $\text{H}_2\text{O} - \text{C}_2\text{SH}_2$ таркибли толасимон кальций гидросиликатларни ҳосил бўлишига олиб келади. Кейинги муддатларда эритмада CaO ни концентрацияси шлак компоненти ютилиши ҳисобига

камайди ва $(0,8\text{--}1,5)$ CaO SiO_2 , $2,5 \text{ H}_2\text{O}$ таркибли асосли гидросиликатлар ҳосил қиласи. C_3S ва C_2S гидратланиши билан параллел $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ҳам ажралади. Бир вақтда гипс алуминат кальций билан реакцияга киришади ва $3\text{CaO Al}_2\text{O}_3$ 3CaSO_4 ($30\text{--}32$) H_2O ҳосил қиласи, реакция давом этганда CSH (II) C_2AH_8 ларни ҳосил қиласи.

Домна шлакларни ишқориј ва сульфат фаоллаштирувчилар таъсирида гидролиз ва гидратация реакцияларига киришган сари ва $\text{Ca}(\text{OH})_2$ билан таъсирилашувида янги маҳсулотларнинг таркиби ўзгариши. Шундай қилиб, шлакопортландцементда юқори дисперс гельсимон ҳолатда ҳосил бўлувчи паст асосли кальций гидросиликатлар устунлик қиласи. Бу эса уни техник хоссаларида (қотган тошин уни намлаш ва қуришдаги юқори чўкиш деформацияси) акс этади.

Шу билан биргаликда, глиноземли паст асосли гидроалюминатга ёки гидрогранатга ўтиши шлакопортландцементни оддий портландцементта нисбатан сульфаттага бардошлилигини ошишига ёрдам беради.

Шлакопортландцементнинг ($80\text{--}100^\circ\text{C}$) қотишида янги ҳосил бўлган маҳсулотларнинг таркиби оддий ҳароратда ҳосил бўлган маҳсулотларнидан фарқи чўйк. Фақат автоклавларда ($174,5\text{--}200^\circ\text{C}$), тўйинган буғ босими остида ($0,8\text{--}1,5 \text{ MPa}$) гидросиликат, гидрогранатлар ҳосил бўлади.

Шлакопортландцементнинг хоссалари

Зичлиги $2,8\text{--}3 \text{ g/cm}^3$ оралиқда табранади. Сочилувчан (кукун) кўринишидаги хажмий массаси: $900\text{--}1200 \text{ kg/m}^3$ зичлашганда эса $1400\text{--}1700 \text{ kg/m}^3$ мустаҳкамлиги бўйича 300 , 400 , 500 маркалари мавжуд. Сувга талабчанилиги $27\text{--}30\%$ тенг ва шлакни кимёвий таркибига шлакопортландцементдаги шлакни ва клинкерни нисбатига, гипс микдорига боғлиқ.

Боғлиқ шлакни фасаднига садоқа ишлаб олувчи

шлакни $30\text{--}50\%$ киритилиши нормал ва секин тутиб қолувчи маҳсулот олишига олиб келади, гипс эса портландцементни тутиб қолишини секинлаштиради, шлакни гидравлик фаоллигини қўзғотади ва шлакопортландцементни тутиб қолишини тезлаштиради.

Тутиб қолиши 45 мин. олдин эмас, охири – 10 соатдан кеч эмас. Фаоллиги (активлиги) оддий шлакопортландцементларни узоқ вақт сакланганда ўзгариши ва клинкерни кимёвий ва минералогик, уни шлак нисбати билан аниқланади. Шлакопортландцемент ишлаб чиқариш учун фаоллиги $40\text{--}50 \text{ MPa}$ ли клинкер ишлатиши тавсия этилади. Узоқ вақт қотиш муддатларида мустаҳкамлиги ошиб боради, $2\text{--}3$ ойдан сўнг ўша маркали портландцементдан мустаҳкамлиги ошади.

Хажми ўзгариши текислиги. Шлакопортландцементдаги эркин CaO шлак билан боғланади ва шу сабабдан хажм нотекислигига олиб келади.


Қотишида иссиқлик ажралishi, чўкиши ва шишиши оддий портландцементга ўхшаш. Совуқча чидамлилиги бўйича маркалари $50\text{--}100$ циклларга тенг. Оловга мустаҳкамликни пасайтирган ҳолда юқори ҳарорат ($600\text{--}800^\circ\text{C}$) узоқ вақт таъсирига бардош беради. Юмшок, сульфат сувлар таъсирига портландцементта нисбатан юқори, қотаётган шлакопортландцементни суюқ фазасида $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ни концентрацияси салмоқли камайиши эттингит тузининг ҳосил бўлиши имконини олдини олади.

Шунинг учун қотган цемент тошида унинг тузилишини бузадиган хажмий деформациялар юзага келмайди. Шу муносабат билан бу цементларни минерал, сульфат сувларга чидамлилиги тушунтирилади.

Кўлланиши: асосан улкан иншотлар учун, шунингдек иссиқ цехлар, гидротехник курилишлар учун бетон тайёрлашда кўлланилади. Ишлаб чиқариш технологияси шлакопортландцементни ишлаб чиқаришда грануляланган домна шлакини олдиндан кристалланишини олувчи ҳароратда куритилади, клинкердаги гил компонентини ўрнига грануляланган

шлак ишлатилиши сифатли хомашёвий аралашма олиш имконини беради, менниң домна шлак ва портландцементни кимёвий таркиби бир-бираға яқин бўлгани учун.

Бу цементни куйдириш учун ёнилги сарфи камайтирилади. Шлакни куритиш учун куритиш барабанлари ҳарорати $600\text{--}700^{\circ}\text{C}$ қўлланади, ишлаб чиқаришни иккита схема бўйича олиб бориш мумкин. Биринчи схема бўйича кликер таркиби $30\text{--}40\%$ гранулланган шлакдан ва $70\text{--}65\%$ оҳактошдан иборат.



8-чизма. Шлакопортландцементни технологик ишлаб чиқарни



9-чизма. Шлакопортландцементни технологик ишлаб чиқарни

Друга 9-чизма бўйича гранулланган шлак, портландцемент клинкери, гипс ўлчанади ва шарли тегирмонларда туйилади. Гипс шлакопортландцементни тутиб қолишини тезлаштиради. Тез қотувчи шлаколортландцемент ишлаб чиқаришда олдин портландцемент клинкери майдаланади, кейин кукун шлак билан туюлади. Бу схема бўйича шлакопортландцемент ингичка фракциялари клинкер заррачаларидан иборат. Улар эса боғловчини тез қотишини таъминлайди. Асосий гранулланган шлаклар оддий шлакопортландцементда $50\text{--}60\%$ ни нордон $30\text{--}40\%$ ни ташкил этади. Шлакопортландцементнинг сатҳи юзаси $2500\text{--}3000 \text{ см}^2/\text{г}$, тез қотувчининг эса $4000\text{--}5000 \text{ см}^2/\text{г}$ бўлгунча туюлади.

10.3. Сульфат шлакли цементлар

Шлаклар асосида сульфат – шлакли, оҳак-шлаки, тез қотувчи, шлакмагнезиа, шлак-ишқорли, оҳак – белитли боғловчи моддалар ишлаб чиқарилади.

Сульфат – шлакли цемент – гидравлик боғловчи модда ва уни гранулланган домна шлакини, гипс ёки ишқорий кузғатувчи ангидрит билан биргаликда туйиш йўли билан тайёрланади. Таркибида $80\text{--}85\%$ шлак, $10\text{--}15\%$ ангидрит ёки икки сувли гипс, 5% гача портландцемент клинкер ва 2% гача оҳак бўлади. Бундай цементни тайёрлашда таркибида оширилган миқдорда $10\text{--}20\%$ атрофида глинозём ва пасайтирилган миқдорда 3% гача марганец оксиди бўлган асосий домна шлаклардан фойдаланиш мақсадга мувофиқиди.

Асосий домна шлаклардан фойдаланганда таркиби 90% шлакдан, 5% ангидритдан ва 5% доломитдан ($800\text{--}900^{\circ}\text{C}$ куйдирилган) иборат цементлар учун фаоллик тааллуқли. Нордон домна шлаклардан фойдаланганда цементни оптимал таркиби куйдагига : 85% -тошқол, $5\text{--}8\%$ ангидрат, $7\text{--}8\%$ доломит $1000\text{--}1100^{\circ}\text{C}$ куйдирилган. Нордон шлаклар ишлатилганда

асосий модуль 0,8 дан кам эмас, фаоллик модули 0,45 дан паст эмас, марганец оксидаи 3,5%, глинозем 20% кўп бўлмаслиги керак.

Сульфатли – тошқолли цемент олиш технологияси куйидагича: хом – ашёвий моддаларни омборларга жойлаш, тайёрлаш, дозалаш ва барча компонентларни биргаликди туйниш, тайёр цементни омборга жойлаш.

Гипс ангидрит, клинкер ёки оҳакни жағли ёки болғалик майдалагичларда майдаланади, шлак 600–700°C да куритиши барабанларда куритилади. Сульфат тошқолли цементи тегирмонларда №008 элакда колдиги 1–3% қолгунча майдаланади. Бу цементнинг қотиш жараёни бевосита глинозёмни CaSO_4 билан таъсирилашув реакцияси билан боғлиқ. Цемент сув билан аралашганда гидросульфаалюминат кальций ҳосил бўлади. Кейинчалик $\text{Ca}(\text{OH})_2$ нинг эритмада концентрацияси камайган сари (1 – 3%) $\text{CaOSiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ таркиби гидросиликат кальцийлар юзага келади.

Бошлангич даврларда ҳосил бўлган эттингит тузи кейинги муддатларда қисман бўлинади ва сульфат шлакли цементнинг мустаҳкамлигини ўсиши кальций гидросиликатларга ва гидроаломосиликатлар ҳосил бўлиши хисобига содир бўлади.

Хоссалари: боғловчини зичлиги 2,9 – 3,1 г/см² гача тебранади. Хажмий массаси сочиувчан ҳолатда 200–1000, зичлантирганда 1500 – 1650 кг/м³ гача.

Сувга талабчанлиги боғловчини майдалик даражасига боғлиқ. Максимал мустаҳкамлиги сув цемент нисбати 0,5–0,6 га тенг бўлганда эришади. Бу цемент асосида сув цемент нисбати 0,5 дан кам бўлса, бетонлар тайёрлаш тавсия этилмайди.

Тутиб қолиши муддатлари бошланиши 30 мин олдин эмас, охири 10с. кеч эмас. Тутиб қолиши муддати уни майдалик даражаси ошган сари камаяди, масалан сатҳи юзаси 5000 см²/г бўлган цементни тутиб қолиши бошланиши – 30 мин, охири – 95 мин.

Мустаҳкамлиги: 28 сут. қотишидан сунг мустаҳкамлиги 30–40 МПага тенг. Бу цемент интенсив равишида 20–30°C ҳароратда қотади. Паст ҳарораталарда (10°C паст) мустаҳкамлигини ўсиши секинлашади, айrim ҳолатларда тўхтайди. Буғлатилганда сульфат шлакли цемент унча юкори бўлмаган мустаҳкамлика эга бўлади. Ер ости иншоатларини тайёрлашда бетонларни биринчи 2–3 хафта олдиндан қуришдан сақлаш керак, чунки уларнинг ёки юза қатлами нозик бўлиб қолади.

Чидамлилиги. Сульфат шлакли цемент юмшоқ ва сульфат сувлар таъсирига чидамли. Кўлланиши: сув ва ер ости темир бетон иншоатларни тайёрлашда, айниқса агресив муҳит таъсирига учровчи. Навбатма – навбат музлаш, эриши ёки намланиш ва қуриш шароитларида ишлатилиши ман этилади.

10.4. Оҳак – шлакли боғловчи

Бу гидравлик боғловчи сўндирилмаган оҳак ва гранулаланган домна ёки электротермфосфор шлак ва гипсни биргаликда туйниш билан олинади. Оҳак – миқдори шлакнинг сифатига қараб 10 – 30% ораликда ўрнатилади.

Сўндирилмаган оҳакнинг 80% миқдордан ортиқ кўшилса, унда тез тутиб қолиши ва қотишида хажминини нотекис ўзгариши кузатилади. Бу ходисани бартараф этиш учун тутиб қолиши секинлаштирувчи бетон ва қориша аралашмаларини қайта аралаштиради ёки боғловчиди оҳак миқдори камайтирилади. Оҳак – боғловчи цементлар учун энг яхши шлаклар – бу таркибида юкори миқдорда глиноземли ва паст миқдорда (3 – 4%) Mn_2O_3 бўлган шлаклар.

Оҳак – шлакли боғловчини ишлаб чиқариш жараёни куйидагилардан иборат: хом – ашёвий моддаларни омборга жойлаштириш, шлакни қуритиш оҳакни майдалаш, туйнишдан олдин хом – ашёни ўлчаш, биргаликда туйниш, тайёр маҳсулотни ишлатиш жойига жўнатиш. Шлакни 600–700°C ҳароратда қуритиш барабанларида қуритилади.

Оҳак ва гипсни, одатда, болғали ёки зарб берувчи майдалагичда заррачалари 5–10 мм ўлчамгача майдаланади.

Шлак намлиги (3 – 4%) бўлганда, технологик жараёндан қуритишни олиб ташлаш мумкин, чунки шлакдаги сув оҳак билан аралаштирилганда оҳакни сўндириш учун сарфланади ва шлак куруқ ҳолатда қолади.

Оҳак – шлакли боғловчи шарли, трубали тегирмонларда №008 элакда 3 – 5% қолдиқ қолгунча майдаланади.

Оҳак - шлакли цемент оҳакдаги CaO – шлакни кўзгатувчи таъсирида қотади, бунда шлак сув билан таъсирилашув натижасида цемент бирикмалар ҳосил қиласи, гипс эса шлакни гилтупроқли моддаларига таъсир қилиб боғловчини қотишни тезлаштиради.

Хоссалари: зичлиги 2,5–2,9г/см³ ни ташкил этади ва таркибидаги оҳак турига ва миқдорига боғлик.

Хажмий оғирлиги: сочилиувчан ҳолатда 800–900 зичлатилган ҳолатда 1200 – 1400кг/м³.

Тутиб қолиш муддатлари: таркибидаги оҳак миқдорига боғланган ҳолда тутиб қолиш боцланиши 25 мин олдин эмас, охири 24 соатдан кеч эмас.

Мустаҳкамлиги: бўйича 50, 100, 150, 200 маркаларга бўлинади. Совуққа чидамлилиги 25 – 50 циклларга teng. Бу боғловчи муддадан паст маркали ер – сув ости буюмлари ишлаб чиқарилади, факат навбатма-навбат музлаш ва эриш, куриш, намланиш шароитларида ишлатилиши ман этилади.

Хажми текислигининг ўзгариши – бу хоссаси оҳакдан кейин сўнадиган заррачалар миқдорига боғлик.

Бу цемент бошқа шлакли цементлардан юкори чўкиши ва шишиши кўрсаткичлари билан ажралиб туради, чунки оддий ҳароратда ва сув иссиқлик ишловида 90°–95°С да юкори дисперс гельсимон бирикмалар ҳосил бўлади. Автоклавда қотишида чўкиш ва шишиши камаяди, чунки цемент маҳсулотлари қайта кристалланади, йирик кристаллли тузилма ҳосил қиласи.

10.5. Шлак ишқорли боғловчилар

Шлакишқорли боғловчиларни тадқиқ этиш бўйича илмий изланишларга кўп олимларнинг хиссаси кўшилган. Бизнги республикада бу боғловчиларни ва уларнинг асосида тайёрланган бетонларни ишлатиш масалалари билан Газиев У.А, Алиев А.Т., Азимов А., Туляганов А., А.Султановлар шуғулланишган. Илмий тадқиқот изланишлари натижасида шлакли ишқорли боғловчи олиш учун барча гранулланган шлаклар, минералогик таркибидан қатъий назар кўлланиши мумкин ва уларнинг ишлатилиши соҳаси кенгаяди. Ҳозирги вақтда шлакопортландцементдан ташқари: оҳак - шлакли, сульфат, домна - гил тупроқли ва унинг турлари ишлатилмоқда. Гранулланган домна шлаклар алюмосиликатли ишқорли боғловчиларни ишлаб чиқаришда истиқболли хом – ашё деб хисобланади. Бу шлакларнинг таркиби кальцийли алюмосиликатли шишадан иборат ва у ишқорлар билан хоссаларига эга бўлади. Шлак ишқорли боғловчилар – бу кўпкомпонентли ишқорий алюмосиликатли тузимлар, улар нам шароитда ва сувда қотиш қобилиятига эга. Шлакишқорли боғловчиларни принципиал фарқи кўйдагилар:

- ишқорий бирикмалар боғловчиларда қотиши жараёнини фаоллаштирувчи ролини ўйнамайди, улар тўлик компонент бўлиб хизмат қиласи;
- бу боғловчиларга эркин ҳолатда цемент, ёки оҳак киритilmайди, чунки уларнинг киритилиши мустаҳкамликни пасайтиради;
- бетон ишлаб чиқаришиша стандарт тўлдиргичлар қаторида полидисперс грунтлар ҳам ишлатилиши мумкин.

Ишқорий компонентлар

Шлакишқорий боғловчиларда ишқорий компонент сифатида ишқорийметаллларни бирикмалари хизмат киладилар. Улар сувли

эритмаларда ишқорий реакцияларни берадилар. Шлаклар билан таъсирилашуви ҳарактери бўйича улар 3 та гурухга бўлинади:

- 1 - носиликат тузлар;
- 2 - силикат тузлар;
- 3 - ишқорий тузлар.

Асосий шлаклар учун $M \geq 1$ котиш шароитларидан қатъий назар ҳамма гурухдаги ишқорий компонентлар кўшилиши мумкин. Нейтрал ва нордон шлаклар учун $M \leq 1$ гурух ишқорий компонентлар фақат иссиқлик ишлови шароитларида самарадор, 1 ва 3 гурухдагилар табиий қотишида кўлланниши мумкин. Шлакни сатҳ и юзаси $3000 \text{ см}^2/\text{г}$ га тенг бўлганда, ишқорий бирикмаларни оптимал миқдори шлак ишқорий бирикмада Na_2O га ҳисобланганда шлакмассасидан 5% ни ташкил қиласди 1 ва 3 гурухдаги ишқорий компонентларнинг сувли эритмасининг оптимал зичлиги 1,15 – 1,20 $\text{г}/\text{см}^3$, 2- гурухники 1,30 $\text{г}/\text{см}^3$. Шлакишикорли боғловчилик учун истиқболли ва иқтисодий ишқорий компонентлар деб тоза кимёвий маҳсулотларни ҳисоблаш керак эмас, бир қатор ишлаб чиқаришдаги, таркибида натрий калий бирикмалари бўлган иккиламчи маҳсулотларни ҳам ҳисобга олиш керак. Буларга кўйдагилар киради:

- сода ишқорли бирикма – капралактам ишлаб чиқаришни йўлдош маҳсулоти;
- суюқ ишқор таркибли фенол ишлаб чиқаришдаги чиқиндилиари;
- ишқорларни эритилган бирикмаси – натрий ва калий ишқорлари;
- фторли натрий – суперфосфат ишлаб чиқариш чиқиндиси;
- натрий металосиликат – икки оксидли титан ва гилтупрокни ишлаб чиқаришдаги йўлдош маҳсулоти;
- цемент корхоналарни клинкер кўйдирish печь лари электрофильтрдаги чангиги;
- целиулоза – қофоз саноатини ишқор таркибли чиқиндилар.

Бу мумкин бўлган ишқорий компонентлар билан чегараланмайдилар, чунки рангли, ноёб ва бошқа моддаларни ишлаб чиқиши ривожлангани сари, ишқорий моддаларни бирикмалари кўп миқдорда иккиласмачи маҳсулот сифатида ҳосил бўлади ва улар ишқорий компонент сифатида хизмат қилиши мумкин. МДХлар худидида табиий тузларни ҳисобланган заҳираси 1,5 минт ни ташкил қиласди.

Шлак ишқорли боғловчининг хоссалари

Шлак ишқорли боғловчилар хоссалари кўп омилларга: шлакни турига, минералогик, фазовий таркибига, майдалик даражасига ишқорий компонентларни турига ва концентрациясига боғлиқ.

Нормал куюклиги ёки сувга талабчанлиги: шлакни сатҳ и юзаси $3000 - 3500 \text{ см}^2/\text{г} - 25 - 30\%$ шлак массасидан.

Тутиб қолинишининг бошланишида 30 минутдан – 1 соаттагача охири 2 соатдан – 6 соаттагача. Кўлланадиган ишқорий компонентнинг таркибига, асослигига ва шлакнинг майдалигига, коришмани концентрациясига бўлган ҳолда тутиб қолиши муддатларини бошқариш мумкин.

Боғловчини активлиги /Гост 19178 – 76 бўйича / 200 – 1200 $\text{kch}/\text{см}^2$ (20 – 120 МПа).

Шлак ишқорли боғловчиларнинг мустаҳкамлиги биринчи ой давомида интенсив равища ўсиб боради. Агар портландцементнинг мустаҳкамлиги 3 ойдан сўнг оптимал шароитларда 1,2 атрофида бўлса, шлак ишқорли боғловчининг мустаҳкамлиги 1,5 атрофида. Иссиқлик ишлови қотиши жараёнини тезлаштиради ва унинг давомийлигини гидротермик иситиш ҳисобига қисқартириш мумкин. Мустакил қотишига мойиллиги бўлган майдаланган шлаклар фаоллигини йўқотмасдан узоқ вақт сақланиши мумкин. Фақат юқори асосли шлаклар фаоллигини бир қисмини, айнича, майда туйилган кальций асосли боғловчилар, оқак бирикмалар, шлак ишқорли боғловчиларнинг мустаҳкамлигини пасайтиради. Шлак ишқорли

боғловчиларни контракция кўрсаткичи портландцементга нисбатан 4 – 5 баробар кам, қотишда иссиқликни ажратиши 1,5 – 2,5 паст. Бу боғловчини бошқа боғловчилардан фарки, у сув билан эмас, ишқорий металларни концентрацияланган сувли эритмалари билан бирикади. Бу эритмаларнинг музлаш харорати 0° дан паст. Ишқорий компонентлар совукка карши кўшимча сифатида хизмат қилиши мумкин ва боғловчи модда интенсив салбий ҳароратда қотиши мумкин.

Шлак ишқорли боғловчиларнинг гидратланиши ва қотиши

Шлакишикорли боғловчиларнинг гидратланиши ва қотиши жараёни маҳсулот – тобермарит фазаси СНВ (1) гурухининг паст асосли кальций гидросиликатлари, аралаш гидросиликатлар ва алюмосиликатлар, ҳамда томсонит, гидронефелин, анальцит, натролит кўринишидаги ишқорий гидросиликатлар.

Шлак ишқорий боғловчиларни гидратланиши ва қотиши жараёни учта даврга фарқ қилинади.

1 давр – ишқорлар таъсирида шлакли шишани гидролитик эриши бу ҳолда қўйидаги жараёни ўтади:

- кальций гидрооксиди билан ишқорий тузларни катион алмашуви натижасида ишқорларнинг ҳосил бўлиши;
- ишқорлар таъсирида ишқорий гидросиликатлар ҳосил қилиб шлакларни шишасимон таркибидаги силикатнинг эриши;

2 давр – Коагуляцион – кристаллизацион ўтувчи коагуляцион тузилишини пайдо бўлиши ва қўйидаги жараёнлар ўтади:

- ишқорий гидросиликатларни шлакли шишани CaO билан реакцияга киришиб паст асосли кальцийгидросиликатлар ҳосил бўлиши ва ишқор ажратиши;
- кейинчалик шлакли шиша ва алюмосиликатлар билан реакцияга киришиши; гидроалюмосиликатлар ҳосил бўлиши.

3 давр - Коагуляцион – кристаллизацион тузилишни кристаллизацияга ўтиши, бунда шлаклли тошни конгломерат тузилиши ҳосил бўлади.

Бу тузилишнинг таркиби паст асосли кальций гидросиликатлар кальций гидрокарбосиликат, ишқорли гидроалюмосиликатлар, аралаш гидросиликатлар ва алюмосиликатлардан иборат. Шлак ишқорли боғловчиларни қотиши жараёнидаги шлакнинг роли кўйидагича:

- шлакни гидролитик эришини ва бузилишини тезлашиши;
- оралик маҳсулотларнинг ҳосил бўлишида (ишқорий гидросиликатлар ва гидроалюминнатлар) иштирок этади;
- ишқорий гидроалюмосиликатларнинг ҳосил бўлишида иштирок этиш;
- паст асосли кальций гидросиликатларни ҳосил бўлиши учун мухит яратиш.

Қотган шлак ишқорли боғловчиларнинг тузилиши реакцияга киришмаган шлакни, унинг гель фаза билан цементланган кристаллл фазали заррачаларидан иборат. Гель масса эса ҳар хил тузилиши ва ўлчами кристалллар билан гидрат янги маҳсулотларни кристалл ўсимталар билан тўлдирилади.

Кристалл янги маҳсулотлар (тобермарит фазаси) эскиришга кам мойил ва мукаммал таркиби эга. Бу янги маҳсулотлар юкори дисперсликка эга, шунинг учун вакт ўтиши билан бу тузилишини қайта кристаллениши мустаҳкамлигининг пасайишига кам таъсир қиласи, чунки ишқорий мухит гель ва криптокристалл тузилишини юкори мукобиллигини таъминлайди. Паст асосли кальций гидросиликатларнинг эрувчанилиги 0,035–0,050 г/л, ишқорий алюмосиликатларни бундан ҳам паст.

Шундай қилиб, вакт давомида янги маҳсулотларнинг эрувчанилиги, тузилишининг мукаммалиги ҳал қилувчи омил бўлиб, шлак ишқорли тошни узоқ умрлилигини таъминлайди.

Гранулланган домна шлакларни ишқорлар, масалан, шунингдек кучсиз кислоталарнинг ишқорли тузларини (ишқор, сода, суюқ шиша) киритиш

билин ҳам активлаштириш мүмкін. В.Д. Глуховский ва бошқаларнинг тадқиқотлари асосий ва кислотали домна шлаклари асосида юқори мустаҳкамлика эга бўлған шлак ишқорли бетонлар олиш мумкинлигини кўрсатади. Бу боғловчи моддаларнинг асосий компонентлари ишқорларнинг сувли эритмаси билан биргаликда майдалаб туйилган гранулланган домна шлакидир. Нордон шлакларда сувда эрувчан шиша кам модулли 1,2 – 1,25ни ишлатиш тавсия этилади. Сода ва сода – ишқорли моддалар зичлиги 1,14 – 1,16 кг/л бўлған 15% сувли эритмалар кўринишида кўшилади.

Бу боғловчининг қотиши шлакли шишани гидросиликатлар ($\text{CSH}(\text{B})$) ҳосил қилиши асосланган. Нормал шароитларда қотишида унинг мустаҳкамлиги 20–25 МПа тенг. Буғлатилишда (8–12) 90–95°C ҳароратда ўтади, мустаҳкамлиги 35–60 МПа ни ташкил этади. Боғловчининг мустаҳкамлиги шлак, ишқорли компонент сарфи ва хосасига боғлиқ бўлиб ошиши мумкін. Бу боғловчи модда курилишни ҳар хил соҳасида кўлланиши мумкін.

10.6. Тез қотувчи шлакопортландцемент

Бу цемент оддий шлакопортландцементдан қотишини бошлангич қотиши даврида тез қотиши билан ифодаланади. Домна гранулланган шлакни микдори цемент массасидан 30 дан кам, 50% дан кўп бўлмаслиги керак. Намуналарнинг мустаҳкамлиги 3 суттадан сўнг эгилишига – 35 кг/ cm^2 дан, сикилишига 200 кг/ cm^2 кам бўлмаслиги керак. Одатда клинкер таркиби куйидагича: C_3A 8 – 10% сатки юзаси 3500 – 4500 $\text{m}^2/\text{га}$ тенг. Ишлаб чиқариш технологияси асосли ва нордон шлаклар учун ишлаб чиқарилган. Асосли шлаклар ишлатилгандан олдин бир тегирмонда фақат клинкер майдаланади, кейин иккинчи тегирмонда шлак ва гипс билан туйилади. Нордон шлаклар ишлатилганда клинкер ва шлак биргаликда майдаланади.

10.7. Шлак–магнезиал портландцемент

Бу боғловчиниң юқори (10%) MgO миқдорли портландцемент клинкерини, домна шлакни ва гипсни биргаликда туйиб олинади, таркиби: 30% дан кам – 50% дан кўп эмас шлак, шлакни бир қисмини (15% дан кўп эмас юқори фаол кўшимча трепел билан алмаштириш мумкін. Олдиндан куритиш цементнинг қотишига салбий таъсир кўрсатади, шунинг учун уни бир вақт нам шароитда ёки сувда сакланниши керак. Мустаҳкамлиги бўйича 200, 300, 400 маркаларга бўлинади.

Ишлатиши бер ости бетон ва темирбетон конструкцияларни ишлаб кўлланади.

11-Боб. Буғлатилишда қотувчи портландцемент

Цемент тошини тузилиши бир-бири билан боғланган физик – кимёвий ва физикавий жараёнлар натижасида шаклланади. Портландцемент буғлатилганда унинг мустаҳкамлиги ошади. Ҳарорат кўтарилигандан сари индукцион даврининг давомийлиги сезиларли камаяди ва бирламчи гидросиликатлар фазаси ҳосил бўлиши тезлиги кўпайди.

C_3SH_4 ни 50°Cда буғлатилишда 1-чи метостабиль фазани ҳосил бўлишига олиб келади, 70–80°Cда эса бу фаза ҳосил бўлмайди. Барча фаза бартараф бўлгандан сўнг кам асосли 2-чи фаза юзага келади. Гидратланиш ҳарорати 90°C гача кўтарилиганда гидросиликат фазанинг асослиги бир нечага камаяди, натижада тоберморитсимон ва кальций гидросиликатлар юзага келади. Буғлатилишда C_3A дан C_3AH_6 ҳосил бўлади шу гидратация шароитида C_4HF ни гидратланиши қаттиқ C_3AH_6 – C_3FH_6 эритмалари ҳосил бўлишига олиб келади. Юқори ҳароратда узоқ вақт буғлатилишда гемматит $2\text{Fe}_2\text{O}_3$ юзага келади. Иссиқлик ишловида (80–90°C)да портландцементни гидратланишидаги маҳсулотларнинг фазовий таркибини ўзгаришига олиб келади. Шунинг учун буғлатилишда мустаҳкамлики ошиши биринчи навбатда портландцементни гидратланиши даражасига кўпайishi ҳисобланади.

ифодаланади. Пасталюминатли (5–6% C₃A) таркибида фаол минерал күшімчаси бўлмаган цементлар буғлатилгандан сўнг юқори мустаҳкамликка эга. Паст ва ўрта алюминатли (9 – 10% C₃A кўп эмас) цементларга 10% гача фаол минерал күшімчалар киритилса мустаҳкамлиги пасаймайди. Юқори алюминатли (> 10% C₃A) клинкерлар факат шлакпортландцемент таркибидагина буғлаттандан самарадорлигини кўрсатади. Шлакпортландцемент таркиби 30 – 40% шлакдан иборат бўлса, у портландцемент билан бир маркада бўлиб туриб буғлатилгандан ва 28 сут. юқори портландцементга нисбатан юқори мустаҳкамликка эга бўлади.

Майда туйилган юқори мустаҳкам цементларни қўлланишида буғлатишида изотермик даврини 9с. гача кисқартириш имконини беради. Бу цементларга юқори мустаҳкам, тез ва алоҳида тез портландцементлар, тез шлакпортландцементлар киради.

У ёки бу цементни танлаш лойиҳаланаётган бетон маркасига ва иссиқлик ишловидан бевосита кейинги мустаҳкамлигига боғлиқ. Бунда бетонни тайёрлаш шартлари ва қўлланиши хисобга олинади. Мухим критерий бу цементни фаоллигидан фойдаланиш коэффиценти, у портландцемент учун 4 соат буғлатилгандан сўнг 65 кам бўлмаслиги керак. Шлакпортландцемент учун 72дан кам бўлмаслиги керак. Иссиқлик ишловида иккита қарама – қарши жараён кузатилади – бузилиш ҳосил қилувчи ва деструктив ҳарорат кўтарилигдан. Йирик кристаллсизон гидратли янги маҳсулотларни шаклланиши тезлашади ва жуда тез кристалл синч ҳосил бўлади. Буғлатиш сари кристаллларни синчидаги моддалар ўсади, бу эса мустаҳкамликни ошиши билан биргаликда ички кучланишига олиб келади. Бетон таркибидаги эркин сув ҳаво тўлдиргичлар ва цемент тоши термик хажмий кенгайиш коэффицентини ҳар хил моҳиятига эга. Бу эса бетонда кучланиши ҳосил қилади ва деструктив жараёнларнинг кучайишига кўмаклашади. Буғлатилган буюмда, айниқса тез қотувчи ва юқори мустаҳкам цементларда иссиқлик

ажратилишини кучайтиради ва ҳарорати буғлатиладиган камерани ҳароратидан 8–15°C га ошади, бу эса цемент тошидан эркин сувни буғлатилиб чиқишига ва уни кўришига олиб келади. Бу хом деструктив жараёнларни ривожланишига олиб келади ҳамда йирик ва мурраккаб конструкцияларга ҳароратни хотекис тақсимлашишида кўпаяди. Бу салбий ходисани олдини олиш учун паст сув цемент нисбатини танлаши керак. Шаклланган (қолилланган) буюмни нормал ҳароратда критик мустаҳкамликка эга бўлгунча олдиндан ушлаб туриш керак. Кучланиши камайтириш учун буғлатиш камерасида ҳароратни аста-секин кўтарилиши керак. Цемент тошнинг тузилиши ва мустаҳкамлигини ўзгариши хусусияти буғлатилишида бетонни муҳим хоссаларига катта таъсир кўрсатади, мустаҳкамлиги, чўкиши совукка чидамлилиги ошади.

12-боб. Йўл ва аэродром қопламлари бетонлари учун портландцемент

Йўл қопламлари учун фойдаланилдиган бетон доимий равишда физик, механик таъсирларига учраб туриши туфайли уни тайёрлаш учун маҳсус цементлар қўлланилади. Улар оддий портландцементдан совуқга бардошлилиги, ёйилтирувчи ва зарбали таъсирларга чидамлилиги, эгувчи зарбаларга нисбатан оширилган мустаҳкамлиги ҳамда кам кичраовчанилиги билан ажralиб туради.

Цементли бетон асфальтбетонга нисбатан кўп ижобий техник хоссаларга эга. У мустаҳкам, йилнинг иссиқ ҳарорати таъсирига чидамли, кам ишқаланади (0,1 мм бир йилга). Бетон қопламаларидағи цементни кўп омиллар таъсирига дуч келади:

офтоб нурида ҳароратли кучланишларга;

автомашиналардан,

самолёт и реактив идвигателларидан чиқадиган газлардан;

атмосфера ёғинларига (кор, ёмғир).

Бу бетонларнинг асосий фазилатларидан бири унинг бардошлилиги. Бу фазилатта цементни бетондаги мікдори, тузилиши таъсир қиласы. Цемент тошини тузилишини сарфини оширишга, кальций алюмоферритларни ортиқча мікдори бардошлиликни кучайтиради. Кўшимчаларнинг тури ҳар хил таъсир этади, масалан - CaCl_2 бардошликини камайтиради, сирти фаол қўшимчалар (ССБ) эса кучайтиради. Иссиклик ишлови бетоннинг бардошлилигини пасайтиради. Цемент бетон қопламалар ҳар хил турда бўлади:

монолит ва йигма;

бир ёки икки қатлами;

арматурали ва арматурасиз;

оддий ва олдиндан зўриқтирилган.

Ҳар бир буюмлар учун цемент маҳсус талабларга жавоб берishi керак. Шунинг учун бу қопламаларнинг сифатига цементни физик-кимёвий хусусиятлари қай даражада таъсир этишига аҳамият бериш керак ҳамда цемент юкори мустаҳкам бўлиши ва тез қотиши керак. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики замонавий, алитли юкори мустаҳкам портландцемент курилиш-техник хоссалари бўйича сиртки-фаол қўшимча киритилганда йўл ва аэрородром қопламаларига кўйиладиган талабларга тўлиқ жавоб беради.

Масалан, натрий силоканат (ГКП-11) қўшимчани 0,6 кг (куруқ моддага ҳисоблаганда сув билан аралаштириб (цемент мікдори оддий сарфланшида) бетонга кўшса 300-500 марка бетон тайёрлаш мумкин. Бу қўшимча бетонни совуқка чидамлилигини дарзликка ишқаланишга барқарорлигини оширади. Бетонни бир хил маҳсус хоссаларини яхшилаш мақсадида пластифициранган гидрофоб қўшимча қўшиш тавсия этилади.

Ўз хусусиятларига кўра портландцементнинг бу тури қўйидаги талабларга жавоб берishi лозим, хусусан клинкердаги C_3A мікдори 8% дан ошмаслиги - фақат гранулланган домна шлакини 15% дан ортиқ бўлмаган

мікдорда киритиш мумкин; - механик маркаси 400, 500га мес келиши керак. Бетон қоришлоарини сувга талабчанлигини камайтириш ва совуқка чидамлилигини ошириш учун пластифицировчи, гидрофобловчи, ҳавони тортиб олуви моддалар киритиш мақсадга мувофиқдир.

Бу цементнинг тутиб қолинишининг бошланиши 2 соатдан олдин бўлмаслиги керак, бу эса қоришлоарни қолиплаш жойигача цемент тутиб қолишидан олдин юклаш мумкин.

13-боб. Асбетоцемент маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун

Асбетоцемент маҳсулотларини ишлаб чиқариш замонавий технологиясининг асосий босқичлари:

- олдиндан титилган асбест ва цементдан (85:15) суспензия (куюк суюқлик) тайёрланади;

- буюмларни асбест трубали ускуналарда қолиплаш, яъни ускунадаги тўрсимон цилиндрда бирламчи қатлам ҳосил бўлгунча сувни қаттиқ фазадан сўриб чиқариш;

- бирламчи қатламни сувсизлантириш ва зичлантириш ҳамда ундан "хом" ярим тайёр маҳсулот олиш ва уни зичлаш. Охирги босқичда ярим тайёр маҳсулот иссиқлик ишлови, сўнг қайноқ сувни таъсирида қотади.

Сувсизлантириш жараёнини тезлаштириш учун дағал майдаланган цемент қўлланниши мумкин, аммо бунда майдан ингичка фракциялар камаяди ва цемент асбест толалари билан жисплашиши пасаяди, қотиш тезлиги секинлашади. Шунинг учун цементни солиштирма юзаси 2200 cm^2 дан кам 3200 cm^2 дан кўп бўлмаслиги керак. Асбест толаларини цементнинг гидрат маҳсулотлари билан физик-кимёвий таъсирилашви натижасида уларни ўзаро алоқалари асбетоцементни бирламчи қатламларидан ва "хом" ярим тайёр маҳсулотда мустаҳкамланади. Фильтрлаш жараёни цементдаги гипс ҳисобига яхшиланади, чунки у

гидросульфоалюминат кальцийни кристалланишига күмаклашади ва юқори дисперс кальций гидроалюминатларни юзага келишини олдини олади. Цементда алитик мөндөри күпайган сары асбестоцемент материалларни қолиплаш жараёни тезлашади. Цементта минерал актив (фаол) ёки инерт күшимчалар күшилмайды.

Бу цемент учун ишлатиладиган клинкернинг таркиби 52% дан ортиқ бўлмаган C_3A дан 3-8% дан, ортиқ бўлмаган C_3A дан MgO – 5% дан CaO – 1% дан кам бўлиши лозим.

Бу буюмларни ишлаб чиқариш учун 400 ва 500 маркали цемент ишлатилади, цементнинг бу турига кўйиладиган талаблар қўйидагилар билан изохланади, асбестоцемент маҳсулотларини тайёрлашда цементнинг бошланғич гидролизланиши жуда юқори сув цемент нисбатида ўтади кўп сувни асбестоцемент массадаги сувнинг катта мөндөри фильтрланиб, суруб сиқиб олинади. Асбесто толаларида ушланиб қолиши учун цемент заррачалари жуда майда бўлиши лозим, аммо уларнинг ортиқча дисперсионлиги боғловчи модданинг сувга талабчанлигини ошириши мумкин. Асбестоцемент маҳсулотлари ишлаб чиқаришда кўлланиладиган портландцемент амалий жиҳатдан одатдаги курилиш портландцементи билан бир хил бўлади, аммо бошланғич муддатларда интенсивроқ қотиши ва мустаҳкамлигининг тезроқ ўсиши билан фарқланади. Клинкерни майдалашини тезлаштириш учун цемент сифатини ёмонлаштирилдиган күшимчалар 0,5% мөндөрда кўшилиши мумкин. Тутиб қолиши бошланиши 1,5 соатдан олдин эмас, охири 10 с кеч эмас.

14-беб. Тампонаж цементлар 8056 мий кир. №10
Тампонаж тузилмалари ҳар хил шароитларда ишлатилади. Қазилмалар ҳарорати 20-25°C дан 200-300°C гача, босимлар, қатлам сувларни кимёвий таркиби, жинсларни минералогик таркиби ўзгариб туради.

Айниқса газ қазилмаларда ишлап шароитлари жуда мураккаб, чунки цементлаши тутагандан сўнг газларни қатламдан қазилмага ўтишининг хавфи бўлади, натижада фавворалар юзага келиши мумкин.

Шу муносабат билан бунақа шароитларда ишлатиладиган тампонаж цементларнинг хоссаларини яхшилаш керак. Бу хоссаларга тутиб қолиш муддати (бошланиши ва охири), реологик (окувчанлик, ёпишқоқлик, ҳаракатчанлик) хоссалари киради.

Биринчи тадқиқот - тажриба ишлари 1907-1908 йилларда бажарилган. Ўша йилдаги цементлар секин қотадиган, паст мустаҳкамликка, кўпол майдаликка эга бўлган ва узоқ вақт керакли мустаҳкамликка эга бўлишини кутиш керак бўлган. Шу муносабати билан қотиши жараёнини тезлаштириш зарурияти бўлган. Тутиб қолиш муддати бу шундай жараёнки, унда цементни сув билан аралаштиргандаги ҳаракатчан қориши аста-секин қуюлашади ва бошланғич мустаҳкамликни эгаллайди ва шу ҳолатда унинг қайта ишланиши бўлади, шунинг учун тампонаж цементлар шунақа тутиб қолиш муддатларига эга бўлиши керакки, уларни ҳар хил вазиятларда, шароитларда ишлатишнинг имкони бўлиши керак.

Масалан, қазилмалардаги ҳарорат ва босим кутарилса, тампонаж цементларга секинлаштирувчи реагентлар ишлатилиши керак (КМЦ ССБ, СДБ).

Одатда ҳамма цементлар учун тутиб қолиши бошланиши 45 мин олдин эмас, охири 10-12 соатдан кейин эмас. Тутиб қолишдан олдин цемент ҳамири тиксотроп хоссаларга эга. Қотган сари ҳамирни қайта ишлатилиши кийинлашади. Шу вақтда ҳамир тинч ҳолатда қотиши керак.

Узок вақт давомида тутиб қолиш муддати тампонаж цементлар учун асосий ҳарактеристика бўлган. Улар сув цемент муносабати ўзгаришга боғлиқ бўлган, яъни унинг ортиши тутиб қолиш муддатини чўзади, айниқса тутиб қолиши охири, аксида эса цемент сарфини ўстиради. Цемент

клиникери минералогик таркиби 80-82 % силикатлардан, 20-18 % алюминат фазалардан иборат.

Цемент ишлаб чиқариш саноати иккى хил томпонаж цемент ишлаб чиқаради. Биринчий "совук" ($22+2^\circ$ С), иккинчиси "иссик" ($75+3$ С) қазилмаларга мүлжалланган. Стандарт талабига кўра "совук" қазилмалар учун цементларни тутиб қолишини бошланиши 2 соатдан олдин эмас, "иссик" қазилмалар учун 1 соат 45 минут олдин эмас.

Тутиб қолиш охри "совук" қазилмалар учун 10 соатдан кейин эмас, "иссик" қазилмалар учун 4 соат 30 минут кеч эмас.

Эгилишига бўлган мустаҳкамлик чегараси ($\sigma_{\text{c}}=0,5$) 2 суткадан сўнг "совук" қазилмалар учун 27 кг/см² дан кам, "иссик" учун 62 кг/см² кам эмас. Цемент ҳамирининг ёйилиши 180 мм дан кам бўлмаслиги лозим. "Совук" қазилмалар учун клинкерга 15% ортиқ бўлган микдорда актив минерал кўшимчалар ёки 10 % кўп бўлмаган инерт кўшимча (кварц куми ёки кристалл оҳактоши) кўшиш мумкин.

"Иссик" қазилмалар учун гранулланган домна шлаки ёки фақат чўккан жинслардан иборат актив минерал кўшимчалар 15 % кўп эмас, ёки кварц куми 10 % дан кўп кўшиш тавсия этилади.

"Совук" қазилмалар учун тампонаж цементларнинг сатҳи юзаси 3000-3550 см²/г, актив минералларнинг (C_3S+C_2S) йигиндиси 60 % атрофида ва SO_3 микдори 3-3,5% дан ошмаслиги керак.

"Иссик" қазилмаларга (75° С) мүлжалланган тампонаж цемент паст алюминатли бўлиши керак.

14.1. Максус тампонаж цементлар

Паст гигроскопик тампонаж цемент узоқ вақт осакланганда мустаҳкамлигини йўқотади. Унинг таркиби клинкер, гипс, уч этиламин кўшимчадан иборат.

БКД - кремнийли цемент. У куйдириласдан олинадиган гидравлик боғловчи модда. Унинг таркиби, қўйидагича куритилган таркибида 80% β - C_2S , белитли компонент ишқорлар 2,5%, SO_3 0,5%дан кўп бўлмаслиги керак.

Қазилмадаги ҳароратга кўра белитнинг микдори 30-70 % гача, кварц куми эса 70-30% гача тебранади. Майдаланган бентонит гилни кўшса бўлади. Тутиб қолиш муддатлари бошланиши 1 с 45 мин олдин эмас, охири 10 соатдан кеч эмас.

Агар қазилма ҳарорати $90-130^\circ$ С бўлса тутиб қолиш муддатларнинг тезлаштириш учун 1-5 % микдорда кальцийланган сода кўшиш мумкин. Эгилишига бўлган мустаҳкамлик чегараси ҳарорати-30°C, босими -200-400 ат қазилмалар учун 30 кг/см².

$130-150^\circ$ С 500-700 ат - 40 кг/см², $150-300^\circ$ С 500-700 ат - 50 кг/см². Бу кремнийли цемент (БКД) маҳсус тўри юқори ҳароратли нефть ва газ қазилмалар учун мүлжалланган.

Шлаккулли цемент - юқори ҳароратли қазилмаларини цементлашга мүлжалланган. Унинг таркиби майдаланган гранулланган домна шлаки ва кварц кумидан иборат. Жанубий ҳудудларга мүлжалланган.

Тузларга чидамли цементлар - нефть конларидағи қатлам сувларида сульфат, хлорид, олтин гугурт тузлари мавжуд бўлгани учун цемент илк бор қотиш даврида емирилишига учрайди.

Шунинг учун тўйилган кварц кумини кўшиш тавсия этилади. Тадқиқот натижасида шу нарса аниқланди: кварц куми 75° С яъни "иссик" қазилмаларга активлиги ошади ва CaO ни кимёвий боғлайди, (160 мг CaO 1 г кумга) шунинг учун цемент массасидан 25-45 % микдорда кумни кўшиш тавсия этилади.

Бу цемент "иссик" ва "совук" қазилмаларга ишлатилиш учун мүлжалланган. Таркиби: тампонаж цемент, кварц куми, гипс тоши. "Совук" қазилмалари учун кум 25 % + 5, "иссик" учун 45 % + 5 микдорда кўшилади.

Этилишига бўлган мустаҳкамлиги 2 суткадан кейин совуқ қазилмалар учун 20 кг\см² кам эмас, иссиқ учун 40кг\см² кам эмас бўлиши керак.

Оғирлаштирган тампонаж цемент - қазилмаларидан оғирлаштирган бурғилаш эритмани тўлиқ чиқариб юбориш учун ишлатилиди.

Унинг таркиби 50-60 % клинкердан, 40-50% гематит, магнетит, ёки дала шпати ва озгина-3 % гипсдан иборат.

Иссиқ қазилмалар учун оғирлаштирувчи миқдори 40-60 % дан ошмаслиги, тутиб қолиши бошланиши 1 с 45 олдин эмас, охири 2 соат 30 мин кеч эмас.

Тутиб қолиши муддатини секинлаштириш учун 0,33%-гача карбоксиметилцеллюоза қўшиш мумкин.

Толали тампонаж цемент: Бу цемент таркиби толали қўшимчалар, асбест, қозоз ишлаб чиқариши (саноати чиқиндилари 2-3 % миқдорда киритилган).

Бу қўшимчалар қазилма деворларида сеткали, синхсимон пленка ёки дарзликларда цементли тампонлар ҳосил қиласди ва ҳамма нозикликларини берkitadi.

Натижада зич сатҳи юза билан боғланган цемент қатлам ҳосил бўлади ва шу масъул дарзликлар, дренаж каналларини берkitadi.

Толали пленка цементнинг қатламга ўтишга тўскинлик қиласди.

Гельцемент. Таркиби тампонаж портландцемент, 3-7 % бенитонит гил қўшишдан иборат.

Гидростатик босим таъсирида қазилмаларда гил эритмаси ёки цемент жинсларини қатламга ўтиб келиши мумкин. Шу ҳолда ушбу цементдан фойдаланилди.

Бу цемент кам сув ажралиши, чўкиши, дарзликларга барқарорлиги, зичлиги билан ажралиб туради. Ундан ташқари, перфорация вақтида цемент

тоши майдаланмайди. Тутиб қолиши муддати бошқариш учун ССБ-0,5 -0,75 % миқдорда қўшиши мумкин.

Енгиллаштирган тампонаж цемент - бир хил худудларда нефть ва газ қазилмаларни 3500-4000 м чукурликда қазишида олиб борилади. Бу ҳолда цемент қоришмасини 200 м дан ортиқ баландликка кўтариш керак бўлади ва бу шароитда енгиллаштирилган цемент қоришмаси қўлланилади.

Унинг таркиби актив минерал қўшимча (пемза, диатомит, опока, трепел) ва 30% кам бўлмаган клинкердан иборат. Ундан ташқари, ишлатиш жойида гил, перлит, керамзит, нефть кокси билан аралаштирилади.

Газ қазилмалари учун кенгаючан тампонаж цемент. Газ қазилмаларини бурғилашда, цементлашда газни чиқиб кетиши кузатилиди, натижада очиқ газли фаворолар юзага келади. Бунга сабаб цемент қоришмаларини чўкиши натижасида цемент тоши, қазилма девори ва трубалар билан контакт жойида бўшлиқ ҳосил бўлиши кузатилиди, ва шу муносабат билан ушбу цемент ишлатилиши тавсия этилади.

Унинг таркиби: цемент, кенгаючан қўшимча 15 % дан (каустик сода, MgO). Бу цемент тури кам сув, иссиклик ажратади, газ ўтказувчичанлиги, агрессия мухитда барқарорлиги билан ҳарактерланади.

Тампонаж қоришмаларнинг хоссаларини ўзгартириш учун кимёвий реагентларни кўллаш керак. Тутиб қолиши вақти тезлаштирувчи реагентларга паст молекуляр бирикмалар-электролитлар киради: Na Cl, Ca Cl₂ каустик кальцийланган сода, суюқ шиша. Масалан, Na Cl -2-3 % ошмаган миқдорда тампонаж қоришмаларнинг қотишини ва ички тузилишининг ҳосил бўлишини тезлаштиради, аксинча ички тузилишини ҳосил бўлишини секинлаштиради.

ССБ-сульфит спиртли барда- тампонаж тузилмаларни қайта ишлашда кўп кўлланадиган реагент. У тахминан 180° С гача цемент ҳамирнинг ёйилишини кўпайтириди, аммо унинг таъсири ҳамма цементларга бир хил эмас ва унинг оптималь миқдори цемент турига, қотиш шароитига боғлик. Цемент

коришмаларни тутиб қолиши учун 0,3% гача микдорда мусаллас кислотаси күшилса унинг муддатини тезлаштиради.

Кимёвий реагентлар қуюқланиши ва қотиш жараёнларининг секинлаштирувчилар кимёвий тузилиши бўйича 8та гурухга бўлинади:

1. Окси-амино-карбон кислота ва уларнинг тузлари; лимон мусалласи, триоксиглутаровая, глюконли, гептан, этилендиамин тетра уксус кислота.
2. Қант, глюкоза, галактоза глюкентанат натрий.
3. Боратлар ва фосфатлар: бор кислотаси, бор, гексаметафосфат, тринатрийфосрат.
4. Лигнин бирикмалари:

 - а) Активлаштирилган гидролизли, нитролигнин, хлорли лигсульфитланган нитролигнин, H_2O_2 билан оксидланган лигнин.
 - б) лигносульфонатлар: кальций лигносульфанат, феррохромлигносульфонат, конденсалтланган сульфит-спиртли эритма.

5. Табий танин маҳсулотлари: экстракт квебахо, полифенол-ўрмон кимёвий реагент ва бошқалар.

6. Гумматлар: УЦР, оксидланган гумматли реагент.
7. Полисахарид бирикмалар:

 - а) крахмал, нордон сульфинитланган крахмал.
 - б) целлюлоза эфирлари; карбоксиметилцеллюлоза, сульфоэфир целлюлоза.
 - в) винил-акрил полимерлар асосида маҳсулотлар.

Тампонаж тузумларини физик-кимёвий усул билан бошқариш тушунчалик кўйидагиларни ўз ичига олади:

- 1) тампонаж материалларнинг хоссаларини шароитга мос ҳолда танлаш.
- 2) тампонаж эритмаларининг шаклланишида қудук мұхитини эътиборга олиш.

Бу шартларни бажаришда тампонаж эритма ва тош ўртасидаги боғликлек эътиборга олинади.

14.2. Тампонаж тузумларининг қотиш ва тузилишини ҳосил

қилишдаги жараёнлар

Тампонаж тузумларининг қотиш ва тузилишини ҳосил қилиш хусусияти туфайли у қудукларни цементлаш учун хизмат қилишга асос бўлади. Шунинг учун бу тузумлар, яъни цементли эритмаларнинг асосий физик-кимёвий муаммоларидан бири тузилишини механик хоссасини бошқаришидир. Боғловчиларни қотишдаги мустаҳкамлигининг шаклланиши физик-кимёвий назариясига академик Ребиндер асос соглан.

Тузилишнинг зарур мустаҳкамлигини таъминлашда гидратланишининг оптималь шароити мухим ўрин тутади. Бу кристаллизацион шаклланишга олиб келувчи етарли катталиқдаги зарур микдордаги кристалл парча хоссаларнинг минимал кучланишда ҳосил бўлиши билан кузатилади. Жараённи бошқариш боғловчининг дисперслик даражаси ва суспензия концентрациясининг ўзгаришига боғлик.

Тузум ҳосил қилишни фаоллаштирувчи ёки секинлаштирувчи қўшиш, ёки ташки мұхит шароити орқали бошқариш мумкин.

Қотишнинг дастлабки вақтида цемент сув билан самарали таъсирилашиди. Сўнгра бу таъсирилашув секинлашади.

Цементнинг физик-кимёвий таркиби ва ҳароратга кўра қотиш 40-120 минут давом этиши мумкин. Бу вақтда цементли эритма хоссаларига кўра пластик массага яқин бўлади. Цемент доналари юзасида мусбат зарядланган зарралар қобиги ҳосил бўлади ва улар бир-биридан узоқлашади. Бунга кўра эритмада цемент доначалари шундай таркалади, улар орасида ўзаро тортиш кучи пайдо бўлади.

Цемент доначаларининг ўткир қирраларида электростатик заряд зичлиги кам. Шунга кўра итарилиш кучи кам тузилмада коагуляцион структура ҳосил бўлади. Боғловчиларнинг структуралашиш жараёни 3 босқичда боради. 1-босқич натижасида гидратланган хоссалар ва заррачаларнинг коагуляцион структураси ҳосил бўлади. Бу пайтда структуранинг пластик мустаҳкамли

кам бўлади. 2 - босқичда 4 кальцийли алюмоферитнинг кристаллизацион структураси ҳосил бўлиши ва ўсиши билан ҳарактерланади. Бунда заррачалар юзаси катталашади ва улар орасида молекуляр боғланиши ҳосил бўлади. Бу босқич структура мустаҳкамлиги билан ҳарактерланади.

Биринчи босқичдаги структуранинг бузилиши салбий оқибатларга олиб келмайди, аммо иккинчи босқичда ҳосил бўлишга улгурган кристалл қатламнинг бузилиши мустаҳкамликни тезда пасайтиради.

Қотиш жараёнига ҳарорат ва босим сезиларли таъсир кўрсатади. Бунда аввало гидратланиш тезлашади, қаттиқ моддаларнинг суюқ фазада эрувчанилиги ўзгаради, цементлар, шлаклар ва бошқа боғловчилар гидратланиш маҳсулотининг фазовий таркиби ўзгаради.

14.3. Ҳарорат ва босимнинг тампонаж тузумлар тузилиши механик хоссаларига таъсири

Ҳарорат ва босимнинг тампонаж тузумлар тузилиши механик хоссаларига таъсири боғловчининг табиити ва тузумга кимёвий ишлов бериш ҳарактерига боғлиқ.

Гидравлик босим, эриши, қаттиқ фазасини дисперсияланиш жараёнининг тезлашишига сезиларли таъсир этади. Хажм бирлигидаги заррачалар сони ортади ва ўз навбатида коагуляцион боғланиш ортади.

Бир канча вақт ўтгандан кейин боғловчининг қотишида тизим факат сув билан агрегирланган зарралар билан эмас, балки ялпи тузилмали зарралар билан таъсирилашади, эрувчанилиги, суюқ фаза миқдорига, тузум ҳарорати ва бошқа фаолиятларга боғлиқдир.

Тизим қотишининг бошланғич даврида юқори дисперс маҳсулотларнинг жамғарилиши юқори тезликда бўлади, механик мустаҳкамлик асосан янги тузилма миқдори билан аниқланади, бу вақтга келган янги тузилмалар асосан гель юренишида бўлади. Шу билан бир каторда, гелнинг “кариш” жараёни амалга ошади. Бунда заррачалар йириклишади, шу тариқа боғлаш хоссалари

заррачаларнинг ўзаро тўқнашув нуқталарининг камайиши натижасида ёмонлашади. Лекин, умуман олганда, тизим мустаҳкамлиги кучайиб боради, чунки боғловчи хоссаларининг дисперсияли сусайиши юқори даражада гидрат бирикмаларнинг қўшимча миқдорда ҳосил бўлиши билан компенсациялашади.


Лекин вақт ўтиши билан боғловчи билан сув ўртасидаги ўзаро таъсир камайиб боради, масалан, гидратация маҳсулотларидан экранирланган плёнка ҳосил бўлиши натижасида. Бу вақтда янги тузилма заррачаларининг жами юзасининг аҳамияти заррачаларнинг йириклишуви натижасида камайиб боради ва максимумдан ўтади. Бир вақтнинг ўзида янги тузилмаларнинг боғловчилик хоссаси камаяди. Бу қотувчи тизим мустаҳкамлигининг камайишига олиб келади. Бундай жараёнлар у ёки бу боғловчининг гидратациясининг якунда кузатилади дастлабки материалларнинг тўла ёки қисман сарфланиши билан ҳарактерланади.

Боғловчининг сув билан ўзаро таъсирининг боғланиши вақти бир канча сабабларга боғлиқ. Буларнинг асосийлари: дисперсиялиги, суюқ фазада янги тузилманинг эриш даражаси, унинг мавжудлиги, қотувчи тизимнинг ҳарорати. Бу вақтда тизим мустаҳкамлигининг максимал кўрсаткичларига эришади ва сувсизланади. Шундай қилиб, цемент тошнинг шаклланиши қуйидаги омилларга боғлиқ:

1. Боғловчи модданинг сув билан аралашмасининг хажми бирлигидаги хоссаси ва мазмuni.
2. Боғловчининг гидратирланмаган ва гидратли янги тузилманинг қотувчи тизимидаги хажмининг мазмuni.
3. Гидрат янги тузилмаларнинг заррачаларининг хоссалари.
4. Гидратация тезлиги, мухит ҳаракети, сув билан боғловчи аралашманинг ҳарорати.
5. Қотувчи аралашма таркибидаги турли қўшимчаларнинг мавжудлиги.

15-боб. Автоклав ишловида қотувчи цементлар

Бу усул нормал ҳароратда секин қотувчи буюмларни қотишини тезлаштирувчи интенсив усул деб ҳисбланади. Масалан, оқак ва кварц куми аралашмасининг эффектив қотиши. Бу усул билан асосий компоненти саноат чиқинди бўлмиши – металлург шлаклар, нефелин шлаклар, ёнилги куллари магнезиал жинслар, гил моддалари асосидаги бетонларни ишлаб чиқариш мумкин. Автоклав ишлови таркибида кварц куми бўлган портландцемент, шлакпортландцемент ёки пущдолон цементни ҳам қотишини тезлаштиради. Оқак – кремнеземли қоришмаларини буглатилганда асосий кимёвий реакцияларнинг бири бу SiO_2 ва CaO билан таъсирилашви натижасида CaO SiO_2 ларни ҳосил бўлиши. Бу реакцияни тезлаштириш учун кальций гидросиликатлари қўшимчаларини қўшиш мумкин. Бу реакциянинг тезлиги кварц кумини майдалик даражасига ва хом – ашёвий қоришманинг таркибига боғлик; шунинг учун кумнинг бир қисмини олдидан майдаланади унинг миқдори фаол CaO миқдорига тенг бўлиши керак, чунки кимёвий реакциянинг асосий маҳсулоти CSH (В) бўлиб, унда C:S ўртача 1:1 тенг. Автоклав ишловида ўтадиган жараёнларни кимёвий тушуниша асосий, бу юкори ҳароратларнинг таъсири улар кварцни дисперс фракциялари эрувчанигининг қўпайишини таъминлайди ва оқак билан таъсирилашувни тезлаштиради. Маълумки, сув ҳарорати кўтарилиганда оҳакнинг эрувчанилиги тушади, кремнеземни эрувчанилиги бўйича 170–180°C ҳароратда кварц оҳакка йўл бермайди, 200°C да эса хатто устунлик қиласди. Натижада кремнезем оқак билан таъсирилашувида қоришмадан юкори дисперс ҳолатда кальций гидросиликат ажралиб чиқади:



Коришмадаги оқак концентрациясида биринчи юкори асосли кальций гидросиликат $\text{C}_2\text{SH(A)}$ ҳосил бўлади. Оҳакнинг концентрацияси камайган сари, кремнекислота миқдори кўпаяди ва юкори асосли гидросиликатни бўлиниши бошланади, асосли толасимон кальций гидросиликатларни CSH(B) ҳосил бўлиши кузатилади. Иссиклик ишлови давомида тоберморит, қсонатлит ҳосил бўлади. Натижада кристалл синч ҳосил бўлади, ва у аста – секин янги ҳосил бўлувчи гидрат маҳсулотлари билан ўралади. Ҳосил бўлаётган кальций гидросиликатлар қўшни йирик заррачаларни асосий миқдорини монолитта боғлайди, ва улар асосида тайёрланган буюмларни сикилишга бўлган мустаҳкамлиги 150–200 кг/см², алоҳида ходисаларда – 400 кг/см² тенг бўлади. Цемент тошида тобермаритни юкори миқдори силикат буюмларнинг мустаҳкамлигини ва совукқа чидамлилигини пасайтиради. Автоклав ишлови усули билан цемент кумли қоришмалар, оқак белитли боғловчилар ишлаб чиқариши мумкин. Нефелин цементи таркиби куритилган нефелин (белитли) шлам – 85%, оқак – 15%, гипс – 5%. Нефелин шлам – нефелин глинозем ишлаб чиқарилаётганда ҳосил бўладиган иккиласмачи маҳсулот. Кимёвий таркиби бўйича шлакпортландцемент клинкери ва домна шлак орасида оралиқ моддани эгаллайди ва ишқорлар миқдори (2,5Х гача). Нефелин шлакини асосий минерали – C_2S кам миқдорда кальций феррит, алюминат ва бошқалар. Нефелин боғловчининг хоссалари ундаги 2CaO SiO_2 , $2\text{CaO Al}_2\text{O}_3$ лар миқдори билан ифодаланади. Бу боғловчи сунъий фаол минерал қўшимчалар туруҳига киради, унда ишқорий оксидларни миқдори R_2O – 2,5% дан ошмаслиги керак, сувда эрийдиган R_2O – 0,5% дан кўп эмас. Нефелин боғловчининг ишлаб чиқариш технологияси куйидагилардан иборат: нефелин шлак 20–25% намлика эга шунинг учун уни 1–2% намлика эга бўлгунча 400 – 500°C ҳароратда куритиш барабанида куритилади, бу ҳароратдан юкори. Куритилган ҳароратда куритиш фаоллигига салбий таъсири кўрсатади. Шлак, оқак ва гипс биргаликда тегирмонда №008 элакда қолдиги 10 – 15% қолгунча туюлади.

Мустаҳкамлиги: эгилишга 50–60 кг/см², сикилишига 200–400 кг/см². Бу боғловчи модда асосида автоклавларда буғ таъсирида ишлов бериладиган бетон буюмлар тайёрлашда қўлланади.

16-боб. Цемент – кумли аралашмалар.

Синтетик C₃S гидратланиш маҳсулотларининг таркиби автоклав ишлови шароитларида ҳароратга боғлик 175–200°C да Ca(OH)₂ билан бир қаторда C₂SH (A), C₂SH (C) ва C₃SH₂ қотиш шаронтига қараб ҳосил бўлади. 160 – 250°C C₂S гидратланиши натижасида C₂SH(C) юзага келади C₃A ни 215°C ҳароратдан паст ҳолатда гидратланиши C₃AH₆ ни ҳосил қиласди, C₄AF – 250°C дан паст ҳароратда гидратланиши қаттиқ C₃(AF)H₆ қориshmанинг ҳосил бўлиши билан ўтади. Портландцемент таркибидаги клинкер фазаларини гидратланиши ҳароратга, дисперслигига, клинкерни совутиш характеристига боғлик.

Нормал ҳароратда ҳам, автоклав ишловида ҳам гидратланувчи клинкер фазалар бир-бирига таъсир кўрсатади масалан - C₂S ва C₂AF буғлатилганда бошқа компонентларга нисбатан мустаҳкамлиги баланд. Цемент – кумли аралашмалари буғлатиш шароитларида C₃H ва C₂SCSH(B) ҳосил бўлади, ва у ҳамда Ca(OH)₂ ни гидратланиши ҳароратга, дисперслигига, клинкерни совутиш характеристига боғлик. Нормал ҳароратда ҳам, автоклав ишловида ҳам гидратланувчи клинкер фазалар бир-бирига таъсир кўрсатади. Масалан, β-C₂S C₄AF буғлатилганда бошқа компонентларга нисбатан мустаҳкамлиги баланд. Цемент кумли аралашмаларни буғлатиш шароитларида C₃H ва β-C₂S дан CSH(B) ҳосил бўлади ва у Ca(OH)₂ ни кварц кули билан кимёвий таъсирлашуви натижасида ҳам ҳосил бўлади. Кварц кулини C₃A ва C₄AF билан таъсирлашуви асосан гидрогранатларни ҳосил бўлишига олиб келади. Кварц кулини миқдорининг ўрнатилиши клинкернинг кимёвий минералогик таркиби боғлик. Энг самараదорлик клинкерлар бу аллитли паст алюминатли клинкерлар. Цемент кули қориshmалидан

автоклавишиловин билан бетонларни ишлаб чиқишида нафақат цемент иккисод қилинади, хатто юқори мустаҳкамликка эга бўлган курилиш буюмлари олиш мумкин.

17-боб. Микротўлдиргичли портландцемент

Кумли портландцементни 50-60 йил олдин ишлатилган, аммо ишлаб чиқариш ривожланмаган. Майдалангандан тўлдирувчи кўшимчаларга куйидагилар киради: кварц, доломит қумлар, гранулланмаган донна шлаклар, оҳактош, оҳактош-магнезиал жинслар, лёслар, бархан қумлари. Микротўлдиргични, куйидагича ишлатиш мумкин:

1. Бетонни қориши маси таркибига майдалангандан микротўлдиргич киритилади.
2. Цемент ва микротўлдиргич алоҳида майдаланади, цемент корхонасида аралаштирилади ёки ишлатишдан олдин.
3. Микротўлдиргич, гипс цемент клинкери биргаликда туйилади.
4. Боскичма-боскич туйишида бир тегирмонда гипс ва цемент клинкери туйилади. Туйилган кукунсимон аралашма иккинчи тегирмонда микротўлдиргич билан туйилади.

Портландцементта минерал кўшимчалар билан бирга 10-15% дан ортиқ бўлмаган миқдорда актив минерал кўшимчалар ҳам киритиш мумкин.

Кўп тадқиқот ишлари натижасида шу нарса аниқландики, оддий ҳароратда клинкерга 10-25% гача ўта туйилган кам фаол кўшимчалар кўшилса зич цемент ва бетонлар ишлаб чиқариш мумкин, ва улар чўкиш ва шишиш деформацияси, агрессив сувлар таъсирига чидамли бўладилар. Бетонларни узоқ вақт давомида қотганда 40-60 мкм ўлчамдаги клинкер заррачалари тўлиқ гидратланмайди ва цемент тошида микротўлдиргич ролини бажаради.

Автоклав бетон буюмларга кремнийли кўшимчаларни кўшилса, клинкер минераллари ва кўшимчалар орасида кимёвий таъсирлашуви натижасида

CSH (B), ва бошқа гидросиликат маҳсулотлари юзага келади. Минерал күшімчалар сифатыда куйидагиларни киритиш мүмкін: домна ва электротермофосфор шлаклари: кулли – шлаклы чиқындилар, таркибіде 40% миқдорда бұлған кварци күм 3% дан ортиқ бұлмаган гилли, балчиқли, 6% дан кам ишкорлари бұлған электрофильтрлар чанги, таркибіде 65% дан кам бұлмаган $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ли гипс тош.

Паст маркалы коришмалар учун куйидаги таркибли бөгловчилар тавсия этилади: 40% дан кам бұлмаган клинкер, 60% дан ортиқ бұлмаган күшімча ёки оқактош, 30% дан ортиқ бұлмаган клинкер, 20% дан кам ва 30% дан ортиқ бұлмаган актив минерал күшімча, 50% дан ортиқ бұлмаган кварци күм ёки оқактош 40% дан кам бұлмаган клинкер, 2% дан ортиқ бұлмаган АМК, 70% дан ортиқ бұлмаган кулли – шлаклы чиқындилар.

Клинкер 10%дан кам эмас, домна ёки электротермофосфор шлак 70%дан күп эмас, актив минерал күшімча 20% кам эмас – 30% күп эмас. Бу цементларнинг сифатини яхшилаш учун пластифицирловчи, гидрофоб күшімчалар киритиш рухсат этилади. Микротұлдиргичли цементларни тутиб колиши муддатлари: бошланиши – 45 мин. олдин эмас, охири 15 соатдан кеч эмас. Майдалик күрсаткычи № 008, злакда қолдиги 10-12%, сатхи юзаси 2500-3500 $\text{cm}^2/\text{2}$ билан ифодаланади. Мустаҳкамлиги 28 суткадан кейин 17-18 $\text{л}/\text{см}^2$, сиқиличшігі – 15 -16 МПа ни ташкил этади.

Күп тадқықтлар шуни күрсатады портландцемент кукунини кварц күми билан сатхи юзаси 2500-3000 $\text{cm}^2/\text{2}$ гача түйилганды, күм заррчалари майдаловчи моддалар ролини базаради ва клинкер заррачалари ингичка фракцияларға ўтишини таъминлайды, улар еса сув билан қотишини кисқа муддатда таъсирлашув қобилятига зәг бўладилар.

Бу усулда 25-35% күм таркибли кулли портландцемент нормал шароитда қотишида портландцемент зәг бўлған мустаҳкамликка эришади. Маҳаллий 1200-2200 $\text{cm}^2/\text{2}$ сатхи юзали бархан кулини портландцемент миқдоридан 15% ни кўшса, бу ҳолда ҳам портландцемент

мустаҳкамлигини саклаб қолади. Бу цементларни бир нечта турлари мавжуд.

Кумли портландцемент таркибіде 20% кварц күми, 35% гипс ва клинкердан иборат. Ҳамма компонентларни биргалиқда майдаланади ва асбестоцемент вақылар ишлаб чиқариш учун мұлжалланади. Кулли цемент 8 соат давомида 9 АТМда автоклав ишлови жараёнида гидратланиши натижасыда Ca(OH)_2 нафакат күм билан, балки қисман асбест толалары билан кимәвий реакцияга киришади. Нормал шароитда қумли цемент гидратланишида кам иссиклик ажратади.

Карбонатлы портландцемент: бу цемент ишлаб чиқаришда юори гил тупроқлы клинкер күлланади. Уннинг таркиби цемент клинкери 67-70%; 30%, оқактош 3% гипсдан иборат. Карбонат жинсларни кристалл тузилишини ва зичлигини ҳамда MgCO_3 миқдори бу цементларнинг хоссаларыга таъсир этмайды.

Уч компонентли пущдолон портландцемент таркиби цемент клинкери 50-55%; 25-30%, глиежли 20-25% кварц күмидан ва 5% гача гипсдан иборат. Иккى усул билан ишлаб чиқариш мүмкін: биринчиси – ҳамма компонентлар биргалиқда түйилади; иккинчиси – клинкер, күм ва гипс биргалиқда түйилади, бетон кориштиргичга бевосита сувда ивтилган трепел күшилади. Бунақа цемент йирик гидротехник иншоатлар куришда ишлатилади, мустаҳкамлиги паст бўлгани билан, цемент чўкиш ва шишиш шаклсизланишига мойиллиги камроқ, иссиқлик кам ажратади, сувга талабчанлиги кам.

17.1. Бархан қумини микротұлдиргич сифатыда құлланиши

Цементнинг қотишида пайдо бўладиган ички кучланишини релаксация усули бу микротұлдиргични киритиши. Микротұлдиргич заррачалари цемент заррачалари билан контакт, кластер тузилиш ҳосил бўлишида фаол иштирок этади, бу еса ўз навбатида алоҳида кластерларни хажмий

деформацияларининг даражасини ва цемент тўлдиргич чегарасидаги кучланишни пасайишинга кўмаклашади.

Микротүлдиргич нафакат бөгловчини сарфини иқтисод этади, балки цемент тошини зичлигини ва мустаъкамлигини оширади. Микротүлдиргичли бетонлар композицион курилиш моддалари бўлиб уларни хоссаларини ва тузилишини оптималлаштиришни В.И.

Соломатовнинг политузилиш назариясига кўра ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Композит типидаги тузилишида макро ва микро даражалар ажратилади, уларнинг тузилишини ҳосил бўлишини физик-механик жараёнлар бўйича сифатли ажратилади. Бу нафақат физик-кимёвий жараёнлар ҳисобига, балки алоҳида компонентлар ва тузилишларни физик-механик таъсирилашви ҳисобига микротўлдиргичли цемент тошини мустаҳкамлиги заррачалар ва уларни дисперслилиги орасидаги масофани нисбати билан аннекланади, яъни тўлдиргичлардаги заррачалар ўлчам ва концентрацияси бўйича оптималь бўлиши керак. В.И.Соломатов фикрича, катта дисперсли майдаланган қумда кўп микрордора ҳаволи ғовакликлар мавжуд, улар цемент тошининг мустаҳкамлигини пасайтиради. Дисперсликни $2000 \text{ см}^2/\text{г}$ дан юқори кўтарылса, техник эффект бермайди ҳамда энергия маблағи кўп сарфланади. Ўрта Осиё республикалари худудида бархан қумлар захиралари кўп бўлгани учун уларни микротўлдиргич сифатида ишлатиш ўйлари кўрилиб чиққилди. Уларни кимёвий ва минерологик таркиблари жадвалда келтирилган.

Бархан қумини минералогик ва кимёвий таркиби

8-жадвал

Материаллар	Si0 ₂	Fl ₂ 0 ₃	Fl0	πt0 ₂	Mn0	P ₂ 0	Al ₂ 0 ₃	Ca0	Mg0	Na ₂ 0	K ₂ 0	C0 ₂	S0 ₃	H ₂ 0	H ₂ 0	n. n.	Σ
Бархан күмүлдер	67,74	2,51	1,08	0,54	0,08	сл	9,6	7,56	0,50	2,16	1,72	5,24	μ/a	0,12	-	0,64	99,40


	Кварц	Полевої шпат	Синюкінськ	Хлорит	Биотит	Карбонатник %	Нархи
Бархан куми	58,9	13,8	18,2	2,9	6,2	12,0	100,0

Уларнинг цементга нисбатан сатҳи юзаси $1200-2200 \text{ см}^2/\text{г}$ оралиқда, 20,30,40% миқдорда цемент массасидан кирилтилди. Сув цемент нисбатини цемент ҳамирини нормал куюқлигига қараб ўрнатилиди. Цемент намуналарининг мустаҳкамлигини иссиқлик ишловчи ва 28 суткадан кейин аникланди. Таххил натижалари жадвалда ва чизмада келтирилган.

9-жадвал

Таркилар			Сув цемент муносабаты	Тұлдиргич сатғы юзасы $\text{см}^2/\text{г}$	Мустақалык	
Цемент	Тұлд.-цемент массасы %	Сув л.			Испытник ншплюидан кеінн	28 сүт. норм. котишида- кеінн
0,400	0	0,100	0,25		75,0	90,0
0,320	20	0,077	0,24	1100-1200	73,0	100,2
0,280	30	0,064	0,23		65,3	90,3
0,240	40	0,053	0,22		57,0	79,16
0,320	20	0,102	0,32		70,0	97,2
0,280	30	0,103	0,37	2100-2200	55,0	76,4
0,240	40	0,098	0,41		48,0	66,6
0,400	0	0,96			60,0	
0,280	30	0,67	0,24	1100-1200	40,0	
0,240	40	0,57			23,0	
0,400	0	0,092			47,0	
0,320	20	0,074	0,23		55,0	
0,240	40	0,055			42,0	
0,400	0	0,88			38,0	
0,320	20	0,70	0,22		47,0	
0,280	30	0,67			53,0	
0,320	20	0,08	0,25		53,0	
0,280	30	0,07		2100-2200	35,0	
0,240	40	0,06			15,0	
0,400	0	0,128			55,0	
0,280	30	0,104	0,32		43,0	
0,240	40	0,077			33,0	
0,400	0	0,148			33,0	
0,320	20	0,074	0,37		78,0	
0,240	40	0,09			37,0	
0,400	0	0,164			19,0	
0,320	20	0,131	0,41		27,0	
0,280	30	0,115			40,0	

Цемент тошининг мустаҳкамлигига ва ҳамирни сув талабчанлигига микротүлдиргичнинг таъсири.



10-чизма. Цемент тошининг мустаҳкамлигига ва ҳамирни сув талабчанлигига микротўлдиргичнинг тасири (ЦХНК const)

а-тўлдиргич сатҳи юзаси, S- 2000 см²/г, б-тўлдиргич сатҳи юзаси, S- 1200 см²/г;

Жадвалдаги ва расмдаги натижаларни таҳлили шуни кўрсатадики тўлдиргич сатҳи юзаси 1100-1200 см²/2 бўлганда, сув цемент нисбатини пасайиши кузатилди, 2100-2200 см²/2 да эса кўпайди. Бу қоришмани юқори ёпишқоғлиги муносабати туфайли майдо туйнилган моддаларни кўп сув сарфини талаб қилиш билан тушунтирилди. Графикдан шу келиб чиқадики, ҳар бир таркибли қоришима ўзининг дисперслигидан қатъий назар максимал мустаҳкамлиги ўзини сув цемент нисбатига мослигига эга бўлади. Микротўлдиргични 30% дан ва бундан ортиқ микрорда қиритилиши цемент мустаҳкамлигини пасайтиради. Шунинг учун цемент мустаҳкамлигини саклаб қолиш учун микротўлдиргични боғловчи массасидан 20% микрорда 1100-1200 см²/2 сатҳи юзасида қиритилиши етарли деб ҳисбланади. Таркибида 20% микротўлдиргичли боғловчига кўшимча суперпластификатор С-3 ни тасирини ўрганиш учун 0,2-0,8% боғловчига массасидан кўшилди. Намуналарнинг мустаҳкамлиги 28 сут нормал шароитда қотишида ва иссиқлик ишловидан сўнг синаади. Синон натижалари жадвалда келтирилган.

Суперпластификатор С-3ни боғловчини (микротўлдиргич) с/ц нисбатига ва мустаҳкамлигига тасири нисбатини

10-жадвал

Суперпластификатор С-3, %	Сув, цемент	МПа мустаҳкамлиги	
		Иссиқ ишловидан сўнг	28 сут.котини
0,2	0,23	76,5	103,4
0,3	0,22	78,5	109,3
0,4	0,21	81,6	113,7
0,5	0,20	88,7	123,5
0,6	0,195	91,3	130,5
0,7	0,19	94,6	135,2
0,8	0,185	97,3	139,0

Ўтказилган синон натижалари шуни кўрсатадики, кўшимчани пластифицирлаш эффицити 0,5% микрорда цемент массасидан, сув цемент

нисбати 0,20 гача пасаяди. Микротүлдиргични ва суперпластификаторни С-Зни цементни қотиш жараёнига таъсирини ўрганиш учун таркибида 20% микротүлдиргичли, 0,5% цемент массасидан қўшимча таркибли қоришка олиади.

17.2. Микротүлдиргич (бархан қуми) ва суперпластификатор – С-Зни цементнинг қотиш жараёнига таъсири

Цементли қориshmага ўта тўйилган кумни киритилиши реакциясининг янги кристалл маҳсулотларини ташкил қилмайди, лекин бу қориshmадан тайёрланган намуналарнинг мустаҳкамлиги қўшимчасиз портландцементли намуналарнинг мустаҳкамлигидан ортади, чунки туйилган кум $\text{Ca}(\text{OH})_2$ билан кальций гидросиликат ҳосил қилиб таъсирайди. Гидратация жараёни кинетикасини гидратли янги маҳсулотлардан ҳосил бўлувчи пленкалар сезиларли ўзгартиради. Бунда янги маҳсулотларнинг хажми амалда кўпаймайди, гидратация пленкасининг қалинлиги ўсган сари тўхтайди ва боғловчини реакцияга кирмаган заррачаларини кўпроқ миқдори сақланади. Боғловчини тўлиқ сарфланишига ҳар хил қўшимчаларни ва гидратлар учун чалғитувчи моддалар киритиш билан эришиш мумкин, улар боғловчи заррачаларда пленкалар ҳосил қиласиди. Цементни гидратланиш жараёнини секинлаштирган сари кальций гидросиликат кристалллари узун толасимон кўринишда ўсади.

Агарда толалар ғовакларни тўлиқ беркитса, максимал мустаҳкамликка эришган бўлади. Гидратланишда кальций ионларини сунъий концентрациясини камайтирилса, C-S-H кўринишидаги кристаллларини интенсив ўсишига олиб келади, уни кристалланишига ўта майдаланган кварц қўшилиши кўмаклашади. Майдаланган бархан қумини цемент микротүлдиргич (бархан қуми) тизимида тузилиши ҳосил бўлиш жараёнига таъсирини ўрганиш учун қўшимчасиз портланд цементни ва 20%

микротүлдиргичли портландцемент қориshmасидан намуналар тайёрланади. Намуналар 1,7,28 суткада нормал шароитда қотади ва рентгенографик, термик тахлиллар ўтказилади. Цементларни асосий минераллари – алит ва белит, улар гидратланиб паст – юқори асосли гидросиликатлар ҳосил қиласиди, алюмотаркибли C_3A , CS_1 минераллар тез гидратланади ва цемент тошини бирламчи синчии яратадилар. Цемент тошини термограммалари куйидаги эндөффектларга эга:


- 180°C – гидратацияни гельсимон маҳсулотларидан адсорбция, кальций, гидросульфоалюминатлардан кристалл гидратли сувни чиқиб кетиши 510°C – $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ни сувни йўқотиши, 760°C – CaCO_3 ни бўлиниши;
- 95°C-100°C - 440°C - 740°C – бу эффектлар микротүлдиргичнинг ҳаракатини цементни гидратланиш жараёнини секинлаштирувчи сифатида ифодалайди.



А) цемент тошини термограммалари

Б) цемент тўлдиргичли композицияларни термограммаси

Цемент ва цемент микротүлдиргич таркибли қоришмаларни рентгенограммаларини (11-чизма) таҳлили котишни биринчи суткасида цемент гидратланишини маҳсулотлари бу $\text{CSH}(\text{B})$, C_2SH = $d = 12,5 \text{ \AA}^0$ – $\text{Ca}(\text{OH})_2$ $d = 4,76 \text{ \AA}^0$, гидратланган заррачалар $d=1,477 \text{ \AA}^0$ $\text{C}_3\text{Sd} = 1,770, 2,60 \text{ \AA}^0$ кўриннишидаги гидромахсулотлар ҳосил бўлади. Цемент микротүлдиргич рентгенограммасида ҳар хил интенсивлигидаги кварцнинг дифракцион чизигини пайдо бўлиши $d = 4,24; 3,34; 2,40; 2,28; 2,09 \text{ \AA}^0$ уни бархан қумида борлигини тушунтирилади, $d = 4,9; 9,11; 2,62; 2,43; 1,93; 1,79 \text{ \AA}^0$ чизиклар $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ни ҳосил бўлиши кузатилади ва тоберморит каторидаги гидросиликат бирикмалар $d = 1,4 \text{ \AA}^0$ дан $9,3 \text{ \AA}^0$ гача, этринит $d = 9,73; 8,86; 5,61; 4,99 \text{ \AA}^0$ ҳам ҳосил бўлиши кузатилади. Алит ва белит – $d = 3,03; 2,87; 2,80; 2,78; 2,608; 2,32; 2,23 \text{ \AA}^0$ чизиклilar билан акс этилади, $d = 3,03; 2,80; 8,3 \text{ \AA}^0$ чизиклari гидросиликатлар билан ифодаланади.



11-чизма. Портландцемент рентгенограммаси

a-1 сутка, *b*-7 сутка, *c*-28 сутка

Котишни кейинги муддатларида кварц чизикларининг интенсивлиги, клинкерни гидратланмаган заррачалари гидросиликатларни дифракцион акси кўпаяди.

Интенсивликнинг ишлакчалик (4) ишлакчалик номиналномишига ишлайдиган тираж (4)

Этtringитни бошлангич муддатларда интенсив юзага келиши бетонни емирилишга чидамлилигини таъминлайди. Цементтошида гидрат бирикмалар камайиши кузатилади.

Цемент – тўлдиргич бирикмасини рентгенограммаси




a-1 сутка, *b*-7 сутка, *c*-28 сутка

Цементдаги боғланган сув миқдори қотишни 28 суткада 21% цемент микротүлдиргичларида 17,8%. Демак, микротүлдиргич гидратланиш жараёнини секинлаштиради, клинкер фондини яратилишига кўмаклашади, котишни кейинги муддатларида гидратланишини давом эттиришга ёрдам беради. Гидратланувчи цемент ва цемент микротүлдиргичли қоришмалари BC-242E электрон микроскопида тадқиқ этилди.

Цемент тўлдиргичли қориshmани микросуръати 1 суткадаги қотишида иғнасимон кристалллар, майда пластинкасимон кристаллларнинг ўсимталари билан тадбиқ этилган, 28 суткада гидросиликатлар аста-секин кўшилади ва бир меъёрдаги кристалл микротузилишни ҳосил киласди.

Боғлангич муддатларда таъминланган интенсивликнинг ишлакчалик номиналномишига ишлайдиган тираж (4)




а-портланцемент (1, 7, 28 сутка)
б-портланцемент түлдиргич (1, 7, 28 сутка)
6000 марта катталаштирилган

Суперпластификатор С-Знимикротүлдиргичли боғловчини, гидратланиш жараёнинг таъсири


Суперпластификатор С-Зни таъсири микротүлдиргичли боғловчини, гидратланиш жараёнинг таъсирини ўрганиш учун цемент-микротүлдиргич С-3 таркибли коришмадан (0,5% боғловчи массасидан) намуналар тайёрланди ва дифференциал – термик рентген таҳлили ўтказилди. Дифференциал термик таҳлилга кўра (11) 100⁰C ҳароратида қотишни ҳамма муддатларда адсорбион сув талофт этилади. 460-470⁰C – эндозефект - сув чиқиб кетиши, 720-740⁰C – декорбонизация жараёнинг тааллукли. Боғланган сув микдори 1 сут. қотишда 11%га кўпайган, 7 сут. - 13,0%, 28 суткада 14,75%га камайди, яъни гидратланиш жараёнини

бошлангич муддатларда интенсив ўтади, кейин секинлашади бу эса рентгенограммаларда ўз тасдигини топади.


Цемент микротүлдиргич, суперпластификатор С-3 қоринманинг рентгенограммаси (11)



ЦТС-3 таркиби қоринманинг термограммаси (12)



а-1 сутка, б-7 сутка, в-28 сутка



Цемент тұлдиргичли қоришиманың микротасвири

Биринчى суткада кварцнинг дифракцион оқсилларининг камайиши кузатиласы - $d = 4,24; 3,34; 2,49; 2,18\text{\AA}^0$, клинкерни гидратланмаган заррачалари $d = 2,97; 2,84; 2,11; 2,28\text{\AA}^0$ зирингит $d = 9,8; 5,61\text{\AA}^0$ чизиги пайдо бўлиши кузатиласы, $d = 11,3; 3,55; 3,28\text{\AA}^0$ ва бошқа тоберит қаторли кўп гидрат бирикмалар ҳамда $d = 4,77; 4,05; 3,52; 3,01; 3,07; 2,90; 2,82\text{\AA}^0$ ли паст асосли гидратлар ҳам юзага келади. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ўртача суст акси билан белгиланган $d = 4,92; 2,63\text{\AA}^0$ кейинги қотиш муддатларида $\text{Ca}(\text{OH})_2 \text{ C}_2\text{SH}$ дифракцион оқсилларнинг интенсивлиги кўпаяди, аста-секин гидратланмаган заррачаларнинг интенсивлиги пасаяди.

160

Кварц чизиқларнинг интенсивлиги ўсиб боради, барқарор бўлмаслиги CaO ва SiO₂ ионларнинг хотекис тақсимланиши билан тушунтирилади, аммо қотишни кейинги муддатларида кальций ионлари кварц юзасида фаол реакцион контактлар ва янги гидрат бирикмалар ҳосил қилиши мумкин. Гидросиликатлар кристалларининг ҳар хил шаклида ва узунлигига (3.3.7-расм)да кўрсатилган қотишни 28 суткасида зич гельсизмон масса ҳосил бўлади.

ЦТС таркибли сүспензияларнинг микротасвирлари

Самые интересные изображения в книге — это снимки микротаксионов. Их можно увидеть на страницах 121-122. На первом снимке изображена ячейка с индексом 40, на втором — ячейка с индексом 100. На снимках изображены ячейки с индексами 40 и 100. На снимках изображены ячейки с индексами 40 и 100. На снимках изображены ячейки с индексами 40 и 100.



— Ох — сказал я, — а то я бы привезти вам письмо из Китая, — и показал им письмо из Китая.



a-1 сутка, б-7 сутка, в-28 сутка


161

18-боб. Оқ ва рангли цементлар

Бу цементлар энг аввало оқлиги ёки бошқа тиник ранглари билан фарқланадилар. Улар таркибига оширилган миқдордаги SiO_2 (23,5-25,5%), Al_2O_3 (5,5-7%) ва оз миқдорда Fe_2O_3 (0,4-0,5%) қўшилган кам темирли клинкердан тайёланади. Уларни ишлаб чиқариш учун карбонатли ва кум — гилли хом ашёларнинг энг софларидан, хусусан каолин ва унинг саноат чиқиндиларидан фойдаланилади. Оқ цемент учун 0,15% дан кўп бўлмаган рангли цемент учун 0,25% кўп Fl_2O_3 ли оҳактош ёки бўрлар қўлланилади, марганец бирикмалар эса 0,015% дан ва 0,03% дан кўп бўлмаслиги керак, силикат модулини ошириш учун майда заррачали оқ кварц кумлари, кварц қумининг чиқиндилари киритилади. Гил ва кремнезем ашёда Fl_2O_3 ни миқдори 1% дан $\text{Fl}_2\text{O}_3 - 0,8\%$ дан ошмаслиги керак. Хом ашёга темир қўшимчалар киришини олдини олиш учун, уларни темир таркибли моддалардан магнит сепаратор орқали тозалаш керак. Майдаловчи асбоб ускуналар, куйдириши печълар нометалл моддаларда тайёланган плиталар билан жихозланган (чинни базальт ва х.к.) хом ашёвий аралашма айланма пеъль ларда кулсиз (мазут ёки газ) ёнилғида куйдирилади. Куйдирганда ҳосил бўлган суюқ фаза C_3A дан иборат ва у ($1425-1450^\circ\text{C}$) да ҳосил бўлади, $1600-1650^\circ\text{C}$ кам темирли хом ашёвий аралашмада айланма пеъль ларда куйдирилади.


Куйдириши ҳароратини пасайтириш учун минералловчи — ўювчи (плавиков) шпат ёки хом ашёвий массанинг 1% гача миқдорда кремне — фторли натрий қўшилади. Клинкерга оқ ранг киритиш учун уни «оклайдилар», яъни Fe_2O_3 ни FeO гача тиклайдилар. Оқлашнинг иккى усули — сувли ва газлиси қўлланилади. Клинкерни сувли усулда 1300°C дан 300° гача ва газли $1100 - 1200^\circ\text{C}$ дан 200° гача бирдан кескин совутгичда совутилади. Актив минерал қўшимча — диатомит гипс ва кам

темирли клинкер туйилади ва оқ цемент тайёланади. Рангли портландцемент оқ ёки рангли клинкерни актив қўшимча — диатомит, пигмент ва гипс билан биргаликда майдалаб туйиб тайёланади. Бунда актив қўшимча 6% дан, гипс 3,5% дан ошмаслиги лозим.



12-чизми. Ишлаб чиқарининг технологик чизмаси (куруқ услу)

Рангли портландцементларда минерал синтетик ёки табиий бўёвчи пигментларнинг миқдори 15% дан, органик моддаларнинг миқдори 0,3%дан ортмаслиги лозим. Бўёвчи моддалар ёки пигментлар юксак бўяш хусусиятига, ишқорларига (айниқса $\text{Ca}(\text{OH})_2$), күёш нурига атмосфера таъсирига нисбатан юксак бардошлика эта бўлиши лозим. Бу талабларни сарик ранг берувчи — охра, кизил ранг — сўрик, яшил ранг берувчи — хром оксид, зангори ранг берувчи — кобалт оксиди қондиради.



13-чизма. Иилаб чиқарушының технологик чизмасы (хұл усул)

Рангли цементларда рангни мақкамлаш учун цемент массасидан 1% күп бўлмаган кальций стеарит ёки 2% күп бўлмаган CaCl_2 кўшиш рухсат этилади. Оқ ва рангли цементлар № 008 элакдан 88% дан кам бўлмаган микдори ўттунгача майдаланади.

Ушбу цементларни тутиб колиши ва қотиши оддий цементларга нисбатан секин ўтади. Уларнинг тутиб колишининг бошланиши вакти 45 мин. олдин эмас, охири эса 10 соатдан кеч эмас, мустаҳкамлик бўйича маркаси эса —300,400,500. Оқ ранг ва рангли портландцементларнинг сифати энг аввало оқлиги, ёрқинлиги ва рангининг бир текислиги билан аниқланади.

Оқ цементлар ёргулук даражасига кўра уч навға бўлинади: олий, БЦ-1, БЦ – 2. Ёргулук коэффициенти олий нав учун: 80 %, БЦ-1 учун 76%, БЦ – 2 учун 72%. Оқ ва рангли портландцементлар қотишида юқори даражада

кичрайиши, емирилишига бардошлиги ва чидамлилигининг ўзгариши билан ҳарактерланади. Кичрайиша юзага келувчи ва бошқа деформациялар уларнинг таркибидаги белит, уч кальцийли алюминат ва турли минерал кўшимчалар билан ортади.

Бу цементлар қотишида юқори чўкиш деформацияга эга, емирилишига совуққа чидамлилиги паст. Чўкиш деформациялари белит, C_3A , фаол минерал кўшимчалар бир хил бўёклар турлари, миқдори ошиши билан ўсиб боради. Гидрофоб фаол минерал кўшимчалар $\text{Ca}(\text{OH})_2$ га кам эрийдиган сальций гидросиликатларга боғлайди.

19-боб. Махсус цементлар

19.1. Гипс цемент - пуццолон боғловчи (ГЦПБ)

Бу боғловчи ярим сувли гипс (курилиш ёки юқори мустаҳкам), портландцемент ва у ёки бошқа нордон фаол минерал (пуццолон) кўшимчани кўшиб олинади. Маълумки, гипс боғловчи моддалар портландцемент билан қотишида муқобиллик билан ҳарактерланади. Улар сув билан аралашганда олдин интенсив қотишиди, аммо 1-3 ойдан кейин шаклсизланишлар пайдо бўлади ва нафақат мустаҳкамлик пасаяди ҳатто тузум бузилади. Буни сабабчиси кальций гидросульфоалюминатни портландцементни таркибидаги юқори асосли кальций алюминатдан ва сульфат кальцийдан ҳосил бўлган уч сульфатли шаклидир.

А.В. Волженский шогирдлари билан гипс боғловчилар гидравлик хоссаларга эга бўлиши учун илмий изланишлар ўтказди. Натижада гипс боғловчилар ва портландцемент аралашмасига гидравлик кўшимча (фаол кремнеземли) кўшса, унда узоқ вакт ҳаволи ёки сувли мұхитда сакланганда бузувчи деформациясининг мустаҳкамлиги ўсади. Боғловчи қотишида пуццолон кўшимча олдин сувли мұхитда $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ни концентрациясини шундай даражага камайтиради бунда юқори асосли

кальций гидроалюминатларни ($4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O} \cdot 3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{ H}_2\text{O}$) муқобил яшашы бузилади ва уларни мустаҳкам паст асосли бирималарга ўтишига муҳит яратилади. Бунда $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ва SiO_2 CSH(13) ёки C-S-H (1) кўринишдаги гидросиликатлар беради.

Пуцдолон кўшимчалар сифатида одатда трепел, опока, диотомит, фаол вулкан жинслар, куллар, 600-700°C да куйдирилган гиллар. Бу боғловчи 75-50% ярим сувли гипс, 15-25% портландцемент, активлиги 200 m^2/g дан кам бўлмаган пуцдолон кўшимча (трепел, опока, диатомит)дан таркиб топган. Бу боғловчини ҳамма компонентларини ўлчаб биргаликда қоришма аралаштириб туйилди, бунда қолдиги № 008 элакда 10% қолгунча туйилади ва қуритилади. Курилиш гипси ва 400 маркали портландцемент асосида тайёрланган ГЦПБдан боғловчи сарфи ва бетон қоришмасини ҳаракатчанилигига боғланган ҳолда маркаси 15-20 МПа гача оддий бетонлар олиши мумкин. Уларни юмшатиш коэффициенти 0,6-0,8 га teng, мустаҳкамлиги 2-3 соатдан сўнг 30-40% ни ташкил этади. Юқори мустаҳкамлиги ГЦПБ асосидаги бетонлар 2-3 соатдан кейин сиқилишига бўлган мустаҳкамлигига 10-12 Mpa га 7-15 суткадан кейин нормал қотишида 30-40 Mpa га teng. Қотишини тезлаштириш учун ГЦПБ асосидаги буюмларни 5-8 соат давомида 70-80°C ҳароратда буғлатилиши мумкин ва эришилган мустаҳкамлиги якуний мустаҳкамлигидан 70-90% га эришади. Пўлат арматурасини NaNO_2 кўшимчалар ёки маҳсус қопламлар билан ҳимоялаш мумкин. ГЦПБ асосидагни бетонларни совуққа чидамлилиги боғловчи таркиби, сарфи, тури, бетонларни таркиби ва зичлигига боғланган ҳолда 20-50 циклни ташкил этади. ГЦПБ асосидаги буюмларни кам қаватли бинолар курилишида, 5-20% полимер кўшиб пардоз ишларида кўлланилиади.

Агар гранулланган шлаклар бўлса, унда гипсшлак цемент боғловчи тайёрлаш мумкин, унинг таркиби: ярим сувли гипсдан ёки ангидритдан 40-60%, нордон домна шлакдан 30-50%, 5-8% портландцементдан иборат.

Портландцементнинг асосий роли шлакни боғловчи ҳусусиятини ишқорий фаоллаштирувчилигидир. Юқори асосли домна шлак ишлатилганда $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ни концентрациясини ҳавфли чегарагача пасайтириш учун пуцдолон (10-15%) кўшимча кўшиш зарурдир.

19.2. Курилиш қоришмалари учун цементлар

Замонавий тош теришда цементли ёки оҳак ва гил таркибли аралаш қоришмалар кўлланади. Курилиш қоришмалари юқори пластникликка, жойлашишига, сув ушлаш қобилиятига эга бўлиши керак. Тоза цемент қоришмалар юқори мустаҳкамликка эга бўлгани билан бу хоссаларга эга эмас. Улар гишт сувини шимиб олиши натижасида тез қуюқлашади, у билан жипсласишига тўксинлик қиласди, куриши натижасида микродарзликлар ҳосил қиласди. Буни бартараф қилиш учун кўшимча сифатида оҳак ёки пластик гил цемент, қоришма тайёрлаш жойида кўшилади. Ҳозирги замонда бу кўшимчалар ўрнига сирти фаол, ҳаво олиб киравчи, гидрофоб кўшимчаларни киритиш мақсадга мувофиқ. Улар қоришмаларни сувга, совуққа чидамлилигини, сув ўтказмаслигини оширади. Бир қатор давлатларда ҳар хил таркибли цементлар ишлаб чиқарилади, масалан: клинкер-42%, оҳак-42%, гранулланган домна шлакни-13%, гипс-3% цементнинг сатхи юзаси - 7000 $\text{cm}^2/2$ га teng, бошқа цемент таркиби - 50% клинкердан, 50% оҳакдан ва ҳаво олиб киравчи кўшимчадан иборат сувда эрийдиган ишқорлар - 0,03% дан кўп эмас, ҳавони цементдаги миқдори 12% билан чегараланганд, ёки клинкер 30% дан кам эмас, доломитни ёки юқори кальцийлик оҳак миқдори 70% дан кўп эмас, гипсни 6%гача киритиш рухсат этилган. Цемент ҳамирини тутиб қолиш муддати 45 минутдан олдин эмас, охири эса 18 соатдан кеч эмас. Бу цементларни сувоқ қоришмалари ва паст маркали бетонлар тайёрлаш учун кўлланади.

19.3. Нурланишдан сакловчи цементлар

Рентген асбобларни нурланишдан ҳимоялаш учун рентген ҳимояловчи цементли бетон ҳамда ҳар хил қалинликда варраклар күренишида күргошин күлланади. Бетонда түлдиргич сифатида борит ($BaSO_4$) хизмат қиласи. Стационар ядро реакторларида иккى хил ҳимоя күзда тутилади. Ички қисми, реакторга яқын жойлашган күргошин графит ва бошка маҳсус моддалардан тайёрланади. Ташқи қисми биологик ҳимоялаш учун хизмат қиласи ва бетон, темир бетондан тайёрланади. Бетон юқори ҳажмий оғирликка ва цемент тошида гамма, нейтрон нурланишдан ҳимояланган, ичидан юқори кимёвий боғланган сувга эга бўлиши керак. Ундан ташқари юқори зичликка эга бўлишлари керак. Ҳимояловчи бетонларни зарур сифати бу оловга бардошлиги, чунки нурланиши ютишида кўп иссиқлик ажralади ва ҳимояловчи бетонда ҳарорат 700°C ва юқорига кўтарилади. Ҳимояловчи бетон учун цементни кимёвий-минерологик таркиби шундай бўлиши керакки, унинг қотишида кимёвий боғланган сувнинг миқдори кўп бўлган гидратли янги маҳсулотлар шаклланиши керак. Гидратли цемент бирикмалари орасида энг қизиги гидросульфоалюминат кальцийдир, унинг таркибида 45%га етадиган юқори миқдорда кимёвий боғланган сув мавжудлиги билан ифодаланади. У кенгаовчан ва сульфат шлакли цементларнинг асосий компоненти ҳисобланади. Портландцемент таркибидаги барий уни ҳимоялаш хоссаларини яхшилайди, цемент тошини бир вақтда оловга бардошлиликни оширади. Барий моноалюминат юқори оловга бардошлик хоссасига эга ва ҳаволи боғловчи модда ҳисобланади.

$CaSO_4$ кўшилиши цементга гидравлик ҳусусиятини беради, бу эса уни сувли қотишида мустаҳкамлигини ўсишини таъминлайди. Биологик ҳимоя учун бор таркибли цемент ва бетонлар күлланади. Цемент таркибига бор бирикмаларни киритиш чегараланган, чунки улар қотиш жараёнларига салбий таъсир кўрсатади, мустаҳкамлигини пасайтиради. Шунинг учун

борни сувда эрийдиган бирикмаларини – табиий бор таркибли жинси – даломитни – бетонга йирик ва майда тўлдиргич сифатида ишлатилиши керак.

19.4. Иссиқка чидамли бетонлар учун цементлар

Бетон ва темир бетон и конструкциялар ишлатиш жараёнида 200-300°C ва юқори ҳарорат таъсирига дуч келишлари мумкин. Цемент тоши ёнмайдиган материал 1000-1100°C ҳарораттагача эrimайди. Аммо 150-200°C ҳароратнинг таъсири сезилади. Қотган портландцемент гилтупрокли цемент ҳар хил турдаги сувга эга: кимёвий боғланган, цемент гельни билан адсорбцияланган, капилляр, эркин. Юқори 500-700°C ва баланд ҳароратда, биринчи навбатда гидрат бирикмаларни кальций гидросульфоалюминатларни, кейин гидросиликатларни ва $Ca(OH)_2$ ни бўлиниши кузатилади, ҳамда мустаҳкамлик, чўкиш деформациялари ўзгаради. Гидромахсулотлардан сувнинг ҳароратини аниқ интервалида чиқиб кетиши цемент тошини ички тузилишининг бузилишига, массасининг камайишига олиб келади. Шунинг учун оддий цемент асосида тайёрланган бетонларни 250-350°C дан юқори ҳароратда кўлланиши мумкин эмас. Одатда, шу ҳарорат ҳам мустаҳкамлигини тахминан 10% га камайтиради. Намуналарни мустаҳкамлиги 1000-1200°C да қиздирилганда 35-40%га бошлангич мустаҳкамликдан камаяди, намуналарни ҳаво мухитида иссиқлик ишловидан сўнг 600-800°C да сакланганда мустаҳкамлик $CaO\cdot H_2O$ иккиласи гидратланиш натижасида пасайиши кузатилади. Бу ходисанинг таъсирини камайтириш учун майда туйилган (шамот, туф, трепел, кварц қуми ва бошка) кўшимчаларни киритиш тавсия этилади. Бу кўшимчалар юқори ҳароратларда (600-1000°C ва юқори) каттиқ ҳолатда реакцияга киришиб, $CaO\cdot H_2O$ силликатларга, алюминнатларга ва бошка бирикмаларга боғлади, улар умуман сув билан реакцияга киришмайди ва бу билан цемент тошини бузувчи деформациясини

олдини олади. Цемент тошини 100дан 150-200°C ҳарорат оралигыда қиздирилганда у олдин кенгаяди, кейин уни ўлчамлари олдинги (250-300°C) ўлчамларига камаяди, юқори ҳароратларда эса чўқади. Бу тоза цементдан, микротўлдиргичли цементлардан тайёrlанган намуналарда кузатилди ва юқори ҳароратда қиздирганда ўн маротаба чўкини деформациясини камайишига олиб келади. Аммо бир хил қўшимчалар чўкишини кўпайтиради, қайта қиздирганда 200-900°C ҳарорат оралигыда амалда факат термик кенгайиш юзага келади ва цемент тоши учун (8-12)¹⁰⁻⁶ чегарада тебранади. Шамот, юл каби микротўлдиргичларнинг масса бўйича 1-2 қисм микдорда (1 қисм цементга киритилса) термик кенгайиш коэффициенти камаяди (6-7)¹⁰⁻⁶ гача олов бардошли бетонлар тайёrlаш учун цементга шамот, хром, магнезит 10% гача кўшилса, олов бардошли кўрсаткичи 1400-1700°C гача кўтарилади. Бу қўшимчалар 600-1000°C ҳароратда CaO билан қаттиқ фазали кимёвий реакцияга киришади, 1200-1300°C да юзага келган суюқ фаза иштирокида давом этади, бу эса бетон тузилишининг зичланishiiga ва мустаҳкамлигининг ошишига кўмаклашади. Гилтупрокли цемент ишлатилганда майдада туйилган қўшимча киритилмайди, чунки цемент гидратланишида ҳосил бўладиганинг AL(OH)₂ ва кальций гидроалюминат аста-секин сувсизланади ва бетонни мустаҳкамлиги бу ҳолда кам даражада камаяди. Олов бардошли бетонда боғловчи сифатида барий бирикмалари хизмат қилиши мумкин. Барий ва кальций ортосиликатлари бир қатор қаттиқ эритмалар ҳосил килади, улар Ba(OH)₂ ҳосил қилиб гидратлашади. Кимёвий барқарор бетонлар учун боғловчи бўлиб суюқ шиша ҳам хизмат қилиши мумкин, тўлдиргич сифатида диабаз ва андезит кўлланади. Энг юқори оловга бардошли хоссага таркиби майдада тўйилган корунд ва эриган гилтупроқдан иборат юқори гильтупрокли цементлар эгадир.

19.5. Цемент – полимер аралашмалар

Ҳозирги даврда қурилишда мономер ва полимер органик ва неорганик қўшимчали ҳар хил боғловчи ва бетонлар кўлланилмоқда. Булар цемент тошига маҳсус ҳусусиятлар: нефть маҳсулотларига нисбатан ўтқазувчаник эмас, дарзликларга барқарорлиги, иссиқ ва куруқ мухитда қотишида мустаҳкамликнинг юқори кўрсаткичига эга бўлиши, зарб берувчи юкланишга ва ишқаланишга қаршилиги кўрсаткичларини беради. Кўшимчаларни эмульсия кўринишида ёки кукун ҳолатда цемент билан кўшиб киритилади. Боғловчилар қотишида иккита компонент – полимер қўшимча ва боғловчи иштирок этади ҳамда иккита компонентнинг хоссасига ва таркиби боғлиқ натижада бетон ҳар бир компонент хоссасига эга бўлади. Кўшимча сифатида қўйидагилар қўшилади: полимерларни сувли дисперсиялари – латекслар, поливинилацетат, поливинилхлорид эмульсиялар. Булар боғловчилар билан сув ажратиб бўлинни қобилиятига эга, сув полимер заррачаларни боғлайди, янги маҳсулотлар юзасида ингичка пластик пленкаларга жипслашади ва елимланиши хисобига бир-бiri билан бирикма ҳосил қилишни кучайтиради. Поливинилацетат эмульсияли цемент тошини қотишида ишқорий мухит таъсирида уксус кислота тузларини ҳосил қилиб, PVAни гидролизи бўлиб ўтади, поливинил спирт эса Ca(OH)₂ билан реакцияга киришади бунинг гувохи Ca(OH)₂ микдори - сувда эрийдиган полимерлар – фенол, карбомид ва бошқаларнинг камайиши. Булар қиздириш ёки цемент гидратланишида ҳосил бўладиган ишқорий мухит таъсирида қотаётган цемент тошида қаттиқ эrimайдиган ҳолатта ўтиш қобилиятига эга полимерларни сувли дисперсиялари, бу дисперсияли мухитда, полимерни майдада заррачалари (глобулар) осилувчан ҳолатда бўлишади. Уларни ёпишиб қолишини олдини олиш учун эмульгаторлар кўшиш тавсия этилади. Эмульгаторлар полимерни глобулларини юзасида экрантировчи сольват қобиқлар ҳосил қилишади, уларга электрик заряд бўйича бир хил

заряд беріб, бир-бири билан ёпишишини олдини олади. Күп ҳолатларда латекс ва эмульгаторлар глобуллари салбай зарядларға зга. Полимерларни сувли дисперсияларини олдиндан коагуляциясینи олдини олиш учун маҳсус моддалар - стабилизаторлар күшилади. Улар иккита турда бўлади: сирти актив кўшимчалар ва коллоидлар. Биринчиларга оксилилар (казеин, желатин) сульфокислоталар, тузлар, целлюлозалар киради, иккинчисига ишқорий металларнинг гидратлари ва тузлари, натрий силикат ва фосфатлар. Стабилизаторларни танлашда уларни полимер цемент структуравий ёпишқоқлигига ва пластик мустаҳкамлигига таъсири инобатга олиниши керак. Коллоид стабилизаторлар ёпишқоқлигини кўпайтиради, керакли ҳаракатчанилгини кўллаб-куватлаш учун юқори миқдорда сув бўлиши керак.

Сода, натрий фосфат ва бўра цементи гидратланишини секинлаштиради, поташ ҳамирни тутиб қолишини тезлаштиради. Полимер цемент бирикмаларга латекслар ва бошқа полимерлар 5-20% миқдорда киритилади. Полимер цемент асосида бетон қоришмалар ҳар хил усуллар билан тайёрланади. Биринчи усулда ҳамма компонентлар бир вақтда аралаштиргичларда аралаштирилади, иккинчисида боғловчи тўлдиргичлар билан аралаштирилади сўнг полимерни сувли эмульсияси ва сувнинг миқдори бетон қоришмаси берилган ҳаракатчанилгини зга бўлгунча кўшилади. Усулни танлаш боғловчи модданинг хузурида полимерни сувли дисперсиясини маҳкамлигига боғлик. Судва эрийдиган полимерларнинг ёпишқоқлиги сувга нисбатан кўпроқ, уларни қаттиқ ҳолатта ўтказишни кўпроқ қиздириши ёки қотиувчи моддалар киритиб амалга ошириш мумкин, аммо уларнинг баъзилари тузилишининг ҳосил бўлиш жараёнларини қўйинлаштиради. Шунинг учун уларни боғловчи массасидан 1 дан 2,5% гача миқдорда кўшилади. Полимер цемент композициялар интенсив равишда ҳаво куруқ шароитларда қотади, бу ҳолда сувнинг буғланиши натижасида полимер тезда мустаҳкамланади. Нам шароитда

полимер қисми секин мустаҳкамланади ва цемент тошининг мустаҳкамлиги пасайди. Судва эрийдиган кўшимчали полимер цемент композицияларининг мустаҳкамланишини иккита бир вақтда ўтадиган жараёнлар натижасида ўтади: минерал боғловчини гидратланиши ва сакичларни полимеризацион қотиши ва уларни эримайдиган ҳолатта ўтиши карбомид ва эпоксид сақич асосидаги бетонлар сувли қотиши мустаҳкамликка тезроқ эришади ва уларни хоссалари полимер кўшимчани турига, миқдорига, стабилизаторга, қотиши шартларига боғлик. Полимерларнинг зичлиги 2-2,5 маротаба минерал боғловчиларга нисбатан кам полимер цементларни тутиб қолиш муддатлари полимер кўшимчани миқдори ошган сари секинлашади. Полимер кўшимчалар боғловчиларни чўзилишга, эгилишига бўлган мустаҳкамлигини, зарбга қаршилигини оширади. Полимерцемент боғловчилар ва бетонлар юқори ёпишқоқ эластик, деформатив, иссиқланиш, кимёвий барқарорлик, ҳамма қурилиш моддаларга юқори адгезия хоссалари билан баҳоланади.

19.6. Белитопортландцемент

Белитопортландцемент-гидравлик боғловчи модда, уни портландцемент клинкери ва қуритилган белит (нефелин) шламини биргаликда майда тутиб олинади. Шлам миқдори 30-60%, гипс эса 3,0-3,5%.

Минерал нефелин таркиби натрий алюмосиликат – п $(Na, K)_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot mSiO_2$ дан иборат. Кимёвий таркиби куйидагилардан иборат: в % :
 $SiO_2 - 29,7-30; Al_2O_3 3,3-3,6; Fe_2O_3 2,6-2,9; CaO-56-57; R_2O 2-2,25;$

п.п.п 2,8-3,3.

Минерологик таркиби асосан 80% - $\beta - C_2S$ дан иборат. Таркибида 50% гача белент компонентли белитпортландцемент, сувли ва сувли - ҳаволи мухитда мустаҳкамлиги узок вақт ўсиш қобилиятига зга. Бу цементнинг

асосий жиҳатларидан бири - эгилишга бўлган мустаҳкамликка тез эришиши. Бу цемент маркали - 300,400. Белит компоненти 30% миқдорли цементлар совуқка чидамлилиги, чўкиши ва шишиши бўйича оддий портландцементдан фарқ қилмайди, 5%-ли Na_2SO_4 эритмада смирилишга барқарор бўлади.

Сув ўтказмаслик бўйича маркаси W-8, паст иссиқлик ажратади ва юқори термик дарзликка эга. Улкан бетон иншоатларни ички зоналарда ишлатилиши самараодордир.

Сланцкулли портландцемент

Сланцкулли портландцемент – гидравлик боғловчи модда, таркиби портландцемент клинкери ва кукерсит сланцини чангсимон куйдиришидаги учувчи кулидан иборат, уларни биргаликда майда туйиб олишиди. Учувчи кул заррачалари 15 мк тенг, электрофильтрларда чўкиб қолади фаол минерал қўшимча деб ҳисобланади ва гидравлик хоссаларга эга заррачалари 20-150 мк ўлчамдаги куллар уяли бетонлар, силикат ва бошқа буюмлар ишлаб чиқишида кўлланилади. Кимёвий таркиби куйидагилардан иборат фоиз ҳисобида:

SiO_2 30-35; Al_2O_3 10-12; Fe_2O_3 4-5; CaO 28-35; MgO 2,5-3; K_2O 4,5-6,5;
 Na_2O 0,1-0,2; SO_3 8-10; CaOAl_2O_3 -1,5

Шишисимон фаза 27-32, эрмайдиган қолдик 35%. Бу кулларнинг хусусияти – эркин CaO ни юқори миқдори. Цементнинг клинкерили қисмини сатҳи юзаси $3500-4000 \text{ cm}^2/\text{г}$, таркибидаги 15-25% куллар (сатҳи юзаси $3500 \text{ cm}^2/\text{г}$) бўлган сланцкулли портландцемент 2-3 суткада қотишида гипсни бутунлай боғлавди, эркин оҳак сўндирилади. Бу цементга туйиш жараёнида гипс қўшилмайди, чунки олтингугурт-ангидрид ҳисобига тутиб қолиш муддатлари шундок ҳам нормал. Цементнинг қотиши иссиқлик

ишлиовида интенсив ўтади, хажми тенг ўзгаради. Совукка чидамли, чўкиши ва шишиши кўрсаткичлари баланд. Автомобиль йўллари учун бетон қопламалари тайёрлашда кўлланилади.

19.7. Магнезиал портландцемент

Портландцемент клинкерида MgO ни миқдори 4-5% гача чегараланган. Магний оксиди клинкнернинг ҳар хил фазаларига бор ва унинг хусусиятини бу куйдириш ҳароратига боғлиқ ҳолда ҳар хил тезликда гидратланиши. Каустик (фаол MgO 600-800°C да куйдирилган) 72 соатда тўлиқ гидратланади, периклаз кўринишидаги MgO (1400°C да куйдирилган) 2 йилда 60%га гидратланади, 1500°C – 6 йилда – 70%га. Йирик кристаллли периклазни секин гидратланиш жараёни кучланишга ва цемент тошини хажмини нотекисликка олиб келади. Буни олдини олиш учун туйиш жараёнида фаол минерал қўшимча цемент таркибига қўшиш мумкин. Бу цементни сифатини клинкери эриш зонасидан чиқаётган кескин совитиши билан яхшилаш мумкин, бунда клинкери шишисимон фазаси CaO га бойитади ва периклаз майдага кристалланади, шу билан бирга гидратланиш катта кучланишсиз ўтади. Кўп йиллик изланишлар шуни кўрсатади, тоза магнезиал цементда периклазни гидратланмаган кристалллари сақланиб қолган. Шлакли магнезиал портландцемент таркиби 40% домна шлак ва 15% трепелдан иборат, $\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{Na}_2\text{O}$ кристаллли мавжудлиги аниқланган. Магнезиал портландцемент секин мустаҳкамликка эришади ва эгилишга бўлган мустаҳкамлиги паст. Магнезиал клинкер факат шлакли магнезиал портландцемент ишлаб чиқариш учун кўлланилади.

II-бўлим. Гилтупроқли цемент ва унинг асосидаги цементлар

Бу боғловчи оҳактош ва бокситлардан ташкил топган тез қотувчи гидравлик боғловчи модда бўлиб, унинг аралашмаси тобланиши ёки эриш

ҳароратигача қиздириб, сўнг майдалаб туйиш йўли билан олинади. Асосий оксидлар миқдори кўйидаги ораликларда ўзгаради:



Минерологик таркиби асосан тез қотувчи юқори мустаҳкамликка эга бўлган боғловчилик хоссасини берувчи паст асосли кальций алюминнатлари CaO , Al_2O_3 , $\text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$ дан иборат.

Бир кальцийли алюминнат сув билан гидратланади ва қотишида юқори мустаҳкам тошга айланади, $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{CaO} \cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3$ тез тутиб қолади ва қотади. Гилтупрокли цементларда одатда катта бўлмаган миқдорда секин қотувчи $\beta\text{-C}_2\text{S}$ мавжуд, ҳамда гельянит - $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ оддий ҳароратда сув билан тъсирилашмайди. Бу компонентлар, айниқса гельянит цементнинг боғловчи хоссаларини ёмонлаштиради, яъни гельянит глиноземни инерт моддага боғлади, боғловчиде фаол кальций алюминнатларнинг миқдорини камайтиради. Шу муносабат билан SiO_2 нинг хомашёдаги миқдори 4-5% чегарада бўлиши керак. Темир оксидлари гилтупрокли цементларда одатда каттиқ эритмалар кўринишида $\text{C}_6\text{A}_2\text{F}$ дан C_2F гача мавжуд. Боғловчи хоссаларга эга бўлмаган темир оксиди ва CaO Fl_2O_3 ни бўлиши мақбул эмас. Гилтупрокли цемент MgO магнезиал шпинтель $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ ёки периклаз $\text{MgO} \cdot 2\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$, кўринишида учрайди. Шпинтель ҳосил бўлганда цемент сифати ёмонлашади, чунки MgO нофаол биримага боғланади, ишкорий ва олтингугурт бирималар эса цемент хоссаларини ёмонлаштиради.

20-боб. Гилтупрокли цемент ишлаб чиқариш

Гилтупрокли цемент ишлаб чиқариш учун тоза оҳактош ва бокситлар кўлланилади. Бокситларни кимёвий таркиби қўйидагилардан ташкил топган % Al_2O_3 - 40 - 75, Fe_2O_3 - 5 - 30, SiO_2 2-15, SiO_2 5,5 нисбати бўлиб ва

бу коэффициент 5-6 дан паст бўлмаслиги ва қанча катта бўлса, боғловчининг сифати шунча юқори бўлади. Шунингдек, SiO_2 MgO нинг миқдори 1,2-2% дан ошмаслиги керак. Бокситлар ноёб хом-ашё ҳисобланади. Ундан металик алюминий ишлаб чиқарилади. Гилтупрокли цемент ишлаб чиқариш учун Б-2, Б-3, Б-7 маркали, таркибида 46 дан 30% миқдорли глинозем бўлган бокситлар кўлланилади. Бокситлар билан бир каторда юқори гилтупрокли гилларни кўйдирганда ҳосил бўладиган моддалар ва алюминий шлаклар ҳам хом-ашё сифатида ишлатилса бўлади, аммо бу моддалардан паст сифатли боғловчи олинади. Ўзбекистонда бокситга бой худудлар бу Пскент, Жанубий Фарғона, Чотқол, Гиссар тоглари ҳисобланади. Минерологик таркиби бўйича иккиласми кварцит, пропилит, алуний, силикат жинслардан, 50% атрофида Al_2O_3 дан иборат, уларнинг кремнийли модули - 4 оҳак компоненти сифатида оҳактошлар ёки кўйдирилган оҳак ишлатилади. Бокситларни ҳам сув бутуналай чиқиб кетгунча кўйдирилади. Гилтупрокли цементни клинкерини минералогик таркиби ишлаб чиқариш усулига эриш (спекания), ёки кўйдириш муҳитини хусусиятига оксидли ёки тикловчи, кристалланиши шартига (совутиш хусусиятларига), хом-ашёвий аралашмада кўйдиришда ва совутишда ҳосил бўлган темир оксиди ва темир таркибли бирималарнинг ҳосил бўлишига, олинган каттиқ эритмаларнинг тури ва таркибига боғлик. Хом ашёвий моддаларни кўйдириш учун ҳар хил конструкцияли иссиқлик ускуналар кўлланилади. Кўйдиришни эригунча ёки эригунга қадар олиб борилади. Эриб кўйдиришида айланма шахта ва бошқа печь лар кўлланилади ҳамда газсимон, суюқ, кам ҳўл ҳосил қилувчи ёнилги ишлатилади. Эригунча кўйдиришни вагранка, домна, электр печь ларда олиб борилади. Бунда бир вақтда ҳам чўян ва гилтупрокли цемент олинади.


Кўйдириш учун юқори сифатли бокситлар талаб қилинади, уларнинг таркиби SiO_2 (8% гача) ва Fl_2O_3 (10% гача), Al_2O_3 (70% гача) бўлиши керак. Электр печъларида SiO_2 ва Fl_2O_3 элементар ҳолаттагача тикланади ва

ферросилиций ҳосил қыладилар, ҳамда қиздирилган оқак ва бокситни күлланиши күйдериш жараёнини яхшилайды, аммо ёнилғи сарфи күпаяди. Оқактош ва боксит билан биргалиқда электропечь ларга темир қипик ва кокс, скрап солинади. Кокс Fl_2O_3 ва SiO_2 элементтар ҳолатигача тикланыша ёрдам беради, қипик ва скрап ферросилицийни чиқишини оширади. Эриш жараёни $1800\text{-}2000^\circ\text{C}$ да олиб борилади, эритма печь дан $1550\text{-}1600^\circ\text{C}$ градусли бўлиб чиқади. Совутилган материал майдалагичларда майдаланади ва кўп камерали трубали тегирмонларда туолади. Гил тупроқли цементни эриш жараёнида ишлаб чиқарилганда домна печъга боксит, оқактош, темирли скрап ва кокс юкланди. Домна жараёнида углерод ва углерод оксиди таъсири натижасида Fl_2O_3 тикланади ва чўян ҳосил бўлади ва у печънинг пастки қисмидаги тўпланади. Чўян эритмасининг устида гилтупроқли шлак эритмаси юзага келади. Иккала эритма биринкетин домна печь дан чиқарив турилади, ва эритма $1600\text{-}1700^\circ\text{C}$ ҳароратга эга бўлади. Цемент сифатига совутиш режими катта таъсир кўрсатади. Тез совутилганда материал тузилиши шишасимон бўлади, натижада паст сифатли цемент олинади. Секин совутиш CaO Al_2O_3 ни яхши кристалланишига олиб келади ва у юкори боғловчи хусусиятта эга бўлади. Совутиш режимини тўғри танлаш натижасида юкори сифатли гилтупроқли цемент олинади. Совутилган материал икки босқичда майдаланади – биринчи босқичда конусли майдалагичларда, - иккинчи босқичда конусли мадалағичда майдаланилади.

Олинган маҳсулотни магнит ажраттидан клинкерни ферросилицитдан ажратиш учун ўтказиш керак. Туйиш трубали тегирмонлардан 0,08 элақда 10% қолдик қолгунча амалга оширилади. Гилтупроқли - белитли цемент таркиби сифат коэффициенти 3 дан кам, оқактош, гипс 10% атрофида минерализатор (CaF_2) ли бокситларда тайёрланади.

Күйдериш жараёнида ($1250^\circ\text{-}1300^\circ\text{C}$) да CA, $\beta\text{-C}_2\text{S}$, C_{12}A_7 ва $3(\text{CaO}\text{Al}_2\text{O}_3)$ CaSO_4 клинкер ҳосил бўлади. Гипс күйдериш жараёнида

гидравлик инерт таркиби (нофаол) гельенит ўрнига фаол кальций сульфоалюминат $3(\text{CaO}\text{Al}_2\text{O}_3)$ CaSO_4 ҳосил бўлади. Бир вактда белитни $\beta\text{-C}_2\text{S}$ ортиқча миқдори олинади. Гилтупроқли белитни цементни ҳар турли хом-ашедан олиш мумкин, фақат таркибида 25% кам бўлмаган Al_2O_3 ва 45% кўп бўлмаган SiO_2 бўлиши керак (каолинлар, анортитлар, алуният гипслар).



20.1-чизма. Ишлаб чиқаришининг технологик схемаси

20.1. Гил тупроқли цементнинг қотиши

Гил тупроқли цементнинг қотиши CA – ни сув билан таъсирлашуви ва гидрат бирималарини ҳосил килиш натижасида содир бўлади. Гилтупроқли цементнинг қотиши жараёни куйидаги реакция бўйича кечади:

$$\text{CaO Al}_2\text{O}_3 + 10\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$$

Ҳарорат орта бориши билан бир кальцийли алюминат иккى кальцийли, уч кальцийли алюминатта айланади ва бу жараён мухитининг ҳароратига ҳамда босимига (P) боғлик бўлади.

Гилтупроқли цементдан тайёрланган бетонни буғлаш ман этилади, чунки унинг қотиши бир суткадан сўнг экзотермиканинг 70-80% ни ташкил қылувчи интенсив равишда иссиқлик ажralиши билан биргаликда кечади ҳамда бетон 25-30% ва ундан юкори ҳароратгача қизйди, бу унинг мустахкамлигига салбий таъсир кўрсатади деган фикр мавжуд. Глинозёмли цемент 400-500-600 маркали бўлади, у портландцементга нисбатан анчагина (4-5) баробар қиммат.

Кальций гидроалюминатнинг ҳосил бўлиши ва гилтупрокли цементнинг қотиши интенсив равиша ўтади ва сув билан аралаштиргандан 24 соатдан кейин якуний мустаҳкамлигидан 75-90% ни эгаллайди, 3 суткада унинг ўсиши тўхтайди. Гилтупрокли цементга 25-30% ангидритни киритилиши уни қотишида баланд ҳарорат таъсирини бироз кучизлаштиради. Бу ҳолда ҳосил бўлувчи 3 кальцийли гидроалюминат ангидрид билан таъсиранади ва мустаҳкамлигининг ўсишини таъминловчи гидросульфоалюминат беради. Ангидрит – гилтупрокли цемент хатто $40-60^{\circ}\text{C}$ да қотишида мустаҳкамликни нормал ўсишини таъминлайди. Икки сувли ёки ярим сувли гипс киритилганда ҳам шунаقا натижалари олинади. Масалан, гипс гилтупрокли қоришма асосида тайёрланган бетонлар ($80+20\%$ цемент), цемент сарфи $500 \text{ кг}/\text{м}^3$ атрофида, 4 соат қотишдан кейин мустаҳкамлиги $15-20$ гача 1 сутка $-20-25$, 3 сутка - 30МПа мустаҳкамликка эришади (сақлаш –нам муҳитда). Гил тупрокли цементга оҳак ёки портландцемент $8-10\%$ микдорда кўшилганда тутиб қолиш муддатлари кисқаради, мустаҳкамлиги кескин тушади. Бу цемент қотишида паст асосли кальций гидроалюминат ва $\text{Ca}(\text{OH})_2$ дан $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ни ҳосил бўлиши билан тушунтирилади. Мъалумки, $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ни ҳосил бўлиши билан тушунтирилади. Мъалумки, $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ни ҳосил бўлиши билан тушунтирилади.


$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ва $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ нисбатан паст боғловчи хоссалари билан ифодаланади. Глинозёмли цемент асосида ангидрит глинозёми, шлакглинозёмли ва х.к. цементлар тайёрланади.

20.2. Гил тупроқлы цементлар хоссаларининг ишлатилиши соҳаси

Зичлиги 3-1-3.32 г/см³ оралында тебранади, хажмий оғирлігі сочилувчан 100-1350, зичлантирилган қолатта 1600-1800 кг/м³. Ушбу цементтінг сув талабчанлығы 24-25% ги тенг. Тутиб қолиш муддатлары: бошланиши 30 минт. олдин эмас, охирى эса 12 соатдан кеч эмас. Тутиб қолишни секинлаштириш учун NaCl, CaCl, тезлаштириш учун оxaк, портландцемент киритиш тавсия этилади.

Гил тупроқлы цемент нормал тутиб қолувчи гидравлик боғловчи бошқа цементлардан бошланғич даврда юкори мустахкамлилкка эришиши билан ажрапи туради.

Мустаҳкамлиги бўйича -400-500-600 маркаларга бўлинади ва бир сутка қотгандан сўнг намуналар 3 суткали мустаҳкамлигида 80-90% га эга бўладилар. Бу цемент асосида тайёрланганда бетонлар юкори совуққа, иссиққа чидамлиги билан ифодаланади, чунки унинг таркибида эркин ҳолатдаги CaO йўқ бўлади ва ғоваклиги портландцементга нисбатан 1,5 баробар кам. Гил тупрокли цемент CaSO_4 , MgSO_4 денгиз суви, сут-мой кислоталар таъсирига чидамли.



Суткалар вақти.

14-чизма – 4. Мустаҳкамликнинг ўсиш графиги.

1-гилтупроқли цемент, 2- тез қотувчи цемент. 3- оддий портландцемент Гил тупроқли цемент асосида бетонлар юқори ҳароратда таъсирига (1200-1400° ва күп) қаршилиги яхши. Бу ҳолда юқори ҳарорат таъсиридан кейин намланганда бузувчи деформациялар юзага келмайди. Бу шу билан тушунтирилади, гил тупроқли цементда $\text{Ca}(\text{OH})_2$ бўлмайди, портландцементда эса 500°C ҳароратда CaO га ўтади ва намланишда CaO яна гидратланади, хажми кўпаяди ва цемент тоши бузилади. Иссикқа чидамлилиги унинг минералогик таркибига боғлиқ, ундаги глинозём қанча кўп бўлса ва SiO_2 кам бўлса иссиқликка чидамлилиги баланд бўлади. Юқори олов бардошлиги гил тупроқли цементнинг таркиби тахминан: % Al_2O_3 -70-74; CaO 26-30; SiO_2 ва Fl_2O_3 -0.5-1 иборат.

Ишлатилиши: иссиққа чидамли, гидротехник иншоотлар тайёрлашда кўлланилади. Ишқорий муҳит, ҳарорати 25-30°C дан юқори бўлган ҳолатларда ишлатилиши мумкин эмас. Навбатма-навбат музлаш, ёриш, намланиш, қуриш шароитларда ишловчи конструкцияларда иссиқликка

чидамлилиги бетонларда кенгаювчан, зўриқтирилган цементлар тайёрлашда кўлланилади.

21-боб. Гил тупроқли цемент турлари

Юқори гил тупроқли цемент. Охирги йилларда ҳар хил иссиқлик агрегатларини ичини коплаш учун иссиққа чидамли бетонлардан тайёрланган блоклар ишлатила бошланди. Кравченко И.В. бошчилигига юқори гил тупроқли цемент ишлаб чиқарилди, уни таркиби 72-75% глинозёмдан, 22-25% алуминий оксиддан $\text{SiO}_2 + \text{Fl}_2\text{O}_3 \geq 2\%$ иборат ва фазовий таркиби Ca_2 дан ва 03 миқдорда гельєнит ва мономильтинатдан иборат. Цементни ёриш ҳарорати 1760°C. Бу цементларни ишлаб чиқариш учун тоза, кўшимчасиз техник глинозём ва кальций карбонат ишлатиласди. Ҳом-ашёвий компонентлар қуруқ ёки хўл усул билан майдаланади ва айланма печьда 1500°C да куйдирилади. Совутилган клинкер сатҳи юзаси 5000 $\text{cm}^2/\text{г}$ бўлгунча туюлади, 3 сут кейин мустаҳкамлиги сиқилишига 200-500, 28 суткадан кейин 600-900 kg/cm^2 .

Термоцемент. Бу цемент домнада ёришда олинадиган гил тупроқли цементнинг тури ва у атотрактор шагамларини сердечникларини цементлашга мўлжалланган. Қотган цемент юқори оловбардошлика, изолятор ва сердечник билан зарур бўлган жиспланиш кучига, юқори герметик хоссага эга бўлиши керак. Домна ёришидаги гил тупроқли цементта одатда газ хосил қилувчи бирикмалар – кальций натрий, сульфид, карбобидлар. Қотган цементда бу бирикмалар парчаланиш натижасида цемент тошида унинг герметиклигини пасайтирувчи говаклар яратувчи газлар юзага келади. Шунинг учун газ хосил қилувчи бирикмаларни олдиндан гидратлантириш керак, бунинг учун цемент кукуни тахминан тўрт ой ҳавода ётди ёки цемент қатламини сув билан кучли пуркашда шлак таркибида паст асосли кальций алюминнатлар устунлик қилишлари керак. Майдалик даражаси 3100 $\text{cm}^2/\text{г}$ дан кам

бўлмаслиги керак. Цементда суюқ шиша (кремний натрит) модули 3 дан паст бўлмаган оғирлиги $1,345 \text{ cm}^2/\text{г}$ ли эритмаси билан қориштирилади. Цемент ҳамирининг нормал қуюклигини маҳсус инвекцион асбоб билан аниқланади, бунда 85-100 мл. Цемент ҳамири асбобдан 5 ат босимда 1 мин. ичда бетўхтов оқиб чиқиши керак.

Ангидрид - гил тупроқли цемент. Бу цемент – гидравлик боғловчи модда, уни юқори гил тупроқли шлак (клинкер) ва сунъий олинган ёки табийи ангидрит билан майдо туйиб олинади. Юқори гил тупроқли ёки гил тупроқли цемент таркибида SiO_2 – 10% кўп эмас, Al_2O_3 – 40% кам эмас, CaO – 44% кўп бўлиши керак. Гипс тошида $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ – 95% дан кам бўлмаслиги керак.

Бу цементни П.П.Будников таклиф қилган ва унинг таркиби: 70-75% гил тупроқли ва 30-25% сульфатли компонентлардан иборат. Бу цементнинг юқори ҳарорат ($25\text{-}30^\circ\text{C}$ дан юқори) шароитларида мустаҳкамлиги пасаймайди. Ишлаб чиқариш технологияси мураккаб эмас – туйиш жараёни кўп камерали цемент тегирмонларида аралаштириш шарли тегирмонларидан ўтади. Гидратланишда бу цемент камроқ иссиқлик ажратади. Эритма ва бетонларни қотишида кўтариувчи ҳарорати кальций гидросульфоалюминатни кристалланишини тезлаштиради. Ҳосил бўлган кристалллар цемент тошида структуравий элемент ролини ўйнайди ва айрим шароитларда чўкишни олдини олади, аммо кенгайишини юзага келтиради. Нормал қуюклиги 20%, тутиб қолишининг бошланиши 20 мин. олдин эмас охири 5 соатдан кеч эмас. Мустаҳкамлиги гил тупроқли цементга нисбатан пастроқ, аммо у юқори ҳароратда (65°C) котса, унда уни сиқилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси нормал ҳароратга ($20\text{-}22^\circ\text{C}$) нисбатан 1,5 баробар баланд. АГ цементни энг яхши хосаси бу юқори сиқилишга барқарорлиги 10% сульфат натрий, магний, NaCl эритмаларда намуналарни 3 йил мобайнида сақлагандан улар бузилмаган. Бу цемент

асосидаги ҳар хил иншоотлар ер ости, минералланган сувларда ишловчи буюмлар ишлаб чиқариш мумкин.

22-боб. Кенгаючан ва зўриқтирилган цементлар.

22.1. Кенгаючан цементлар таркиби, хоссалари ва ишлатиш соҳаси.

Портландцементдан тайёрланган коришмалар ва бетонлар ёрилиши, кичрайиши, деформацияларга учраши туфайли кичраймайдиган ва кенгаючан боғловчи моддалар ишлаб чиқилган. Улар гил тупроқли цемент ёки портландцемент асосида тайёрланади. Кенгайтирувчи кўшимчалар сифатида алюминатлар ва кальций сульфатларидан, шунингдек кальций ва магний оксидларидан фойдаланиш мумкин.

Таркиби: 65-70% цемент, 20% гипс ва шунингдек, юксак асосли кальций гидроалюминатли кўшимча биргаликда туйиб олинадиган боғловчи сув ўтказмас кенгаючан цемент (водонепроницаемый расширяющийся цемент ВРЦ) деб аталган бўлиб, унинг муаллифи В.В.Михайловdir (НИИЖБ).

Юқори асосли кальцийгидроалюминат кўшимча глиноэёмли цемент ва кукунсимон гидратли оҳак аралашмасидан (1:1) иборат. Қотиши вақтининг бошланиши 4 мин олдин эмас охири 10 миндан кеч эмас. Чизиқли кенгайиш 1 сут кейин 0,2% ва 1% кўп бўлмаслиги лозим.

Мустаҳкамлиги: 6 соат қотишдан кейин $75,3 \text{ суткадан } -300,28 \text{ сут. } - 500 \text{ кгс}/\text{см}^2$ дан кам бўлмаслиги керак. Сув ўтказмаслиги бўйича маркаси 0,6 МПа. Бу цементнинг қотиши кальций гидроалюминатни – CaAH_{10} – сув билан таъсиrlашувида C_2AH_8 ва $\text{AL}(\text{OH})_2$ ҳосил бўлишига асосланган.

Шу билан биргаликда, ярим сувли гипс гидратланади ва икки сувли гипс юқори асосли кальций гидроалюминат билан таъсиrlашади. Бунда

схема бўйича 3 сульфатли шаклда кальций гидросульфоалюминат ҳосил бўлади:



Бу бирикманинг қотишини бошлангич фазасида ҳосил бўлиши структурани бузмай бир хилда тузиши кенгайтиради. Бу мустаҳкамликни ўсиши гил тупроқли цементни қотишида гипс ва юқори асосли кальций гидроалюминатни – кенгаючан компонент сарфланиши билан тушунтирилади, кейинги 1-2 суткадан кейин кенгайиш тўхтатилиди, тузилиши маҳкамланиши бошланади. Бу цемент тюбинг, трубаларнинг чокларини ямаш, дарзликларни ёпиш учун кўлланилади. 0°C дан паст, 80°C дан баланд конструкцияларда ишлатилиши ман этилади.

22.2. Зўриқтирилган цементлар

Бу цемент гидравлик тез тутиб қолувчи кенгаючан модда, уни аниқ ўлчовда силикат, алюминит, сульфат компонентларни олиб аралаштириб биргаликда туйиб олинади. Силикат компонент бу портландцемент ёки унинг клинкери алюминат гилтупроқли цемент ёки унинг клинкери, ёки табиий алунит; сульфат компонент – курилиш гипси ёки табиий гипс тоши. Бўлакли моддалар (клинкер, алунит, гипс тоши)ни олдиндан майдалаши керак. Алунит эса 600°C кўйдирилган бўлиши керак.

Зўриқтирилган цементлар 3Ц (напрягающий цемент - НЦ) катта кенгайиш энергияси билан ҳарактерланади. Масса бўйича 14-16% икки сувли гипс, ва юксак глинозёмли компонент 16-20% ҳамда 64-70% портландцемент клинкерини биргаликдаги сатҳи юзаси 4000-4500 см²/г бўлгунча майдалаб, туйиб олинади. Талаб қилинган ҳолатларда кенгайиш таъсирини кучайтириш учун 5% дан кўп бўлмаган миқдорда оҳак киритилади. Таклиф қилинган 3Ц ўз-ўзидан зўриқтирилган

конструкцияларда бетон арматурасининг зўриқтириш шарти талаб қилувчи ҳолатларда кўлланади. Цемент моддаларининг ҳосил бўлиши билан боғланган кимёвий энергия арматурани зўриқтиришдаги механик ишига рационал ишлатилади.

Техник шартлари бўйича 3Ц – тутиб қолиш муддати 2 мин. олдин эмас, охири 6 мин. кеч эмас, гипс тоши ишлатилганда тутиб қолиш муддати 8 мин. олдин эмас, охири эса 15 мин. олдин эмас, тутиб қолиш муддатини секинлаштирувчи ва цемент сифатини ёмонлаштирувчи маҳсус қўшимчалар кўшиш мумкин. 3Ц ларнинг икки тури кўлланилади:

- 3Ц нормал ҳолатларда қотувчи монолит темир – бетонлар учун ишлатиладиган цемент;

- 3Ц иссиқ ишлови берилувчи ўз-ўзидан зўриқтирувчи йигма темир – бетон буюмларидан фойдаланувчи цемент.

Эркин чизикили кенгайиш 28 суткадан сўнг 2,5% дан ошмаслиги керак. 3Ц ўз-ўзидан зўриқтирувчи энергиясига кўра учта маркаси тавсия этилган: 2, 4, 6 МПа 3Ц 20 маркали бутунлай бетонни чўкишини олдини олади вап олдиндан катта бўлмаган зўриқтириши ҳосил қиласди. Иккинчиси олдиндан зўриқтирилган конструкциялар учун бунда бетонни арматуралаш коэффициенти 1% га тенг. Учинчиси эса қолган ҳамма олдиндан зўриқтирилган конструкциялар учун. Призмаларни (ўлчами 4x4x10 см) эркин чизикили кенгайиши 28 сут. кейин 2,5% дан кўп бўлмаслиги керак, гидротермал ишловдан кейин сув босими соатда намуналар тўлиқ сув ўтказмасликка эга бўлишлари керак. Бу цементлар ер-сув ости конструкциялар, иншоатлар тайёрлашда кўлланилади.

23-боб. Гипс гилтупроқли кенгаючан цемент

Гил тупроқли цементта 25-30% ангидрит киритилса ангидрит – гил тупроқли цемент тайёрлаш мумкин. Қотиша уч кальцийли гидроалюминат ангидрит билан реакцияга киришиб, гидросульфоалюминат ҳосил қиласди ва

тузумнинг мустаҳкамлигини оширади. Гил тупроқли цементта 8-10% гача оҳак ёки портландцемент кўшилса, унинг тутиб қолиш вақти қисқариб мустаҳкамлик эса пасаяди. Бу цемент қотишида паст асосли кальций гидроалюминатлардан $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ни ва C_3S гидролизит, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ни ҳосил бўлиши билан тушунтирилади. Малъумки, $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ нисбатан паст боғловчи хоссаларга эга. Шунинг учун гил тупроқли цементни бу боғловчилар билан араплаштириш ман этилади.

И.В.Кравченко ишлаб чиқкан гипсли – глинозёмли кенгаючан цемент, юксак глинозёмли шлаклар ва икки сувли гипсни фоиз хисобида 07:03 нисбатан кўшиб туйиш йўли билан олинади. Боғловчини №008 злакда қолдиги 10% дан кўп бўлмаган қолдиқача туйилади. Сувли ва ҳаволи муҳитларда тез қотади, мустаҳкамлиги бўйича 400-500 маркага бўлинади, чизикли кенгайиши 1 суткадан сўнг 0,15% дан кам, 28 сут. 0,3% кам ва 1% ортиқ бўлниши керак, мустаҳкамлиги 3 сут. кейин 30МПадан кам бўлмаслиги лозим. Тутиб қолишни бошланиши 20 мин.олдин эмас, охири 4 соат кеч эмас, ҳамирдан тайёрланган намуналар 1 суткадан кейин, коришмадан тайёрланган (112) намуналар 3 сут.кейин 1 МПа босим остида сувни ўтказмаслиги керак. Бу цемент асосидаги бетонлар янги бетонни эски билан 20-25 маротаба юқори портландцементта нисбатан юқори жипслаш мустаҳкамлигига эга, ва 80°C гача бўлган ҳароратда яхши қотади, юқори совукка чидамлилиги билан ҳарактерланади. Гипсигил тупроқли цементнинг қотиши гилтупроқли цементни сув билан тавсирилашиб CaAH_8 ни ҳосил қиласди, бундан ташқари, айниқса қотишини бошлангич даврида кальций гидросульфоалюминатни юзага келиши билан ўтади ва бутун тузумни бироз кенгайтиради. Шунинг учун бу цемент юқори сульфатга бардошлиқка эга, аммо NaCl эритмаларида баркарор эмас. Бу цемент чўкмайдиган ва кенгаючан сув ўтказмайдиган қоришма ва бетонлар тайёрлаш учун, йигма бетон ва темир бетон конструкцияларини чокларини ямаш, конструкцияларни кучайтириш учун мўлжалланган. Бу

цементни 80°C дан ошган ҳароратда ишлайдиган конструкцияларда кўлланиш мумкин эмас. Цемент қоришмани кенгайиши унинг микдоридаги цементга ва сув цемент нисбатига боғлиқ: агар боғловчининг микдори камайса, ва сув цемент нисбати кўпайса, кенгайиши камаяди. Гил тупроқли цемент асосида гипсшлак гилтупроқли цемент тайёрланган. Уни муаллифлари П.П.Будников, Б.Г.Скромтаев, И.В.Кравченко ва таркиби куйидагилардан иборат: гилтупроқли цемент -45%, асосли домна гранулланган шлак 25%, $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ -30%. Ишлаб чиқариш технологияси ҳамма компонентларни майдалаб, қуритиб, ўлчаб биргаликда туйишдан иборат.

Францияда Лосье томонидан ишлаб чиқарилган кенгаючан цемент куйидагилардан иборат: 70 80% портландцемент, 15 20% домна шлак, 6 15% кенгайтирувчи компонент бу эса 50% гипси, 25% қизил бокситни, 25% борни араплаштириб куйдириб олинади. Бу компонент қанча кўп бўлса, кальций гидросульфоалюминатни 3 сульфатли шакли ҳосил бўлиши хисобига цемент шунча кучли кенгаяди. Домна шлакни роли ҳамма араплашмани қотишини аниқ даврида ортиқча CaSO_4 боғлашига ва уни маҳкамлашга олиб келади. Кенгайиши даври 30 суткагача эришмади. Бу цементлар чўкмайдиган, суст, ўртача ва кучли кенгаючанларга бўлинади. Улар секин тутиб қолади ва мустаҳкамлика эришади.

Бу цемент бузилган иншоотларни тиклаш, йўл қопламалари тайёрлаш, гидротехника иншоотларни чокларини ямаш учун кўлланилади.

Кенгаючан портландцемент – муаллифлар И.В.Кравченко, Ю.Ф.Кузнецова куйидаги таркибли кенгаючан портландцементни таклиф килганлар: цемент клинкери – 60-65%, юқори гилтупроқли домна шлаклар 5-7%, икки сувли гипс 7-8%, фаол минерал қўшимча 20-25%. Бу цементни тутиб қолиши 30 мин. олдин эмас, охири 18 соат кеч эмас. Мустаҳкамлиги бўйича 400,500,600 маркаларга бўлинади. Бу боғловчининг қотиши портландцементни сув билан реакцияга киришиб, паст асосли кальций

гидросиликатлар CSH (B) ҳосил бўлишига асосланган. Шу билан биргаликда, гипс ва қўшимча шлак қотишининг бошланғич даврида кальций гидросульфоалюминатни интенсив ҳосил бўлишини таъминлайди, бу эса тузумни бироз кенгайтиришни чақиради. Гидравлик қўшимчага маҳкамловчи стабилизатор ролини ўйнайди. Бу цементдан тайёрланган намуналар бир сутка давомида сувда қотганда 0,15% дан кам, 28 сут – 0,3-1% га кенгаяди. Сувли-ҳаволи қотишда 28 сут давомида кенгайиши 0,1% кам бўлиши керак. Бу цемент 70-80°C да буғлатилганда мустаҳкамлиги интенсив ўсади ва бунда бетон, темир бетон буюмларни иссиқлик ишлови 4-6 соат билан чегараланса бўлади. Кенгаювчан цемент асосидаги бетонларни қимматли хоссаси уларни юқори сув ўтказмаслиги 1,1 Мпа ва ундан юқори босимларда сувни фильтрламайди. Совукқа чидамлилиги бўйича маркаси 200-300 цикл. Кенгаювчан цемент П.П.Будников томонидан ишлаб чиқарилган кенгайиши MgO ни гидратланишида ўтади. Цемент таркибига 5-7% 800°C да куйдирилган доломит ёки 3-7% MgO киритилади. Сувда қотишида цемент ҳамири учун 0,1-0,36% ни, эритма учун 1:3-0,03-0,16% ни ташкил этади. Кенгаювчан портландцемент П.П.Будников ишлаб чиқкан портландцементдан, кенгаювчан қўшимчадан иборат. Кенгаювчан қўшимча 800°C киздирилган каолин, оҳак ва гипсдан иборат, буни сув билан аралаштириб, босим остида буг билан ишлов берилади, куритилади ва майдаланади, сўнг 15% шу қўшимчани 85% портландцемент билан аралаштирилади. Гил тупрокли цемент асосида кенгаювчан цементни П.П.Будников ва Скрамтаевлар таклиф этишган. Бу цементни гил тупрокли цементни клинкерсиз ёки гипс шлакли цемент ёки гил тупрокли цементни ангидрит цемент билан, ва 900°C да куйдирилган доломит билан биргаликда туйилади. П.П.Будников ва И.П.Кузнецова таклиф қилган кенгаювчан цементи портландцементни, 600-800°C да куйдирилган гил ёки каолинни, оҳак-кукунини, ярим сувли гипсни биргаликда туйиб олинади. Чўкмайдиган цементда А.Е.Шейкин ва Г.Ю.Якуб оддий портландцемент

клинкери, 0,1% ГКЖ-84 ва 5-10% цемент массасидан майдаланган сўндирилмаган оҳакдан фойдаланган. Қўшимчани майдалаш жараёнида қўшилган, оҳак эса сув билан биргаликда қўшилади.

Сув ўтказмайдиган чўкмайдиган цемент (ВБЦ) – Михайлов В.В. томонидан ишлаб чиқарилган ва уни гил тупрокли цемент, ярим сувли гипс ва оҳак кукуни билан биргаликда туйиб олинади. Гил тупрокли цемент 85% кам бўлмаслиги керак, гипс ва оҳак ўртасидаги нисбат 0,5 дан 1 гача чегарада ўзгариши мумкин. Бу цементни тутиб қолиши бошланиши 1 минут олдин эмас, охири 10 мин. кеч эмас, цемент ҳамиридан тайёрланган сувда сакланган призмаларни бир суткадан кейин чизиқли кенгайиши 0,01% дан кам эмас, 0,1% дан кўп эмас, 28 суткадан кейин 0,3% дан кўп бўлмаслиги керак. Сув билан аралаштирилган цемент ҳамиридан 1 соатдан кейин тайёрланган намуналар 3 ат босимда ва 1 суткадан кейин 6 ат босимликда сув ўтказмаслиги керак. Бу цемент юқори намлик шароитларида қўлланиш учун мўлжалланган.

Сув ўтказмайдиган кенгаювчан портландцемент К.С.Кутателадзе ва бошқалар билан ишлаб чиқарилган. Бунда кенгаювчан компонент алунит алюминий ва калий сульфатни куйдирилган ҳолатдаги асосли тузи. Унинг таркиби: портландцемент клинкери 82% - икки сувли гипс – 10%, 600-700°C да куйдирилган кремнезем билан бой алунит – 8%. Намуналарни чизиқли кенгайиши сувли сакланишида бир суткадан кейин 0,6-0,8%, бир йилдан кейин 0,75-0,9%, қоришмадан тайёрланган намуналар (1:2) бир суткадан кейин 0,14-0,18% ва 0,3-0,43% га teng. Цемент совукқа, тузларга чидамли.

Портландцемент ва алунит асосида кенгаювчан цемент – муаллифи Ф.А.Глекель ва бошқалар. Алунит куйдириш ҳарорати 400°C дан баландда кальций гидросульфоалюминатни кристалл тузилишини бошланғич мустаҳкамлигини пасайтиради ва мустаҳкамлик бир месъёрга ўсиб боради. Портландцементга 600°C да куйдирилган алунитни 10% микдорда қўшиши

тавсия этилади. Бу ҳолатда 4 соат сувли қотиша кенгайиш 0,8% га эришади ва тўхтайди ҳавода қотишида кенгайиш тахминан 2 маротаба камаяди, стабилизация даври 14 соатни ташкил қиласди. Бу цемент сув ўтказмайди, юқори совуққа чидамликка эга.

Ангидрит – гилтупрокли цемент асосида кенгаючан цементни – В.Э.Лейрих таклиф этган. Унинг таркиби: гил тупрокли цемент – 35%, 40% - гранулланган домна шлаки, 15% ангидрит, 10% оҳак кукуни чизиқли кенгайиши 0,6-1% ни ташкил қиласди.

И.Арендс таклиф қиласди ва ишлаб чиқилган кенгаючан цементлар. Биринчисининг таркиби портландцемент ва кенгаючан компонентдан иборат. Кенгаючан компонент эса оҳак билан автоклавда қотувчи киздирилган калеиндан иборат. Иккинчи цемент ярим сувли гипс ва сўндирилган оҳакни юқори гил тупрокли домна шлаки билан биргаликда туйиб олинади.

Портландцемент асосида О.П.Мчедлов Петросян ва бошқалар ишлаб чиққанлар. Цементлар кенгаючан цемент – асосий компоненти портландцемент 100%, алюминий упаси – 0,01, сульфаталюминий – 2%, CaCl_2 -2, ССБ -0,15 юқори сув ўтказмаслик хоссасига эга.

Емирилишга қарши кенгаючан цементлар таркиби цемент массасидан % - портландцемент 400-100, азот нордон кальций – 3, сульфат алюминий-2 ССБ – 0,15, алюминий кукуни – 0,015. Бу қоришмалар навбатма-навбат музлаш ва эришни 50 циклига чидайди. Агар 17% микдорда акрил латекс киригилса, уни сув ўтказмаслиги кескин кўтарилади.

III-бўлим. ФОСФАТ ҚОТИШДАГИ ЦЕМЕНТЛАР

24-боб. Фосфат цементлар

Фосфат цементлар – фосфат қотиши бир хил майдада туйилган оксидлар ва фосфор кислотали маҳсус аралашмаларни бир-бери билан ўзаро таъсиришувида ўтади. Фосфор цементлар нормал тутиб қолиши оғоза

қотиши зарур бўлган шартларга боғланган ҳолда нормал ҳароратда ва 100-130°C гача киздирилганларга бўлинади. Бир қатор олимлар қотиш гипотезасини таклиф қилишган (С.Л.Голынко-Вольфсон ва бошқалар). Унга кўра оксид – фосфор кислотаси тузумини боғловчи хоссалари, оксид таркибича киравчи катионни ион потенциалига боғлик; ион потенциал – бу ионни электрон зарядини уни эффектив радиусига муносабати. Бир хил электрон тузумли гурӯхларда катионни ион потенциалини камайгани сари тутиб қолиш ва қотиши жараёнини тезлашиши кузатилади ва аксинча, ион потенциалини кўпайганда бу жараён секинлашади. Бир хил ҳолатларда оксидни фосфор кислотаси билан таъсиришув реакцияси жуда тез ўтади ва қотувчи тузумлар ҳосил бўлиши мумкин эмас, шунинг учун муҳими қотиши эфекти – компонентлар орасидаги кимёвий таъсиришуви реакциясининг тезлиги тузум ҳосил қилиш жараёнлари тезлиги билан ҳосил бўлган натижаси бўлиши керак. Реакциялар тезлигини пасайтириш учун ва нормал қотувчи композицияларни олиш учун оксидларни 2-3 фосфатлар билан алмаштирилади. Бу схема бўйича фосфор кислотали икки валентли металлардан нормал қотувчи композициялар олинади. Хона ҳароратида қотиши учун инерт бўлган оксидлар ўрнига гидрооксидлар кўлланади ва олинган ҳамир 300°C гача киздирилади. Бундан ҳарорат астасекин кўтарилади ва цемент охирги ҳароратда бир соат давомида ўлчаб турилади.

Титанофосфат цемент – ортофосфор кислотасини икки оксидли титанни кукунини сув билан аралаштириб ҳамирни иситиб олинади. Бу цементнинг оптималь таркибини аниқлаш учун (H_3PO_4) кислотасини рационал концентрациясини ўрнатиш керак.

Шундай қилиб 3 номерли цемент тоши 1050-1100°C олов бардош, нейтрал ва нордон муҳитларда барқарор, аммо ишқорлар таъсирига чидамсиз. Бу цементни дизлектрик материал сифатида қўллаш мумкин.

Цемент хоссаларига кислота концентрациясининг таъсири.
(11-жадвал)

№	T ₂ O: P ₂ O ₅ ўчлов нисбати	P ₂ O ₅ концентрация %	Кислотанинг зичлигига бўлган мустаҳкамлигি кг/см ³	Эгилишга бўлган мустаҳкамлигি кг/см ³	Сувга чиdamлилиги %
1	3,26:1	36,6	1,335	90	15
2	2,02:1	54,3	1,579	410	19
3	1,86:1	66,6	1,77	615	41
4	0,93:1	76,6	1,83	165	22
					14,1

Мисфосфат цемент – мис оксиди кукуни ортофосфор кислотаси билан аралаштириб тайёланади. Нормал куюклидаги ҳамирни SiO: P₂O₅ : H₂O=69 : 16,9 : 14,1 нисбатда олинади. Қотиши учун кулай бу хона ҳароратида мухитнинг намлиги 70% да. Мис оксидини фосфор кислотаси билан аралаштирганда уни боғловчи хоссалари мухит ҳарорати 100°C гача ва намлиги 100% бўлганида намоён бўлади. Бу цементни сикилишга бўлган мустаҳкамлиги 800 кг/см³ га teng, сувга барқарор, 700°C гача қиздиришга чидамли. Цементни гидратланишдаги асосий маҳсулоти CuSi₃ (PO₄)₂ 3H₂O – ўртача фосфор нордон тузи.

Магний фосфат цемент – эритилган ёки юқори ҳароратда куйдирилган магний оксидни ортофосфор кислотаси билан аралаштириб олинади. Минералогик таркиби MgHPO₄*3H₂O, гидравлик хоссасига эга, уни мустаҳкамлиги 700 кг/см³ гача. Бу цементларни табиий майдо туйилган тоғ жинслари асосида – апатит фосфат, хромитлар ишлаб чиқариш мумкин.

Фосфат цементлар зарбга юқори қаршилик кўрсатувчи ва мустаҳкам металллар бўйича қопламалар яратиш учун қўлланади.


Цинкофосфат цемент: таркиби – 75-90% цинк, 8-13% MgO ва 2-3% SiO₂. Арадалма (шихта) 1200-1350°C да куйдирилади, бошқа ҳолатларда 2,5±0,5% висмут оксиди кўшилади, куйдириш ҳароратини пасайтириш учун фторли минерализатор кўшимча кўшилади. Куйдирилган модда кукун ҳолатига келгунча туйилади. Сўнг кукунни кисман ZnO да Al(ON)₂ билан нейтралланган фосфор кислотаси билан аралаштириб цемент

ҳамири ҳосил қилинади. Сикилишга бўлган мустаҳкамлиги 800-1200 кг/см³ гача эришилади.

Силикат цемент – минералогик таркиби SiO₂ 29-47%, Al₂O₃ 20-35%, CaO 5-10%, K₂O 8-14%, P₂O₅ 0-7%, F 5-15% дан иборат. Бу цементни шихта тўлиқ эригунча куйдирилади ва сувда кескин совутиб олинади. Кукунни кисман нейтралланган фосфор кислотаси билан аралаштириб олинади. Цемент мустаҳкамлиги 900-1500 кг/см³.

25-боб. Сульфат алюминатли цементлар

Бу боғловчининг муаллифи проф. Т.А. Атакузиев ва Ф.М. Мирзаев бшлиб, улар 1979 йилларда Ангрен цемент заводида ишлаб чиқариши тақлиф этишган. Унинг таркиби: Олмалии кимёвий заводдаги фосфогипс 40 – 45%, каолин 10 – 14% ва 45 – 40% оҳактош. Ишлаб чиқариш технологияси қўйидагилардан иборат: оҳактош икки босқичда ва гил валикли майдалагичда майдаланади. Ҳом-ашёвий қоришина (шлам ёки шихта) айланма печь да узунлиги 80м, маҳсулдорлиги 80т соатига (1200 – 1300°C) ҳароратда кўйдирилади.



15-Чизма. Ишлаб чиқарининг технологик чизмаси

Күйдирілган, сұнг совутилган кликер трубалы тегірмонда майда фосфогипс билан биргаликда туулади. Хом – ашёвий қоришманиң CaO га түйинши коэффициенті $\text{TK}=1$ га тенг.

Клинернинг минералогик таркиби %: $\text{CaO} = 62,3$; $3\text{CaO}\cdot\text{H}_2\text{O} \cdot \text{CaSO}_4 = 13,38$; $2\text{C}_2\text{S} \cdot \text{CaSO}_4 = 72,90$; CaSO_4 бөгланған = 23,5, CaSO_4 әркін = 6,81%.

Кимёвий таркиби:

$\text{SiO}_2 = 16,75$; $\text{Al}_2\text{O}_3 = 5,27$; $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 0,63$; $\text{CaO} = 38,18$; $\text{SO}_3 = 18,66$.

Хоссалари: тутиб қолиши муддатлари бошланиши 15 мин. олдин эмас, охри 25 мин. кеч эмас.

Нормал куюқлиги 23,5%, ҳажмий нотекислиги нормада. Бу бөгловчи хамма сақлаш шароитларыда тез мустақамлика эга бўлади, ва сувга, ҳавога чидамлилик мустақамлиги 400 маркадан кам эмас.

Бу бөгловчини тез қотиши сульфосиликатнинг эрувчанлигига, гидролиз, гидратация жараёнларининг тезлиги билан бөглик. Белитни гидролизланиши сувни суспензида CaO концентрациясини кўпайтиради ва SiO_2 нинг камайтиради. Гидратланиш бир кальцийли сульфоалюминат ҳосил бўлиши билан ўтади. Шундай қилиб, гидратланишини биринчи маҳсулотлари – 3(CaO Al_2O_3) $\cdot\text{CaSO}_4\cdot\text{H}_2\text{O}$ ва $\text{C}_3\text{A}\cdot 3\text{CaSO}_4\cdot 3\text{H}_2\text{O}$, 12 соатдан кейин этtringитни майда призмасимон кристаллари юзага келади, бир кундан сұнг кристаллар ўлчами йириклашади ва миқдори кўпаяди.

Бу цементлар емирилишга юкори чидамлилик коэффициентига, айниқса Na_2SO_4 , MgSO_4 сувлар таъсирига эга. Иссиққа чидамлилиги – 900–1000°C ҳарораттагача. Совукқа чидамлилиги 200 – 300 циклга тенг.



Совукқа чидамлилик сипаттадан бозалылган цемент

IV-бўлим. Кислотага чидамли цементлар

26-боб. Кислотага чидамли кремнефтьорм цемент ва унинг турлари

Замонавий қурилиш материалларининг таркибидаги кальций силикатлар, алюминатлар, алюмоферитлар кислоталарда эриди, шунинг учун уларни кислотали мухитда ишлатилмайди. Кислотага чидамли цемент агрессив кислотали мухитларда, айниқса кимё саноатида ишлатиладиган конструкцияларда, қоришма ва бетонларда кўлланади.

Кислотага чидамли цемент кукунсимон модда таркиби кварц куми, кремнийфторли каледа натрийдан туралади. Бу цемент таркибидаги компонентларни алоҳида ёки биргаликда майда туйиб олинади ва силикат натрийни (суюқ шиша) сувли эритмаси билан аралаштириб қоришма тайёрланади ва у ҳавода мустақам тошсимон моддага айланади, минерал ва органик кислоталарга барқарор бўлади. Қотиши даврида иккى компонент орасида физик – кимёвий реакциялар бўлиб ўтади. Кислотага чидамли цемент тайёрлаш учун эрувчан натрий ва калий шиша ишлатилади. Уни кварц кули ва сода ёки натрий сульфат қоришмасини 1300–1400°C да куйдириб олинади. Қоришма совутилганда қаттиқ масса ҳосил бўлади – шишали тош. Суюқ шишани кимёвий таркиби қўйидаги формула билан ифодаланади:

$$\text{R}_2\text{O} \cdot n \text{SiO}_2$$

бу ерда: n – шишанинг модули; SiO_2 – грамм, молекула сонини ишқорий метални; R_2O – грамм, молекула сонига нисбати.

Натрийли шишанинг модули 2,6-3,4, калийники 3-4 оралиқда. Бунда юкори модули эрувчан шишалар кислоталар таъсирига барқарор. Эрувчан шишани модули қанча баланд бўлса, шунча унда коллоид кремнеземи ва ёпишқоқлик хоссалари баланд бўлади.

Онан кийин олар таъсирига баланд бўлса, шунча коллоид кремнеземи таъсирига таъсирланаётган. Биринчи таъсирига баланд бўлса, шунча коллоид кремнеземи таъсирига таъсирланаётган.

Натрий суюқ шиша кислотага чидамли, цемент ва бетонлар, иссиққа ва оловбардош бетонлар тайёрлаш учун кўлланади. Калий суюқ шиша силикат бўёклар, мастика ва кислотага чидамли қоришма ва бетонлар учун.

Эрувчан шиша факат ҳавода қотиши мумкин. Бу жараённинг мазмани суюқ фазанинг бугланиши, эркин коллоид кремнезем концентрациясининг ошиши, кейинчалик уни коагуляцияланиши ва зичланиши. Эрувчан шишанинг қотишида ҳаводаги углекислота ҳам иштирок этади. Суюқ шишани сувли эритмасидаги кўп ёки кам миқдордаги NaOH эритмадан кремний кислотасини ажralишига тўсқинлик килади. Ҳаводаги углекислота NaOHни нейтраллайди, кремнекислотани коагуляцияга ва ҳавода эрувчан шишани тезроқ қотишига кўмаклашади. Эрувчан шишанинг қотиши жараёнини Na_2SiF_6 – (кўшимча) сезиларли тезлаштирилади. Реакция кўйидаги схема бўйича ўтади:



Натижада натрий силикат, кремний кислотасини гельниза ёпишқоқ модда – ҳосил килиб бўлади, бу эса тузумни тез қотишига олиб келади. Кварц қуми ўрнига бошқа моддаларни кўлласа ҳам бўлади (андезит, базальт, порфирит), майдо туйилган кварц қумини ва кремнефтьорли натрийни зичлиги 1,3,4,5 – ли натрий силикатни сувли эритмаси билан аралаштиради қум массасидан 25-30% миқдорда, Na_2SiF_6 ни миқдори 10-15% шиша массасидан. Ишлатилиши соҳасига кўра бу цемент иккита тигда бўлади:

1-тип – кислотага чидамли ямаш учун қоришмалар; 2- тип қоришма ва бетонлар учун. Кремнифторли натрийни 1-тигда миқдори $4 \pm 0,5\%$, 2-тигда $8 \pm 0,5\%$ масса бўйича. Иккала тигдаги цементларнинг майдалиги № 008 злақда қолдиги 10 ва 30% масса бўйича бўлиши керак. Биринчи тигдаги цементни тутиб қолиш бошланиши ва охири 40 мин. ва 8 соат, иккинчи

тип учун 20 мин. ва 8 соат. Кислота чидамли цементни сикилишга бўлган мустаҳкамлиги стандарт билан ўрнатилмайди. Кислотага чидамли цементнинг таркибини ва тўлдиргичларни донадор таркибини рационал танланганда мустаҳкамлиги 30-40 МПа гача бўлган кислотага чидамли бетонлар олиш мумкин.

Кислотага чидамли цементни бошқа боғловчи моддалардан принципиал фарки ва асосий афзаллиги – уни минерал кислоталар таъсирига қаршилиги, фторводородли ва кремнефтьор водород кислоталардан ташқари. Бунда кислотани концентрацияси ошган сари цементнинг кислотага чидамлилиги ўсиб боради, чунки кислоталардаги юқори миқдордаги сув эркин натрий силикатни ёки фторли натрийни ишкорий ювилишишга сабабчи бўлади. Мана шу сабаблар бўйича кислотага чидамли цементга тайёрланган бетон паст сувга чидамлилигига эга. Бетонларни бу хоссасини ошириш учун кислотага чидамли бетонларни юзасини суюлтиришга (сув билан) HCl H_2SO_4 кислоталар билан ишлов бериш тавсия этилади. Бунда нафақат сувга чидамлилиги, кислотага чидамлилиги ошади, чунки юзадаги говакликлар цемент тошини натрий тузлари суюкликлар билан реакцияга киришиши натижасида ҳосил бўлган маҳсулотлар билан тўлдирилади, шунда зичлиги ошади. Ишкорлар, қайнок сув, сувли буг бу цементни осон бузилишига олиб келади. Уни паст хароратда (-20°C дан) паст шароитда ишлатилиши ман этилади. Кремний фторли натрий цементда заҳарли модда бўлиб, озиқ-овқат саноатидаги мусассаларни кўрилишида буни инобатга олиниши керак.

Кремний органик – силикат кислотага чидамли цемент.

Бу боғловчи – кукусимон модда, сув билан аралаштирганда пластик масса ҳамир ҳосил килади, у ҳавода тошсимон ҳолаттacha қотади ва кўп минерал, органик кислота таъсирига чидамли. Бу цемент юқори сифатли боғловчи деб ҳисбланиди ва унинг таркибига – кремний органик силикат –

50%, кварц кули – 50%, кремнефтьорли натрий ёки кремнефтьорли алюминий – 10%, хомашёвий аралашмани умумий массасидан.

Цементни қотишини тезлаштириш ва сувга барқарорлигини ошириш учун, таркибидаги кремний органик силикатны модули З дан кўп бўлиши керак. Бу цемент суюқ шиша билан аралаштирилмайди, факат сувда, чунки кремний органик силикат сувда эрйиди. Цементни сув билан 20 мин. давомида, ҳамирни обдон зичлантириб аралаштирилади.

Ишлаб чиқариш күйидагича: кремний органик силикат кварц күми билан аралаштирилади, сүңг тебраттых тегирмонида 2 мин. давомида қоришка куруқ түйинтирилади, шарлы тегирмонда эса узоқ вақт № 008 элакда қолдиги 10% дан күп бўлмаган ҳолатгача түйилади.

Хоссалари: жаһмий оғирлігі kg/m^3 : сочилювчан – 650-800, зичлантирган холатда 700-850.

Нормал қуюклиғи % да : 20-25

Түтиб көлиш мұддатлари: 90 мин. олдин змас, охири – 4 соатдан кеч змас. Сикшлишга бұлған мустақамлиги $\text{кг}/\text{см}^3$ – 3 суткадан кейин 350,7 суткада – 400, чүзилишга мустақамлиги $\text{кг}/\text{см}^3$ – 3 суткадан кейин 30,7, суткада – 35.

Күлланиши: кислотага чидамли қоришка ва бетонлар кимёвий ускуналарни қоплашда, иссиқлик изоляция материаллари ва буюмлар тайёрлашда қоришка ва бетонларга ҳар хил пигментлар киритиб курилиш деталлари, пардозбоп архитектура буюмлар ишлаб чыкашы мүмкін.

АДАБИЁТЛАР

1. Байков А. А. Сборник трудов, т. 5. Изд-во АН СССР, 1948.
 2. Бабушкин В. И., Матвеев Г. М, Мчедлов-Петроян О. П. Термодинамика силикатов. Стройиздат, 1972.
 3. Боженов П. И., Кавалерова В. И. и др. Цементы автоклавного твердения и изделия на их основе. Госстройиздат, 1963.
 4. Боженов П. И. Комплексное использование минерального сырья для производства строительных материалов. Госстройиздат, 1963.
 5. Будников П.П. Химия и технология силикатов. Киев, «Наукова думка», 1964.
 6. Будников П. П. Химия и технология строительных материалов и керамики. Стройиздат, 1965.
 7. Бутт Ю.М., Окороков С.Д., Сычев М.М., Тимашев В. В. Технология вяжущих веществ. «Высшая школа», 1965.
 8. Бутт Ю. М., Рацкович Л. Н. Твердение вяжущих при повышенных температурах. Стройиздат, 1965.
 9. Буров Ю. С., Колокольников В. С. Лабораторный практикум по курсу «Минеральные вяжущие вещества». Стройиздат, 1967.
 10. Волженский А. В., Стамбулко В. И., Ферронская А. В. Гипсоцементнопуццолановые вяжущие, бетоны и изделия. Стройиздат, 1971.
 11. Волженский А. В. Водотермическая обработка строительных материалов в автоклавах. Изд-во АА СССР, 1944.
 12. Волженский А. В., Буров Ю. С., Виноградов Б. Н., Гладких К. В. Бетоны и изделия из шлаковых и зольных материалов. Стройиздат, 1969.
 13. Горшков В. С, Тимашев В. В. Физико-химические методы исследования вяжущих веществ. «Высшая школа», 1964.
 14. Журавлев В. Ф. Химия вяжущих веществ. Госхимиздат, 1951.

15. Кинд В. В. Коррозия цементов и бетона в гидротехнических сооружениях. Госэнергоиздат, 1955.
16. Коновалов П. Ф., Штейерт И. П., Иванов-Городов А. Н., Волконский Б. В. Физико-механические и физико-химические исследования цемента. Госстройиздат, 1960.
17. Кравченко И. В., Власова М. Т., Юдович Б. Э. Высокопрочные и особо быстротвердеющие портландцемента. Стройиздат, 1971.
18. Кравченко И. В. Расширяющиеся цементы. Госстройиздат, 1962. 474
19. Крашенинников М. Н., Крашенинников Н. Ы., Кудрявцев А. С., Семенцов А. Ф., Сычев М. М., Щелоков А. Н., Якубович А. Я. Проектирование цементных и асбес-тоцементных заводов. Стройиздат, 1966.
20. Лермит Р. Проблемы технологии бетона (пер. с франц.). Госстройиздат, 1959.
21. Ли Ф. М. Химия цемента и бетона (пер. с англ.). Госстройиздат, 1961.
22. Логинов З. И. Экономические проблемы цементной промышленности СССР. Стройиздат, 1967.
23. Мак И. Л., Ратинов В. Б., Силенок С. Г. Производство гипса и гипсовых изделий. Госстройиздат, 1961.
24. Миронов С. А., Малинина Л. А. Ускорение твердения бетона. Стройиздат, 1964.
25. Монастырев А. В. Производство извести. Стройиздат, 1972.
26. Москвин В. М. Коррозия бетона. Госстройиздат, 1952.
27. Мchedлов-Петросян О. П. Химия неорганических строительных материалов. Стройиздат, 1971.
28. Некрасов К. Д. Жароупорный бетон. Промстройиздат, 1957.
29. Осин Б. В. Негашеная известь. Промстройиздат, 1954.
30. Ратинов В. Б., Иванов Ф. М. Химия в строительстве. Стройиздат, 1969.
31. Ребиндер П. А. Физико-химическая механика. «Знание», 1958.
32. Рояк С. М., Рояк Г. С. Специальные цементы. Стройиздат, 1969.
33. Сапожников М. Дроздов Н. Е. Справочник по оборудованию заводов строительных материалов, 3-е изд. Стройиздат, 1970.
34. Сatalкин А. В., Комаров П. Г. Высокопрочные автоклавные материалы на основе известково-кремнеземистых вяжущих. Стройиздат, 1966.
35. Сатарин В. И. Современные цементные заводы. Стройиздат, 1967.
36. Силенок С. Г. и др. Оборудование для производства вяжущих строительных материалов. «Машиностроение», 1969.
37. Соломатов В. И. Полимерцементные бетоны и пластбетоны. Стройиздат, 1967.
38. Справочник по производству гипса, под ред. К. А. Зубарева. Госстройиздат, 1963.
39. Справочник по производству цемента, под ред. И. И. Холина. Госстройиздат, 1963.
40. Справочник по проектированию цементных заводов. Стройиздат, 1969.
41. Сычев М. М., Корнеев В. М., Федоров Н. Ф. Алит и белит в портландцементном клинкере. Стройиздат, 1965.
42. Торопов Н. А. Химия цементов. Промстройиздат, 1956.
43. Улицкий И. И. Определение величин деформации ползучести и усадки бетонов. Киев, Укрстройиздат, 1963.
44. Хавкин Л. М., Крыжановский Б. Б. Силикатобетонные панели для сборного домостроения. Стройиздат, 1964.
45. Хигерович М. И. Гидрофобный цемент. Промстройиздат.

46. Добавки в бетоны. Справочное пособие. Т.С. Рамачадран, Р.Ф. Фельдман (Оттава, Канада, 1984).
47. Наука о цементе В.С.Ромачандран, Р.Ф. Фельдман. Годуновъ 1984.
48. Добавки – ускорители (Оттава, Канада) 1984, В.С.Ромачандран (Оттава, Канада) 1986.
49. Ребиндер П.А., Сегалова Е.Е. Структурообразование при твердении вяжущих веществ. Лондон – 1967.
50. Суперпластификаторы. В.С.Ромачандран, В.М.Мальхотра (Оттава, Канада) 1981
51. В.Л.Долг (Вест – Лафайетт, Индиана США).
52. П.К.Мехта (Беркли, Калифорния США).
53. И.Охама (Кориума, Япония).
54. Полипласт идея, качество, материал. Добавки для бетонов и строительных растворов.
55. Курилиш материаллари тадқиқ этиш усуллари. Ўкув қўлланма - Қодирова Д.Ш. Т.,2018.
56. Богловчи моддалар. Ўкув қўлланма. Қодирова Д.Ш. Т., 2012.
57. Курилиш материаллари. Э.Қосимов. Т. “Мехнат”, 2004.
58. Сульфоалюминатный цементы на основе фосфогипса. Т.А.Атакузиев, Ф.М.Мирзаев. 1979.
59. Специальные цементы стройиздат. Рояк С.М., 1989.
60. Рекомендации по применению. Выпуск 2, 2010.
61. W.W.W. Beton. ru.
62. W.W.W. Beton tech. ru.
63. W.W.W. Litobzor. ru.
64. W.W.W. Dobavki. ru.
65. W.W.W. Biblioteka. ru.
66. W.W.W. Bast. ru.
67. W.W.W. Poliplast. ru.
68. Сведения с Интернета: сайт www.poliplast.un.ru.